

TRASPIR EVO 340



Elpojoša, monolītiska membrāna

Monolītiskā elastomēra (PE) plēve, presēta starp diviem polipropilēna (PP) aizsardzības slāņiem


AT Önorm B4119 UD do-s ER	FR CPT 3651_2 E1-Sd3-TR3	CH SIA 232 UD EB	DE ZVDH UDB-B USB-B	IT UNI 11470 A/R3
---------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------



life long

MONOLĪTISKA

Membrānas monolītiskā struktūra nodrošina lielisku izturību laika gaitā, pateicoties izmantotajiem speciālajiem polimēriem



UNICO TAPE

Individuālās lentes lieliskā adhēzija ļauj perfektu pārlaidumu blīvēšanu tieši uz membrānas

min
5°

NELIELS SLĪPUMS

Pateicoties tās svaram, membrānu var arī efektīvi klāt uz jumtiem ar slīpumu līdz 5°

VAI ZINĀJĀT, KA...?

VIEGLA IEKLĀŠANA

Šī membrāna ļauj veikt perfektu blīvēšanu, izmantojot vienu īpašu integrētu sloksni. Tāpēc tās ieklāšana ir daudz ātrāka, jo tā neprasa abu slokšņu precīzu pārošanu, piedāvājot lielāku elastību pārlaidumu blīvēšanas procesa laikā.

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m²]	gab./
TTEVO340	D24854	TRASPIR EVO 340 T	T	1,5 x 25	37,5	25

KUR IZMANTO?





Augstais svars nodrošina lielisku aizsardzību jau būvniecības posmā



Individuālās lentes augstā adhēzijas spēja ļauj veikt blīvēšanu tieši uz membrānas un paātrina tās ieklāšanu

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	340 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	1 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	400 / 320 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	40 / 40 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	465 / 550 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 300 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	4 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h 50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	360 / 270 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	30 / 30 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-20 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	< 2 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,4 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 340 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 200
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 5°
Lietusgāzes tests	-	pārsniegts
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)
Savienojumu izturība	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 viduskārta: elpojoša monolītiska PE plēve
- 3 apakškārta: PP neausts audums