


# ZRAČNE MEMBRANE



## ZRAČNE MEMBRANE ZA FASADE

|                      |    |
|----------------------|----|
| TRASPIR ZENIT UV 210 | 79 |
| TRASPIR EVO UV 210   | 80 |
| TRASPIR COLOR EVO UV | 82 |

TRASPIR ZENIT UV 210 CE EN 13859-1/2

TRASPIR EVO UV 210 CE EN 13859-2

# TRASPIR ZENIT UV 210

3,0m

**CE**  
 EN13859-1/2

Monolitna zračna membrana, obstojna na UV-žarke

Monolitna plast iz termoplastičnega poliuretana (PU), nanesenega na poliestrsko (PL) armaturno mrežico

 AT  
 Önorm B4119  
 UD-k RU

 FR  
 CPT 3651\_2  
 pare-pluie  
 E1-Sd2-TR3

 CH  
 SIA 232  
 UE EB

 DE  
 ZVDH  
 UDB-B  
 USB-B

 IT  
 UNI 11470  
 A/R3

 TRASPIR ZENIT UV 210  
 + FACADE BAND UV

OUT

IN

BARRIER

Trajna UV- stabilnost

Monolitna

Možnost polaganja tudi na kritini

## TEHNIČNI PODATKI

| značilnosti                                                                   | predpisi               | vrednost                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Teža                                                                          | EN 1849-2              | 210 g/m <sup>2</sup>                        |
| Debelina                                                                      | EN 1849-2              | 1 mm                                        |
| Izravnost                                                                     | EN 1848-2              | v skladu z                                  |
| Prenos vodne pare (Sd)                                                        | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,15 m                                      |
| Odpornost na nateg MD/CD                                                      | EN 12311-1             | 380 / 420 N/50 mm                           |
| Raztezek MD/CD                                                                | EN 12311-1             | 40 / 45 %                                   |
| Odpornost na trganje izdelka z žebljem MD/CD                                  | EN 12310-1             | 225 / 210 N                                 |
| Nepropustnost za vodo                                                         | EN 1928                | razred W1                                   |
| Vodni stolpec                                                                 | EN 20811               | > 300 cm                                    |
| UV- stabilnost pri spojih do širine 30 mm in ki razkrivajo največ 30 % fasade | EN 13859-1             | stalna                                      |
| UV-stabilnost brez zaključnega sloja                                          | EN 13859-1             | 4 meseca                                    |
| Toplotna odpornost                                                            | -                      | -40 / +80 °C                                |
| Reakcija na ogenj                                                             | EN 13501-1             | razred E                                    |
| Prestopna upornost                                                            | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Po umetnem staranju:                                                          |                        |                                             |
| • odpornost na nateg MD/CD                                                    | EN 13859-1             | 340 / 380 N/50 mm                           |
| • nepropustnost za vodo                                                       | EN 13859-1             | razred W1                                   |
| • raztezek MD/CD                                                              | EN 13859-1             | 35 / 50 %                                   |
| Fleksibilnost pri nizkih temperaturah                                         | EN 1109                | -30 °C                                      |
| Dimenzijska stabilnost                                                        | EN 1107-2              | < 1 %                                       |
| Termična prevodnost (λ)                                                       | -                      | 0,2 W/mK                                    |
| Specifična toplota                                                            | -                      | 1300 J/kgK                                  |
| Gostota                                                                       | -                      | pribl. 210 kg/m <sup>3</sup>                |
| Količnik paroprepustnosti (μ)                                                 | -                      | pribl. 150                                  |
| Priporočen naklon vgradnje                                                    | -                      | > 10°                                       |
| Test na močnem dežju                                                          | -                      | presežek                                    |
| Emisije HOS (VOC)                                                             | -                      | 0 % (razred A+)                             |

## SESTAVA



1 zgornji sloj: monolitna zračna plast iz PU

2 ojačitev: tkanina iz PL

 koda **FACADEUV60** (D52344)  
 FACADE BAND UV  
 str. 122

 mere: 60 mm x 25 m  
 kos./emb. 10


## KODE IN DIMENZIJE

| koda            | prej koda | opis                      | trak | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | kos/ |
|-----------------|-----------|---------------------------|------|-----------|---------------------|------|
| <b>TUV210</b>   | D42442    | TRASPIR ZENIT UV 210      | -    | 1,5 x 50  | 75                  | 30   |
| <b>TUV21030</b> | D42448    | TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m | -    | 3,0 x 50  | 150                 | 16   |

 KJE SE  
 UPORABLJA?
