

# SEAL BAND

Jednostronnie klejąca taśma do wewnątrz

Podkład z wodoodpornego papieru impregnowanego z klejem akrylowym i filmem oddzielającym



## PRAKTYCZNOŚĆ

W celu łatwego uszczelniania kątów, narożników i innych węzłów szczególnych; podwójny liner ułatwiający kładzenie



## WYDAJNOŚĆ

Podkład z papieru impregnowanego, idealny to zastosowań wewnętrznych; gwarantowana szczelność z upływem czasu



## DANE TECHNICZNE

| właściwości               | norma        | wartość        |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Grubość całkowita         | DIN EN 1942  | ok. 0,30 mm    |
| Odporność na przerwanie   | DIN EN 14410 | > 70 N/cm      |
| Zdolność do rozciągania   | DIN EN 14410 | > 5 %          |
| Przyczepność              | DIN EN 1939  | > 15 N/cm      |
| Paroprzepuszczalność (Sd) | EN 1931      | 6 m            |
| Odporność termiczna       | -            | -40 / +100 °C  |
| Temperatura kładzenia     | -            | > -10 °C       |
| Temperatura składowania   | -            | +15 / +30 °C   |
| Obecność rozpuszczalników | -            | NIE            |
| Emisje VOC (LZO)          | -            | 0 % (klasa A+) |

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

## KODY I WYMIARY

| kod      | kod fab. | liner [mm] | B [mm] | L [m] | szt./op. |
|----------|----------|------------|--------|-------|----------|
| SEAL60   | D52211   | -          | 60     | 40    | 5        |
| SEAL1248 | D52212   | 12 / 48    | 60     | 40    | 5        |
| SEAL3030 | D52214   | 30 / 30    | 60     | 40    | 5        |

## SKŁAD

- 1 podkład: papier impregnowany wodoodporny
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 warstwa oddzielająca: papier silikonowy

# SEAL SQUARE


Wyprofilowany element klejący uszczelniający do zastosowań wewnętrznych

Podkład z wodoodpornego papieru impregnowanego z klejem akrylowym i filmem oddzielającym



## WSZECHSTRONNOŚĆ

Idealna do stosowania w przypadku małych uszczelnień wewnętrznych wymagających szybkości i precyzji



## PRAKTYCZNOŚĆ

Wstępnie nacięty, nie wymaga narzędzi do obróbki i układania



## DANE TECHNICZNE

| właściwości               | norma        | wartość        |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Grubość całkowita         | DIN EN 1942  | ok. 0,30 mm    |
| Odporność na przerwanie   | DIN EN 14410 | > 70 N/cm      |
| Zdolność do rozciągania   | DIN EN 14410 | > 5 %          |
| Przyczepność              | DIN EN 1939  | > 15 N/cm      |
| Paroprzepuszczalność (Sd) | EN 1931      | 6 m            |
| Odporność termiczna       | -            | -40 / +100 °C  |
| Temperatura kładzenia     | -            | > -10 °C       |
| Temperatura składowania   | -            | +15 / +30 °C   |
| Obecność rozpuszczalników | -            | NIE            |
| Emisje VOC (LZO)          | -            | 0 % (klasa A+) |

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

## KODY I WYMIARY

| kod     | kod fab. | B [mm]    | L [m] | szt./op. | szt./rolkę |
|---------|----------|-----------|-------|----------|------------|
| SEAL180 | D52220   | 180 x 180 | 36    | 1        | 200        |

## SKŁAD

- 1 podkład: papier impregnowany wodoodporny
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 warstwa oddzielająca: papier silikonowy