

GROUND BAND

Bituminöst självhäftande membran

Bitumös blandning bestrykt på en film i polyeten (PE) med hög densitet och separationsfilm




GROUND1000H idealisk för höga temperaturer med en vit skyddsfilm

Förformat foder




LÅG TEMPERATUR

Installation avsedd från -4 °C till +30 °C tack vare den speciella bitumösa elastoplastblandningen



SJÄLVFÖRSEGLANDE OCH SJÄLVHÄFTANDE

Praktisk och snabb installation, kräver ingen låga vilket minskar riskerna för träet



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Tjocklek	EN 1849-1	1,5 mm
Brottgräns MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Brottöjning MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Motstånd mot punktering met A/met B	EN 12691	500 / 1000 mm
Motstånd mot statisk belastning met A/met B	EN 12730	10 / 15 kg
Rivhållfasthet MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 N
Motstånd mot fogarnas avskiljning	EN 12316-1	55 N/50 mm
Fogarnas draghållfasthet MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Probe tack	ASTM D 2979	35 N
Vattentäthet	EN 1928	> 60 kPa
Beständighet mot hydrostatiskt tryck	DIN 52123	> 6 bar (24h)
Vattenupptagning	ASTM D 570	0,09 %
Ångmotståndsfaktor (μ)	EN 1931	90000
Tillämpningstemperatur	-	-4 / +30 °C
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 11925-2 / EN 13501-1	klass E
Vidhäftningsförmåga på:		
• trä utan PRIMER	-	215,9 N
• trä med PRIMER	-	313,7 N
• betong utan PRIMER	-	185,1 N
• betong med PRIMER	-	285,3 N
Permeabilitet mot radon	SP Sveriges tekniska forskningsinstitut	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Permeabilitet mot metan	CSI-metod	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	foder	B [mm]	L [m]	st./förp.
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1

BLACK BAND

Universellt butylband

Butyl elastoplastbladning med underlag i polyeten (PE) av hög expansionskapacitet och separationsfilm



EXTRAORDINÄR

Universell och expanderbar upp till 300 % isolerar på ett effektivt sätt fogar på de vanligaste byggmaterialen

300%



PRAKTISK

Idealisk för att lätt isolera komplicerade leder och mycket ojämna ytor. Självförseglande även i låga temperaturer

-20°C



KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	liner [mm]	B [mm]	L [m]	st./förp.
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Tjocklek	-	2,0 mm
Expansionskapacitet	DIN EN 12311/1	> 300 %
Brottöjning	-	1000 %
Vidhäftningsförmåga vid lösgöring i 90°	ASTM D 1000	> 80 N
Momentant motstånd mot vidhäftning	ASTM D 6195	> 70 N
Vertikal glidning	ISO 7390	< 10 mm
Tillämpningstemperatur	-	0 / +45 °C
Värmemotstånd	-	-40 / +100 °C
Vattentätethet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+15 / +30 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader