

GROUND BAND

Membrană bituminoasă autoadezivă

Compus bituminos întins pe o folie din polietilenă (PE) cu densitate înaltă și peliculă de separare




GROUND1000H ideal pentru temperaturile înalte cu o folie de protecție albă

Liner tăiat în prealabil




TEMPERATURI SCĂZUTE

Aplicare eficientă de la -4 °C la +30 °C datorită amestecului special bituminos elastoplastomeric



AUTOSUDANT ȘI AUTOADEZIV

Aplicare practică și rapidă, nu necesită utilizarea flăcării, minimizând riscurile pe lemn



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime	EN 1849-1	1,5 mm
Sarcina de rupere MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Alungire la rupere MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Rezistență la perforare met A / met B	EN 12691	500 / 1000 mm
Rezistență la sarcină statică met A / met B	EN 12730	10 / 15 kg
Rezistență la perforare MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 N
Rezistență la detașarea îmbinărilor	EN 12316-1	55 N/50 mm
Rezistență la tracțiunea îmbinărilor MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Probe tack	ASTM D 2979	35 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	> 60 kPa
Rezistență la presiunea hidrostatică	DIN 52123	> 6 bar (24h)
Absorbția apei	ASTM D 570	0,09 %
Factor de rezistență la vapori (μ)	EN 1931	90000
Temperatură de aplicare	-	-4 / +30 °C
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Reacție la foc	EN 11925-2 / EN 13501-1	clasă E
Adezivitate pe:		
• lemn fără PRIMER	-	215,9 N
• lemn cu PRIMER	-	313,7 N
• beton fără PRIMER	-	185,1 N
• beton cu PRIMER	-	285,3 N
Permeabilitatea la gazul radon	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Permeabilitatea la gazul metan	CSI metod	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Temperatură de depozitare	-	+5 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de maxim 12 luni

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	liner	B [mm]	L [m]	buc./amb.
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1

BLACK BAND

Bandă butilică monoadezivă universală

Compus butilic elastoplastomeric cu suport din polietilenă (PE), cu înaltă capacitate de expandare și peliculă de separare

Liner 40 mm



EXTRAORDINARĂ

Universală și expandabilă până la 300%, etanșează eficient orice fisură a celor mai răspândite materiale utilizate în construcții

300%



PRACTICĂ

Ideală pentru sigilarea facilă a îmbinărilor dificile și a suprafețelor foarte neregulate; autosudantă și la temperaturi reduse

-20°C



CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	liner [mm]	B [mm]	L [m]	buc./amb.
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime	-	2,0 mm
Capacitate de expandare	DIN EN 12311/1	> 300 %
Alungire la rupere	-	1000 %
Adeziune la dezlipire la 90°	ASTM D 1000	> 80 N
Rezistență la adeziunea instantanee	ASTM D 6195	> 70 N
Alunecare verticală	ISO 7390	< 10 mm
Temperatură de aplicare	-	0 / +45 °C
Rezistență termică	-	-40 / +100 °C
Impermeabilitate la apă	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+15 / +30 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de maxim 12 luni