

GROUND BAND



Αυτοκόλλητη ασφαλτώδης μεμβράνη

Ασφαλτώδης ένωση επαλειμμένη σε μεμβράνη από πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής πυκνότητας και μεμβράνη διαχωρισμού


GROUND1000H ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες με λευκή προστατευτική μεμβράνη

Liner κομμένο εκ των προτέρων




ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Αποτελεσματική τοποθέτηση από -4 °C έως +30 °C χάρη στο ειδικό ελαστοπλαστικό ασφαλτώδες μείγμα



ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Πρακτική και γρήγορη τοποθέτηση, δεν απαιτεί τη χρήση φλόγας, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους στο ξύλο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Πάχος	EN 1849-1	1,5 mm
Φορτίο θραύσης MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Επιμήκυνση σε θραύση MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Αντοχή στη διάτρηση met A / met B	EN 12691	500 / 1000 mm
Αντοχή σε στατικό φορτίο met A / met B	EN 12730	10 / 15 kg
Αντοχή σε σχίσμο MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 N
Αντοχή στην απόσπαση των αρμών	EN 12316-1	55 N/50 mm
Αντοχή σε εφελκυσμό των αρμών MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Τιμή αιχμής δοκιμίου	ASTM D 2979	35 λεπ
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	> 60 kPa
Αντοχή σε υδροστατική πίεση	DIN 52123	> 6 bar (24h)
Απορρόφηση νερού	ASTM D 570	0,09 %
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	EN 1931	90000
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-4 / +30 °C
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 11925-2 / EN 13501-1	κατηγορία E
Πρόσφυση σε:		
• ξύλο χωρίς PRIMER	-	215,9 N
• ξύλο με PRIMER	-	313,7 N
• σκυρόδεμα χωρίς PRIMER	-	185,1 N
• σκυρόδεμα με PRIMER	-	285,3 N
Διαπερατότητα στο αέριο ραδόνιο	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Διαπερατότητα στο αέριο μεθάνιο	Μέθοδος CSI	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	OXI
Εκπομπές VOC (πηγικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 12 μήνες

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	liner	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1

BLACK BAND

Καθολική συγκολλητική ταινία βουτυλίου

Ελαστοπλαστική ένωση βουτυλίου με υποστήριγμα από πολυαιθυλένιο (PE), υψηλής ικανότητας επέκτασης και μεμβράνη διαχωρισμού

Liner 40 mm



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Καθολικό και επεκτάσιμο έως και 300%, σφραγίζει αποτελεσματικά οποιαδήποτε ρωγμή στα πιο γνωστά οικοδομικά υλικά

300%



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ιδανικό για την εύκολη σφράγιση δύσκολων κόμβων και πολύ ανώμαλων επιφανειών· αυτοσυγκλλούμενο ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες

-20°C



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	liner [mm]	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Πάχος	-	2,0 mm
Δυνατότητα επέκτασης	DIN EN 12311/1	> 300 %
Επιμήκυνση σε θραύση	-	1000 %
Πρόσφυση σε απόσπαση 90°	ASTM D 1000	> 80 N
Αντοχή σε στιγμιαία πρόσφυση	ASTM D 6195	> 70 N
Κατακόρυφη ολίσθηση	ISO 7390	< 10 mm
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	0 / +45 °C
Θερμική αντοχή	-	-40 / +100 °C
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+15 / +30 °C
Παρουσία διαλυτών	-	OXI
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 12 μήνες