

GROUND BAND



Битумная самоклеящаяся мембрана

Компаунд битумный пластифицированный на полиэтиленовой пленке (PE)
высокой плотности, с разделительной пленкой


GROUND1000H: идеальна
для высоких температур
благодаря белой
защитной пленке

Защитная пленка
разрезанная




НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Благодаря специальной битумной
эластопластомерной композиции эффективно
монтируется при t от -4 °C до +30 °C



САМОСВАРИВАЮЩАЯСЯ И САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

Быстрая и удобная укладка, не
требует использования огня,
минимум риска для дерева



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Толщина	EN 1849-1	1,5 мм
Разрывная нагрузка MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 Н/50 мм
Удлинение при разрыве MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Сопротивление продавливанию мет. А / мет. В	EN 12691	500 / 1000 мм
Сопротивление статической нагрузке мет. А / мет. В	EN 12730	10 / 15 кг
Прочность на раздир MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 Н
Сопротивление раздиру клеевого соединения	EN 12316-1	55 Н/50 мм
Прочность соединений на разрыв, MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 Н/50 мм
Probe tack	ASTM D 2979	35 Н
Класс водонепроницаемости	EN 1928	> 60 кПа
Устойчивость к гидростатическому давлению	DIN 52123	> 6 бар (24 ч)
Водопоглощение	ASTM D 570	0,09 %
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	EN 1931	90000
Температура при нанесении	-	-4 / +30 °C
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Горючесть	EN 11925-2 / EN 13501-1	класс E
Адгезия к материалам:		
• дерево без грунтовки PRIMER	-	215,9 Н
• дерево с грунтовкой PRIMER	-	313,7 Н
• бетон без грунтовки PRIMER	-	185,1 Н
• бетон с грунтовкой PRIMER	-	285,3 Н
Проницаемость для радона	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² м ² /с
Проницаемость для метана	метод CSI	< 5 см.куб./м ² x сут x атм
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом не более 12 месяцев.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	защ. пленка	В [мм]	L [м]	шт/упак
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1

BLACK BAND

Односторонняя универсальная бутиловая клейкая лента

Бутиловый эластопластомерный компаунд на полиэтиленовой основе (PE) с высокой способностью к расширению, разделительная пленка

Защитная пленка
40 мм



СУПЕРМАТЕРИАЛ

Универсальная и способная на расширение до 300 %, эффективно герметизирует трещины на наиболее распространенных строительных материалах

300%



ПРАКТИЧНО

Лучший выбор для быстрой герметизации самых сложных узлов, на крайне неровных поверхностях; самосваривающаяся даже при низких температурах

-20°C



КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	защ. пленка [мм]	B [мм]	L [м]	шт/упак
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Толщина	-	2,0 мм
Способность к расширению	DIN EN 12311/1	> 300 %
Удлинение при разрыве	-	1000 %
Адгезия при отрыве под 90°	ASTM D 1000	> 80 Н
Устойчивость к мгновенному приклеиванию	ASTM D 6195	> 70 Н
Стекание	ISO 7390	< 10 мм
Температура при нанесении	-	0 / +45 °C
Термостойкость	-	-40 / +100 °C
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	+15 / +30 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом не более 12 месяцев.