

PRIMER

Univerzális alapozó öntapadós akril szalagokhoz

Gyorsan száradó, oldószermentes akrildiszperziós alapozó



ÉSZREVEHETETLEN

Az oldószermentes, akril diszperzió alapuló keveréknek köszönhetően átlátszó



PRAKTIKUS

Azonnal használható, kiegyenlíti az érdes felületeket, gyors száradást biztosít



KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	tartalom [kg]	szín	db/csom
PRIMER	D69702	1,0	átlátszó	1

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	érték
Szín folyékony állapotban	fehér
Szín megszilárdult állapotban	átlátszó
Felviteli hőmérséklet	+5 / +35 °C
Száradási idő	kb. 30 / 60 perc
Hőmérséklet-tűrés felhelyezés után	-20 / +80 °C
Kiadósság kőn és betonon	kb. 12 m ² /kg
Kiadósság fán és OSB lapon	kb. 6 m ² /kg
Tárolási hőmérséklet	+5 / +20 °C
Szállítási hőmérséklet	> 0 °C
Oldószerek jelenléte	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	34 %

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig

PRIMER SPRAY


Univerzális alapozóspray öntapadós akril szalagokhoz

Szintetikus keveréken alapuló átlátszó ragasztó




AZONNALI MEGOLDÁS

A palack és a szabályozható fúvóka szükségtelessé teszi az ecset vagy más eszköz használatát



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

A felülettől kb. 30–50 cm-re alkalmazva kb. 6 cm-es ragasztási terület hozható létre. Ideális a rothoblaas szalagokkal való használatra



KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	tart. [ml]	db/csom
PRIMERSPRAY	D69703	750	12

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	érték
Szín folyékony állapotban	fehér
Szín megszilárdult állapotban	átlátszó
Felviteli hőmérséklet	+5 / +35 °C
Száradási idő	kb. 30 / 40 perc
Hőmérséklet-tűrési felhelyezés után	-30 / +90 °C
Kiadósság	80 g/m ²
Tárolási hőmérséklet	+5 / +20 °C
Szállítási hőmérséklet	> 0 °C
Oldószerek jelenléte	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	54,6 %

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig