

TRASPIR EVO 340

CE
EN13859-1

Légáteresztő monolit membrán

Extrudált elasztomer (PE) monolit réteg két polipropilén (PP) védőréteg között

AT
Önorm B4119
UD do-s ER

FR
CPT 3651_2
E1-Sd3-TR3

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UDB-B
USB-B


IT
UNI 11470
A/R3



life long

MONOLIT

A különleges polimereknek köszönhetően a membrán monolit szerkezete rendkívül jó időbeli tartósságot biztosít



EGYETLEN RAGASZTÓSZALAG

A ragasztószalag kiváló tapadása biztosítja az átlapolások tökéletes tömítését közvetlenül a membránon



KIS HAJLÁSSZÖG

Grammsúlyának köszönhetően a membrán hatékonyan helyezhető fel akár 5°-os hajlásszögű tetőkre is

TUDTA ÖN, HOGY...?

KÖNNYŰ FELHELYEZHETŐSÉG

Ez a membrán egyetlen különleges ragasztószalag révén lehetővé teszi a szabályszerű tömítést.

A felhelyezés így sokkal gyorsabbá válik, mert nem kell pontosan összepárosítani a szalagokat, ezáltal pedig rugalmasabban végezhető el az átfedések tömítése.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
TTEV0340	D24854	TRASPIR EVO 340 T	T	1,5 x 25	37,5	25

HOL
ALKALMAZHATÓ?





A nagy grammsúly kiváló védelmet nyújt már az építkezési fázisban is



A kitűnően tapadó ragasztószalaggal a tömítés közvetlenül a membránon elvégezhető, így a felhelyezés is gyorsabb




MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	340 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	1 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	400 / 320 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	40 / 40 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	465 / 550 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
Vízoszlop	EN 20811	> 300 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	4 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h 50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	360 / 270 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	30 / 30 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-20 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	< 2 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,4 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 340 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 200
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 5°
Erős esőnek való ellenállás tesztelése	-	megfelelt
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: nemszótt PP-szövet
- 2 középső réteg: monolit légáteresztő PE réteg
- 3 alsó réteg: nemszótt PP-szövet