


CONSTRUCTION SEALING

Tlačna tesnilna obloga za ravne stike
Ekspandirani EPDM z visoko kemijsko obstojnostjo



PRAKTIČEN

Možnost polaganja na gradbišču ali v
fazi montažne gradnje za zatesnitev
stikov les-les



TRAJEN

Zmes iz EPDM zagotavlja visoko
kemijsko obstojnost in dolgo
življenjsko dobo



KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	s [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
CONSTRU46	D63482	3	46	300	1

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Specifična teža	DIN EN 12311/1	pribl. 0,48 g/cm ³
Tlačna deformacija po 22 urah: +23 °C	EN ISO 815	< 25 %
Tlačna deformacija po 22 urah: +40 °C	EN ISO 815	< 35 %
Toplotna odpornost	-	-35 / +100 °C
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru