

KOMPRI BAND

Självexpanderande isoleringsband

Band i förkomprimerad polyuretanskum med flamskyddsmedel


CE
ETA 07/0072



Bullercertifiering
Brandsäker

SJÄLVEXPANDERANDE

Isolerar fogar från 1 till 20 mm
kompenserar eventuella ojämna
delar på fogen



MOTSTÅNSKRAFTIG

Garanterar tätheten mot luft och
hällregn, skyddar mot brand och ger en
korrekt ljudisolering



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Klassificering	DIN 18542	klass BG1 och BGR ⁽¹⁾
Koefficient fogens luftgenomsläpplighet (tillämpning BG1)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Koefficient fogens luftgenomsläpplighet (tillämpning BGR)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Värmeledningsförmåga (λ)	DIN 52612	0,052 W/mK
Ångmotståndsfaktor (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Motstånd mot hällregn	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
UV- och väderbeständighet	DIN 53387	enligt standard
Kompatibilitet med andra byggmaterial	DIN 52453	enligt standard
Dimensionstolerans	DIN 7715 T5 P3	enligt standard
Brandtekniskt beteende	DIN 4102	klass B1
Ljudisolering $R_{ST,w} (C;Ctr)^{(2)}$	IFT Rosenheim	58 (-2; -6) dB
Värmemotstånd	DIN 18542	-30 / +90 °C
Tillämpningstemperatur	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Förvaringstemperatur	-	+1 / +20 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	$< 0,02 \text{ %}$ (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 24 månader

⁽¹⁾ För klassificeringen av banden, se sidan 107

⁽²⁾ Test utförd med två sammanfogade band i en fog på 10 mm bredd

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	s _{max} [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	st./förp.
KOMPRI1010	D63512	10	1 - 4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1 - 4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4 - 10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6 - 15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9 - 20	20	3,3	15