


PLASTER BAND OUT

COMPOSIZIONE

supporto
membrana traspirante in PP a due strati

adesivo
dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione
pellicola in PP a rilascio facilitato




COMPOSIZIONE

supporto
membrana traspirante in PP a due strati

adesivo
dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione
pellicola in PP a rilascio facilitato




DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Spessore totale	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Grammatura	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	W1	-
Tenuta a pioggia battente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Permeabilità all'aria	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistenza ai raggi UV	-	12 mesi	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Temperatura di applicazione	-	> -10 °C	> +14 °F
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presenza solventi	-	no	-
Emicode	metodo di test GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto fino a 24 mesi.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

■ CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND IN


APPLICAZIONE DEL NASTRO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL SERRAMENTO



7 ROLLER


■ CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND IN

SIGILLATURA CON SERRAMENTO GIÀ INSTALLATO



■ CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND OUT


APPLICAZIONE DEL NASTRO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL SERRAMENTO



4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND OUT

SIGILLATURA CON SERRAMENTO GIÀ INSTALLATO



7 ROLLER