

HERMETIC FOAM

Schiuma sigillante elastica ad alte prestazioni fonoisolanti

Miscela poliuretanica a celle chiuse



60 dB


ABBATTIMENTO ACUSTICO CERTIFICATO

Abbattimento acustico fino a 60 dB, certificato dall'istituto IFT Rosenheim



ERMETICA

Impermeabile all'acqua e all'aria anche se rifilata dopo l'asciugatura, grazie alla struttura a celle chiuse.



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Reazione al fuoco	DIN 4102 / EN 13501	classe B3 / F
Isolamento acustico delle giunzioni valutato $R_{ST,w}$	direttiva ift SC-01	10 mm: 60 (-1 ; -4) dB
	direttiva ift SC-01	20 mm: 60 (-1 ; -3) dB
Impermeabilità all'aria	Ö Norm EN 1027	1000 Pa
	Ö Norm EN 12114	1000 Pa
Tempo:		
• creazione della pellicola esterna	-	5 / 10 minuti
• lavorabilità dopo l'estrusione	-	15 / 20 minuti
• per la prima fase di indurimento	-	2 ore
Stabilità strutturale	DIN 53431	± 5 %
Temperatura di applicazione per la cartuccia	-	+10 / +30 °C
Temperatura di applicazione	-	-10 °C
Resistenza termica costante	-	-40 / +80 °C
Resistenza termica temporanea	-	+120 °C
Peso specifico	-	15 / 20 kg/m ³
Allungamento a rottura	DIN 53571	ca. 25 %
Permeabilità al vapore acqueo (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Conduttività termica	DIN 56612	0,035 W/h
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +20 °C
Temperatura di trasporto	-	> 0 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	19,4 %

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	contenuto [ml]	resa [l]	cartuccia	pz/conf
HERFOAM	D69202	750	40	alluminio	12