

HERMETIC FOAM

Mousse scellante élastique à hautes propriétés insonorisantes

Mélange polyuréthane à cellules fermées



60 dB


RÉDUCTION DU BRUIT CERTIFIÉE

Réduction du bruit jusqu'à 60 dB, certifiée par l'institut IFT Rosenheim



HERMÉTIQUE

Imperméable à l'eau et à l'air même si ébarbée après séchage, grâce à sa structure à cellules fermées



DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Réaction au feu	DIN 4102 / EN 13501	classe B3 / F
Isolation acoustique des assemblages évaluée $R_{ST,w}$	directive ift SC-01	10 mm : 60 (-1 ; -4) dB
	directive ift SC-01	20 mm : 60 (-1 ; -3) dB
Imperméabilité à l'air	Ö Norm EN 1027	1 000 Pa
	Ö Norm EN 12114	1 000 Pa
Temps :		
• création du film extérieure	-	5 / 10 minutes
• usinabilité après extrusion	-	15 / 20 minutes
• pour la première phase de durcissement	-	2 heures
Stabilité dimensionnelle	DIN 53431	± 5 %
Température d'application pour la cartouche	-	+10 / +30 °C
Température d'application	-	-10 °C
Température maximale d'exercice constant	-	-40 / +80 °C
Température maximale d'exercice temporaire	-	+120 °C
Poids spécifique	-	15 / 20 kg/m ³
Allongement à la rupture	DIN 53571	env. 25 %
Perméabilité à la vapeur d'eau (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Conductivité thermique	DIN 56612	0,035 W/h
Température de stockage	-	+5 / +20 °C
Température de transport	-	> 0 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	19,4 %

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 12 mois

CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	contenu [ml]	rendement [l]	cartouche	pcs/cond
HERFOAM	D69202	750	40	aluminium	12