

HERMETIC FOAM

Espuma sellante elástica de altas prestaciones fonoaislantes

Mezcla poliuretánica de células cerradas



60 dB


ABATIMIENTO ACÚSTICO CERTIFICADO

Abatimiento acústico hasta 60 dB, certificado por el centro IFT Rosenheim



HERMÉTICA

Impermeable al agua y al aire incluso aplicada después del secado, gracias a su estructura de células cerradas



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Reacción al fuego	DIN 4102 / EN 13501	clase B3 / F
Aislamiento acústico de las juntas valorado $R_{ST,w}$	directiva ift SC-01	10 mm: 60 (-1 ; -4) dB
	directiva ift SC-01	20 mm: 60 (-1 ; -3) dB
Estanqueidad al aire	Ö Norm EN 1027	1.000 Pa
	Ö Norm EN 12114	1.000 Pa
Tiempo:		
• creación de la película externa	-	5 / 10 minutos
• elaborabilidad después de la extrusión	-	15 / 20 minutos
• para la primera fase de endurecimiento	-	2 horas
Estabilidad dimensional	DIN 53431	± 5 %
Temperatura de trabajo para el cartucho	-	+10 / +30 °C
Temperatura de aplicación	-	-10 °C
Temperatura máxima de ejercicio constante	-	-40 / +80 °C
Temperatura máxima de ejercicio temporal	-	+120 °C
Peso específico	-	15 / 20 kg/m ³
Elongación a rotura	DIN 53571	aprox. 25 %
Permeabilidad al vapor de agua (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Conductividad térmica	DIN 56612	0,035 W/h
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +20 °C
Temperatura de transporte	-	> 0 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	19,4 %

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto como máx. 12 meses

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	contenido [ml]	rendimiento [l]	cartucho	unjd/cajas
HERFOAM	D69202	750	40	aluminio	12