

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación cinta monoadhesiva para interior, tipo XYLOFON 35 Composición: –Mezcla poliuretánica. Producto exento de VOC (COV) o sustancias nocivas. Extremadamente estable y exento de deformaciones con el pasar del tiempo. Propiedades: –Carga permanente estática (10%) (N/mm²) : 0,176 –Rigidez dinámica (MN/m³) : 1262 –Creep (%) : <0,5 –Módulo elástico dinámico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 2,16 –Temperatura máxima de uso (TGA) (°C) : 200 –Reacción al fuego (clase) : E Extender el perfil sobre la sección superior de la pared y fijarlo mecánicamente con grapas cada 40/60 cm. Posteriormente colocar el panel horizontal del forjado y repetir la operación.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación cinta monoadhesiva para interior, tipo XYLOFON 50 Composición: –Mezcla poliuretánica. Producto exento de VOC (COV) o sustancias nocivas. Extremadamente estable y exente de deformaciones con el pasar del tiempo. Propiedades: –Carga permanente estática (10%) (N/mm²) : 0,304 –Rigidez dinámica (MN/m³) : 1455 –Creep (%) : <0,5 –Módulo elástico dinámico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 3,53 –Temperatura máxima de uso (TGA) (°C) : >200 –Reacción al fuego (clase) : E Extender el perfil sobre la sección superior de la pared y fijarlo mecánicamente con grapas cada 40/60 cm. Posteriormente colocar el panel horizontal del forjado y repetir la operación.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación cinta monoadhesiva para interior, tipo XYLOFON 70 Composición: –Mezcla poliuretánica. Producto exento de VOC (COV) o sustancias nocivas. Extremadamente estable y exente de deformaciones con el pasar del tiempo. Propiedades: –Carga permanente estática (10%) (N/mm²) : 0,94 –Rigidez dinámica (MN/m³) : 1822 –Creep (%) : <0,5 –Módulo elástico dinámico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 10,1 –Temperatura máxima de uso (TGA) (°C) : >200 –Reacción al fuego (clase) : E Extender el perfil sobre la sección superior de la pared y fijarlo mecánicamente con grapas cada 40/60 cm. Posteriormente colocar el panel horizontal del forjado y repetir la operación.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación cinta monoadhesiva para interior, tipo XYLOFON 80 Composición: –Mezcla poliuretánica. Producto exento de VOC (COV) o sustancias nocivas. Extremadamente estable y exento de deformaciones con el pasar del tiempo. Propiedades: –Carga permanente estática (10%) (N/mm²) : 1,71 –Rigidez dinámica (MN/m³) : 2157 –Creep (%) : <0,5 –Módulo elástico dinámico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 19 –Temperatura máxima de uso (TGA) (°C) : >200 –Reacción al fuego (clase) : E Extender el perfil sobre la sección superior de la pared y fijarlo mecánicamente con grapas cada 40/60 cm. Posteriormente colocar el panel horizontal del forjado y repetir la operación.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación cinta monoadhesiva para interior, tipo XYLOFON 90 Composición: –Mezcla poliuretánica. Producto exento de VOC (COV) o sustancias nocivas. Extremadamente estable y exente de deformaciones con el pasar del tiempo. Propiedades: –Carga permanente estática (10%) (N/mm²) : 3,6 –Rigidez dinámica (MN/m³) : >2200 –Creep (%) : <0,5 –Módulo elástico dinámico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 43 –Temperatura máxima de uso (TGA) (°C) : >200 –Reacción al fuego (clase) : E Extender el perfil sobre la sección superior de la pared y fijarlo mecánicamente con grapas cada 40/60 cm. Posteriormente colocar el panel horizontal del forjado y repetir la operación.			