

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por unidade	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de fita monoadesiva para interiores, tipo XYLOFON 35 Composição: –Mistura poliuretânica. Produto sem VOC nem substâncias nocivas. Extremamente estável e sem deformações ao longo do tempo. Características: –Carga estática permanente (10%) (N/mm²) : 0,176 –Rigidez dinâmica (MN/m³) : 1262 –Fluência (%) : <0,5 –Módulo de elasticidade dinâmico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 2,16 –Temperatura máxima de utilização (TGA) (°C) : 200 –Reação ao fogo (classe) : E Aplicar o perfil sobre a secção superior da parede e fixá-lo mecanicamente com agramos a cada 40 a 60 cm. Depois colocar o painel horizontal do piso e repetir a operação.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por unidade	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de fita monoadesiva para interiores, tipo XYLOFON 50 Composição: – Mistura poliuretânica. Produto sem VOC nem substâncias nocivas. Extremamente estável e sem deformações ao longo do tempo. Características: – Carga estática permanente (10%) (N/mm²) : 0,304 – Rigidez dinâmica (MN/m³) : 1455 – Fluência (%) : <0,5 – Módulo de elasticidade dinâmico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 3,53 – Temperatura máxima de utilização (TGA) (°C) : >200 – Reação ao fogo (classe) : E Aplicar o perfil sobre a secção superior da parede e fixá-lo mecanicamente com agramos a cada 40 a 60 cm. Depois colocar o painel horizontal do piso e repetir a operação.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por unidade	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de fita monoadesiva para interiores, tipo XYLOFON 70 Composição: –Mistura poliuretânica. Produto sem VOC nem substâncias nocivas. Extremamente estável e sem deformações ao longo do tempo. Características: –Carga estática permanente (10%) (N/mm²) : 0,94 –Rigidez dinâmica (MN/m³) : 1822 –Fluência (%) : <0,5 –Módulo de elasticidade dinâmico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 10,1 –Temperatura máxima de utilização (TGA) (°C) : >200 –Reação ao fogo (classe) : E Aplicar o perfil sobre a secção superior da parede e fixá-lo mecanicamente com agramos a cada 40 a 60 cm. Depois colocar o painel horizontal do piso e repetir a operação.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por unidade	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de fita monoadesiva para interiores, tipo XYLOFON 80 Composição: –Mistura poliuretânica. Produto sem VOC nem substâncias nocivas. Extremamente estável e sem deformações ao longo do tempo. Características: –Carga estática permanente (10%) (N/mm²) : 1,71 –Rigidez dinâmica (MN/m³) : 2157 –Fluência (%) : <0,5 –Módulo de elasticidade dinâmico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 19 –Temperatura máxima de utilização (TGA) (°C) : >200 –Reação ao fogo (classe) : E Aplicar o perfil sobre a secção superior da parede e fixá-lo mecanicamente com agrafos a cada 40 a 60 cm. Depois colocar o painel horizontal do piso e repetir a operação.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por unidade	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de fita monoadesiva para interiores, tipo XYLOFON 90 Composição: – Mistura poliuretânica. Produto sem VOC nem substâncias nocivas. Extremamente estável e sem deformações ao longo do tempo. Características: – Carga estática permanente (10%) (N/mm²) : 3,6 – Rigidez dinâmica (MN/m³) : >2200 – Fluência (%) : <0,5 – Módulo de elasticidade dinâmico E', 10 Hz (DMA) (Mpa) : 43 – Temperatura máxima de utilização (TGA) (°C) : >200 – Reação ao fogo (classe) : E Aplicar o perfil sobre a secção superior da parede e fixá-lo mecanicamente com agramos a cada 40 a 60 cm. Depois colocar o painel horizontal do piso e repetir a operação.			