

Voce di capitolato				
Voce n.	Descrizione	Quantità	Prezzo per unità	Prezzo Totale
	Fornitura e posa in opera di membrana altamente traspirante, tipo TRASPIR 150 Composizione: –Film microporoso e strati di protezione in polipropilene (PP) Proprietà: –Grammatura (g/m²) : 150 –Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) (m) : 0,05 –Resistenza a trazione MD/CD (N/50mm) : 315/250 –Allungamento MD/CD (%) : 61/66 –Resistenza lacerazione chiodo MD/CD (N) : 255/270 –Impermeabilità all'acqua (classe) : W1 –Colonna d'acqua (cm) : >300 –Emissioni VOC (COV) (% (classe A+)) : 0 –Test pioggia battente : superato Marcatura CE in accordo a EN 13859-1/2 Indicazioni di posa per: PARETE TRASPIR 150 si pone parallelamente alla trave di banchina o al solaio se posa su parete. Il secondo strato deve essere sovrapposto almeno 15 centimetri al precedente. Ogni strato deve essere fissato al supporto con un dispositivo di fissaggio meccanico (es: HAMMER STAPLER, HAND STAPLER o PNEU STAPLER). Si consiglia inoltre di sovrapporre i teli di almeno 30 centimetri anche nelle giunzioni di testa. Per ottenere una corretta sigillatura all'aria e all'acqua, si raccomanda l'utilizzo di SEAL BAND, DOUBLE BAND, MEMBRANE GLUE, SUPERB GLUE, SUPRA BAND oppure in caso di superfici ruvide (come OSB grezzo) FLEXI BAND.			