

Rubrique du cahier des charges				
Rubrique n°	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	Fourniture et pose de membrane hautement transpirante, type TRASPIR 170 Composition : –Film microporeux et couches de protection en polypropylène (PP) Propriétés : –Masse par unité de surface (g/m²) : 170 –Transmission de la vapeur d'eau (Sd) (m) : 0,02 –Force de la traction MD/CD (N/50 mm) : 330/230 –Allongement MD/CD (%) : 55/80 –Résistance à la déchirure au clou MD/CD (N) : 190/230 –Étanchéité à l'eau (classe) : W1 –Colonne d'eau (cm) : >300 –Émissions COV (% (classe A+)) : 0 –Test à la pluie battante : superato Marquage CE conforme à EN 13859-1/2 Indicazioni di posa per: TETTO TRASPIR 170 la pose se fait parallèlement à la gouttière, à partir du bord inférieur du toit. La deuxième couche doit se superposer à la première sur au moins 10-20 centimètres (selon la pente de la toiture), comme l'indique le schéma conforme à la norme UNI 11470:2013. La toile doit être appliquée sur un support continu moyennant un système de fixation mécanique (ex. : HAMMER STAPLER, HAND STAPLER o PNEU STAPLER). Une fois atteint le sommet du toit, il est recommandé de faire dépasser la membrane d'au moins 30 centimètres de la ligne de faîtage, afin d'assurer une juxtaposition parfaite avec les couches de toile superposées de l'autre pan du toit. Il est en outre recommandé de superposer les toiles sur au moins 30 centimètres, y compris au niveau des jonctions bout à bout. Pour une bonne étanchéité à l'air et à l'eau, il est recommandé d'utiliser SEAL BAND, DOUBLE BAND, MEMBRANE GLUE, SUPERB GLUE, SUPRA BAND. L'éventuelle présence d'une double bande adhésive intégrée peut remplacer l'étanchéité à l'air et à l'eau.			