

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación membrana altamente transpirable, tipo TRASPIR 170 Composición: –Film microporoso y capas de protección de polipropileno (PP) Propiedades: –Masa por unidad de área (g/m²) : 170 –Transmisión de vapor de agua (Sd) (m) : 0,02 –Fuerza máxima de tracción MD/CD (N/50mm) : 330/230 –Elongación MD/CD (%) : 55/80 –Resistencia a desgarro por clavo MD/CD (N) : 190/230 –Estanqueidad al agua (clase) : W1 –Columna de agua (cm) : >300 –Emisiones VOC (COV) (%) (clase A+) : 0 –Prueba de lluvia torrencial : superato Marcado CE en conformidad con EN 13859-1/2 Indicazioni di posa per: TETTO TRASPIR 170 se coloca paralelamente a la línea de canalón, a partir del borde inferior del techo. La segunda capa debe solaparse al menos 10-20 centímetros a la anterior (en función de la pendiente de la cubierta), como se indica en el croquis según la normativa UNI 11470:2013. La lámina debe fijarse a un soporte continuo con un dispositivo de fijación mecánica (ej.: HAMMER STAPLER, HAND STAPLER o PNEU STAPLER). Una vez llegados a la cima de la cubierta, se aconseja dejar que la membrana sobresalga de la línea de cumbrera de al menos 30 centímetros para facilitar un perfecto solapamiento con las capas de lámina que se solaparán en la otra hoja de la cubierta. Además, se aconseja solapar las láminas al menos 30 centímetros también en las uniones de los extremos. Para obtener un sellado correcto frente al aire y al agua, se recomienda el uso de SEAL BAND, DOUBLE BAND, MEMBRANE GLUE, SUPERB GLUE, SUPRA BAND. La posible presencia de doble banda adhesiva integrada puede sustituir a un buen sellado frente al aire y al agua.			