

Voce di capitolato				
Voce n.	Descrizione	Quantità	Prezzo per unità	Prezzo Totale
	Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore, tipo VAPOR 150 Composizione: –Film funzionale e strati di protezione in polipropilene (PP) Proprietà: –Grammatura (g/m²) : 150 –Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) (m) : 13 –Resistenza a trazione MD/CD (N/50mm) : 250/200 –Allungamento MD/CD (%) : 35/40 –Resistenza lacerazione chiodo MD/CD (N) : 130/150 –Impermeabilità all'acqua (classe) : conforme –Colonna d'acqua (cm) : >250 –Emissioni VOC (COV) (%) (classe A+) : 0 Marcatura CE in accordo a EN 13984 Indicazioni di posa per: TETTO VAPOR 150 si pone parallelamente alla linea di gronda, a partire dal bordo inferiore del tetto. Il secondo strato deve essere sovrapposto almeno 10-20 centimetri al precedente (in base alla pendenza della copertura), come viene indicato sul layout secondo la normativa UNI 11470:2013. Il telo deve essere applicato su un supporto continuo con un dispositivo di fissaggio meccanico (es: HAMMER STAPLER, HAND STAPLER o PNEU STAPLER). Una volta giunti in sommità della copertura, è consigliabile che la membrana sporga oltre la linea di colmo per almeno 30 centimetri favorendo una perfetta sovrapposizione con gli starti di telo che si sovrapporranno sull'altra falda della copertura. Si raccomanda inoltre di sovrapporre i teli di almeno 30 centimetri anche nelle giunzioni di testa. Per ottenere una corretta sigillatura all'aria e all'acqua si raccomanda l'utilizzo di SEAL BAND, DOUBLE BAND, MEMBRANE GLUE, SUPERB GLUE, SUPRA BAND. L'eventuale presenza di doppia banda adesiva integrata può sostituire la corretta sigillatura all'aria e all'acqua.			