

TRAKE, MEMBRANE, BRTVENE MASE I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA


VODONEPROSUPNOST,
ZRAKOTIJESENOST



rothoblaas

Solutions for Building Technology

SPOJ S TLOM



START BAND.....	26
CONNECT BAND	28
LEVEL BAND	29
GROUND BAND	32
RADON FLOOR.....	36
TERMI FLOOR	38
TERMI FLOOR SOIL.....	40
BYTUM BAND.....	44
PROTECT	46
BYTUM SPRAY	48
BYTUM LIQUID REINFORCEMENT	50
BYTUM PRIMER	53
FLUID MEMBRANE	54
CONSTRUCTION SEALING	56
TIE-BEAM STRIPE	58

AKRILNE TRAKE




ALU BAND	66
DOUBLE BAND	68
SEAL BAND SEAL SQUARE	70
EASY BAND	74
SPEEDY BAND	76
FLEXI BAND	78
FLEXI BAND UV	80
FACADE BAND UV.....	82
SMART BAND	84
INVISI BAND	88
PLASTER BAND IN/OUT	90
PLASTER BAND LITE	98
MULTI BAND	104
MULTI BAND UV	106
FRONT BAND UV 210.....	108
TERRA BAND UV.....	110
PRIMER SPRAY	112
PRIMER	113

RASTEZLJIVE TRAKE


EXPAND BAND	118
WINDOW BAND	120

BRTVENE MASE



SMART FOAM	123
HERMETIC FOAM	124
MS SEAL.....	127
FIRE FOAM	128
FIRE SEALING ACRYLIC.....	130
FIRE SEALING SILICONE	132
NAIL PLASTER GEMINI	134
NAIL BAND	136
BUTYL BAND	137
FIRE STRIPE GRAPHITE	138
SUPRA BAND	140
ALU BUTYL BAND.....	142
BLACK BAND	144
MANICA PLASTER	146
MANICA FLEX	148
PIPE LINK.....	150
TUBE STOPPER	152
MANICA	152
MANICA POST	153
MANICA LEAD	153

PRIČVRSNICI




THERMOWASHER	154
ISULFIX.....	155

LJEPILA




MEMBRANE GLUE	157
OUTSIDE GLUE	160

LJEPLJIVE MEMBRANE




DEFENCE ADHESIVE.....	182
DEFENCE ADHESIVE SPEEDY	184
DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO.....	186
DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE	188
BARRIER ALU NET ADHESIVE 300.....	190
VAPOR ADHESIVE 260	192
TRASPIR ADHESIVE 260.....	194
TRASPIR EVO UV ADHESIVE	196

PARNE BRANE




BARRIER NET SD40	202
BARRIER SD150.....	204
BARRIER ALU NET SD150	207
BARRIER ALU NET SD1500.....	208
BARRIER ALU FIRE A2 SD2500	210
VAPOR IN 120	212
VAPOR IN NET 140	213
VAPOR IN GREEN 200	215
CLIMA CONTROL 80.....	226
CLIMA CONTROL 105	228
CLIMA CONTROL NET 145	230
CLIMA CONTROL NET 160	232
VAPOR NET 110	234
VAPOR 140.....	235
VAPOR 150.....	236
VAPOR NET 180.....	237
VAPOR EVO 190	238
VAPOR 225	240

PROZRAČNE



TRASPIR 95	250
TRASPIR 110	252
TRASPIR EVO UV 115	254
TRASPIR ALU 120	256
TRASPIR 135	257
TRASPIR EVO 135	258
TRASPIR 150	262
TRASPIR NET 160	263
TRASPIR EVO 160	264
TRASPIR 200	266
TRASPIR ALU 200	267
TRASPIR EVO SEAL 200	268
TRASPIR FELT EVO UV 210	271
TRASPIR EVO UV 210	272
TRASPIR EVO 220	276
TRASPIR DOUBLE NET 270	278
TRASPIR EVO 300	280
TRASPIR DOUBLE EVO 340	282
TRASPIR WELD EVO 360	286
TRASPIR ALU FIRE A2 430	290
TRASPIR METAL	292


BITUMINOZNE



BYTUM 400	300
BYTUM 750	301
BYTUM 1100	302
BYTUM 1500	303
BYTUM 2000	304
BYTUM BASE 2500	306
BYTUM SLATE 3500	308
SHINGLE	312


PASIVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

PROLAZNI ELEMENTI OBJEKTA




MASS	324
UNICOLLUM.....	326
FIRE STRIPE GRAPHITE PRO.....	329
COLLUM.....	330
SEAL W.....	333
SACCUS.....	334
PANNUS.....	336
GRAPHIT FOAM.....	338
PANEL	340

LINEARNI SPOJEVI



PROTECT	343
CONSTRUCTION SEALING	343
SPEEDY BAND	344
FLEXI BAND	344
INVISI BAND	344
EXPAND BAND	345
FIRE FOAM	346
FIRE SEALING ACRYLIC.....	346
FIRE SEALING SILICONE.....	346
FIRE STRIPE GRAPHITE	347
SUPRA BAND.....	347
MANICA PLASTER	347
DEFENCE ADHESIVE.....	348
XYLOFON	348

ZIDNE POVRŠINE, KROVNE POVRŠINE I PODNE POVRŠINE




MULTI BAND UV	349
FRONT BAND UV 210.....	349
BARRIER ALU NET SD1500.....	350
BARRIER ALU FIRE A2 SD2500	350
BARRIER ALU NET ADHESIVE 300	350
TRASPIR EVO UV 115	351
TRASPIR EVO 160	351
TRASPIR FELT EVO UV 210	351
TRASPIR EVO UV 210	352
TRASPIR EVO UV ADHESIVE	352
TRASPIR EVO 300	352
TRASPIR ALU FIRE A2 430	353

317


ELEMENTI ZA KROVNU POVRŠINU I VENTILACIJU

SLJEME KROVA



NET ROLL.....	360
STANDARD ROLL	361
METAL ROLL.....	362
BRUSH VENT	363
PEAK VENT AISI 430	364
PEAK ONE	365
PEAK EASY	366
PEAK HOOK	367
SUPPORT BATTEN	368

SPOJ DIMNJAKA




ALU FLASH CONNECT	370
SOFT FLASH CONNECT.....	370
MANICA ROLL.....	370

ZAŠTITA OD SNIJEGA




SNOW STOP	372
RAIN TUBE	373

CLIPS



TILE STOP S	374
TILE STOP L	375
TILE STOP WIND	376
TILE STOP WIND COPPO	377

VENTILACIJA I ZAŠTITA



VENT MESH	378
VENT GRILLE	378
VENT FOLD	379
BIRD SPIKE	379
BIRD COMB	380
BIRD COMB EVO	381
VENT SHAPE	382

OPREMA


385

POKROVNE CERADE




CAP TOP.....	386
CAP PLUS	387
CAP ECO	387

POSTAVLJANJE




LIZARD	388
SPEEDY ROLL	389
MEMBRANE ROLL	389
PUMP SPRAY	390
HOT GUN	392
ROLLER	393
WINBAG	393
NITRAN	393
GLASS 1.....	393

SMIK




MARLIN	394
CUTTER	394
LAMA	395
KOMPRI CLAMP	395

KLAMERICE



HAMMER STAPLER 47	396
HAMMER STAPLER 22	396
HAND STAPLER	397
STAPLES L	397

PIŠTOLJI



FLY SOFT	398
FLY	398
FLY FOAM	399
FOAM CLEANER	399
MAMMOTH	400
MAMMOTH DOUBLE	400

I ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA I EKSPERIMENTALNE KAMPANJE


LABORATORIJ ROTHOBLAAS

Naš se inovativni laboratorij nalazi u našem sjedištu i u njemu možemo ispitivati svoje proizvode.

Imamo na raspolaganju sve strojeve potrebne za podvrgavanje svojih rješenja najekstremnijim uvjetima: peć za ispitivanja pri visokim temperaturama, kameru za ispitivanje ubrzanog starenja zbog ultraljubičastog zračenja (UV), kameru za ispitivanje pri niskim temperaturama, opremu za ispitivanje nepropusnosti, vlačni stroj, uređaje za ispitivanje abrazije i vanjske prostore za izlaganje atmosferskim uvjetima.



Služeći se Martindaleovim testom analiziramo otpornost membrana na trošenje i pucanje. S pomoću peći i kamere za ispitivanje pri niskim temperaturama ispitujemo djelovanje proizvoda kada se izlažu ekstremnim temperaturama.



Izlaganjem vanjskom okruženju omogućuje se ispitivanje otpornosti na atmosferske uvjete ocjenjujući kombinirani učinak na ultraljubičasto zračenje (UV), vlažnost, toplinu i kišu.





Eksperimentalna ispitivanja i standardizirani pokusi služe za provjeravanje otpornosti na prodiranje vode i djelovanje naših proizvoda u prisutnosti požara.



U sklopu kampanje ispitivanja ispitujemo radni učinak akrilnih ljepljivih traka na različitim podlogama.



Analiziramo radni učinak brtvenih poliuretanskih pjena.



Kampanja ispitivanja koja nam služi za ocjenjivanje adhezije, kohezije i elastičnosti različitih ljepila i brtvenih masa.

ODGOVORNOST ZA OKOLIŠ

NAŠ DOPRINOS UBLAŽAVANJU UTJECAJA NA OKOLIŠ

Više od 30 godina nastojimo razvijati održive građevne sustave neophodne za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja (engl. *Sustainable Development Goals*, SDG) koje su usvojile Sjedinjene Američke Države 2015. godine. Drvo se prepoznaće kao građevni materijal **najodrživiji kada je u pitanju okoliš jer se njime omogućuje zarobljavanje plina CO₂ koji bi se inače oslobođao u atmosferu.**

Projektiranim drvom (lamelirano drvo, CLT, LVL itd.) unijela se revolucija u drvene građevine stvarajući proizvode kojima se unapređuju svojstva građevina, poboljšava udobnost i kvaliteta života. Iz tog su razloga prikladno brtvljenje i nepropusnost ključni za poboljšavanje energetske učinkovitosti drvenih, hibridnih i tradicionalnih građevnih sustava.



ENERGETSKA UČINKOVITOST U GRAĐEVINARSTVU

Energetska učinkovitost u građevinarstvu mora se uskladiti s udobnosti stanovanja i brojnim inovacijama u drvnom sektoru. Rothoblaas ulaze u održiviju arhitekturu istraživanjem i razvijanjem novih rješenja, visokokvalitetnih proizvoda za ambiciozne projekte i specifična tehnička savjetovanja i mišljenja kojima se uključuju:



Teorijske i praktične analize građevnih sustava kojima se jamči učinkovitost ovojnica građevine i optimalna svojstva u svim klimatskim uvjetima (otpornost na zrak, vjetar, vodu).

Jasno i jednostavno utvrđivanje proizvodā i obilježjā kojima se jamči energetska učinkovitost.

Rješenja za obnavljanje građevina.

Građevine Rothoblaas projektiraju se kao održive i energetski autonomne konstrukcije.



SVE UČINKOVITIJI PROIZVODI

Grupa Istraživanje i razvoj (Research & Development) društva Rothoblaas stalno ulaže napore u razvijanje novih rješenja i optimiziranje proizvodâ.

Ovo su naši odabiri u održivom okruženju:



OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE:

- smanjujemo potrošnju sirovina proizvodâ



npr. trake bez linera



UPOTREBA ODRŽIVIH SIROVINA:

- stalno razvijamo alternativne materijale s ciljem smanjenja emisija plina CO₂



npr. upotreba kraft-papira



OPTIMIZIRANJE FUNKCIONALOSTI PROIZVODA I PROIZVODNJE:

- iskorištavamo svojstva svakog proizvoda kako bismo optimizirali njegovu upotrebu



npr. membrane s integriranim trakom



TRAJNOST MATERIJALÂ:

- odabiremo trajne materijale za jamčenje dugoročno poboljšanih svojstava



npr. monolitne membrane



JEDNOSTAVNOST RASTAVLJANJA I RECIKLIRANJA:

- proučavamo i potvrđujemo izvedivost rastavljanja i mogućnost ponovne upotrebe svojih proizvoda



npr. fasada skladišta RothoBlaas



SOLVENT
FREE

OGRANIČAVANJE PRISUTNOSTI KEMIJSKIH TVARI:

- nudimo alternative na bazi vode i izbjegavamo proizvode na bazi otapala.




npr. tekuće membrane

■ LOGISTIČKA OPTIMIZACIJA

ŠIROKA RASPROSTRANJENOST


Naša logistička mreža stalno se širi. Naš je ambiciozan cilj proizvoditi i skladištiti linije proizvoda što je bliže moguće distribucijskim točkama.



■ RAZUMNA UPOTREBA RESURSĀ


SMANJENJE KOLIČINE PAKIRANJĀ

U svrhu transporta, pomicanja i sljedivosti za mnoge proizvode potrebno je pakiranje koje nastojimo maksimalno smanjiti koristeći se isključivo materijalom potrebnim za rukovanje. Kad god je to moguće, koristimo se materijalima koji se jednostavno recikliraju i koji se brzo razgrađuju. U ostalim slučajevima maksimalno smanjujemo količinu materijala upotrijebljennog za ambalažu jamčeći pritom cjevitost proizvoda tijekom pomicanja i skladištenja.



TRANSPARENTNOST I JASNOĆA DOKUMENATA

Transparentnim širenjem informacija (npr. sva dokumentacija može se preuzeti na mreži, jasni i potpuni katalozi itd.) omogućava se razumna i ciljana upotreba proizvoda kojom se izbjegava nepotrebno rasipanje.



OKOLIŠNI I ENERGETSKI CERTIFIKATI

Promoviramo razumnu upotrebu resursa pridržavajući se protokola održivosti i širenjem informacija o radnim svojstvima proizvoda u vezi s okolišem putem ekonaljepnice, priznatih i potvrđenih baza podataka (Sundahus, BVB, Nordic Ecolabel), izjava o okolišu (EPD), sustav o razvrstavanju emisija (EMICODE®, French VOC). Pogledajte 12. str.

Kako bismo zajamčili energetsku učinkovitost građevina, pobrinuli smo se da neki naši proizvodi nose certifikat Passivhouse.



ZBRINJAVANJE I MOGUĆNOST RECIKLIRANJA

Promoviramo kružno gospodarstvo koje u drvogradnji znači koncept dizajna za sastavljanje (engl. *Design for Disassembly*), rastavljanje i ponovnu upotrebu proizvodā. Uveli smo i Kodeks odlaganja (EER-CER) kako bismo utvrdili i pravilno odložili proizvode nakon rastavljanja konstrukcije.



MULTIPLIKACIJA

Putem škole Rothoschool obrazujemo klijente o najučinkovitijoj upotrebi proizvodā. Na našem mrežnom mjestu i kanalima društvenih medija opisuju se glavna obilježja naših linija proizvodā. Istodobno, naši savjetnici stavlju na raspolaganje svoju stručnost svima koji žele doznati više.




KVALITETNA GRADNJA

Moderno građevinarstvo sve se više zasniva na upotrebi kvalitetnih materijala i modernih građevnih tehnika kako bi se smanjio energetski utjecaj građevina, a da se ne ugroze udobnost stanovanja i konačna estetika.

SMANJENJE ENERGETSKE POTROŠNJE

Brojnim istraživanjima ukazuje na to da se energetskom potrošnjom građevina prouzročava više od 40 % svjetskih emisija plina CO_2 .

Pridavanje veće pozornosti projektiranju i osvještenijoj upotrebni energije ključno je i za ekonomsku uštedu i za zaštitu okoliša.



MATERIJALI

Svakim se materijalom utječe na zvučna svojstva, toplinsku inerciju i termohigrometrijsku regulaciju građevine



KVALITETA OKRUŽENJĀ

Zdravo mjesto za život ima dobru kvalitetu zraka i pruža zaštitu od vlažnosti, buke, plina radona i onečišćivača općenito



VENTILACIJA

Kvaliteta unutarnjeg zraka mijenja se kada nema prikladne ventilacije i kao posljedica pojavljuju se i nakupljuju onečišćivači



TOPLINSKO SVOJSTVO OVOJNICE

Treba izolirati građevinu, maksimalno smanjiti broj toplinskih mostova i zajamčiti otpornost na zrak i vjetar kako bi se izbjegla energetska rasipanja



MJESTO


Projekt treba prilagoditi klimi i položaju kako bi se uzelo u obzir minimalnu i maksimalnu temperaturu, vlažnost, prirodno svjetlo itd.




OBNOVLJIVI IZVORI

Treba dati prednost potrošnji primarne energije iz obnovljivih izvora i ograničiti upotrebu fosilnih goriva

✓ IZOLACIJA






✓ KVALITETA UNUTARNJEG ZRAKA



✓ ZRAKOTIJSNOST

✓ MAKSIMALNO SMANJIVANJE BROJA TOPLINSKIH MOSTOVA



✓ KONTROLA PARE

I CERTIFIKATI I SUKLADNOST

CERTIFIKATI



OZNAKA CE

Oznakom CE korisnike i nadležna tijela informira se o tome da je proizvod stavljen na tržište ocijenjen i da je u skladu s obveznim normama o osnovnim zahtjevima kad je riječ o sigurnosti, zdravlju i zaštiti okoliša. Riječ je o oznaci kojom se omogućuje uvođenje i slobodno cirkuliranje proizvoda na području Europske unije.

PASSIVE HOUSE



Tijelo Passive House Institute za nezavisno istraživanje definiralo je normu energetske učinkovitosti priznatu na međunarodnoj razini a podvrgava trake i membrane iznimno strogim ispitivanjima kako bi ispitalo njihovu učinkovitost i radni učinak. Ispitivanja se provode u ograničenim uvjetima kojima se što je više moguće odražava stvarnost kako bi se potvrdilo da proizvod zadrži nepromijenjene funkcionalnosti nakon polaganja. Kada je riječ o membranama, treba razmotriti položaj u odnosu na obližnje materijale.



SINTEF

Norveška certifikacija SINTEF izdaje se za nepropusna sredstva koja s visokim rezultatima zadovolje zadana ispitivanja polaganja i starenja: učinkovitost, trajnost i održivost materijala samo su neka područja koja istražuje ovo nezavisno tijelo za certificiranje.



CSTB

Francusko tijelo CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) izdaje certifikate o sukladnosti poznate pod nazivom „Avis Technique“ kojima se potvrđuje zadovoljavanje zahtjeva kojima se regulira francusko tržište građevnih materijala. Kada je riječ o nepropusnim podslojevima „Écrans de Sous-Toiture“ za pokrove, razmatraju se parametri otpornosti na prolazak vode (E), propusnosti na vodenu paru (S) i mehaničke otpornosti membrane (T).



BBA

Nezavisno tijelo BBA (British Board of Agrément) potvrđuje sukladnost proizvodâ i sustavâ prema britanskim normama nakon podvrgavanja proizvoda koje treba certificirati strogim ispitivanjima. Naše se membrane ocjenjuju uzimajući u obzir razne parametre kao što su nepropusna otpornost na loše vremenske uvjete, rizik od stvaranja kondenzata, otpornost na opterećenja vjetra, čvrstoća i trajnost same membrane.



EMICODE

Kako bismo dobili oznaku EMICODE® moramo svoje proizvode podvrgnuti detaljnim ispitivanjima pri priznatim ustanovama. Na osnovi znanstveno utvrđenih podataka o mjerenu proizvodi se razvrstavaju u različite kategorije emisije. Samo proizvodi kojima se zadovoljavaju strogi zahtjevi za emisije mogu imati oznaku Emicode. Kako bi se mogla zajamčiti najviša moguća razina sigurnosti, proizvode redovito kontroliraju prema uzorku nezavisni instituti za ispitivanje priznati na međunarodnoj razini.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Francuske oznake za okoliš povezane s emisijama HOS-a (hlapih organskih spojeva) u unutarnjim okruženjima. Predmetni proizvodi građevni su proizvodi ili zidne obloge namijenjeni za upotrebu u zatvorenim prostorima a i proizvodi upotrijebljeni za njihovo inkorporiranje ili nanošenje. Ovo se naljepnicom na jednostavan i čitljiv način označava razina emisija hlapih onečišćivača proizvoda nakon 28 dana upotrebe proizvoda. Naš je kompromis predstaviti na tržištu proizvode s certifikacijom razreda A+ kojom se označava najniža predviđena razina emisija štetnih tvari u zatvorenom prostoru.



EPD

U izjavi o okolišu proizvoda EPD navode se provjerene, transparentne i usporedive informacije o utjecaju pojedinačnih proizvoda na okoliš. Izjava nastala dobrovoljno mora se pripremiti upućivanjem na analizu uporabnog vijeka proizvoda na osnovi istraživanja LCA (engl. Life Cycle Assessment) u kojem se definira potrošnja resursâ (materijali, voda, energija) i utjecaji na okoliš u blizini tijekom raznih faza uporabnog vijeka proizvoda. EPD se uvijek prije objavljanja podvrgava provjeri nezavisne treće strane.

LEGENDA

VATRA



REAKCIJA NA POŽAR

Razvrstavanje proizvoda na osnovi rezultata ispitivanja u skladu s normama EN 13501-1, ASTM E84 i AS 1530.2

PODRUČJE PRIMJENE



OTPORNOST NA VATRU

Otpornost na vatru linearnih spojeva i prolaznih elemenata ispitana na drvenoj potpori

BAZA MATERIJALA



BUTYL BASED

Butilni proizvod s izvrsnom elastičnosti, toplinskim svojstvima i trajnosti



BITUMEN BASED

Bitumenski proizvod s dobrim mehaničkim svojstvima

ODRŽIVOST



LCA

Dokument u kojem se određuju potrošnja resursa (materijali, voda, energije) i utjecaji na okruženje u raznim fazama uporabnog vijeka proizvoda



UDIO RECIKLIRANOG MATERIJALA

Proizvod koji se sastoji od promjenjivog postotka recikliranog materijala

ISPISTIVANJE



NAIL SEALING ÖNORM B3647 i EAD 030218-00-0402

Ovim se normama definiraju protokoli ispitivanja za upotrebu membrana bez mesta prolaska čavla pri nanošenju kao podslojeva za isprekidane pokrove



CLIMA SEARCH TEST

Ispitivanje određivanja obilježja proizvodâ CLIMA CONTROL promjenjive difuzije u uvjetima stvarne upotrebe



ASTM, ULC/CAN, AS/NZ

Ispitivanja provedena u skladu s neeuropskim normama (ponajprije normama Australije, Kanade, SAD-a i Novog Zelanda)



MEZeroE

U okviru europskog projekta MEZeroE provela su se razna ispitivanja za ocjenjivanje trajnosti i djelovanja traka i membrana



RADON BARRIER

Proizvod se ispitao u ulozi sloja zaštite od podizanja plina radona.

NACIONALNE NORME



DIN 18542

Razvrstavanje rastezljivih traka u funkciji područja primjene



DIN 4108-7

Sukladnost materijala s preporukama njemačke norme za otpornost na zrak i energetsku učinkovitost

NACIONALNE TEHNIČKE NORME I RAZVRSTAVANJA

A

Önorm B 3667 "Abdichtungsbahnen - Kunststoff-Dampfsperrbahnen - Nationale Umsetzung der ÖNORM EN 13984"
DB:Dampfbremse, DS: Dampfsperre, DS dd: Dampfsperre dampfdicht

Önorm B 3661 "Abdichtungsbahnen - Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen - Nationale Umsetzung der ÖNORM EN 13859-1"
Unterdeckbahnen: UD Typ I, UD Typ II,
Unterspannbahnen: US
Elastomerbitumenbahnen als Unterdeck- und Unterspannbahnen: E-do nsk

F

DTU 31.2 "Construction de Maisons et Batiments a Ossature en Bois" pare-vapeur, Barrières souple à la diffusion de vapeur d'eau (Bsdsve), pare-pluie Écrans souples sous-toiture: caractérise la résistance au passage de l'eau (E1, E2), caractérise la perméance à la vapeur d'eau (Sd1, Sd2, Sd3), caractérise la résistance mécanique (TR1, TR2, TR3)
Écrans souples pare-pluie: Entraxe du support (Esc, E450, E600), Jeu entre panneaux de revêtement extérieur (J0, Jf), Durée d'exposition en phase chantier (C1, C2, C3)

AUS

AS/NZS 4200.1 "Pliable building membranes and underlays"
Classification of vapour permeance:
Vapour Barrier: Class 1 and Class 2
Vapour Permeable: Class 3 and Class 4

CH

SIA 232 "Geneigte Dächer/Toitures inclinées":

- UD EB = UD für erhöhte Beanspruchung
- UD AB = UD für ausserordentliche Beanspruchung
- V.o. = Verlegung von oben, Holzraum / Fugen auf glatt und rau Untergrund
- V.u. = Verlegung von unten, über Kopf

D

ZVDH "Deutsches Dachdeckerhandwerk Regelwerk"
Dd: Diffusionsdichte Schicht, Ds: Diffusionssperrende Schicht, Dh: Diffusionshemmende Schicht, Db: diffusionsbremsende Schicht, Fv: Feuchtevariabel
Unterspannbahnen USB: Klasse A, B
Unterdeckbahnen UDB: Klasse A, B, C

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

IRC Water Vapor Retarder Classification
 class 1: vapor impermeable
 class 2: vapor semi-impermeable
 class 3: vapor semi-permeable
 vp: vapor permeable


I ZRAKOTIJESENOST

Otpornosti na zrak ovojnica jamči da se tijekom zime topao i vlažan zrak unutar zgrade ne raspršuje u vanjski prostor kako bi se izbjeglo stvaranje intersticijalne kondenzacije. Hermetičnosti ovojnice doprinosi se energetskoj uštedi i udobnosti stanovanja.

Slojem otpornosti na vjetar ne zamjenjuje se sloj otpornosti na zrak, već ima svrhu pružanja zaštite izolacijskom sloju od vjetra, kiše i loših vremenskih uvjeta izbjegavajući da se hladnim zrakom i vodom smanje njegova svojstva.

OTPORNOST NA ZRAK

- ✓ Izbjegavaju se gubitci topline tijekom zime
- ✓ Izbjegava se ulazak toplog i vlažnog zraka tijekom ljeta
- ✓ Optimizira se kontrolirana mehanička ventilacija
- ✓ Izbjegava se nekontrolirani prolazak toplog i vlažnog zraka, ali i posljedični rizik od intersticijalne kondenzacije
- ✓ Izbjegava se propuh
- ✓ Poboljšava se zvučni ugodaj



OTPORNOST NA VJETAR

- ✓ Jamči se toplinska učinkovitost izolacije
- ✓ Štiti se ovojnica i poboljšava trajnost materijala
- ✓ Izbjegava se stvaranje strujanja i konvektivnih kretanja unutar ovojnica
- ✓ Služi kao privremeni zaštitni sloj tijekom faza gradnje
- ✓ Služi kao privremeni zaštitni sloj ako se dogode pucanja ili pomicanja pokrovног plasti ili obloge fasade


I KLIMATSKI UVJETI I GRAĐEVNI SUSTAVI

Kako bi se zajamčila optimalna svojstva ovojnica građevine, treba analizirati i kontrolirati postupke transporta topline, pare, zraka i vjetra koji se odvijaju u raznim komponentama. U hladnim klimama i zimskim mjesecima često nastaju problemi s prekomjernom vlažnošću unutar građevina zbog slabe ventilacije. Para nastala u zatvorenim prostorima širi se u zidne površine i može kondenzirati u doticaju s hladnim intersticijalnim slojevima, gredama ili oblogama. S druge strane, u hladnim i vlažnim klimama izvor pare kojim se prouzročava razvoj pljesni vanjski je zrak. Vlažnost koja dospijeva u unutrašnjost putem vanjskog zraka može se kondenzirati u blizini unutarnjih površina a koje su i hladnije ako je uključena klimatizacija. Društvo Rothoblaas u suradnji s drugim istraživačkim tijelima financiralo je različite projekte namijenjene za istraživanje djelovanja građevnih rješenja podvrgnutih raznim klimatskim uvjetima putem laboratorijskih ispitivanja, dinamičkih simulacija i praćenja stvarnih uvjeta.



I KLIMATSKE REGIJE I RJEŠENJA



Pogledajte naše web stranice www.rothoblaas.com i pronađite idealnu membranu za svoju klimatsku regiju i građevni sustav. Odabir membrane za pozicioniranje unutar ovojnice zgrade veoma ovisi o klimatskim uvjetima, primjerice: protok pare unutar stratigrafije smještene u tropskoj ili vrućoj klimi obrnut je u odnosu na onaj u arktičkoj ili hladnoj klimi. U nastavku se navode neka rješenja koja preporučuju instituti koji rade u području energetske učinkovitosti kada je riječ o klimatskim regijama. Mogu se razlikovati ovisno o funkciji građevnog sustava i vrsti upotrijebljenih tehničkih pogona. Preporučena rješenja treba uvijek potvrditi projektant.



NAŠI GLAVNI PROIZVODI U SOFTVERU WUFI®

Softverom WUFI® omogućuje se provođenje termohigrometrijskih simulacija u dinamičkom režimu.

Projektanti koji se njime često koriste mogu dodati simulaciji glavne proizvode assortmana Rothoblaas kako bi dobili veoma precizne i pouzdane rezultate jer se izračunavaju na osnovi stvarnih proizvoda koji se upotrebljavaju pri gradnji konstrukcije.



TRAKE I BRTVENE MASE

TRAKE I BRTVENE MASE

SPOJ S TLOM

START BAND	
NEPROPUSNI PROFIL POVEĆANE MEHANIČKE OTPORNOSTI	26
CONNECT BAND	
BRTVENA ZIDNA BARIJERA ZA NERAVNE PODLOGE	28
LEVEL BAND	
BRTVENA ZIDNA BARIJERA ZA PODLOGE	29
GROUND BAND	
SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA MEMBRANA	32
RADON FLOOR	
BARIJERA NEPROPUSNA NA PLIN RADON ZA TEMELJE	36
TERMI FLOOR	
NEPROPUSNA MEMEBRANA ZA TEMELJE SA ZAŠTITOM OD TERMITA	38
TERMI FLOOR SOIL	
NEPROPUSNA MEMEBRANA ZA TEMELJE SA ZAŠTITOM OD TERMITA	40
BYTUM BAND	
SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA TRAKA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI	44
PROTECT	
SAMOLJEPLJIVA BUTILNA TRAKA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI	46
BYTUM SPRAY	
SPREJ, BRTVENI BITUMENSKI	48
BYTUM LIQUID REINFORCEMENT	
NEPROPUSTAN PLAŠT KOJI SE MOŽE RAZMAZATI ARMATURA ZA OJAČANJE	50
BYTUM PRIMER	
UNIVERZALNA PODLOGA ZA BITUMENSKE MEMBRANE I TRAKE	53

FLUID MEMBRANE

SINTETIČKA MEMBRANA ZA BRTVLJENJE KOJA SE NANOSI KISTOM I PRSKANJEM	54
---	----

CONSTRUCTION SEALING

STLAČIVO BRTVILO ZA OBIČNE SPOJEVE	56
--	----

TIE-BEAM STRIPE

BRTVENI PROFIL	58
----------------------	----

AKRILNE TRAKE

ALU BAND

JEDNOSTRANA REFLEKTIRAJUĆA LJEPLJIVA TRAKA ZA ZATVORENE PROSTORE	66
--	----

DOUBLE BAND

UNIVERZALNA DVOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA	68
---	----

SEAL BAND | SEAL SQUARE

JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA ZA ZATVORENE PROSTORE	70
---	----

EASY BAND


UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA	74
---	----

SPEEDY BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA BEZ FILMA ZA ODVAJANJE	76
--	----

FLEXI BAND	
UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA VISOKE RAZINE PRIJANJANJA	78
FLEXI BAND UV	
UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA VELIKE OTPORNOSTI NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE I OTPORNOSTI NA TEMPERATURU	80
FAÇADE BAND UV	
UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE	82
SMART BAND	
UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA S DJELJIVIM LINEROM	84
INVISI BAND	
PROZIRNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA BEZ OBLOGE, OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO ZRAČENJE I VISOKE TEMPERATURE	88
PLASTER BAND IN OUT	
POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIJANJANJA KOJA SE MOŽE I ŽBUKATI	90
PLASTER BAND LITE	
TRAKA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI S LJEPLJIVOM TANKOM TRAKOM ZA SASTAVLJANJE	98
MULTI BAND	
POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIJANJANJA KOJA SE MOŽE I ŽBUKATI	104
MULTI BAND UV	
POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIJANJANJA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE	106
FRONT BAND UV 210	
UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA IZNIMNO OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE	108
TERRA BAND UV	
BUTILNA LJEPLJIVA VRPCA	110
PRIMER SPRAY	
UNIVERZALNA PODLOGA SPRAY ZA LJEPLJIVE AKRILNE TRAKE	112
PRIMER	
UNIVERZALNA PODLOGA ZA LJEPLJIVE AKRILNE TRAKE	113
RASTEZLJIVE TRAKE	
EXPAND BAND	
SAMORASTEZLJIVA BRTVENA TRAKA	118
WINDOW BAND	
SAMORASTEZLJIVA BRTVENA TRAKA ZA PROZORE/VRATA	120
BRTVENE MASE	
SMART FOAM	
BRTVENA PJENA ZA GENERALNU UPOTREBU	123
HERMETIC FOAM	
ELASTIČNA BRTVENA PJENA S VEOMA DOBROM ZVUČNOM IZOLACIJOM	124
MS SEAL	
POLIMERNA BRTVENA MASA MS VELIKE ELASTIČNOSTI	127
FIRE FOAM	
POLIURETANSKA BRTVENA PJENA VELIKE OTPORNOSTI NA POŽAR	128
FIRE SEALING ACRYLIC	
AKRILNA BRTVENA MASA VELIKE OTPORNOSTI NA POŽAR	130
FIRE SEALING SILICONE	
SILIKONSKA BRTVENA MASA VELIKE OTPORNOSTI NA POŽAR	132
NAIL PLASTER GEMINI	
BRTVENA TRAKA MJESTA PROLASKA ČAVLA VISOKE ADHEZIVNOSTI	134
NAIL BAND	
BUTILNA BRTVENA TRAKA MJESTA PROLASKA ČAVLA	136
BUTYL BAND	
UNIVERZALNA DVOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA	137
FIRE STRIPE GRAPHITE	
FLEKSIBILNO INTUMESCENTNO BRTVILO	138
SUPRA BAND	
UNIVERZALNA DVOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA S VELIKOM SNAGOM PRIJANJANJA	140
ALU BUTYL BAND	
REFLEKTIRAJUĆA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA	142
BLACK BAND	
UNIVERZALNA JEDNOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA	144
MANICA PLASTER	
BRTVENA LJEPLJIVA OBLOGA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI	146
MANICA FLEX	
BRTVENA OBLOGA ZA PROLAZNE CIJEVI I KABELE	148
PIPE LINK	
SUSTAV SPAJANJA CIJEVI ZA UGRADNJU	150
TUBE STOPPER	
ČEPOVI ZA BRTVLJENJE KABELĀ	152
MANICA	
BRTVENI ELEMENTI S TERMOŠKUPLJAJUĆOM CIJEVI I OBUJMICOM	152
MANICA POST	
LJEPLJIVA BRTVENA OBLOGA ZA VANJSKU UPOTREBU	153
MANICA LEAD	
OLOVNI PROFIL S OBLOGOM OD EPDM-A	153
PRIČVRSNICI	
THERMOWASHER	
PODLOŠKA ZA PRIČVRŠĆENJE IZOLACIJE NA DRVO	154
ISULFIX	
TIPLA ZA PRIČVRŠĆENJE IZOLATORA NA ZID	155
LJEPILA	
MEMBRANE GLUE	
ADHEZIVNO LJEPILO ZA BRTVLJENJE MEMBRANA	157
OUTSIDE GLUE	
UNIVERZALNO ADHEZIVNO LJEPILO POVEĆANE ELASTIČNOSTI ZA VANJSKU UPOTREBU	160

PRIKAZ ČVORIŠTĀ I PODRUČJA PRIMJENE



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CONNECT BAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
START BAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LEVEL BAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GROUND BAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RADON FLOOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TERMI FLOOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BYTUM BAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PROTECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BYTUM SPRAY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔥
BYTUM LIQUID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FLUID MEMBRANE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONSTRUCTION SEALING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TIE BEAM STRIPE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔥
ALU BAND	✓														
DOUBLE BAND	✓														
SEAL BAND SEAL SQUARE	✓														
EASY BAND	✓														
SPEEDY BAND	✓														
FLEXI BAND	✓														
FLEXI BAND UV	✓														
FACADE BAND UV	✓														
SMART BAND	✓														
INVISI BAND	✓														
PLASTER BAND	✓														
PLASTER BAND LITE	✓														
FRONT BAND UV 210	✓														
TERRA BAND	✓														
EXPAND BAND	✓														🔥
WINDOW BAND	✓														🔥
SMART FOAM	✓														
HERMETIC FOAM/B2	✓														
FIRE FOAM	✓														🔥
MS SEAL	✓														
FIRE SEALING A	✓														🔥
FIRE SEALING S	✓														🔥
NAIL PLASTER GEMINI	✓														
BUTYL BAND	✓														
FIRE STRIPE GRAPHITE	✓														🔥
SUPRA BAND	✓														🔥
ALU BUTYL BAND	✓														
BLACK BAND	✓														
MANICA PLASTER	✓														
MANICA FLEX	✓														
TUBE STOPPER	✓														
MEMBRANE GLUE	✓														
OUTSIDE GLUE	✓														
PROLAZNI ELEMENTI OBJEKTA	✓														🔥

PRIKAZ POTPORA

	gornji sloj od materijala PP	gornji sloj od materijala PE	gornji sloj od materijala PA	gornji sloj od akrilata	bitumenski	aluminizirano
START BAND	●					
GROUND BAND	●					
BYTUM BAND	●					
PROTECT	●					
BYTUM SPRAY		●				
BYTUM LIQUID		●				
FLUID MEMBRANE		●				
ALU BAND		●				
DOUBLE BAND		●				
SEAL BAND SEAL SQUARE		●				
EASY BAND		●				
SPEEDY BAND		●				
FLEXI BAND		●				
FLEXI BAND UV		●				
FAÇADE BAND UV		●				
SMART BAND		●				
INVISI BAND		●				
PLASTER BAND		●				
PLASTER BAND LITE		●				
FRONT BAND UV 210		●				
TERRA BAND		●				
EXPAND BAND		●				
WINDOW BAND		●				
SMART FOAM		●				
HERMETIC FOAM/B2		●				
FIRE FOAM		●				
MS SEAL		●				
FIRE SEALING A		●				
FIRE SEALING S		●				
NAIL PLASTER GEMINI	●					
NAIL BAND	●					
BUTYL BAND	●					
FIRE STRIPE GRAPHITE		●				
SUPRA BAND	●					
ALU BUTYL BAND	●					
BLACK BAND	●					
MANICA PLASTER	●					
MEMBRANE GLUE	●					
OUTSIDE GLUE	●					

- izvrsno prijanjanje
- prijanjanje je zajamčeno uz neke površine, prethodno obrađene temeljnim premazom i/ili s prikladnim temperaturama nanošenja)
- slabo prijanjanje


	drvo	grubi OSB	glatki OSB	žbukka, beton i opeka	gips-karton i gips-vlakna	metal	izolator od drvnenih vlakana	izolator od mineralne vune	polistiren	PVC i pleksiglas
START BAND	●	●	●		●	●				●
GROUND BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
BYTUM BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
PROTECT	●	●	●		●	●	●	●	●	●
BYTUM SPRAY	●	●	●		●	●	●	●	●	●
BYTUM LIQUID	●	●	●		●	●	●	●	●	●
FLUID MEMBRANE	●	●	●		●	●	●	●	●	●
ALU BAND		●	●		●		●	●	●	●
DOUBLE BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
SEAL BAND SEAL SQUARE	●		●		●	●	●	●	●	●
EASY BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
SPEEDY BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
FLEXI BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
FLEXI BAND UV	●	●	●		●	●	●	●	●	●
FACADE BAND UV	●	●	●		●	●	●	●	●	●
SMART BAND	●		●		●	●	●	●	●	●
INVISI BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
PLASTER BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
PLASTER BAND LITE	●		●		●	●	●	●	●	●
FRONT BAND UV 210	●	●	●		●	●	●	●	●	●
TERRA BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
EXPAND BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
WINDOW BAND	●		●		●	●	●	●	●	●
SMART FOAM	●	●	●		●	●	●	●	●	●
HERMETIC FOAM/B2	●	●	●		●	●	●	●	●	●
FIRE FOAM	●	●	●		●	●	●	●	●	●
MS SEAL	●	●	●		●	●	●	●	●	●
FIRE SEALING A	●	●	●		●	●	●	●	●	●
FIRE SEALING S	●	●	●		●	●	●	●	●	●
NAIL PLASTER GEMINI	●	●	●		●	●	●	●	●	●
NAIL BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
BUTYL BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
FIRE STRIPE GRAPHITE	●		●		●	●	●	●	●	●
SUPRA BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
ALU BUTYL BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
BLACK BAND	●	●	●		●	●	●	●	●	●
MANICA PLASTER	●	●	●		●	●	●	●	●	●
MEMBRANE GLUE	●	●	●		●	●	●	●	●	●
OUTSIDE GLUE	●	●	●		●	●	●	●	●	●

I SPOJ S TLOM

Spoj s tlom neupitno je jedna od najosjetljivijih točaka drvene konstrukcije i zbog toga je iznimno važno pravilno ga projektirati i izvesti.


Predložene preporuke odnose se na razne nacionalne norme (DIN 68800-2, ÖNORM B 2320 i smjernicu FLA) kojima se potiče pasivna zaštita sjecišta kako bi se zajamčilo da nema vode i vlažnosti u području baze građevine.

IZBJEGNITE IZRAVAN DOTICAJ




Kako bi se izbjeglo da baza građevine dođe u doticaj s vlažnim tlom, drvenu konstrukciju treba ugraditi pri visini većoj od visine odvoda voda.

IZBJEGNITE KAPILARNOST



Kako biste izbjegli premještanje vlažnosti betona na drveni zid, trebate postaviti nepropusnu barijeru između betona i drvene konstrukcije.

IZBJEGNITE INTERSTICIJALNU KONDENZACIJU



Mnogo je puta riječ o najhladnijim točkama građevina i zbog toga je važno rješiti toplinski most i zajamčiti zrakotjesnost.

ZAKON ČETIRIJE □

DEFLECTION [OTKLON]

Otklon kiše projektnim odabirima kojima se minimalizira utjecaj kišnice na ovojnici (krovovi pod nagibom, nadstrešnice, obrub itd.).

DRAINAGE [ODVOD]

Projektirajte putanju odvoda s ciljem najbržeg mogućeg udaljavanja vode građevine (drenažni teren, slojevi nagiba itd.).

DRYING [SUŠENJE]

U pravilno projektiranim građevinama voda ispari a vlažnost može napustiti slojeve.

DURABLE MATERIALS [TRAJNI MATERIJALI]

U vezi s čvoristima koji nisu usklađeni s drugim trima načelima treba omogućiti upotrebu trajnih materijala u projektom sjedištu.

SPOJ S TLOM UPOTREBOM PROIZVODA ALU START

IZRAČUN TOPLINSKOG MOSTA ČVORIŠTA PREMA TLU S PROIZVODOM ALU START

U ovom se istraživanju analiziraju razni građevni detalji kojima se predviđa upotreba proizvoda ALU START u čvorištu prema tlu.

	UNUTARNJI PROSTOR
KLIMATSKI UVJETI I UVJETI OKRUŽENJA	T = 20 °C R. V. = 50 % $R_{SI} = 0,13 \text{ m}^2\text{KW}^{-1}$
	OTVOREN PROSTOR
KLIMATSKI UVJETI I UVJETI OKRUŽENJA	T = -15°C R. V. = 100 % $R_{se} = 0,04 \text{ m}^2\text{KW}^{-1}$


Analiza se provela upotrebom programa izračuna zasnovanog na završenim elementima kako bi se ocijenila čvorišta prema smjernicama norme ISO 13788:2012.



U ovom su projektu istražile različite konfiguracije i uočeno je da se na raspodjelu temperatura znatno ne utječe prisutnosti proizvoda ALU START.


UNUTARNJA ZIDNA POVRŠINA S PROIZVODOM ALU START

CLT (CROSS LAMINATED TIMBER) BEZ PROZRAČIVANJA U TEMELJU



PERIMETRALNA ZIDNA POVRŠINA S PROIZVODOM ALU START

CLT (CROSS LAMINATED TIMBER) BEZ PROZRAČIVANJA U TEMELJU



START BAND

NEPROPUŠNI PROFIL POVEĆANE MEHANIČKE OTPORNOSTI



ELASTIČNOST

Proizvod se iznimno jednostavno ugrađuje čak i oko kutova i otporan je na bušenja ili mehaničko pričvršćivanje zahvaljujući svojoj elastičnosti.

TRAJNOST

Kompatibilan je s bitumenom, ne raspada se i otporan je na ultraljubičasto (UV) zračenje.

Otporan je na trošenje prouzročeno hodanjem i niskim temperaturama.



1 START BAND



2 START BAND ADHESIVE

SASTAV

potpora: sintetička guma na bazi EPDM-a

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 1931	50000	200 MN·s/g
Otpornost na vlak	DIN 53504	$\geq 7,0$ MPa	–
Istezanje	DIN 53504	$\geq 300\%$	–
Otpornost na cijepanje čavla	DIN 53504	≥ 10 kN/m	≥ 2.25 lbf/in
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Trajanost:			
- impregnacija nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1928	sukladno	–
- u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Temperatura primjene	–	-10/+35 °C	+14/+95 °F

Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

☒ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
1	START150	150	0,8	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	9.8	32	66	5
	STARTA120	120	0,8	4.7	32	66	12
2	STARTA160	160	0,8	6.3	32	66	3

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



CUTTER
str. 394



PRIMER SPRAY
str. 112



HAMMER STAPLER 22
str. 396



DOUBLE BAND
str. 68



ŠIROK ASORTIMAN

Proizvod je dostupan i u ljepljivoj inačici (STARTA120 i STARTA160) idealnoj za područje primjene povezano s proizvodom ALU START za nepogrešiv spoj s tlom.

SIGURNOST

Štiti vanjske i unutarnje zidove temelja od uzlažne vlažnosti čak i pri ekstremnim temperaturama. Prikladan je za upotrebu i kao generička zidna barijera.

CONNECT BAND

BRTVENA ZIDNA BARIJERA ZA NERAVNE PODLOGE



DVOSTRUKA ZAŠTITA

Doprinosi sprječavanju kapilarnosti vlage u drvu i jamči izvrsnu nepropusnost na zrak.

PRILAGODLJIVO

Ljepljivim profilima od pjene PU omogućuje se nadoknađivanje mogućih nepravilnosti temelja.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 1931	oko 79000	–
Otpornost na vlak	DIN 53504	$\geq 6,5 \text{ MPa}$	–
Istezanje	DIN 53504	$\geq 300\%$	–
Otpornost na cijepanje	DIN 53504	$\geq 25 \text{ kN/m}^2$	1713.04 lbf/ft
Vodonepropusnost (24 sata)	EN 1928	sukladno	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura primjene	–	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake i ozon	–	trajno	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	$a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^n)$	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emissije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



ŠIROKI ASORTIMAN

Dostupno je u dvjema inačicama i može se upotrebjavati na zidovima različitih debljina.

DUGOTRAJNA OTPORNOST

Proizvod je iznimno toplinski stabilan i fleksibilan čak i pri niskim temperaturama. Kompatibilan je s bitumenom i osnovnim građevnim materijalima.

LEVEL BAND



BRTVENA ZIDNA BARIJERA ZA PODLOGE

NEPROSUPNOST

Omogućuje učinkovitu otpornost na kapilarnost vlage pružajući istodobno dobru otpornost na vodu, zrak i vjetar.

RAZNOVRSNOST

Proizvod je dostupan u trima inačicama: idealan je kao zidna barijera ili za brtvljenje okomitih spojeva zid-zid.



TEHNIČKI PODATCI




Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20/\geq 20 \text{ N/mm}^2$	$\geq 2.9/\geq 2.9 \text{ lbf/mil}^2$
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	$\geq 550/\geq 600 \%$	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120/\geq 120 \text{ N/mm}^2$	$\geq 17.4/\geq 17.4 \text{ lbf/mil}^2$
Otpornost na udare	EN 12691	$> 500 \text{ mm}$	—
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	EN 1296 - EN 1931	sukladno	—
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru u prisutnosti alkalija	EN 1847 - EN 1931	sukladno	—
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 495-5	-30 °C	-22 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	—	+10/+25 °C	+50/+77 °F

(1) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	2
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



PRILAGODLJIVO

Mekanim i elastičnim polietilenским profilom omogućuje se polaganje čak i kada su prisutni složeni oblici i kutovi.

CIJENA-SVOJSTVA

Zahvaljujući odabiru materijala i optimizaciji proizvodnje dobiva se rješenje kojim se pruža dobar omjer izvedbe i troškova.

I RADON, NEŽELJENI ONEČIŠĆIVAČ



Radon je radioaktivni plemenit plin prisutan u prirodi. Obilježava ga visoka hlapivost, često se podiže na površinu. Nema mirisa, boje ni okusa i stoga se teško uočava ako se koncentriira unutar stambenih prostora a ako se udahne, može imati štetne posljedice.

PODMUKAO PLIN



Radon je prisutan u cijeloj Zemljinoj kori u promjenjivim koncentracijama. S obzirom na to da je riječ o plinu, kreće se po raznostenosti tla i raspršuje u zraku ili vodi. Na otvorenome njegova koncentracija nikada ne doseže opasne razine, ali u zatvorenim prostorima (domovima, uredima, školama itd.) može dosegnuti vrijednosti koje predstavljaju velike rizike za zdravlje. Granične vrijednosti koncentracije definiraju se prema međunarodnim propisima koje prihvataju nadležna nacionalna tijela.


KONCENTRACIJA

Karta imaju ilustrativnu svrhu. Stalno provjeravajte ažuriranja.

GDJE SE NALAZI




IZNIMNO OPASNA TVAR



Ovaj je plin prisutan pod tlom, u stijenama i u vodi. Na način na koji se kreće tlom može se kretati kroz građevne materijale i ući u prostore kućanstva. Dobro prozračivanje prostorija može biti korisno kako bi se spriječilo akumuliranje plina, no to često nije dovoljno.

Još 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) putem Međunarodne organizacije za istraživanje raka (IARC) dodala je radon među tvari kancerogene za čovjeka. Udisanjem plina radona povećava se rizik od narušavanja zdravlja, a osobito rizik od raka pluća.

KAKO SE ŠIRI



Radon postaje opasan ako se akumulira u stambenim prostorima. Danas s povećanjem osviještenosti o građevinama s niskom potrošnjom energije (tj. s porastom kvalitete sloja za otpornost na zrak) i relativnog smanjivanja prirodne ventilacije, rizici od plina radona sve su aktualnije pitanje.

SAVJETI DRUŠTVA ROTHOBLAAS



Moguće je smanjiti prisutnost radona u stambenim prostorima upotrebom posebnih plašteva i materijala projektiranih za smanjivanje propusnosti perimetralnih struktura i temelja građevine. Na tržištu su dostupna razna rješenja među kojima su barijere BARRIER ALU NET SD1500, BARRIER ALU NET ADHESIVE 300, GROUND BAND i RADON FLOOR za temelje kojima se sprječava prodiranje u unutarnje prostore i na taj način uklanjuju rizici za zdravlje.



I ALU START

Prilagodljivim šablonama za sastavljanje proizvoda **ALU START** omogućuju se precizno i brzo poravnavanje, ali i iznimna dugotrajnost.



I TITAN DIVE

Sustavom **TITAN DIVE** uvodi se revolucija u upravljanje tolerancijama uz fleksibilnost od 22 mm u svakom smjeru i nagib od $\pm 13^\circ$.



I UP LIFT

Mjenja koncept gradnje polaganjem građevine prije lijevanja betonske potpore.



Susret između drva i betona: moguć, izvediv i precizan

Za spajanje drvenih građevina s tлом razvili smo rješenja kojima se jamči **stupanj tolerancije** koji nije do sada viđen.

Sada je mnogo jednostavnije projektiranje temelja građevina od kombinacije beton-drvo.

Preuzmite najpotpuniji katalog u sektoru i smanjite mogućnosti pogreške na gradilištu u suradnji s nama:



rothoblaas.com



rothoblaas

Solutions for Building Technology

GROUND BAND

SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA MEMBRANA



D
DIN 18533-2



NISKE TEMPERATURE

Učinkovito polaganje od -5°C do $+30^{\circ}\text{C}$ zahvaljujući posebnoj elasto-plastomernoj bitumenskoj smjesi. Fleksibilna je do -30°C .

SAMOLJEPLJIVA

Polaganje je praktično i brzo. Nije potrebna upotreba plamena i stoga se maksimalno smanjuju rizici za drvo.

SIGURNOST

Posebna elastična bitumenska smjesa i potporni polietilenski film velike gustoće križno lameliran čine proizvod potpuno vodonepropusnim i otpornim na probadanje.



SASTAV

- ① sloj odvajanja: silikonski papir
- ② ljepljivo: crna bitumenska ljepljiva smjesa (*compound*)
- ③ potpora: film od materijala PE križno lameliran velike gustoće

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GROUND200	30/170	200	1,5	20	1.2/6.7	7.9	59	66	2
GROUND500	30/470	500	1,5	20	1.2/18.5	19.7	59	66	1
GROUND1000	500/500	1000	1,5	20	19.7/19.7	39.4	59	66	1



ZAŠTITA OD RADONA I METANA

Proizvod je ispitana zaštita od plinova radona i metana koji su štetni za zdravlje ako su prisutni u velikim koncentracijama u unutarnjim okruženjima.

PRETHODNO REZANI LINER

Sve se inačice isporučuju s prethodno izrezanim linerom kako bi se olakšalo polaganje u kutovima ili složenim točkama, ali i na proširenim površinama kako bi se izbjegla prekomjereno neporavnjanje slojeva.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 1931	oko 90000	oko 675 MN·s/g
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	215/220 N/50 mm	—
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	310/240%	—
Otpornost na udare Met. A / Met. B	EN 12691	500/1000 mm	19.69/39.37 in
Otpornost na statičko opterećenje Met. A / Met. B	EN 12730	10/15 kg	350/530 oz
Otpornost na cijepanje MD/CD	EN 12310-1	135/135 N	30.35/30.35 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Vodonepropusnost nakon starenja Met. A	EN 1296/EN 1928	sukladno	—
Otpornost na odvajanje spojeva, MD/CD	EN 12316-1	100 N/50 mm	11.42 lbf/in
Otpornost na vlak spojeva MD/CD	EN 12317-1	350/350 N/50 mm	40/40 lbf/in
Apsorpција vode	ASTM D 570	0,09%	—
Otpornost na hidrostatički tlak (24 h)	EN 1928	> 6 bar	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7/5 N	1.6/1.1 lbf
Prijanjanje na drvo	ASTM D 1000	12,5 N/10 mm	7.1 lbf/in
Prijanjanje na beton pri 23 °C	ASTM D 1000	3 N/mm	17.1 lbf/in
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-30 °C	-22 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	—	-5/+30 °C	+23/+86 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	—	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	—	Tri (3) tjedna	—
Propusnost na plin radon	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	$5,7 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$	—
Propusnost na plin metan	metoda ispitivanja, CSI	< 5 cc/m ² ·24-atm	—
HOS (VOC)	ISO 16000	8 µg/m ³	—
Prisutnost otapalā	—	ne	—

(1) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(2) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci. Transport i skladištenje obavljaju se s rolama u okomitom položaju. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

ODREĐIVANJE DIFUZIJSKOG KOEFICIJENTA RADONA

Radon je nevidljiv plin bez mirisa koji se nalazi u tlu i koji može prodrijeti putem temelja konstrukcija i akumulirati se unutar okruženja povećavajući rizik za zdravlje prisutnih osoba.

GROUND BAND ispitao je institut SP Swedish Nat. Testing & Research Institute kao barijeru učinkovitu na plin radon kojom se jamči sigurno i zdravo okruženje.

Rn permeability	$5,7 \cdot 10^{-12} (\text{m}^2/\text{s})$	
Rn transmittance	$3,8 \cdot 10^{-9} (\text{m}/\text{s})$	



POVEZANI PROIZVODI



BYTUM PRIMER
str. 53



BLACK BAND
str. 144



PRIMER SPRAY
str. 112



HAMMER STAPLER 47
str. 396

SAVJETI ZA POLAGANJE

NEPROPUSNOST ZIDNE POVRŠINE OD CLT-a NA BETONSKOM RUBU



1 HERON, HERON XL, HERON DGT, COSMOS, CHAMELEON, POWDER

3a BYTUM LIQUID, BYTUM SPRAY, BYTUM PRIMER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES



8 ROLLER, HOT GUN

NEPROPUŠNOST I ZAŠTITA TEMELJĀ OD PLINA RADONA



6 ROLLER


RADON FLOOR



BARIJERA NEPROPUSNA NA PLIN RADON ZA TEMELJE

SASTAV

- ① gornji sloj: film od materijala PE niske gustoće
- ② donji sloj: film od materijala PE niske gustoće



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	240 g/m ²	0.79 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-1	0,3 mm	12 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	120 m	0.029 US Perm
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 400000	oko 600 MN·s/g
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	> 100/80 N/50 mm	11.4/9.1 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	> 350/350 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 60/60 N	> 14/14 lbf
Otpornost spojeva MD/CD	EN 12317-2	> 135/140 N/50 mm	> 15.4/16.0 lbf/in
Otpornost na udare	EN 12691	< 200 mm	< 7.87 in
Otpornost na statičko opterećenje	–	200 N	44.96 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Trajinost:			
– impregnacija nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1928	sukladno	–
– nepropusnost u prisutnosti kemijskih sredstava	EN 1847/EN 1928	sukladno	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred F	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 800 kg/m ³	oko 0.46 oz/in ³
Propusnost na plin radon	EN ISO/IEC 17025	< 6,2x10 ⁻¹² m ² /s	–

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
RADON240	4	25	100	13	82	1076	21


SAVJETI ZA POLAGANJE



1



2



3a

↗



3b



4



5

1-2 SUPRA BAND, BUTYL BAND

3b SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE
ROLLER

4 MARLIN, CUTTER

5 GROUND BAND


TERMI FLOOR



NEPROSUPNA MEMBRANA ZA TEMELJE SA
ZAŠTITOM OD TERMITA

SASTAV

- 1 jedan sloj: film od materijala PE niske gustoće



1

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	10/10 N/10 mm	5.7/5.7 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	200/50 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	40/40 N	9/9 lbf
Otpornost na statičko optereć enje	—	5 N	1.12 lbf
Otpornost na udare	EN 12691	200 mm	7.87 in
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Vodonepropusnost			
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 1928	sukladno	—
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1928	sukladno	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred F	—
Otpornost na temperaturu	—	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 1000 kg/m ³	oko 62 lbm/ft ³
Djelovanje protiv termita	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 godina	—

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	48

SAVJETI ZA POLAGANJE



3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b ROTHOBLAAS TAPE

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER



TERMI FLOOR SOIL



NEPROSUPNA MEMBRANA ZA TEMELJE SA
ZAŠTITOM OD TERMITA

SASTAV

- 1 jedan sloj: film od materijala PE niske gustoće



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	–	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Debljine	–	0,15 mm	6 mil
Otpornost na vlak MD/CD	–	20/19 mPa	2901/2756 psi
Istezanje MD/CD	–	550/650 %	–
Otpornost na cijepanje MD/CD	–	3800/5900 g/mm	–
Otpornost na popuštanje MD/CD	–	15/13 Mpa	–
Probadanje (Dart test)	–	270 g	–
Vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1928	sukladno	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred F	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Gustoća	–	oko 950 kg/m ³	oko 59 lbm/ft ³
Djelovanje protiv termitā	–	10 godina	–

Ispitivanja učinkovitosti protiv termita u različitim geografskim područjima uključujući Evropu, Sjevernu Ameriku, Južnu Afriku i Aziju. Obratite se našem tehničkom uredu za više informacija.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMIS150	1,5 x 12,5	6	25	150	20	82	1615	46



Maksimalna sigurnost, minimalni utjecaj na izgled

GUARD W koji se može skloniti kada se ne upotrebljava čuva estetiku građevine i učinkovitost fotonaponskih panela ugrađenih u pokrov.

S obzirom na to da se projektiraju za savršeno integriranje s modernim fasadama i s bilo kojom vrstom pokrova, **ograde GUARD** raznovrsni su i čvrsti sigurnosni proizvodi.



Dodatna oprema i cijeli assortiman dostupni su na našem mrežnom mjestu:



rothoblaas.com/safe



rothoblaas

Solutions for Safety

I BUTILNI PROIZVODI


OD ČEGA SE SASTOJE I ODAKLE POTJEĆU

Butilni proizvodi sastoje se od mješavina butilne gume koja je sintetički materijal izvrsne elastičnosti, toplinskih svojstava i trajnosti.

Butilni proizvod sintetički je materijal koji se dobiva polimerizacijom molekula (monomera) nastalih rafiniranjem nafte.

Društvo Rothoblaas predlaže: BUTYL BAND, SUPRA BAND, PROTECT, BLACK BAND, TERRA BAND UV, ALU BUTYL BAND, NAIL BAND, MANICA PLASTER, OUTSIDE GLUE, ALU FLASH CONNECT, SOFT FLASH CONNECT, MANICA ROLL.


TORANJ ZA RAFINIRANJE



Polimerizacija je kemijska reakcija kojom se od malih jednostavnih molekula (monomera) proizvodi mnogo duži tzv. „polimerni lanac“ koji se sastoji od jednakih molekula koje se ponavljuju u slijedu. Na taj se način mogu stvarati materijali sa željenim svojstvima.


SVOJSTVO

Butil je materijal sintetiziran upravo za dobivanje određenih svojstava. Proizvod je naročito prikladan za brojne primjene u građevini u kojima su adhezivnost, otpornost na starenje, stabilnost pri visokim temperaturama i fleksibilnost pri niskim temperaturama osnovni zahtjevi. **Iz tih je razloga butilni proizvod poželjniji od bitumenskog.**



FLEKSIBILNOST

ovi su proizvodi veoma fleksibilni zahvaljujući kemijskoj strukturi




TVRDOĆA

butilni proizvodi istražuju se baš radi željenog nanošenja i ne treba dodavati mineralna punila




OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE
na ovu vrstu proizvoda ne utječe mnogo ultraljubičasto zračenje




STARENJE

butilne smjese veoma su stabilne s protokom vremena



ELASTIČNOST

butilne smjese (*compound*) intrinzično su elastične



TOPLINSKA STABILNOST

butilni proizvodi stabilni su u veoma širokom temperturnom rasponu: -40 / +100 °C


I BITUMENSKI PROIZVODI

OD ČEGA SE SASTOJE I ODAKLE POTJEĆU


Bitumen je smjesa različitih tvari posebno pogodna za kombiniranje s drugim materijalima u svrhu poboljšavanja mehaničkih i toplinskih svojstava. Bitumen je čvrsta crna masa koja se, kada je riječ o trakama i membranama, miješa s anorganskim punilima (kalcijev karbonat i silicij) i polimerima kako bi se dobila smjesa, eventualno i ljepljiva, sa željenim svojstvima. Bitumen može biti prirodni i umjetni. U industrijskoj je upotrebi umjetni bitumen.

Društvo Rothoblaas predlaže: BYTUM 400, BYTUM 750, BYTUM 1100, BYTUM 1500, BYTUM 2000, BYTUM BASE 2500, BYTUM SLATE 3500, SHINGLE, GROUND BAND, BYTUM BAND, BYTUM LIQUID, BYTUM SPRAY.

TORANJ ZA RAFINIRANJE




JEZERO PRIRODNOG ASFALTA



Bitumenski proizvodi mješavina su različitih sastojaka. Iako je bitumen glavna komponenta, konačna svojstva sličnija su svojstvima polimera (prisutnog u manjim količinama u bitumenskoj smjesi (engl. *compound*)). Može se usporediti s majonezom koja se većinsko sastoji od ulja, ali čija je tekstura sličnija teksturi jaja koja su prisutna u manjim količinama. To je moguće zahvaljujući posebnom proizvodnom postupku.


SVOJSTVO

Svojstva bitumenskih proizvoda ovise o prisutnosti svakog „sastojka“. Složeni sastav bitumena doprinosi njegovoj stabilnosti kroz vrijeme.



FLEKSIBILNOST

sam bitumen veoma je fleksibilan, ali prisutnosti mineralnog punila smanjuje se njegova fleksibilnost



TVRDOĆA


tvrdoga proizvoda ponajprije se zasniva na mineralnim punilima



OTPORNOST NA


ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

mineralnim dijelom smjese omogućuje se zaštita od ultraljubičastog zračenja. Komadima stijene može se prekriv površina kako bi se zaštitala




STARENJE

bitumenski proizvodi više se podvrgavaju starenju kojim se smanjuju njegova svojstva, s vremenom se ulja bitumena pomiču



ELASTIČNOST

bitumen je materijal slabih mehaničkih svojstava. Iz tog se razloga modificira dodavanjem polimerâ kao što je SBS (stiren-butadien-stiren)



TOPLINSKA STABILNOST

bitumen je krut u veoma uskom temperaturnom rasponu. Raspon toplinske stabilnosti može se razlikovati ovisno o dodanim materijalima

BYTUM BAND

SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA TRAKA KOJA
SE MOŽE ŽBUKATI



MOŽE SE ŽBUKATI

Zahvaljujući polipropilenu, tkanina se može žbukati i omogućuje se veća raznovrsnost upotrebe.

CIJENA – SVOJSTVA

Bituminoznom smjesom jamči se dobro prijanjanje čak i na betonu.



SASTAV

- ① sloj odvajanja: silikonski papir
- ② ljepljivo: crna bitumenska ljepljiva smjesa (*compound*)
- ③ potpora: netkana tkanina od materijala PP

TEHNIČKI PODACI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	–
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Sila prianjanja na betonu	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Sila prianjanja betonskog adheziva razreda C2E na TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Dva (2) tjedna	–
HOS (VOC)	ISO 16000	8 µg/m ³	–

⁽¹⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 5 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.


⁽²⁾Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci. Preporučuje se skladišti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

■ PODRUČJA PRIMJENE



■ POVEZANI PROIZVODI



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM SPRAY
str. 48



HAMMER STAPLER 22
str. 396



BYTUM PRIMER
str. 53



IZNIMNO NISKE RAZINE EMISIJA

Zahvaljujući posebnoj formulaciji bitumenske smjese, jamči sigurnost emisija za zdravlje.

SIGURNOST

Štiti vanjske i unutarnje zidove temelja od uzlažne vlažnosti. Prikladan je za upotrebu i kao generička zidna barijera ili nepropusni element za čvorište vrata/prozora.

PROTECT

SAMOLJEPLJIVA BUTILNA TRAKA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI



BUTILNA SMJESA

Posebnom smjesom jamči se povećano prijanjanje i sposobnost deformacije kako bi se nadoknadila prirodna kretanja drva.

NISKE TEMPERATURE

Butilom se jamči izvrsno prijanjanje na potpore čak i u teškim okolnim uvjetima.



SASTAV

- ① sloj za odvajanje: film od materijala PP
- ② ljepilo: siva butilna ljepljiva smjesa (*compound*)
- ③ potpora: netkana tkanina od materijala PP

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 1931	oko 26176	oko 130 MN·s/g
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	115/100 N/50 mm	13.1/11.4 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	—
Otpornost na cijepanje MD/CD	EN 12310	$\geq 130/\geq 125$ N	$\geq 29.23/\geq 28.10$ lbf
Okomito pomicanje	ISO 7390	0 mm	—
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (120 mm), fuga od 8 mm + MANICA PLASTER-PROTECT(*)	EN 1363-4	EI90	
Sila prijanjanje pri 180°	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Otpornost na odvajanje spojeva, MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Otpornost na vlak spojeva MD/CD	EN 12317-1	$\geq 100/\geq 75$ N/50 mm	$\geq 11.42/\geq 8.57$ lbf/in
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Prijanjanje betonskog adheziva razreda C2E na TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Otpornost na temperaturu	—	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	—	+0/+45 °C	+32/113 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	—	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	—	Četiri (4) tjedna	—
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	—
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	—

(1) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(2) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANPLA2080	20/80	100	1	10	0.8/3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20/180	200	1	10	0.8/7.1	7.9	39	33	2
PROTECT330	-	330	1	10	-	13.0	39	33	2
PROTECT500	-	500	1	10	-	19.7	39	33	1


PODRUČJA PRIMJENE



✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvlenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 96 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 96 minuta	



PRIJANJANJE I TRAJNOST

Posebnom butilnom mješavinom jamči se počevano prijanjanje čak i pri niskim temperaturama. Dugotrajan i toplinski stabilan.

MOŽE SE ŽBUKATI

Zahvaljujući polipropilenskoj netkanoj tkanini, potpora se može žbukati a time se stvara više mogućnosti za upotrebu.

BYTUM SPRAY

SPREJ, BRTVENI BITUMENSKI



DUGOTRAJNA ZAŠTITA

Proizvod zadržava fleksibilnost i zabrtvluje pukotine i elemente blokiračići prodiranja vode i prašine.

OTPORNOST NA LOŠE VREMENSKE UVJETE

Posebnom bitumenskom formulom modificiranim elastomerima jamči se proizvod koji je nakon sušenja otporan i na loše vremenske uvjete i na koroziju prouzročenu soli.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Vrijeme potrebno za sušenje 23 °C / 50 % r. v. ⁽¹⁾	1 - 2 h	-
Otpornost na temperaturu nakon sušenja	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Učinak ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Temperatura primjene (uložak, potpora, okruženje) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura transporta	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
HOS (VOC)	46 %/460 g/l	-

(1)Srednja vrijednost koja se mijenja ovisno o debljini željenog sloja.

(2)Nakon nanošenja preokrenite bocu spreja i prskajte 1 – 2 sekunde da mlaznica ostane čista.

(3)Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu podalje od izvorâ topline, otvorenih plamenova ili drugih izvora paljenja. Provjerite datum proizvodnje na ambalaži.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	boja	
BYTS	500	16.90	crna	12



UNIVERZALNO

Proizvod je prikladan za svaku vrstu podloge i prianja se na svaki oblik a čak i na krovove, žlebove, terase, krovne prozore, odvodne cijevi od PVC-a ili metala.

BRZO POSTAVLJANJE

Proizvod se isporučuje u praktičnom sprejukoj i se može zatvoriti i koja je spremna za upotrebu. Može se nanositi bez upotrebe dodatnih alata.

SAVJETI ZA POLAGANJE

BRTVLJENJE PUKOTINA I PROLAZNIH ELEMENATA



1



2



3



4

1 BYTUM REINFORCEMENT

NEPROPUSNOST SUSTAVĀ ZA PRIČVRŠĆIVANJE



1



2



3



4

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

NEPROPUSTAN PLAŠT KOJI SE MOŽE
RAZMAZATI | ARMATURA ZA OJAČANJE

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



CAN BE
PLASTERED



LOW
TEMPERATURE



DURABILITY



BITUMEN
BASED

PRAKTIČNO

Višenamjenski nepropusni proizvod izведен s pomoću bitumena, odbaranih elastomernih smola i posebnih aditiva. Zahvaljujući posebnom sastavu, može se lakirati i upotrebljavati kao nepropusni sloj ispod poda.

MOŽE SE OJAČATI

U kombinaciji s ojačanjem REINFORCEMENT, BYTUM LIQUID postaje učinkovit čak i za okomite primjene, potpore pod naprezanjem i potpore veće od 10 m².



SASTAV – REINFORCEMENT

- ① netkana tkanina od materijala PL

KODOVI I DIMENZIJE

BYTUM LIQUID

KOD	sadržaj [kg]	sadržaj [lb]	boja (namočeno/suho)	
BYTL10	10	22	crna/siva	24

BYTUM REINFORCEMENT

KOD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24



TRAJNO

Zahvaljujući posebnoj formuli, ima izvrsna svojstva elastičnosti i nepropusnosti. BYTUM LIQUID zadržava svoja radna svojstva s vremenom jamčeći izvrsnu otpornost na zadržavanja vode, atmosferske uvjete i ultraljubičasto (UV) zračenje.

TEHNIČKI PODATCI | BYTUM LIQUID

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Razvrstavanje ⁽¹⁾	EN 1504-2	C PR-PI-MC-IR	—
Razvrstavanje ⁽²⁾	EN 14891	DM O1	—
Gustoća	EN ISO 2811-1	oko 1,5 kg/L	15.03 lb/gal
Maksimalna primjenjiva debljina (u dvama slojevima) ⁽³⁾	—	3 mm	118 mil
Suhi ostatak (m/m pri 130 °C)	EN ISO 3251	oko 77 %	—
Vrijeme potrebno za nanošenje svakog sloja na prethodni 23 °C / 50 % r. v. ⁽⁴⁾	—	24 h	—
Vrijeme potrebno za sušenje 23 °C / 50 % r. v. ⁽⁴⁾	—	48 h	—
Otpornost na temperaturu	—	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura primjene (proizvod, okolina i potpora)	—	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	—
Viskoznost prema Brookfieldu	EN ISO 3219	65000 ± 13000 cP	—
pH	—	oko 7,5	—
Prijanjanje izravnim vlakom na drvo/metal	EN 1542	1,70 N/mm ²	246.56 psi
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-10 °C	—
Istezanje do kidanja	EN 12311-1	> 200%	—
Propusnost na plin CO ₂ S _d	EN 1062-6	> 50 m	—
Učinak materijala po 1 mm debljine	—	1,5 kg/m ²	—
Prijenos vodene pare S _d ⁽⁵⁾	EN ISO 7783	razred I.: < 5 m	—
Propusnost na slobodnu vodu	EN 1062-3	w < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	—
Otpornost na abraziju (Taberov test)	EN ISO 5470-1	< 3 g	—
Otpornost na udare	EN ISO 6272-1	razred III. (≥ 20 Nm)	—
Crack bridging ability (metoda A)	EN 1062-7	razred A5 (≥ 10 mm)	—
Zatezno prijanjanje nakon uranjanja u vodu	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	> 75.52 psi
Zatezno prijanjanje nakon termičkog starenja	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	> 75.52 psi
Zatezno prijanjanje nakon ciklusa zamrzavanja-odmrzavanja	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	> 75.52 psi
Zatezno prijanjanje nakon doticaja s vapnenom vodom	EN 14891	> 0,5 N/mm ²	> 75.52 psi
Vodonepropusnost	EN 14891	sukladno	—
Temperatura skladištenja ⁽⁶⁾	—	≥ +5 °C	≥ +41 °F

(1) C PR-PI-MC-IR, površinska zaštitna obloga.

(2)Vodonepropustan proizvod DM O1 za tekuće nanošenje u disperziji s povećanom sposobnosti za crack bridging pri niskoj temperaturi (-5 °C) većim od 0,5 N/mm².

(3) Na površinama debljim od 10 m² nanesite proizvod REINFORCEMENT na prvi syježi sloj. Pričekajte da se potpuno osuši prije nego što položite drugi sloj.

(4) Izraženi podatci mogu se mijenjati ovisno o debljini upotrijebljenog proizvoda i specifičnim uvjetima polaganja: temperatura, vlažnost, ventilacija i sposobnost upijanja temelja.

(5)Srednja vrijednost koja se mijenja ovisno o debljini željenog sloja.

(6)Skladištitte proizvod na suhom pokrivenom mjestu i u originalnim zatvorenim spremnicima (zaštite od mraza).

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 03 06.

TEHNIČKI PODATCI | BYTUM REINFORCEMENT

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 29073-1	100 g/m ²	0.33 oz/ft ²
Debljine	EN 29073-2	0,5 mm	19.69 mil
Otpornost na vlak MD/CD	EN 29073-3	335/300 N/50 mm	38/38 lbf/in
Otpornost na kidanje	DIN 53363	145 N	33 lbf
Otpornost na cijepanje čavla	EN 12310	170 N	38 lbf

POVEZANI PROIZVODI



MARLIN, CUTTER
str. 394



BLACK BAND
str. 144





BYTUM SPRAY
str. 48



GROUND BAND
str. 32

SAVJETI ZA POLAGANJE

NEPROPUSNOST KUTOVA ZID-POD



BYTUM PRIMER

UNIVERZALNA PODLOGA ZA BITUMENSKE MEMBRANE I TRAKE



UČINKOVITO

Temeljni premaz nanosi se prije lijepljenja membrana od bitumena i polimera ili polaganja tekućih bitumenskih plašteva na slabo kohezivne betonske konstrukcije. Nanosi se raspršivanjem, kistom i valjkom.

PRAKTIČNO

Izvrsno prijanjanje prodiranje na svim suhim betonskim površinama, ali i blago namočenim površinama. Blokira prašnjavost i poroznost betona.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Boja (namočeno/suhu)	–	smeđa/crna	–
Vrijeme potrebno za potpuno sušenje	–	30/60 min	–
Učinak ⁽¹⁾	–	100/200 g/m ²	–
Gustoća	ISO 2811-1	oko 1 kg/L	–
Suhi ostatak (130 °C)	ISO 3251	oko 25%	–
Viskoznost (protok pri 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	oko 17 sekunda	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾Izraženi podaci mogu se mijenjati ovisno o debљini upotrijebljenog proizvoda i specifičnim uvjetima polaganja: temperatura, vlažnost, ventilacija i sposobnost upijanja temelja.

⁽²⁾Skladištite proizvod na suhom pokrivenom mjestu i u originalnim zatvorenim spremnicima (zaštitite od mraza).

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [kg]	sadržaj [lb]	
BYTP	10	22	1



PONOVNO UPOTREBLJIVO

Nakon nanošenja može se sačuvati za buduću upotrebu jednostavnim zatvaranjem spremnika poklopcem.

SIGURNO

S obzirom na to da je na vodenoj bazi, posebno se indicira za nepropusnost u stambenim zonama gdje se ne savjetuje upotreba proizvoda s otapalom.

FLUID MEMBRANE

SINTETIČKA MEMBRANA ZA BRTVLJENJE KOJA SE NANOSI KISTOM I PRSKANJEM

CE
EN 1504-2
EN 14891



FLEKSIBILNOST

Smjesa na bazi sintetičkih smola elastična je i otporna na moguća pomicanja zabrtvljenih pukotina.

BRZO POSTAVLJANJE

Može se nanositi valjkom, kistom ili prskanjem s mogućnosti umetanja sintetičke tkanine za ojačanje.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Razrvstavanje	EN 1504-2 EN 14891	PI-MC-IR ⁽¹⁾ DM 01 ⁽²⁾	— —
Gustoća	ISO 2811-1	1,45 kg/L	12.10 lb/gal
Suhi ostatak (m/m pri 130 °C)	ISO 3251	65%	—
Vrijeme površinskog umrežavanja 23 °C / 50 % r. v. ⁽³⁾	—	4 h	—
Vrijeme potrebno za sušenje 23 °C / 50 % r. v. ⁽³⁾	—	24 h	—
Temperatura primjene (proizvod, okolina i potpora)	—	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Otpornost na temperaturu	—	-20/+90 °C	-4/+194 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	—
Viskoznost prema Brookfieldu	EN ISO 3219	60000 ± 12000 cP	—
Učinak materijala ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	—	> 1,5 kg/m ²	—
Prijanjanje na beton izravnim vlakom	EN 1542	> 1 N/mm ²	145 lbf/in ²
Vodonepropusnost	EN 14891	sukladno	—
Propusnost na vodu u tekućem obliku (W)	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	—
Prijenos vodene pare (Sd) (0,2 mm)	ISO 7783	< 5 m	> 0.7 US Perm
Propusnost na ugljikov dioksid (C)	EN 1062-6	> 50 m	—
Temperatura skladištenja ⁽⁵⁾	—	≥ +5 °C	≥ +41 °F
HOS (VOC)	Dir. 2004/42/EZ	2,25 % - 32,65 g/L	—

(1)Načela. Zaštita od rizika od prodiranja (H,I,C); kontrola vlažnosti (H,C); povećanje otpornosti ograničavanjem udjela vlažnosti (H,C). Tipologije: H: hidrofobna impregnacija; I: impregnacija; C: obloga.

(2)Vodonepropustan proizvod za tekuće nanošenje u disperziji s povećanom sposobnosti za crack bridging pri -5 °C što odgovara: > 0,75 mm.

(3)Navedene vrijednosti mogu se mijenjati ovisno o upotrijebljenoj debljini i specifičnim uvjetima gradilišta (temperatura, vlažnost, sposobnost upijanja i ventilacija).

(4)Nanošenje treba uključivati najmanje dva/tri sloja. Srednja potrošnja može se mijenjati ovisno o prirodi i stupnju poroznosti potpore i željenoj debljini.

(5)Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ambalaži. Zaštitite od mraza.

(6)Na površinama debljim od 10 m² nanesite proizvod REINFORCEMENT na prvi svježi sloj. Ako je površina potpore porozna, savjetuje se nanijeti prvi sloj razrijeden upotrebom do 20 % vode. Pričekajte da se potpuno osuši prije nego što položite drugi sloj.

Razrvstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 16.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [kg]	sadržaj [lb]	boja		
FLUIDMEM	10	22	siva	1	24

PODRUČJA PRIMJENE



PUMP SPRAY

ELEKTRIČNI BEZRAČNI PRSKAČ

- Brzina i učinkovitost
- Prozirni usisni sustav

KOD	inačica	kom.
PUMPSRAY240	kabel od 240 V	1

Pogledajte proizvod na 390. str.



SIGURNOST

Proizvod je otporan na zadržavanja vode na površini čak i kada nema nagiba. Prikladno i za površine u industrijskim područjima ili pomorskim zonama. Neotrovan proizvod bez mirisa. Nema otapalā.

PRIJANJANJE

Zahvaljujući formulaciji, proizvodom se pruža savršeno prijanjanje i prikladan je za složene građevne detalje i otporan na mikropukotine.

CONSTRUCTION SEALING

STLAČIVO BRTVILO ZA OBIĆNE SPOJEVE

FLANKSOUND
EN ISO 10848



OTPORNOST SPOJEVA NA POŽAR

U suradnji s laboratorijem CSI proizvod se upotrebljavao za ispitivanje otpornosti zabrtvljenih spojeva od CLT-a upotrebljavajući proizvode Rothoblaas.

SMANJENJE ZVUKA

Zvučna svojstva ispitala su se u projektu Flanksound društva Rothoblaas: upotrebljavajući proizvod kao plaš na zidnoj površini postiže se smanjenje zvuka do 4 dB.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Materijal	–	Rastegnuti ekstrudirani EPDM	–
Debljine	–	3 mm	118 mil
Gustoća ρ	ISO 2781	oko 0,48 g/cm ³	0,28 oz/in ³
Izobličenje pri komprimiranju, 22 h +23 °C	EN ISO 815	< 25%	–
Izobličenje pri komprimiranju, 22 h +40 °C	EN ISO 815	< 35%	–
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 2 mm(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Ispravak faktora K_{ij} kada je prisutan elastični profil u spoju $\Delta_{l,ij}$ ⁽¹⁾	ISO 10848-1	4 dB	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Otpornost na temperaturu	–	-35/+100 °C	-34/+212 °F
Prisutnost otapala	–	ne	–

(1) Mjerenje je obavljeno u sklopu projekta Flanksound Project.

(2) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE


KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3



ISPITANA OTPORNOST

U eksperimentalnom projektu društva Rothoblaas o protupožarnoj zaštiti ispitana je za dobivanje vrijednosti EI.


PODRUČJA PRIMJENE



✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA


Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvlijenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 106 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 106 minuta	



✓ SMANJENJE ZVUKA


Tijekom kampanje FLANKSOUND PROJECT ispitao se proizvod CONSTRUCTION SEALING kako bi se ocijenio indeks smanjenja vibracija K_{ij} prema normi EN ISO 10848. Rezultatima se pokazalo smanjenje od 4 dB zidnog spoja s vidljivim CLT-om a time se potvrđuje učinkovitost proizvoda.



Povećanje indeksa smanjenja vibracija

$$\Delta_{l,13} = 4 \text{ dB}$$

$$\Delta_{l,13} = K_{13,\text{with}} - K_{13,\text{without}}$$



TIE-BEAM STRIPE

BRTVENI PROFIL

PRILAGODLJIVO

Profil je fleksibilan i jednostavno se obrađuje zahvaljujući mekanoj smjesi koja se može modelirati. Jamče se jednostavna ugradnja i savršeno prijanjanje na bilo kojoj površini.

NEPROPUŠNOST

Idealno za trajne spojeve između platformi i zidova ili betona. Pruža izvrsnu otpornost jamčeći pouzdanu nepropusnu zaštitu i trajnost.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Materijal	–	Kompaktni ekstrudirani EPDM	–
Tvrdoča Shore A	EN ISO 868	50	–
Gustoća	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Opterećenje pucanja	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	>= 1.3 oz/in ²
Istezanje do pucanja	EN ISO 37	≥ 500%	–
Izboličenje pri komprimiranju (70 h, +100 °C)	EN ISO 815	< 50%	–
Temperatura primjene	–	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapala	–	ne	–

(1) Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

☒ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Prethodno oblikovani profil prilagođava se dobro površinama jamčeći uvijek otpornost na zrak i vodu. Raznovrsnosti proizvoda omogućuje se upotreba i u okomitom položaju za brtvljenje između zidnih površina.

SNAGA

Profilom se jamče velika elastičnosti i otpornost čak i kada je riječ o perforacijama i mehaničkom pričvršćivanju zahvaljujući posebnoj smjesi od modificiranog EPDM-a.

VEĆA ZVUČNA UDOBNOST U VAŠEM DRVENOM DOMU



XYLOFON je otporan profil iznimno visokih radnih svojstava kojim se jamči zvučna udobnost u drvenim konstrukcijama i domovima. Proizvod se izvodi od poliuretanske smjese i dostupan je u pet inačica od 20 do 90 shoreova na osnovi opterećenja koje treba podnijeti. Proizvod se ispitao i certificirao za upotrebu u svojstvu desolidarizacijskog sloja i mehaničkog prekidanja među građevnim materijalima. Smanjuje prijenos buke zračnim i strukturalnim putem do 15 dB i više. Pouzdajte se u zvučni profil najučinkovitiji na tržištu.

Očitajte kôd QR i otkrijte tehnička obilježja proizvoda XYLOFON




www.rothoblaas.com

rothoblaas

Solutions for Building Technology


TRAKE

ŠTO ČINI TRAKU?



ODABRATI TRAKU ILI PROIZVOD ZA BRTVLJENJE

1.



Provjerite prirodu površina i njihovu sukladnost. Za veoma neravne površine treba više ljepila kako bi se potaknula adhezivnost.

2.



Vodom, temperaturnim promjenama i izlaganjem ultraljubičastom (UV) zračenju može se ugroziti trajnost proizvoda. Najučinkovitiji mogu zadržati funkcionalnost neovisno o vlažnoj potpori.

3.



Treba analizirati mehanička naprezanja kojima će se proizvod podvrgavati pri upotrebi. U fazi nanošenja važno je maksimalno smanjiti zatezanja i istezanja.

4.



Prije nanošenja provjerite prisutnost mogućih tehničkih mjeru kojih se treba pridržavati.

5.



Ako se navodi, treba se pridržavati posljednjeg datum prije kojeg se nosi proizvod.

Čuvajte trake u originalnim ambalažama kako biste izbjegli izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti i doticaj s prašinom i prljavštinom. Kada je riječ o skladištenju, treba ispuniti utvrđene uvjete: temperatura mora biti između 5 i 25 °C, relativna vlažnost mora biti manja od 65 % i treba izbjegavati ekstremne uvjete okoline i izravno izlaganje izvorima topline.

VRSTA LJEPILA

AKRILNA SMJESA U VODOENOJ DISPERZIJI ILI UMREŽENA ULTRALJUBIČASTIM (UV) ZRAĆENJEM		prikladno za ravne površine		toplinska stabilnost		otpornost na ultraljubičasto (UV) zraćenje		elastičnost		učinkovitost pri niskim temperaturama	
BUTIL: SINTETIČKI POLIMER VISOKIH RADNIH SVOJSTAVA		prikladno za veoma neravne i porozne površine		može se deformirati		stabilnost kroz vrijeme		toplinska stabilnost		učinkovitost pri niskim temperaturama	
BITUMEN: OSTATAK RAFINIRANJA NAFTE BEZ OTAPALĀ		prikladno za neravne površine		može se deformirati							vodonepropusnost

KOJI SE MATERIJAL NAJVIŠE PREPORUČUJE?


POLIETILENSKI FILM		vodonepropusnost		fleksibilnost		dobra kemijska stabilnost						
NETKANA TKANINA OD MATERIJALA PP		može se žbukati		toplinska stabilnost		fleksibilnost						
IMPREGNIRANI PAPIR		može se prethodno oblikovati		toplinska stabilnost								
ALUMINIJ		otpornost na ultraljubičasto (UV) zraćenje		toplinska stabilnost		visoki stupanj zaštite ljepljiva		vodonepropusnost		reflektivnost		
EPDM		velika toplinska stabilnost		velika kemijska stabilnost		elastičnost kroz vrijeme		velika mehanička otpornost i otpornost na trošenje		vodonepropusnost		sigurno brtvljenje
RASTEGNUTA POLIURETANSKA PJENA		nadoknađuje pukotine među neravnim površinama		brzo širenje		elastičnost kroz vrijeme		vodonepropusnost				
POLIETILENSKA PJENA SA ZATVORENIM ĆELIJAMA		toplinska stabilnost		vodonepropusnost		sigurno brtvljenje						

PRIJANJANJE TRAKA

Traka ima funkciju mehaničkog ujedinjavanja neljepljivih proizvoda i brtljenja praznina na površini (pukotina, rupa itd.).


U proizvodnji ljepila za građevne trake upotrebljavaju se posebni akrilni polimeri za stvaranje adheziva osjetljivih na pritisak (engl. *pressure sensitive adhesives (PSA)*). Zahvaljujući tom obilježju, adheziv može iskoristiti hrapavost površine, prodrijeti u mikroporoznosti i zajamčiti prijanjanje.

Na prijanjanje trake utječu razni čimbenici među kojima su hrapavost površine, viskoznost ljepila i vrsta materijala površine. Posljednji aspekt nastaje zahvaljujući kemijsko-fizikalnoj reakciji između trake i same površine.




ČIMBENICI KOJIMA SE UTJEČE NA ADHEZIJU

MATERIJAL POVRŠINE



HRAPAVOST POVRŠINE




Posebnim kemijskim sastavom adheziva omogućuje se uvođenje sekundarnih interakcija s površinom maksimalno iskorištavajući mehanizam sličan onome kojim se gekonu omogućuje hodanje po staklu prozora. Tim se svojstvom znatno povećava prijanjanje trake.


Adhezivom se može iskoristiti hrapavost površine i prodrijeti u mikroporoznosti za stvaranje prijanjanja.

VISKOZNOST LJEPILA

Viskoznost ljepila još je jedan ključan element za jamčenje učinkovitog prijanjanja. Iznimno viskozno ljepilo obično je čvršće i teže prodire u mikroporoznosti površine a time se može ograničiti prijanjanje na veoma neravnim površinama. S druge strane, ljepilo niske viskoznosti mnogo je fleksibilnije i može se prilagoditi hrapavosti podloge. Važno je imati na umu da su viskoznost a time i učinkovitost ljepila promjenjive ovisno o temperaturi okoline.



Primjer veoma viskoznog ljepila. Crvene točke predstavljaju područje doticaja. **Mala kontaktna površina**.




Primjer slabo viskoznog ljepila. Crvena linija predstavlja područje doticaja. **Velika kontaktna površina**.

LJEPILO

PRIJANJANJE


Riječ je o sili koja se stvara između ljepila i površine na koju se lijevi traka. Potrebno prijanjanje ovisi o nanošenju. Na nju utječu materijal potpore i hrapavost.



Med je primjer veoma adhezivnog i slabo kohezivnog materijala.

KOHEZIJA

Riječ je o sili koja djeluje unutar ljepila i ovisi o intenzitetu interakcije među molekulama ljepila. Mora biti dovoljno velika kako bi se smanjilo opuštanje (Creep).



Beton je primjer slabo adhezivnog i veoma kohezivnog materijala.

Veoma adhezivne trake bogate ljepilom učinkovito se prijanjuju na hrapavim površinama, dok je na glatkim površinama kohezija glavno svojstvo. U laboratorijskim ispitivanjima često provedenima na glatkim površinama kao što je čelik znatno se više izdvaja kohezivna sila u odnosu na adhezivnost. Ukratko, prijanjanje je očitije na neravnim površinama gdje se većom količinom ljepila doprinosi stvaranju jače veze sa supstratom. Na glatkim površinama gdje je jednostavnije postići optimalno prijanjanje kohezijom ljepila najviše se utječe na svojstvo trake.

ADHEZIVNO PUCANJE

Kada je riječ o građevnim trakama, poželjnije je kohezivno pucanje potpora (membrana) jer se na taj način iskorištava maksimalna otpornost spoja.



Ako postoji odvajanje između dviju površina:
kohezija ljepila > primjenjena sila > prijanjanje

Pucanje membrane:
sila prijanjanja i kohezija ljepila > primjenjena sila

SVOJSTVA LJEPILA


Na adhezivna svojstva trake znatno utječe ljepilo. Dobro ljepilo obilježava:

- brzo prodiranje u mikroporoznosti površine
- uspostavljanje ravnoteže između sila adhezija i kohezije
- zadržavanje svojstava nepromijenjenim kroz vrijeme.

Za sve to upotrebljava se mješavina materijala. Ovisno o tome koja sila prevlada može nastati adhezivno ili kohezivno pucanje.

VISKOZNOST

STABILNOST KROZ V



TRAKE I TRAJNOST

ISPITIVANJE OTPORNOSTI NA ATMOSFERSKE UVJETE NA FLORIDI



Florida je jedina prava suptropska regija SAD-a i mjesto prepoznato na međunarodnoj razini za izlaganje vanjskim atmosferskim uvjetima zahvaljujući sinergijskom efektu sljedećih čimbenika:

- prisutnost jakog solarnog zračenja
- produljeno izlaganje ultraljubičastom (UV) zračenju
- visoke temperature tijekom cijele godine
- obilne kiše
- povećana vlažnost.



jedna godina izlaganja na Floridi > jedna godina u ostatku svijeta

Ispitivanjem se omogućilo ubrzavanje postupka razgradivanja proizvodâ podvrgnutih djelovanju atmosferskih uvjeta poboljšavajući znanje o materijalima. Rezultatima ispitivanja omogućuje nam se produljivanje rezultata na dulje vrijeme i potvrđivanje da naše trake imaju povećanu trajnost.

Ispitane trake SPEEDY BAND i FLEXI BAND zadržale su odlična mehanička svojstva i svojstva prijanjanja potvrđujući vrijednosti maksimalnog izlaganja navedene na tehničkim listovima iako je prisutna iznimna agresivnost atmosferskih uvjeta na Floridi.

Ispitivanja su se provela u redovnim intervalima kako bi se doobile potpune informacije o varijacijama nastalim zbog izlaganja atmosferskim uvjetima.



EN ISO 29864




EN ISO 29862



KAKO SE TRAKE RASPADAJU?

Svaki materijal ima svoje izvore raspadanja. **Ultraljubičasto (UV) zračenje, visoke temperature, onečišćenje i mehanička naprezanja (stress)** utječu na trajnost traka dјelujući na polimere od kojih su sastavljeni.



ultraljubičasto (UV) zračenje



temperatura




onečišćenje



mehanička naprezanja (stress)

Svaki navedeni izvor raspadanja ima negativan učinak na svojstva materijala. Ipak, riječ je o zbroju više čimbenika raspadanja koji predstavlja kritičnu situaciju za trajnost proizvodâ.

IZVORI RASPADANJA



LEGENDA:

- jedan izvor raspadanja
- - - zbroj izvora raspadanja

Kada postoji više izvora raspadanja, propadanje svojstava nastupa brže i drastičnije.

NE SAMO TRAKE – ISPITIVANJE UMJETNOG STARENJA TRAKA I MEMBRANA

Društvo ROTHOBLAAS nastoji potpuno razumjeti ne samo svojstva i obilježja svojih proizvoda, već i značenje norma i ispitivanja upotrijebljenih za njihovo opisivanje. U kontekstu projekta MEZeroE surađivali smo s Tehnološkim sveučilištem u Krakovu (CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) radi podvrgavanja nekih naših traka i membrana strogom postupku umjetnog starenja prema normi UNI EN 13859-1 koja se upotrebljava za označivanje oznakom CE nepropusnih membrana.

Starenje prema normi UNI EN 13859-1



Postupak starenja prema ovoj normi zasniva se na normama EN 1297 i EN 1296. Postupkom se obuhvaća:

- kontinuirano izlaganje ultraljubičastom (UV) zračenju pri povišenoj temperaturi 5000 sati
- izlaganje samo toplini 90 dana.

Normom EN 13859-2 definira se ovaj postupak starenja kao prikidan kako bi se odredila trajnost membrana trajno izloženih ultraljubičastom (UV) zračenju. Dobivenim rezultatima dokazuje se i dugoročna funkcionalnost proizvoda.

DOVJE JE POSTUPAK STARENJA PRIMIJENJEN RADI SLJEDEĆEG:

- Ispitivanje otpornosti spojeva membrana-traka-membrana prema normi UNI EN 12317-2 prije i nakon starenja.
- Promatranje promjena na površini i unutar materijala proizvoda upotrebavajući napredne instrumente kao što je mikroskop SEM (skenirajući elektronski mikroskop) i spektroskopija FTIR.

ŠTO SMO ZAKLJUČILI NA OSNOVI TIH ISPITIVANJA?

- Spojevi među membranama s površinom od netkane tkanine izrađeni s pomoću traka SMART BAND i FLEXI BAND UV zadržavaju nepromjenjene vrijednosti maksimalnog naprezanja čak i nakon starenja.
- Sloj od netkane tkanine prozračne membrane TRASPIR EVO UV 115 nadmašuje minimalne tražene zahtjeve oznake CE i može zaštititi funkcionalni film od ultraljubičastog (UV) zračenja čak i s kemijskog gledišta.




EN ISO 29864



Peć s ultraljubičastim (UV) zračenjem za starenje

DETALJNE ANALIZE



LEGENDA:


- | | | |
|--------|--------|--------|
| 0 h | 2000 h | 4000 h |
| 1000 h | 3000 h | 5000 h |

Kemijsko pitanje – spektroskopijom FTIR koja se široko upotrebljava pri analiziranju polimernih tvari precizno se definira sastav materijala. Primjenjuje se radi promatranja konstrukcijskih promjena materijala u odnosu na trajanje starenja.



This test is part of the MEZeroE project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953157.


MIKROSKOPSKI DETALJ



Slika dobivena skenirajućim elektronskim mikroskopom s povećanjem od 500x površine od materijala TnT jedne od naših membrana. Ova je slika korisna za obavljanje preliminarne analize učinaka starenja.

ALU BAND

JEDNOSTRANA REFLEKTIRAJUĆA LJEPLJIVA TRAKA ZA ZATVORENE PROSTORE



TOPLINSKA OTPORNOST DO 130 °C

Spojem između ljepila i aluminijskog nosača (*carrier*) omogućuje se dosezanje veoma visoke toplinske stabilnosti, a da se ne ugrožavaju adhezija i viskoznost ljepila.

PRAKTIČNO

Može se nanositi na termohidrauličkim strukturama zahvaljujući toplinskoj refleksiji i ljepilu kojim se jamči izvrsno prijanjanje.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	EN 1942	0,06 mm	2 mil
Otpornost na vlak	ISO 29864	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
Istezanje	ISO 29864	> 5%	—
Sila prianjanja na čelik	EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	oko 100 m	oko 0.035 US Perm
Vodonepropusnost	—	sukladno	—
Reakcija na požar	DIN 4102-1 EN 13501	razred B1 razred E	— —
Otpornost na temperaturu	—	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	—	> -10 °C	> +14 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	—	+5/+35 °C	+41/95 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	
Prisutnost otapalā	—	ne	—


(1) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(2) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.


KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	18



PARNA BARIJERA

Aluminijskim nosačem (*carrier*) pružaju se iznimno visoka zaštita na paru i vodonepropusnost. Stoga, idealan je u kombinaciji s linijom BARRIER ALU i za primjenu u sektoru projektiranja pogona.



Teorija, praksa i kanal YouTube

Kada želite zaista razumjeti kako i gdje primjenjivati naše proizvode, katalog nije dovoljan.

Upute za polaganje i praktični savjeti za svako područje primjene dostupni su na našem **kanalu na platformi YouTube**.



SUBSCRIBE

Pridržavajte se naših savjeta na mrežnom mjestu:



rothoblaas.com



rothoblaas

Solutions for Building Technology

DOUBLE BAND

UNIVERZALNA DVOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11



INDOOR
SEALING



HIGH
ADHESION



BIADHESIVE

POVEĆANO PRIJANJANJE

Mješavina akrilnog ljepila ne sadržava otapala i jamči izvrsno prijanjanje na najčešće upotrebljavane potpore čak i pri niskim temperaturama. Brtvo između membrana stvoreno upotrebom proizvoda DOUBLE BAND ima vrijednost otpornosti na vlak najvišu među obavljenim internim ispitivanjima s najučinkovitijim trakama linije.

NEVIDLJIVO BRTVLJENJE PREMA PRAVILIMA STRUKE

DOUBLE BAND omogućuje savršeno skriveno brtvljenje i pruža zaštitu od atmosferskih uvjeta i dugotrajnost potvrđene zadovoljavanjem ispitivanja nakon starenja prema normi DIN 4108-11.



SASTAV

- ① sloj odvajanja: silikonski papir
- ② ljepilo: akrilna disperzija bez otapala
- ③ ojačanje: mrežica za ojačanje od poliestera
- ④ ljepilo: akrilna disperzija bez otapala

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Sila prianjanja na čelik pri 180°	EN ISO 29862	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	27,0 N/50 mm	3.1 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	280,0 N/50 mm	32.0 lbf/in
		40d sukladno	–
Sila prianjanja na membranu od materijala PA/PP nakon starenja	DIN 4108-11	80d sukladno	–
		120D sukladno	–
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Otpornost na temperaturu	–	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapala	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.


(4) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



SUPRA BAND
str. 140



ROLLER
str. 393



MARLIN
str.394



PLASTER BAND LITE
str. 69



SIGURNO

Neovisno o debljini, brtvljenje je sigurno zahvaljujući mrežici za ojačanje.

OTPORNOST NA TEMPERATURU

Zahvaljujući posebnoj formulaciji, akrilnim ljeplom jamči se izvrsna stabilnost na toplinska naprezanja.

SEAL BAND | SEAL SQUARE

JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA ZA ZATVORENE PROSTORE



UČINKOVITO

Uz prethodno oblikovani nosač (*carrier*) brtljenje otvorenih i zatvorenih kuteva i rubova postaje jednostavnije i učinkovitije.

INAČICA SQUARE

Idealna je za manja brtljenja ili rupe gdje je potrebna preciznost.



SASTAV

- 1 potpora: papir ojačan zaštitnim filmom
- 2 ljepilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 sloj odvajanja: silikonski papir


KODOVI I DIMENZIJE

SEAL BAND

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12/48	60	25	0.5/1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30/30	60	25	1.2/1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

KOD	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	kom./roli
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200



BRZO POSTAVLJANJE

Dostupne su inačice s prethodno rezanim linerom radi brzog i jednostavnog polaganja.

SIGURNO

Potpore od pojačanog papira idealna za unutarnju upotrebu. Otpornost na prodiranje zrača jamči se kroz vrijeme.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	EN 1942	0,3 mm	13 mil
Sila prianjanja na čelik pri 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	13.7 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US Perm
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	0/+40 °C	+32/+104 °F
Otpornost na temperaturu	–	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.


(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(4) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

PODRUČJA PRIMJENE



ASORTIMAN PROIZVODA



SEAL60



SEAL1248





SEAL3030



SEAL180

SAVJETI ZA POLAGANJE

KUTNI DETALJ



2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER



DETALJ BRTVLJENJA GREDE



1



2



3



4

1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

DETALJ BRTVLJENJA RUPE PROZORA



1



2



3



4

1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

EASY BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA




PRAKTIČNO

Progresivno prijanjanje, stabilnost kroz vrijeme na za najštu upotrebu.

INDUSTRIJSKA UPOTREBA

Ljepljiva smjesa i dostupne inačice osmišljene i za predgotovljenu izradu.



SASTAV

- 1 potpora: film od materijala PE
- 2 ljeplilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 ojačanje: mrežica za ojačanje od poliestera
- 4 ljeplilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 5 sloj odvajanja: silikonski papir

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,28 mm	11 mil
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm	6.3 lbf/in
Sila prianjanja na čelik pri 180°	EN ISO 29862	> 30 N/25 mm	8 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Četiri (4) mjeseca	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-10/+40 °C	+14/+212 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emicode	postupak ispitivanja GEV	EC1 plus	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.



(4) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50XL	50	50	2.0	164	12
EASY60XL	60	50	2.4	164	10

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



PRIMER SPRAY
str. 112




PRIMER
str. 113



CUTTER
str.394



ROLLER
str.393



CIJENA-SVOJSTVA

Pakiranje i mješavina između ljepila i nosača (*carrier*) omogućili su dobivanje izvrsnog proizvoda sa smanjenim troškovima.

ČAK I ZA TOPLE KLIMATSKE UVJETE

Vrsta ljepila, njegova količina i odabir nosača (*carrier*) čine ovu traku prikladnom za brtvljenja na glatkim površinama izloženim visokim temperaturama. Na taj se način izbjegava klijanje trake u svim situacijama u kojima ljepilo postaje mekše.

SPEEDY BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA BEZ FILMA ZA ODVAJANJE




BRZO POSTAVLJANJE

Može se upotrebljavati u zatvorenom i na otvorenom a jamči brzo i sigurno brtljenje na najčešće upotrebljavanim potporama.

ODRŽIVO

Kada nema filma za odvajanje, manja je količina otpada za odvajanje.



SASTAV

- ① potpora: film od materijala PE
- ② ljepljivo: akril umrežen ultraljubičastim (UV) zračenjem bez otapala
- ③ ojačanje: mrežica za ojačanje od poliestera
- ④ ljepljivo: akril umrežen ultraljubičastim (UV) zračenjem bez otapala

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	AFERA 5006	0,25 mm	10 mil
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	4,8 N/10 mm	2.6 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	120 N/50 mm	13.7 lbf/in
Sila prianjanja na čelik pri 90°	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US Perm
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	12 mjeseci	–
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-10/+ 40 °C	+14/+86 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Prisutnost otapala	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(4) Skladištitite proizvod na suhom i pokrivrenom mjestu najduže šest (6) mjeseci.

(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY50XL	50	50	1.9	164	12
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY100	100	25	3.9	82	6
SPEEDY150	150	25	5.9	82	4
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2


PODRUČJA PRIMJENE



✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvljenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris	> 106 minuta	
IZOLACIJA (I)	Kontinuirani plamen	> 106 minuta	
	Vrijeme	> 106 minuta	



✓ TRAJNOST

SPEEDY BAND uspješno je zadovoljio vremensko ispitivanje u sklopu kampanje ispitivanja trajnost materijala. Nakon 12 mjeseci izlaganja klimi na Floridi obilježenoj visokim temperaturama, povišenom vlažnosti i jakom izlaganju ultraljubičastom (UV) zračenju, dokazano je da traka ima izvršnu otpornost na starenje neovisno o kromatskim varijacijama tipičnim za plastiku izloženu ultraljubičastom (UV) zračenju. Zadržala je stabilne razine prianjanja i otpornost na vlak veću od 60 % u odnosu na početne vrijednosti. Kako biste doznali više informacija o ispitivanju, pogledajte 64 stranicu.

TRAJNOST

izloženost



■ ASORTIMAN



SPEEDY50XL

SPEEDY60

SPEEDY100

SPEEDY150

SPEEDY300

■ POVEZANI PROIZVODI



SPEEDY ROLL pogledajte str.389



JEDNOSTAVNO KIDANJE

Jednostavno se kida zahvaljujući rubovima s urezima kojima se pogoduje usmjerenom pučanjem trake bez upotrebe škara ili rezača.

UNIVERZALNO

Brzina i dobra sila prianjanja na najčešće upotrebljavane građevne materijale.

FLEXI BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA VISOKE RAZINE PRIJANJANJA


DURABILITY
TESTEDHIGH
ADHESIONLOW
TEMPERATURESUITABLE FOR
ALL SURFACES

UNIVERZALNA IZVEDBA

Izvrsna početna dodirna ljepljivost (tack) i odlična sila prianjanja čak i na prašnjavim, poroznim ili vlažnim površinama. U sklopu interne kampanje ispitivanja sile prianjanja najucinkovitijih traka linije FLEXI BAND zabilježio je najviše vrijednosti tijekom ispitivanja guljenja (peelinga) na potpori od OSB-a pri 90° i 180° u kategoriji akrilnih traka.

ČAK I PRI NISKIM TEMPERATURAMA

Spoj nosača (*carrier*) i ljeplja s akrilnom disperzijom ispitana je na dobro prianjanje čak i kada je riječ o ekstremnim temperaturama.



SASTAV

- 1 potpora: film od materijala PE
- 2 ljeplilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 ojačanje: mreža za ojačanje od poliestera
- 4 ljeplilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 5 sloj odvajanja: silikonski papir

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50/50	100	25	2.0/2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75/75	150	25	3.0/3.0	5.9	82	4



UČINKOVITO

Prianjanje se jamči s protokom vremena čak i na prašnjavim, poroznim ili vlažnim površinama.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	DIN EN 1942	0,32 mm	13 mil
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	6,5 N/10 mm	3.7 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	12 N/10 mm	6.9 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	30,0 N/50 mm	3.4 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	70 N/50 mm	8.0 lbf/in
Sila prianjanja na čelik pri 180°	ISO EN 29862	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Otpornost na vlak	EN ISO 29864	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	oko 45 m	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h) 0.11 US Perm	–
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 5 mm u kombinaciji s proizvodom FIRE STRIPE GRAPHITE(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Otpornost i izolacija na jednostavnom spoju od materijala CLT, fuga od 2 mm(*)	EN 1363-4	> 100 minuti	–
Temperatura primjene ⁽³⁾		-18/+40 °C -40/+80 °C +5/+25 °C	0/+104 °F -40/+176 °F +41/+77 °F
Otpornost na temperaturu		sukladno	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.


(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > -13 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(4) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10


PODRUČJA PRIMJENE



✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvljenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris	> 106 minuta	
Kontinuirani plamen			
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 106 minuta	



✓ TRAJNOST

FLEXI BAND uspješno je zadovoljio vremensko ispitivanje u sklopu kampanje ispitivanja trajnost materijala. Nakon šest mjeseci izlaganja vanjskom okruženju na Floridi obilježenom visokim temperaturama, povišenom vlažnosti i jakom izlaganju ultraljubičastom (UV) zračenju, dokazano je da traka ima izvrsnu otpornost na izlaganje atmosferskim uvjetima zadržavajući nepromijenjenim vrijednosti otpornost na vlak i sile prianjanja. Kako biste doznali više informacija o ispitivanju, pogledajte 64 stranicu.

TRAJNOST

izloženost



6 mjeseci

DURABILITY TESTED

FLEXI BAND UV

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA VELIKE OTPORNOSTI NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE I OTPORNOSTI NA TEMPERATURU

STABILNOST U ODNOSU NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE I STARENJE


Posebni nosač (*carrier*) istražuje se radi pružanja izvrsne otpornosti na ultraljubičaste (UV) zrake uz zadržavanje nepromijenjenih mehaničkih svojstava i svojstava prianjanja s vremenom zahvaljujući izvrsnoj otpornosti na starenje.

OTPORNOST NA TEMPERATURU DO 120 °C

Spojem između ljeplila i polipropilenskog nosača (*carrier*) omogućuje se dosezanje veoma visoke temperaturne stabilnosti, a da se ne ugrožavaju adhezija i viskoznost ljeplila.



D
DIN 4108-7




SASTAV

- 1 potpora: film od materijala PP
- 2 ljeplilo: akrilna disperzija bez otapala
- 3 ojačanje: mreža za ojačanje od poliestera
- 4 ljeplilo: akrilna disperzija bez otapala
- 5 sloj odvajanja: silikonski papir

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXIUV60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXIUV100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXIUV7575	75/75	150	25	3.0/3.0	5.9	82	4



FLEKSIBILNOST

Nosač (*carrier*) izrađuje se od posebne smjese kopolimera kojom se jamče povećana elastičnost i sposobnost deformacije radi upravljanja i najsloženijim detaljima a da se ne ugrožava mehanička otpornost.

POSEBNO LJEPILO

Mješavina akrilnog ljeplila ne sadržava otapala i jamči izvrsno prijanjanje na najčešće upotrebljavane potpore. Osim toga, iznimno je stabilan pri povišenim temperaturama na način da ne prelazi bočne strane trake i na taj način stvara probleme pri transportu i polaganju.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,33 mm	13 mil
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	11 N/10 mm	6.3 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	28,0 N/50 mm	3.2 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	70,0 N/50 mm	8.0 lbf/in
Sila prianjanja na čelik pri 180°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Otpornost na vlak	EN ISO 29864	20 N/10 mm	11.4 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	20 m	0.17 US Perm
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	24 mjeseca	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	> -10 °C	> +14 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Prisutnost otapala	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.



(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(4) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.


PODRUČJA PRIMJENE



UMJETNO STARENJE

U sklopu projekta MEZeroE Tehnološko sveučilište u Krakovu (Cracow University of Technology) podvrgnuto je umjetnom starenju prouzročenom izlaganjem ultraljubičastom (UV) zračenju i toplini ne samo jednu membranu, veći i membranski sustav TRASPIR EVO UV 115 i traku FLEXI BAND UV.

Vrsta starenja:	DURABILITY TESTED
5000 h UV pri 50 °C	
više od 90 dana pri 70 °C	
LEGENDA:	
prije starenja	
nakon starenja	



FACADE BAND UV


UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTE (UV) ZRAKE

Idealna je za brtvljenja na fasadi i preklapanjima membrana zahvaljujući povećanoj elastičnosti i otpornosti na ultraljubičasto (UV) zračenje.

DISKRETNA

Razvijena se za nanošenje na proizvod TRASPIR fasade i proizvod TRASPIR EVO 300 radi postizanja izvrsne estetike.



DIN 4108-7



SASTAV

- 1 potpora: film od materijala PP
- 2 ljeplilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 ojačanje: mreža za ojačanje od poliestera
- 4 ljeplilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 5 sloj odvajanja: silikonski papir

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	EN 1942	0,32 mm	13 mil
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	ISO 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	ISO 12316-2	30,0 N/50 mm	3.4 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	ISO 12317-2	60,0 N/50 mm	6.9 lbf/in
Sila prianjanja na čelik pri 180°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Otpornost na vlak	EN ISO 29864	17,5 N/10 mm	10 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	20 m	0.17 US Perm
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima bez završne obloge	–	24 mjeseca	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 50 mm kojima se otkriva maksimalno 40 % površine	–	trajno	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	> -13 °C	> 0 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > -5 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(4) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FACADEUV60	60	25	2.4	82	10


PODRUČJA PRIMJENE



UMJETNO STARENJE

U sklopu projekta MEZeroE Tehnološko sveučilište u Krakovu (Cracow University of Technology) podvrgnuto je umjetnom starenju prouzročenom izlaganjem ultraljubičastom (UV) zračenju i toplini ne samo jednu membranu, veći i membranski sustav TRASPIR EVO UV 115 i traku FLEXI BAND UV (FAÇADE BAND UV).

Vrsta starenja:	
	DURABILITY TESTED
5000 h UV pri 50 °C	
više od 90 dana pri 70 °C	
LEGENDA:	
prije starenja	
nakon starenja	



*Proizvod FAÇADE BAND UV pripada obitelji proizvoda u kojoj je FLEXI BAND UV. U usporedbi s proizvodom FLEXI BAND UV, FAÇADE BAND UV ima nosač (*carrier*) veće otpornosti na ultraljubičaste (UV) zrake zahvaljujući dodavanju posebnih aditiva. Stoga, rezultati su reprezentativni i za ovaj proizvod.



This test is part of the MEZeroE project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953157.



SIGURNOST

Povećano prijanjanje čak i pri visokim i niskim temperaturama radi omogućivanja sigurnog pričvršćivanja s hermetičkom otpornosti.

OTPORNOST NA TEMPERATURU DO 120 °C

Spojem između ljepila i polipropilenskog nosača (*carrier*) omogućuje se dosezanje veoma visoke toplinske stabilnosti, a da se ne ugrožavaju adhezija i viskoznost ljepila.

SMART BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA S DJELJIVIM LINEROM

DIN 4108-7




POSEBAN LINER

Proizvod ima jedan film za odvajanje koji se zahvaljujući posebnoj obradi može dijeliti u bilo kojoj točki a da nisu potrebna prethodna rezanja i prilagoditi se bilo kojem zahtjevu za polaganjem.

FLASHING TAPE

Zadovoljava sve zahtjeve za razvrstavanjem kao traka za brtvljenje vanjskih vrata ili prozora jamčeći maksimalnu sigurnost čak i kada je riječ o stajaćoj vodi, obilnoj kiši i perforacijama.



SASTAV

- ① potpora: poseban film od materijala PE
- ② potpora: film od materijala PE stabilan pri izlaganju ultraljubičastom (UV) zračenju
- ③ ljepljivo: akrilna disperzija bez otapala
- ④ sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim dijeljenjem

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,24 mm	9 mil
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	7,0 N/10 mm	4.0 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm	6.3 lbf/in
Sila prianjanja na čelik pri 90°	AFERA 5001	≥ 12 N/10 mm	≥ 6.9 lbf/in
Otpornost na vlak	ASTM D 1000	30 N/10 mm	17.1 lbf/in
Istezanje do kidanja	ASTM D 1000	≥ 400 %	–
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	12 mjeseci	–
Otpornost na prodiranje vode pri 300 Pa na zidnoj površini	ASTM E331	sukladno	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Otpornost na temperaturu	–	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Prisutnost otapala	–	ne	–

(1) Najmanja potrebitna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Najmanja potrebitna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.


(4) Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4
SMART225	225	25	8.9	82	2
SMART300	300	25	11.8	82	2


PODRUČJA PRIMJENE



✓ OTPORNOST NA PRODIRANJE VODE

Proizvod SMART BAND ispitao se prema normi ASTM E331 kako bi se potvrdila učinkovitost proizvoda podvrgnutog mlazu vode pri 75 Pa i 300 Pa.

TLAK MLAZA VODE	ISHOD	NAPOMENE I KOMENTARI
75 Pa		zadovoljeno nema prodiranja
300 Pa		zadovoljeno nema prodiranja



✓ UMJETNO STARENJE

Spoj koji se sastoji od membrane TRASPIR EVO 160 i univerzalne jednostrane ljepljive trake SMART BAND izložio se ultraljubičastom (UV) zračenju i toplini, ali i podvrgnuo umjetnom starenju u sklopu europskog projekta MEZeroE u suradnji s Tehnološkim sveučilištem u Krakovu (Cracow University of Technology).



Vrsta starenja:


5000 h UV pri 50 °C

više od 90 dana pri 70 °C

LEGENDA:

prije starenja

nakon starenja



This test is part of the MEZeroE project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953157.



OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

Zahvaljujući dvostrukoj potpori stabilnoj na ultraljubičasto (UV) zračenje, traka je posebno otporna na starenje i mehanička naprezanja (stress) jer ima povećanu sposobnost deformiranja.

SMART

Traka je jedinstvena i iznimno raznovrsna. Zahvaljujući lineru s olakšanim dijeljenjem, moguće je sa samo nekoiko dimenzija zadovoljiti sve građevinske zahvate.

SAVJETI ZA POLAGANJE

BRTVLJENJE OTVORA PROZORA




3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES



INVISI BAND

PROZIRNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA
BEZ OBLOGE, OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO
ZRAČENJE I VISOKE TEMPERATURE



PROZIRNOST

Prednost je nenadmašna i dvostruka:

- omogućuje pregledavanje bilo koje vrste brtvljenja a osobito kad je riječ o spojevima između drvenih panela
- čuva prirodnu estetiku drva i tako postaje omiljeni odabir na gradilištima s gdje je potrebno očuvanje umjetničke baštine.

BRZINA I ODRŽIVOST

Izostankom filma za odvajanje omogućuje se brzo polaganje i veća održivost u usporedbi s drugim proizvodima.

Jednostavno se kida bez upotrebe rezača kako bi ugradnja bila još brža i jednostavnija.

STABILNOST I OTPORNOST

Prijanjanje i mehanička svojstva proizvoda INVISI BAND ne mijenjaju se s vremenom. Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje ima izvrstan raspon kojim se omogućuje upotreba trake u posebno izloženim točkama. Proizvod je nepropustan na zrak i vodu.



SASTAV

- potpora: poseban film od materijala PE
- ljepilo: akrilna disperzija bez otapala
- ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PES
- ljepilo: akrilna disperzija bez otapala

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2



VELIKA TOPLINSKA OTPORNOST

Zahvaljujući stabilnosti i otpornosti, proizvod je prikladan za brtvljenje elemenata posebno izloženih atmosferskim uvjetima. Štiti od vode i ima toplinsku otpornost prikladnu za veoma različite klime: -40 / +120 °C.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,27 mm	11 mil
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	ISO 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	ISO 12316-2	25,0 N/50 mm	2.9 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	ISO 12317-2	70,0 N/50 mm	8.0 lbf/in
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	12 mjeseci	–
Otpornost na temperaturu	–	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 5 mm u kombinaciji s daskom za prekrivanje spojeva ^(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-10/+35 °C	+14/+95 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+10/+35 °C	+50/+95 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(4) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže šest (6) mjeseci.


(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

OPTORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvlnjenih proizvodima Rothoblaas.

OPTORNOST (E)	Pamučni bris	> 106 minuta	
	Kontinuirani plamen	105 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 104 minute	



POVEZANI PROIZVODI



DEFENCE ADHESIVE
str. 64



DEFENCE ADHESIVE SPEEDY
str. 53



DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
str. 130



SPEEDY ROLL
str. 389



PRAKTIČNO

Proizvod je dostupan u trima dimenzijama za pokrivanje standardnih i nestandardnih spojeva. Nakon pozicioniranja jamči se mogućnost jasnog pregleda vrste površine ili obavljenog pričvršćivanja na gradilištu.

PLASTER BAND IN|OUT

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIJANJANJA
KOJA SE MOŽE I ŽBUKATI



POVEĆANO PRIJANJANJE

Zahvaljujući povećanoj sili prijanjanja, proizvod je idealan za nanošenje na većinu površina čak i pri niskim temperaturama.

OTPORAN FILM ZA ODVAJANJE

Čak i kada se nanošenje obavlja u uskim prostorima i kutovima, *liner* od materijala PP može se ukloniti bez rizika od pucanja.



KODOVI I DIMENZIJE

PLASTER BAND IN

KOD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTIN1560	15/60	75	–	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
1 PLASTIN1585	15/85	100	–	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
PLASTIN15135	15/135	150	–	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
2 PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

KOD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTOUT1560	15/60	75	–	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
1 PLASTOUT1585	15/88	100	–	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
PLASTOUT15135	15/135	150	–	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
PLASTOUT15185	15/185	200	–	200	25	0.6/7.3	7.9	82	2
PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
2 PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



- traka
- ljepilo
- liner

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



MOŽE SE ŽBUKATI

Tehnička tkanina idealna za naknadno žbukanje. Prethodno rezani linerom omogućuje se jednostavno i brzo polaganje ali i odlična estetika zahvaljujući mogućnosti skrivanja trake iza obloga i žbuke.

PLASTER BAND IN

SASTAV

- ① potpora: dvoslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
- ② adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobođanjem



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	–	oko 22 m	oko 0.16 US Perm
Vodonepropusnost	–	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura primjene ⁽²⁾	–	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Otpornost na padanje kiše	–	sukladno	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(3) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SASTAV

- ① potpora: dvoslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
- ② adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobođanjem



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	> 10 m	> 0.35 US Perm
Vodonepropusnost	EN 13984	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura primjene	–	> +5 °C	> +41 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Otpornost na padanje kiše	EN 1027	≥ 1050 Pa	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

SASTAV

- ① potpora: dvoslojna prozračna membrana od materijala PP
- ② adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobođanjem



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	–	oko 2 m	oko 1.75 US Perm
Vodonepropusnost	–	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura primjene ⁽²⁾	–	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	12 mjeseci	–
Otpornost na padanje kiše	–	sukladno	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(3) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SASTAV

- ① potpora: dvoslojna prozračna membrana od materijala PP
- ② adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobođanjem



TEHNIČKI PODATCI


Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Vodonepropusnost	EN 13984	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura primjene	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Otpornost na padanje kiše	EN 1027	≥ 1050 Pa	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND IN


NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA



7 ROLLER


SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND IN

BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA




SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND OUT

NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA



SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND OUT


BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA



7 ROLLER

PLASTER BAND LITE

TRAKA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI S
LJEPLJIVOM TANKOM TRAKOM ZA
SASTAVLJANJE



KOMPLETAN ASORTIMAN

Postoji više varijanti radi jamčenja otpornosti na svakoj površini za polaganje. Proizvod je prikladan i za veće debljine izolatora ili obloge zahvaljujući širini do 200 mm.

UPRAVLJANJE PROTOKOM PARE

Dostupna je u dvjema inaćicama nepropusnim na zrak za unutarnji i vanjski prostor. Prva ima funkciju parne kočnice a druga prozračnog sloja.



KODOVI I DIMENZIJE

PLASTER BAND LITE IN

KOD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
1	PLAIN7520	75	20	—	2.9	82	5
	PLAIN10020	100	20	—	3.9	82	4
	PLAIN15020	150	20	—	5.9	82	2
	PLAIN20020	200	20	—	7.9	82	2

Na zahtjev su dostupne i inaćice bez ljepila.

PLASTER BAND LITE IN S MREŽOM NOSAČEM ŽBUKE

KOD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
2	PLAINN7020	130 (70 + N)	20	—	3.1 (2.8 + N)	98	1
	PLAINN12020	180 (120 + N)	20	—	7.1 (4.7 + N)	98	1

PLASTER BAND LITE OUT

KOD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
1	PLAOUT7520	75	20	—	3.0	82	5
	PLAOUT10020	100	20	—	3.9	82	4
	PLAOUT15020	150	20	—	5.9	82	2
	PLAOUT20020	200	20	—	7.9	82	2

Na zahtjev su dostupne i inaćice bez ljepila.



PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



CIJENA-SVOJSTVA

Pakiranje i mješavina između ljepila i nosača (*carrier*) omogućili su dobivanje izvrsnog proizvoda sa smanjenim troškovima.

MOŽE SE ŽBUKATI

Tehnička tkanina idealna za nanošenja ispod žbuke. Dostupna je i inačica s mrežom nosačem žbuke za unutarnji prostor.

PLASTER BAND LITE IN


SASTAV

- ① potpora: troslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
- ② adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PP



SASTAV

- ① mreža nosač žbuke
- ② potpora: troslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
- ③ adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- ④ sloj za odvajanje: film od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	≥ 10 m	≤ 0.35 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	115/75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	–
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	Tri (3) mjeseca	–
Temperatura primjene	–	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Toplinska otpornost	–	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Skladištitte proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.
Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

SASTAV

- ① potpora: troslojna prozračna membrana od materijala PP
- ② adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobođanjem



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	$\leq 1 \text{ m}$	$\geq 3.5 \text{ US Perm}$
Otpornost na vlak	EN 12311-1	290/190 N/50 mm	33/22 lbf/in
Istezanje do kidanja	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	–
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	Tri (3) mjeseca	–
Temperatura primjene	–	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Toplinska otpornost	–	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.
Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.



PROZRAČNOST


Proizvod se izvodi od prozračne membrane s dodatkom ljepljive trake. Time se proizvodu omogućuje i zrakotijesnost i vodonepropusnost.

TEHNIČKA TKANINA


Površina je napravljena za mjesta kojima treba dodatno poravnavanje žbukom.

SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND LITE IN

NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA




BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA



3 MEMBRANE GLUE


SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND LITE OUT

NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA



3 OUTSIDE GLUE

BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA



3 OUTSIDE GLUE

MULTI BAND

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIJANJANJA KOJA SE MOŽE I ŽBUKATI



POVEĆANO PRIJANJANJE

Zahvaljujući povećanoj sili prijanja, proizvod je idealan za nanošenje na većinu površina čak i pri niskim temperaturama.

MOŽE SE ŽBUKATI

Tehnička tkanina savršena je za naknadno žbukanje omogućujući odličnu estetiku zahvaljujući mogućnosti skrivanja trake iza obloga i žbuke.



SASTAV

- ① potpora: dvoslojna prozračna membrana od materijala PP
- ② adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- ③ sloj odvajanja: silikonski papir

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,6 mm	24 mil
Otpornost na vlak	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	25.1 lbf/in
Sila prijanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Sila prijanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	9,0 N/10 mm	5.1 lbf/in
Sila prijanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Sila prijanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	17.1 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	> -10 °C	> +14 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(4) Skladište proizvod na suhom u pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
MULTI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



PRIMER SPRAY
str. 112



PLASTER BAND IN
str. 90



PLASTER BAND OUT
str. 90



PLASTER BAND LITE
str. 98



UNIVERZALNO

Izvrsno je za brtvljenje preklapanja membrana na otvorenom i u zatvorenom. Zahvaljujući crnoj potpori od netkane tkanine, ne primjećuje se kroz fuge završne obloge.

SIGURNO

Zahvaljujući posebnom sastavu, izbjegava se nekontrolirani prolazak zraka kako bi se uvijek jamčila savršena zrakotijesnost.

MULTI BAND UV

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIJANJANJA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

100% UV
RESISTANCECAN BE
PLASTERED

DURABILITY

VIŠEFUNKCIONALNOST I MEKOĆA

Proizvod se može iznimno dobro modelirati i savršeno se prijana na najteža čvorišta zabrtvjujući ih iznimno jednostavno kao da je riječ o tkanini. Jednostavno se nanosi i može se upotrebljavati u veoma različitim kontekstima radi prilagođavanja klimi ili načinu gradnje. Brti bilo koji vanjski i unutarnji element u toplim i hladnim klimama, na neprozirnoj i prozirnoj ovojnici. Ispunjava zahtjeve za brtvljenjem i protupožarnom zaštitom fasada.

MONOLITAN PROIZVOD OTPORAN NA POŽAR

Zahvaljujući reakciji na požar razreda B-s1,d0 i sposobnosti usporavanja plamenova prema normi EN 13501-1, jedna je od najučinkovitijih traka na tržištu. Zahvaljujući monolitnoj strukturi, jamči izvrsnu otpornost na atmosferske uvjete i kemijska sredstva na građevnim elementima na koje se nanosi.

TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

S obzirom na to da se nanosi izvana, proizvod obilježavaju trajne stabilnost i otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje. Estetski rezultat na fasadi maksimalan je ako se kombinira s monolitnim membranama obitelji TRASPIR EVO UV.



SASTAV

- ① **supporto:** troslojna monolitna membrana iznimno otporna na ultraljubičasto (UV) zračenje
- ② **ljepilo:** akrilna disperzija bez otapala
- ③ **sloj za odvajanje:** film od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10



MOŽE SE ŽBUKATI

Tkanina trake može se žbukati i u otvorenom i u zatvorenom zahvaljujući gornjoj površini od netkane tkanine.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17.5 US Perm
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vlak MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Istezanje MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	—
Izlaganje atmosferskim uvjetima bez završne obloge	—	12 mjeseci	—
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 30 mm kojima se otkriva maksimalno 20 % površine ⁽²⁾	—	trajno	—
Reakcija na požar(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	—
Otpornost na temperaturu	—	-30/+120 °C	-22/248 °F
Temperatura primjene	—	+5/+30 °C	41/95 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	—	+5/+35 °C	41/77 °F
Prisutnost otapalā	—	ne	—

(*) Svojstvo potpore membranu.

(1) Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

(2) Membrana nije prikladna za prisutnost stajaće vode tijekom duljih razdoblja.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

PAROPROPUSNA MONOLITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA
OTPORA NA ULTRALJUBIČASTO [UV] ZRAĆENJE



- Samoljepljiva i monolitna membrana
- Otpornost na požar, zaštita građevine
- Trajna stabilnost na UV zrake
- Vodonepropusnost, propusnost na paru

KOD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUVA250	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16
TUVAS250	0,36	50	16	1' 2 1/8"	164	194	30

Pogledajte proizvod na str. 128



POSEBNO LJEPILO

Ljepilo ima posebnu formulaciju za jamčenje prozračnosti i održavanje funkcionalnosti membrane nepromijenjenom. Posebnim ljepilom jamče se dugotrajna svojstva, otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake i otpornost na vodu uz jamčenje optimalnog prianjanja i na visokim i na niskim temperaturama.

FRONT BAND UV 210

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA
LJEPLJIVA TRAKA IZNIMNO OTPORNA NA
ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE



ESTETIKA

Potpore se izvodi od monolitne membrane TRASPIR EVO UV 210 za dobitje izvrsne estetike čak pri nanošenju s proizvodom TRASPIR EVO 300.

REAKCIJA NA POŽAR B-s1,d0

Samogasivom trakom ne širi se plamen ako nastane požar i time se doprinosi pasivnoj zaštiti konstrukcije.



SASTAV

- ① potpora: TRASPIR EVO UV 210
- ② ljepilo: akrilna disperzija bez otapala
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FRONTUV75	75	20	3.0	66	8



PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Kombiniranjem s proizvodom TRASPIR EVO UV 210 ili TRASPIR EVO 300 dobiva se potpun sustav ispitani prema razredu B-s1,d0.

OTPORNOST NA TEMPERATURU DO 100 °C

Nosač (carrier) proizvoda dobiva se od monolitne membrane nove generacije kojom se jamči stabilnost na temperaturu i ultraljubičasto (UV) zračenje koja je među najvišima na tržištu.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine ⁽¹⁾	DIN EN 1942	0,5 mm	20 mil
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	8,0 N/10 mm	4.6 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12316-2	40,0 N/50 mm	4.6 lbf/in
Sila prianjanja smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽³⁾	EN 12317-2	145,0 N/50 mm	16.6 lbf/in
Sila prianjanja na čelik pri 180°	EN ISO 29862	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Otpornost na vlak MD/CD ⁽⁴⁾	EN 12311-1	300/200 N/50 mm	34/23 lbf/in
Istezanje MD/CD ⁽⁴⁾	EN 12311-1	25/25 %	—
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽⁴⁾	EN 1931	0,1 m	35 US Perm
Vodonepropusnost	—	sukladno	—
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 50 mm kojima se otkriva maksimalno 40 % površine		trajno	—
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje bez završne obloge ⁽⁵⁾	EN 13859-1/2	10000h (> 12 mjeseci)	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d0	—
Temperatura primjene ⁽⁶⁾	—	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Otpornost na temperaturu	—	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁷⁾	—	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapala	—	ne	—

(1) Preporučuje se uzeti u obzir debljinu i čvrstoću trake pri izradi kutnih detalja.

(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(3) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(4) Svojstvo potpore membrani.

(5) Prema normi DTU 31.4 (Francuska) 10 000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od četrnaest (14) mjeseci.

(6) Treba se pobrinuti da na površini potpore nema kondenzata ili mraza.

(7) Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

PODRUČJA PRIMJENE



PROTUPOŽARNA ZAŠTITA



TRASPIR EVO UV 210
str. 272



FIRE FOAM
str. 128



FIRE SEALING
str. 130 -132

TERRA BAND UV

BUTILNA LJEPLJIVA VRPCA



TERASE I FASADE

Idealna za zaštitu letava od vode i UV zračenja. Može se upotrebljavati za terase i fasade, osigurava zaštitu u trajnost drvenih letava.

TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

Potpom od ojačanog aluminija i butilnom formulacijom omogućuje se izvrsna trajnost čak i u uvjetima toplinskog naprezanja (stress) i kontinuiranog izlaganja ultraljubičastom (UV) zračenju



SASTAV

- ① potpora: film od ojačanog aluminija antracitne boje otporan na ultraljubičasto (UV) zračenje
- ② ljeplilo: siva butilna ljepljiva smjesa (compound)
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PE

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	8 mm	31 mil
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Sila prianjanja na čelik pri 180°	ASTM D 1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Okomito pomicanje	ISO 7390	0 mm	–
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	–
Faktor otpornosti na vodenu paru (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN·s/g
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212°F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+0/+40 °C	+32/104 °F
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	trajno	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+40 °C	+41/104 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Prisutnost otapala	–	ne	–

(1)Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.


(2)Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
TERRAUV75	75	10	3.0	33	8
TERRAUV100	100	10	3.9	33	6
TERRAUV200	200	10	7.9	33	4
TERRAUV400	400	10	15.8	33	2

■ PODRUČJA PRIMJENE



■ ASORTIMAN PROIZVODA



TERRAUV75




TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400



SAMOSTALNO SE ZABRTVLJUJE I MOŽE SE MODELIRATI

Mekana traka koja se može jednostavno obraditi. Smjesa se zatvara na perforacijama i ostaje savršeno vodonepropusna da je brtvljenje idealno i ispod platforme.

OTPORNO

Zahvaljujući ojačanom aluminijskom filmu, proizvod ima izvrsna mehanička svojstva i otporan je na kidanja.

PRIMER SPRAY

UNIVERZALNA PODLOGA SPRAY ZA LJEPLJIVE AKRILNE TRAKE

INSTANTNO

Zahvaljujući nanošenju bocom spreja i namjestivoj mlaznici, nisu potrebni kistovi i drugi alati za polaganje.

UČINKOVITO

Na udaljenosti od oko 30 – 50 cm od površine dobiva se područje lijepljenja od oko 6 cm.

Idealno za nanošenje upotrebom traka Rothoblaas.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Sastav	smjesa termoplastičnog adheziva i otapala	–
Vrijeme potrebno za sušenje 20 °C / 50 % r. v.	1 – 2 minute	–
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	+15/+25°C	+59/+77 °F
Otpornost na temperaturu nakon sušenja	-10/+100°C	+14/+212 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	A+	–
Temperatura transporta	+5/+50°C	+41/+122 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

(1) Skladištite proizvod na suhom mjestu i provjerite datum proizvodnje na ulošku.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



BRZO POSTAVLJANJE

Omogućuje reguliranje hrapavijih i vlknastijih površina radi olakšavanja nanošenja traka ili brtvenih masa.

PRILAGODLJIVO

Prilagodljiva mlaznica za preciznije nanošenje prikladno za svaku situaciju. Dovoljno je okretati mlaznicu za povećavanje ili smanjivanje područja prskanja.

PRIMER

UNIVERZALNA PODLOGA ZA LJEPLJIVE AKRILNE TRAKE



DISKRETNO

Proizvod je proziran zahvaljujući smjesi u akrilnoj disperziji bez otapalā.

PRAKTIČNO

Proizvod je spreman za upotrebu i ispravlja nepravilnosti hrapavih površina i jamči brzo sušenje.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Sastav	akrilna disperzija bez otapalā	—
Gustoća	oko 1,02 g/ml	8.51 lb/gal
Viskoznost	oko 1700 mPa·s	—
Vrijeme potrebno za sušenje 20 °C / 50 % r. v.	oko 15 min	—
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Otpornost na temperaturu nakon sušenja	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Emicode (postupak ispitivanja GEV)	EC1 plus	—
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	A+	—
Temperatura transporta	-26/+35 °C	-14.8/+95 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	+15/+25 °C	+59/+77 °F

⁽¹⁾ Skladištitte proizvod na suhom mjestu i provjerite datum proizvodnje na ulošku.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Sadržava CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Mogu nastati alergijske reakcije. EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	učinak [mL/m ²]	sadržaj [US fl oz]	učinak [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100/200	33.81	0.32/0.63	6



PAKIRANJE


Novom ambalažom omoguće se neposredno polaganje bez potrebe za drugim alatima.

MOŽE SE ZATVORITI

Čepom se ambalaža hermetički zatvara kako bi se zajamčila dulja trajnost proizvoda i spriječila slučajna izljevanja tijekom transporta.

VRATA/PROZORI I KONSTRUKCIJA

Kako bi se zajamčila učinkovitost, vrata/prozore treba uvijek ugraditi imajući na umu načelo kontinuiteta razina otpornosti na vjetar i zrak (u vezi s tim pogledajte uvod na 14. str.). Učinkovitim vratima/prozorom položenima neprikladno poništavaju se svojstva sustava neispunjavanjući potrebe krajnjeg korisnika.



TRI RAZINE ZAŠTITE

Metodom triju razina koja se obično upotrebljava u velikom dijelu europskih zemalja utvrđuju se razine otpornosti na zrak, otpornosti na vjetar i termoakustične izolacije za pravilno polaganje vrata/prozora. Kako bi se dobila optimalna svojstva, treba se pobrinuti za svaku razinu faze projektiranja a Rothoblaas predlaže posebna rješenja za svaku od triju razina.



Vanjskim slojem treba zajamčiti otpornost na atmosferske uvjete. Ako se ne obradi pravilno, mogu nastati problemi s infiltracijom i nakupljanjem vode koja se zadržava u donjem dijelu otvora prozora.

Srednjom razinom treba zajamčiti termoakustično svojstvo i mehaničko pričvršćivanje. Pri odabiranju proizvodâ važno je imati na umu da proizvod učinkovit protiv buke ne jamči uvijek i dobru toplinsku izolaciju.

Najdubljim unutarnjim slojem treba zajamčiti otpornost na zrak. Njegova je funkcija izbjegavanje prolaska zraka s vodenom parom kojim se može doprinijeti stvaranju kondenzacije u spojevima polaganja i plijesni na površini.


Društvo Rothoblaas predlaže proizvode: START BAND, PROTECT, BYTUM BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, FACADE BAND UV, SMART BAND, PLASTER BAND OUT, PLASTER BAND LITE, MANICA PLASTER, TERRA BAND, ALU BUTYL BAND, BLACK BAND, MS SEAL, MULTI BAND, FIRE SEALING ACRYLIC, FIRE SEALING SILICONE

Društvo Rothoblaas predlaže: EXPAND BAND, WINDOW BAND, SMART FOAM, HERMETIC FOAM, FIRE FOAM


Društvo Rothoblaas predlaže: SEAL BAND, FLEXI BAND, SMART BAND, PLASTER BAND IN, PLASTER BAND LITE, MANICA PLASTER, BLACK BAND, MS SEAL, MULTI BAND, FIRE SEALING ACRYLIC, FIRE SEALING SILICONE

PRIMARNI SPOJ I SEKUNDARNI SPOJ

POLAGANJE BEZ PODOKVIRA




POLAGANJE S PODOKVIROM



PRIMARNI SPOJ predstavlja prvo čvorište polaganja između konstrukcije i podokvira. **SEKUNDARNI SPOJ**, pak, predstavlja čvorište polaganja između podokvira i okvira vrata/prozora.

TOČNO PROJEKTIRANJE SPOJA ZA UGRADNJU



Ako nema nijedne od triju razine, povećava se mogućnost od nastanka kondenzacije i prodiranja vode u strukturu.


Povećan je rizik od prodiranja unutarnjeg vlažnog zraka u spojeve i da se stvari kondenzacija na srednjoj razini.

Unutarnja je razina zaštite zabravljena, ali vanjska nije: spoj nije učinkovito zaštićen od vjetra i kiše koji dolaze izvana.


Spoj nema nedostataka kad je riječ o zvuku i termohigrometriji.

FOKUS: RAZINA TERMOAKUSTIČNE IZOLACIJE


Normom DIN 18542:2020 osim već postojećih razreda BG1/BG2/BGR uvode se i dva nova razreda MF1 i MF2. Dodavanje ovih dvaju razreda služi definiranju traka označenih kao „višenamjenske“ za trostruku zaštitu. Jedna traka kojom se jamči: otpornost na vjetar, termoakustična izolacija i otpornost na zrak. Ovim dva razredima objedinjuju se svojstva za BG1 + BGR za MF1 i BG2 + BGR za razred MF2. Bitna razlika novih razreda u odnosu na razrede BG1 i BG2 odnosi se na ispitivanje toplinske izolacije koje prethodni razredi nisu imali. Iz tog razloga višenamjenske proizvode treba položiti cijelom dubinom referencijskog spoja.



MF1/BG1: prema normi DIN 18542 trake vrste MF1 i BG1 prikladne su za vanjsku upotrebu čak i ako se izlazu ultraljubičastom (UV) zračenju. Jamče otpornost na vodu pri tlaku od najmanje 600 Pa.



MF2/BG2: prema normi DIN 18542 trake vrste MF2 i BG2 prikladne su za vanjsku upotrebu čak i ako se ne izlazu izravno ultraljubičastom (UV) zračenju. Jamče otpornost na vodu pri tlaku od najmanje 300 Pa.




BGR: prema normi DIN 18542 trake vrste BGR nisu prikladne vanjskom prostoru, ali su nepropusne za zrak i vodenu paru. Pružaju veću zaštitu od kondenzacije u usporedbi s trakama BG1 i BG2. Čak **MF1** i **MF2** imaju ta obilježja i mogu se upotrebljavati umjesto BGR-a.

PLAN POLAGANJA VRATA/PROZORA I NJEGOVI UČINCI

Raznim se čimbenicima određuje ovaj aspekt: od građevne tradicije mesta gdje se izvodi konstrukcija do želja naručitelja, pa do odabране vrste gradnje. Ključno je uzeti u obzir da odabir površine polaganja vrata/prozora utječe na promjene temperature građevnog čvorišta a time i na opću učinkovitost ugradnje. Savjetuje se nastojati održati kontinuitet s izolacijskim slojem koji se možda nalazi na zidnoj površini.


POLAGANJE NA UNUTARNJU NIT

Dio je nekih tradicionalnih sustava jer omoguće potpuno otvaranje vrata/prozora. Nije riječ o optimalnom rješenju kada je u pitanju toplina jer se vrata/prozor smještaju prema unutrašnjosti i povećava se rizik od niskih unutarnjih površinskih temperatura. Kako bi se izbjegli toplinski mostovi u građevinama s vanjskom izolacijom, savjetuje se prikladna izolacija čak i za bočne parapete otvora za prozor kako bi se povezali s vanjskom izolacijom.




POLAGANJE NA SREDIŠNJU NIT

Najraširenije je među tradicionalnim građevnim sustavima. Savjetuje se prikladna izolacija čak i za bočne parapete otvora za prozor kako bi se povezali s vanjskom izolacijom i spriječili toplinskih mostova. U okvirnim konstrukcijama s izoliranom međusupljinom i ovo je rješenje prikladno. Mehaničko spajanje prozora/vrata obavlja se izravno na nosivoj konstrukciji građevine.



POLAGANJE NA VANJSKU NIT


Vanjskom izolacijom mora se pokrivati fiksni okvir vrata/prozora i podokvir, ako postoji, kako bi se zajamčile izvrsne unutarnje površinske temperature. Mehaničko spajanje prozora/vrata obavlja se izravno na nosivoj konstrukciji građevine.



POLAGANJE NA IZOLACIJSKU RAZINU


Ovo se rješenje prilagođava u najučinkovitijim građevnim tipologijama. Omoguće smanjivanje vrijednosti linearног toplinskog mosta. Zahtijeva se veća pozornost tijekom polaganja vrata/prozora i potrebne su veće debljine izolacije.

Mehanički spoj vrata/prozora s konstrukcijom može se obaviti s pomoću drvenog podokvira u obliku slova L ili Z ili s pomoću metalnih nosača. Takva je konfiguracija složena za projektiranje i izvođenje. Iz tog se razloga ne upotrebljava često.




ZIDNA KONSTRUKCIJA

POLAGANJE S PODOKVIROM NA SREDIŠNJI ZID




KONSTRUKCIJA OD MATERIJALA CLT

POLAGANJE BEZ PODOKVIRA NA NIT UNUTARNJE KONSTRUKCIJE




OKVIRNA KONSTRUKCIJA

POLAGANJE BEZ PODOKVIRA NA NIT VANJSKE KONSTRUKCIJE



KONSTRUKCIJA OD MATERIJALA CLT

POLAGANJE S PODOKVIROM NA VANJSKU NIT



EXPAND BAND

SAMORASTEZLJIVA BRTVENA TRAKA



TRAJNO ELASTIČNO RASTEZANJE

Samostalno rastezanje trake zadržava elastičnost i ne mijenja se s vremenom a na taj način jamči zaštitu od vode, prašine i vjetra.

SIGURNOST

Modificirana poliuretanska pjena zadovoljila je najstroža ispitivanja emisija štetnih tvari jamčeći sigurno polaganje čak i u unutarnjim okruženjima.

SASTAV

EXPAND BAND



- ① elastična poliuretanska pjena s aditivima
- ② ljeđilo: adheziv za sastavljanje
- ③ sloj odvajanja: silikonski papir

EXPAND BAND EVO



- ① elastična poliuretanska pjena s aditivima s posebnim filmom
- ② ljeđilo: adheziv za sastavljanje

KODOVI I DIMENZIJE

EXPAND BAND

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
EXPAND1014	10	1	4	0.4	39	157	43
EXPAND1514	15	1	4	0.6	39	157	43
EXPAND1549	15	4	9	0.6	157	354	26
EXPAND15615	15	6	15	0.6	236	591	20
EXPAND20920	20	9	20	0.8	354	787	13
EXPAND40615	40	6	15	1.6	236	591	26
EXPAND60615	60	6	15	2.4	236	591	8

Maksimalna vrijednost debljine ne podudara se s maksimalnim širenjem, već predstavlja graničnu vrijednost za jamčenje optimalnih svojstava proizvoda.

EXPAND BAND EVO

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
EXPANDEVO1514	15	1	4	0.6	39	157	43

Maksimalna vrijednost debljine ne podudara se s maksimalnim širenjem, već predstavlja graničnu vrijednost za jamčenje optimalnih svojstava proizvoda.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Razrvstavanje	DIN 18542	BG1	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^n)$	—
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	—
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje i loše vremenske uvjeti	DIN 18542	u skladu s razredom BG1	—
Kompatibilnost s drugim građevnim materijalima	DIN 18542	u skladu s razredom BG1	—
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	$< 0,5 \text{ m}$	$> 7 \text{ US Perm}$
Reakcija na požar	DIN 4102-1 EN 13501-1	razred B1 npd	—
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (200 mm), fuga od 2 mm, dvostruka vrpca ^(*)	EN 1363-4	EI120	—
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 3 mm, dvostruka vrpca ^(*)	EN 1363-4	EI90	—
Razred otpornosti na požar na poravnanim spojima od materijala CLT (200 mm), fuga od 2 mm, dvostruka vrpca ^(*)	EN 1363-4	EI120	—
Toplinska vodljivost (λ)	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$\leq 0,025 \text{ BTU}/(\text{h}\cdot\text{ft}\cdot\text{°F})$
Otpornost na temperaturu	DIN 18542	-30/+90 °C	-22/+194 °F
Emicode (postupak ispitivanja GEV)	—	EC1 plus	—
Temperatura primjene	—	$\geq +5 \text{ °C}$	$\geq +41 \text{ °F}$
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	—	+1/+20 °C	+33.8/+68 °F

⁽¹⁾ Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

^(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.




Razrvstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvlijenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 106 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 106 minuta	

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	160 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	160 minuta	



INAČICA EVO

Inačica EVO, osim svojstava smanjivanja količine otpada i vremena polaganja jer nema sloj za odvajanje, ima i poseban film kojim se omogućuje zadržavanje oblika bez automatskog raštezanja kada se zamotava.

SIGURNO PAKIRANJE

Isporučuje se s plastičnom jezgrom kako bi se izbjeglo upijanje vode i vlažnosti na gradilištu kojim bi se mogla prouzročiti neželjena oticanja.



WINDOW BAND

SAMORASTEZLJIVA BRTVENA TRAKA ZA PROZORE/VRATA

TROSTRUKA ZAŠTITA

Zabrtvљuje fuge vrata i prozora od zraka i obline kiše održavajući termo-akustična svojstva cijelom dubinom.

SAMORASTEZLJIVOST

Zabrtvљuje pukotine prilagođavajući se površini. Jamči otpornost na zrak i vodu preuzimajući ulogu parne kočnice.

IT	D	D
UNI 11673	DIN 18542 MF1	DIN 18542 BG1




SASTAV

- ① elastična poliuretanska pjena s aditivima

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]			
WINDOW56411	56	4	9/11(*)	16,5	2.2	157	354	54	5
WINDOW74411	74	4	9/11(*)	16,5	2.9	157	354	54	4
WINDOW56618	56	6	15/18(*)	11,7	2.2	236	591	38	5
WINDOW74618	74	6	15/18(*)	11,7	2.9	236	591	38	4
WINDOW561536	56	15	30/36(*)	7,0	2.2	591	1181	23	5
WINDOW741536	74	15	30/36(*)	7,0	2.9	591	1181	23	4

(*)Maksimalna vrijednost debljine ne podudara se s maksimalnim širenjem, već predstavlja graničnu vrijednost za jamčenje optimalnih svojstava proizvoda (MF1/MF2).



BRZO POSTAVLJANJE

Povećana ušteda vremena u fazi sastavljanja: jednim je proizvodom moguće zabrtviti sve tri razine a da ne treba upotrebljavati dodatne proizvode.

MF1

Proizvod je u skladu s propisima EnEV i RAL. Stoga, jamči povećanu toplinsku i zvučnu izolaciju.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Razvrstavanje	DIN 18542	MF1 (BG1/BGR)	–
Otpornost na zrak	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{dPa})^{2/3})$	–
Otpornost na padanje obilne kiše	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	–
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje i loše vremenske uvjeti	DIN 18542	u skladu s razredom MF1	–
Kompatibilnost s drugim građevnim materijalima	DIN 18542	u skladu s razredom MF1	–
Faktor otpornosti na promjenjivu paru (μ)	EN ISO 12572	oko 10/47	–
Reakcija na požar	DIN 4102-1	razred B1	–
Zvučna izolacija fuga $R_{S,w}$ (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	10 mm: ≥ 59 (-2; -3) db	–
Toplinska vodljivost (λ)	EN 12667	$\leq 0,050 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$\leq 0,029 \text{ BTU}/(\text{h}\cdot\text{ft}\cdot\text{°F})$
Otpornost na temperaturu	–	-20/+80 °C	-4/+176 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+1/+20 °C	+33.8/+68 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
EMICODE (postupak ispitivanja GEV)	–	EC1 plus	–

(1)Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene.

(2)Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



CUTTER
str. 394



WINBAG
str. 393



KOMPRI CLAMP
str. 395

ALATI I OPREMA, sve što vam treba za najbolje rezultate na gradilištu. Otkrijte ih na našem mrežnom mjestu ili zatražite katalog od pouzdanog predstavnika.
www.rothoblaas.com




BRTVLJENJE PJENOM

Poliuretanska pjena kemijska je brtvena masa čija je glavna funkcija omogućiti nepropusnost, izolirati i zabrtviti. Obično se upotrebljava pri polaganju vrata/prozora za punjenje građevnih pukotina ili zračnih džepova ili, pak, za lijepljenje različitih elemenata u svrhu izbjegavanja infiltracija i prolaska zraka.

SAVJETI ZA PRAVILNO BRTVLJENJE PJENOM

Velika je prednost poliuretanske pjene sposobnost prodiranja i punjenja šupljina, spuštenih stropova, zračnih međušupljina, rupa i drugih situacija u kojima se folija materijala ne može upotrijebiti.

Napomena Prije nanošenja uvijek je dobro odjenuti prikladnu osobnu zaštitu opremu (OZO) (engl. *Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)*) i pregledati tehnički ili sigurnosno-tehnički list.




1.

Baze moraju biti otporne, čiste i ne smiju sadržavati ulja, masti, prašinu i prljavštinu općenito. Pjena se širi. Pričvrstite potporne materijale kako biste izbjegli izobličenja i pomicanja.




2.

Dobro protresite bocu spreja barem 15 – 20 puta prije upotrebe držeći je poželjno u vodoravnom položaju i ponovite tu radnju nakon mogućih intervala obrade.




3.

Za dobivanje konstrukcije s jednakim ćelijama važno je navlažiti površine. Kada je potrebno više slojeva pjene, poprskajte površinu svakog sloja prije nanošenja sljedećeg. Savjetuje se upotrijebiti oko 1 dl vode po boci spreja.




4.

Pažnja: ne punite cijelu šupljinu jer je pjena samorastežljiva i povećava se njezin volumen prije potpunog stvrdnjavanja. Stoga, uzimajući u obzir naknadno rastezanje upotrijebite samo potrebnu količinu.




Za optimalan učinak radite pri temperaturi okoline od oko +20 °C. Savjet: uronite bocu spreja u mlaku ili svežu vodu kako biste povisili ili snizili temperaturu smjese.




6.

Prije umetanja boce spreja u pištolj (COD. FLYFOAM) pobrinite se da u njemu nema ostataka pjene od prethodnog nanošenja. Pištolji imaju poseban ventil kojim se regulira tlak ekstruzije kako bi se pjena precizno dozirala.



7.

Mogući viškovi stvrdnute pjene mogu se odrezati rezačem ili zagladiti abrazivnim papirom. Sve se naše pjene mogu rezati.



8.

Nakon upotrebe temeljito očistite ostatke pjene s pištolja jer ako se stvrdnu, pištolj može postati neupotrebljiv. Čistač (COD. FLYCLEAN) učinkovit je dok se pjena ne stvrdne jer se nakon toga ostaci mogu ukloniti samo mehaničkim putem.



9.

Ne zaboravite očistiti i unutrašnjost pištolja. Nakon što dobro protresete bocu proizvoda FLYCLEAN, zavijte čistač na pištolj i ekstrudirajte proizvod do potpunog izlaska poliuretanske pjene.

SMART FOAM

BRTVENA PJENA ZA GENERALNU UPOTREBU



IZNIMNO NISKE RAZINE EMISIJA

Kompatibilnost za upotrebu u unutarnjim prostorima ispitala se i certificirala prema oznaci EC1 plus.

KONTROLIRANO ŠIRENJE

Posebnom formulom ograničava se rastezanje nakon nanošenja pjene jamčeći da se ne stvara dodatni pritisak na zalipljene elemente.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Vrijeme oblikovanja filma 23 °C / 50 % r. v. ⁽¹⁾	–	≤ 10 min	–
Vrijeme smika 23 °C / 50 % r. v. ⁽¹⁾	EN 17333-3	≤ 40 min	–
Vrijeme potrebno za potpuno stvrdnjavanje 23 °C / 50 % r. v. ⁽¹⁾	–	24 h	–
Otpornost na temperaturu nakon stvrdnjavanja	–	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatura primjene (uložak)	–	+15/+30 °C	+59/+86 °F
Temperatura primjene (okolina i potpora)	–	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,036 W/(m·K)	0.021 BTU/h·ft·°F
Reakcija na požar	DIN 4102-1 EN 13501-1	razred B3 F	–
Emicode	postupak ispitivanja GEV	EC1 plus	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatura transporta	–	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾Izraženi podaci mogu se mijenjati ovisno o debljini upotrijebljenog proizvoda i specifičnim uvjetima polaganja: temperatura, vlažnost, ventilacija i sposobnost upijanja termelja.

⁽²⁾Skladištite proizvod u okomitom položaju na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	učinak [L]	sadržaj [US fl oz]	učinak [US gal]	uložak	inačica	
SMARTFOAM	750	40	25.36	10.57	aluminij	pištolj	12



OMJER CIJENE I KVALITETE

Predstavlja dobar kompromis između izvedbe, elastičnosti i cijene jamčeći prijanjanje i zrakotijesnost.

UNIVERZALNO

Višenamjensko rješenje za punjenje praznina kao što su spojevi, intersticiji oko cijevi i prostori općenito.

HERMETIC FOAM

ELASTIČNA BRTVENA PJENA S VEOMA DOBROM ZVUČNOM IZOLACIJOM



POTVRĐENO SMANJENJE BUKE

Smanjenje buke do 63 dB, potvrdio je institut IFT Rosenheim (ISO 10140-1).

HERMETIČNA ČAK I NAKON PONOVOGNOG PUNJENJA

Nepropusna je na vodu i zrak čak i ako se višak odstrani nakon sušenja zahvaljujući strukturi sa zatvorenim ćelijama.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	učinak [L]	sadržaj [US fl oz]	učinak [US gal]	boja	uložak	
HERFOAM	750	40	25.36	10.57	bijela	aluminij	12

KOD	sadržaj [mL]	učinak [L]	sadržaj [US fl oz]	učinak [US gal]	boja	uložak	
HERFOAMB2	750	35	25.36	8.45	bijela	aluminij	12



EMICODE EC1 PLUS

Zahvaljujući smanjenom udjelu HOS-a i iznimno niskim razinama emisija, ova je pjena savršena za upotrebu čak i u unutarnjem okruženju.

POVEĆANA ELASTIČNOSTI I MALO NAKNADNO RASTEZANJE

Zahvaljujući svom sastavu, zadržava sposobnost elastičnosti i deformacije kroz vrijeme nadoknajući pomicanja drva i diferencijalne deformacije građevnih materijala.

PODRUČJA PRIMJENE | HERMETIC FOAM



✓ TERMOAKUSTIČNA IZOLACIJA VRATA/PROZORA

Vrata/prozor treba ugraditi imajući na umu tri razine zaštite: otpornost na vjetar, termoakustičnu izolaciju i otpornost na zrak. Pjena HERMETIC FOAM idealna je za jamčenje srednje razine zaštite pružajući odlične vrijednosti zvučne izolacije i otpornosti na zrak. Zahvaljujući povećanoj elastičnosti i minimalnom naknadnom rastezanju, proizvod je idealan za brtvljenje ruba prozora i lineranih spojeva.



POVEZANI PROIZVODI



FLY FOAM
str. 399



FOAM CLEANER
str. 399



CUTTER
str. 394

Pogledajte dio
TEHNIČKI PODATCI
na sljedećoj stranici

TEHNIČKI PODATCI | HERMETIC FOAM

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Naknadno rastezanje	MIT 101	suhu rub: 6 % namočeni rub: 23 %	—
Učinak	—	40 dm ³	—
Istezanje do kidanja	EN ISO 1798	> 40%	—
Otpornost na vlak	FEICA OCF TM 1018	0,07 MPa	—
Vrijeme oblikovanja filma 23 °C / 50 % r. v.	—	6 - 10 min	—
Vrijeme smika 23 °C / 50 % r. v.	—	20 - 40 min	—
Vrijeme potrebno za potpuno stvrdnjavanje 23 °C / 50 % r. v.	—	60 min	—
Otpornost na temperaturu nakon stvrdnjavanja	—	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	—	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Toplinska vodljivost (λ)	FEICA TM1020/ EN 12667	0,030 - 0,035 W/(m·K)	0.017 - 0.02 BTU/h·ft·°F
Zvučna izolacija fuga R _{S,w} (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 717-1	10 mm: ≥ 63 (-1;-5) dB 20 mm: ≥ 63 (-1;-5) dB	—
Otpornost na prolazak zraka a _(ift)	EN 12114	20 mm: a ≤ 0,1 m ³ /(m·h·daPa ^{2/3}) at 1050 Pa	—
Faktor otpornosti na vodenu paru (μ)	EN 12086	20	—
Reakcija na požar	DIN 4102-1 EN 13501-1	razred B3 razred F	—
Emicode	postupak ispitivanja GEV	EC1 plus	—
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	—
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	—	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Temperatura transporta	—	0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾ Skladištitte proizvod u okomitom položaju na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 05 04 za pun ili djelomično prazan uložak.

Aerosol 1. Aerosol 3 Carc. 2 Acute Tox.4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1

TEHNIČKI PODATCI | HERMETIC FOAM B2

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Naknadno rastezanje	—	niska	—
Učinak	—	35 dm ³	—
Gustoća	—	15-20 kg/m ³	—
Elastičnost nakon potpunog stvrdnjavanja	EN 17333-4	± 15%	—
Otpornost na vlak	FEICA OCF TM 1018	0,07 MPa	—
Vrijeme oblikovanja filma 20 °C / 65 % r. v.	—	6-8 min	—
Vrijeme smika 23 °C / 50 % r. v.	—	15-20 min	—
Vrijeme potrebno za potpuno stvrdnjavanje 23 °C / 50 % r. v.	—	60 min	—
Otpornost na temperaturu nakon stvrdnjavanja	—	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura primjene (uložak, okolina, potpora)	—	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Toplinska vodljivost (λ)	EN 12667	approx. 0,035 W/mK	—
Faktor otpornosti na vodenu paru (μ)	EN ISO 12572	12,4	—
Reakcija na požar	EN 13501-1 DIN 4102-1	razred E razred B2	—
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	—
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	—
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	—	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Temperatura transporta	—	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾ Skladištitte proizvod u okomitom položaju na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 05 04 za pun ili djelomično prazan uložak.

Aerosol 1. Aerosol 3 Carc. 2 Acute Tox.4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1

MS SEAL

POLIMERNA BRTVENA MASA MS VELIKE ELASTIČNOSTI

MOŽE SE LAKIRATI

Može se lakirati bojama na bazi vode koje se obično upotrebljavaju u građevini.

UČINKOVITO

Čist i jednokomponentan MS SEAL s gotovo nepostojećim povlačenjem i povećanom elastičnosti pruža alternativu za jamčenje otpornosti na zrak ako je riječ o izloženom brtvljenju čak i spojeva koji podliježu pomicanju.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Razvrstavanje	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	—
Gustoća	—	1,5 g/mL	12.5 lb/gal
Trajnost	EN 15651	zadovoljeno	—
Vrijeme površinskog umrežavanja 20 °C / 50 % r. v.	—	oko 20 min	—
Brzina stvrdnjavanja 20 °C / 50 % r. v.	—	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Otpornost na temperaturu	—	-40/+100 °C	-40/+121 °F
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	—	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Tvrdoća Shore A	DIN 53505	25	—
Istezanje do kidanja	ISO 8339	400%	—
Zatezno istezanje nakon uranjanja u vodu	ISO 10590	bez ulegnuća	—
Svojstvo vlaka pod produljenim predzatezanjem pri -30 °C	EN ISO 8340	bez ulegnuća	—
Elastično vraćanje	ISO 7389	> 70%	—
Otpornost na klizanje	ISO 7390	≤ 3 mm	<= 0.12 in
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	—
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	—
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	—	+5/+25 °C	+41/+77 °F

(1) Nekonstrukcijska brtvena masa za fasadne elemente, vanjsku i unutarnju upotrebu čak i u područjima s hladnim klimama.

(2) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev. EUH212 Pažnja! Tijekom upotrebe mogu nastati opasne prašine koje se mogu udisati. Izbjegavajte udisanje prašine. EUH208 Sadržava CAS 1760-24-3 i CAS 2768-02-7. Može nastati alergijska reakcija.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	boja	inačica	
MSSEALWHI600	600	20.29	bijela	mekani uložak	12
MSSEALGRE600	600	20.29	siva	mekani uložak	12



IZVEDBA

Odlična otpornost na starenje i ultraljubičasto (UV) zračenje. Razvrstava se kao nekonstrukcijsko brtvio za fasadne elemente za vanjsku i unutarnju upotrebu čak i u područjima s hladnim klimama (vrste F-EXT-INT-CC) prema normi EN 15651-1.

SIGURNO

Jednokomponentno univerzalno brtvio idealno za lijepljenje i brtvljenje najčešćih građevnih materijala. Proizvod je prikladan i za brtvljenje zidova ili podova prostora namijenjenih za obradu ili pripremu prehrambenih proizvoda.

FIRE FOAM

POLIURETANSKA BRTVENA PJENA VELIKE OTPORNOSTI NA POŽAR



OTPORNOST NA POŽAR: EI 240 I RAZRED B-s1,d0

Poliuretanska pjena ispitivana za pružanje maksimalne zaštite pri prolasku vatre, dima ili plina.

Proizvod se ispitao na vodoravnim i okomitim konstrukcijama i na betonskim linearnim spojevima i na drvenim linearnim spojevima.

CERTIFIKAT ETA

Jedina pjena ispitana i certificirana ocjenom ETA za zaštitu od požara i brtvljenje lineranih spojeva i pukotina.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Naknadno rastezanje	EN 17333-2	90 - 120 %	-
Učinak	-	42 dm ³	1.48 ft ³
Vrijeme oblikovanja filma 20 °C / 65 % r. v.	FEICA TM1014	≤ 10 min	-
Vrijeme smika 23 °C / 50 % r. v.	EN 17333-2	≤ 40 min	-
Vrijeme potrebno za potpuno stvrđnjavanje 23 °C / 50 % r. v.	-	24 h	-
Toplinska otpornost nakon stvrđnjavanja	-	-30/+80 °C	+50/+176 °F
Temperatura primjene (okruženje, potpora, uložak) ⁽¹⁾	-	+10/+30 °C	+50/+86 °F
Toplinska vodljivost (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Dimenzionalna stabilnost	EN 17333-2	≤ 3 %	-
Reakcija na požar	DIN 4102-1 EN 13501-1	razred B1 razred B-s1,d0	-
Razred otpornosti na požar na betonu ^(*)	EN 13501-2	EI240	-
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 20 mm ^(*)	EN 1363-4	EI90	-
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (200 mm), fuga od 10 mm ^(*)	EN 1363-4	EI120	-
Emicode	postupak ispitivanja GEV	EC1 plus	-
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	-	A+	-
Temperatura transporta	-	-20 °C/+30 °C	-4/+86 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	-	+5 °C/+30 °C	+41/+86 °F

(1) Pjenu treba zaštитiti od ultraljubičasotog (UV) zračenja.

(2) Skladište proizvod u okomitom položaju na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

^(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.



Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 05 04 za pun ili djelomično prazan uložak.

Aerosol 1. Resp. Sens. 1. Carc. 2. STOT RE 2. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Skin Sens. 1. STOT SE 3

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	učinak [L]	sadržaj [US fl oz]	učinak [US gal]	boja	uložak	
FIREFOAM	750	42	25.36	11.1	crvena	čelik	12

PODRUČJA PRIMJENE




✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvlijenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 160 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 160 minuta	

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	106 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	106 minuta	



MAKSIMALNA IZVEDBA

Zahvaljujući ujednačenoj čelijskoj strukturi, dimenzionalnoj stabilnosti i mehaničkim svojstvima idealan je proizvod za izolaciju, brtvljenje i punjenje u slučajevima kada su potrebna povećana protupožarna svojstva.

FIRE SEALING ACRYLIC

AKRILNA BRTVENA MASA VELIKE OTPORNOSTI NA POŽAR



MOŽE SE LAKIRATI

Brtvena se masa može lakirati najčešće upotrebljavanim bojama i lakovima na bazi vode.

PROTUPOŽARNA SIGURNOST

Može se upotrebljavati u primjenama koje podliježu protupožarnim propisima uključujući EI 240. Prisutnosti odabranih mineralnih punila u smjesi jamči se povećana otpornost na vatru.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Sastav	–	na bazi akrilnih polimera u vodenoj disperziji	–
Razvrstavanje	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	–
Gustoća	UNI 8490/2	1,7 g/mL	14.2 lb/gal
Učinak za izvođenje spoja 10 x 10 mm	–	5,5 m	18 ft
Vrijeme površinskog umrežavanja 23 °C	–	oko 30 min	–
Vrijeme potrebno za potpuno stvrdnjavanje 23 °C / 50 % r. v.	–	oko 10 d.	–
Tvrdoća Shore A	EN ISO 868	oko 10	–
Temperatura primjene	–	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Radna temperatura	–	-25/+85 °C	-13/+185 °F
Istezanje do kidanja	DIN 53504	700%	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d0	–
Razred otpornosti na požar na betonu ^(*)	EN 13501-2	EI 240	–
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 5 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Emicode	postupak ispitivanja GEV	EC1 plus	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+35 °C	+41/+95 °F

⁽¹⁾Nekonstrukcijska brtvena masa za fasadne elemente, za unutarnju upotrebu.

⁽²⁾Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

^(*)Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev. EUH208 Sadržava CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Može nastati alergijska reakcija.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	boja	inačica	
FIREACR550	550	18.60	bijela	mekani uložak	20


PODRUČJA PRIMJENE



✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvlnjenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 106 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 106 minuta	



■ POVEZANI PROIZVODI



FLY SOFT
str. 398



FIRE FOAM
str. 128



FIRE STRIPE GRAPHITE
str. 138



PRAKTIČNO

Dobro se obrađuje, prijanja i na vlažnim potporama, ne lijepi se i jednostavno se zaglađuje.

EMICODE EC1 PLUS

Certificira tijelo GEV na osnovi iznimno niskih razina emisija hlapivih organskih spojeva.

FIRE SEALING SILICONE

SILIKONSKA BRTVENA MASA VELIKE OTPORNOSTI NA POŽAR



OTPORNOST NA POŽAR EI 240

Silikonska brtvena masa ispitivana za pružanje maksimalne zaštite pri prolasku vatre, dima ili plina.

Proizvod se ispitao na vodoravnim i okomitim konstrukcijama i na betonskim priključnim spojevima i na drvenim priključnim spojevima.

SMANJENJE ZVUKA

Proizvod se ispitao u različitim konfiguracijama pri Sveučilištu u Bologni prema normama ASTM C919-9 i ISO 10140-2:2021 postižući povećanu izvedbu zvučne izolacije.

POVEĆANA OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTO ZRAČENJE (UV)

Cjelovitost silikonskog polimera ostaje netaknuta čak i ako je prisutno ultraljubičasto (UV) zračenje i ako se godinama nakon polaganja ne otkriju površinske mikropukotine ili mrvljenje.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Razvrstavanje	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	–
Gustoća	ISO 1183-1	1,482 g/mL	12.37 lb/gal
Učinak za izvođenje spoja 10 x 10 mm	–	3,1 m	10.7 ft
Vrijeme površinskog umrežavanja 23 °C	–	oko 80 min	–
Brzina stvrdnjavanja, 23 °C	–	oko 2 mm u 24 h	–
Radna temperatura	–	-50/+150 °C	-58/+302 °F
Temperatura primjene	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Tvrdoća Shore A	DIN 53505	oko 30	–
Istezanje do kidanja	DIN 53504	460%	–
Otpornost na vlak	DIN 53504	0,72 N/mm ²	104 lbf/in ²
Elastični modul pri 100 %	DIN 53504	0,38 N/mm ²	55 lbf/in ²
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s2,d0	–
Razred otpornosti na požar na betonu ^(*)	EN 13501-2	EI 240	–
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 5 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Razred otpornosti na požar na spoju od materijala CLT (200 mm) s daskom za prekrivanje spoja, fuga od 2 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 120	–
Otpornost na kiseline i baze	–	izvrsna	–
Emicode	postupak ispitivanja GEV	EC1	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F

⁽¹⁾Nekonstrukcijska brtvena masa za fasadne elemente, vanjsku i unutarnju upotrebu čak i u područjima s hladnim klimama.

⁽²⁾Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

^(*)Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 09.

Eye Dam. 1 . Skin Sens. 1B. Repr. 1A.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	boja	inačica	
FIRESIGRE310	310	10.48	siva	čvrsti uložak	24


PODRUČJA PRIMJENE



✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvlenih proizvodima Rothoblaas.


OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 106 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 106 minuta	



✓ MJERE RAZINE SNAGE ZVUČNE IZOLACIJE


U laboratoriju Istraživačkog centra za gradnju i konstrukcije – CIRI Sveučilišta u Bologni provela su se ispitivanja prema normi ASTM C919 kako bi se opisala brtvena masa iz gledišta zvučne izolacije. Zahvaljujući primjeni silikona, bilo je moguće obnoviti snagu zvučne izolacije koju je zidna površina izgubila u trenutku stvaranja pukotine.

gips-kartonske ploče koje dospijevaju do poda




$$R_w (C; C_{tr}) = 50 (-2;-7) \text{ dB}$$

gips-kartonske ploče koje ne dolaze u doticaj s podom



$$R_w (C; C_{tr}) = 25 (0;-2) \text{ dB}$$

paneli od gips-kartona s proizvodom **FIRE SEALING SILICONE** za obnavljanje snage zvučne izolacije



$$R_w (C; C_{tr}) = 49 (-2;-8) \text{ dB}$$



FASADA I EKSTREMNE KLIME

Razvrstava se prema normi EN 15651-1 za nekonstrukcijsku unutarnju i vanjsku upotrebu a može se upotrebljavati i na fasadi i u zonama s hladnim klimama. Visoka razina prianjanja i velika otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje.

SIGURNOST

Za brtvljenja lineranih spojeva zidnih površina i protupožarnih vrata u situacijama koje se podvrgavaju protupožarnim mjerama.

NAIL PLASTER | GEMINI

BRTVENA TRAKA MJESTA PROLASKA ČAVLA
VISOKE ADHEZIVNOSTI



HERMETIČNOST

Strukturom polietilena sa zatvorenim čelijama jamči se nepropusnost rupe stvorene sustavima za pričvršćivanje. Proizvod je otporan na obilnu kišu i time se potvrđuju njegova učinkovitost i čvrstoća u najnepovoljnijim uvjetima.

ŠIROKI ASORTIMAN

Proizvod je dostupan i u inačicama debljine 5 mm, širine 70 mm i dvostranoj inačici za sigurnije brtvljenje.


SASTAV

NAIL PLASTER

- (1) carrier: pjena od materijala PE
- (2) ljepilo: sintetička guma

GEMINI

- (1) ljepilo: sintetička guma
- (2) carrier: pjena od materijala PE
- (3) ljepilo: sintetička guma
- (4) liner: silikonizirani film



KODOVI I DIMENZIJE

NAIL PLASTER

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

KOD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	kom./roli	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Sila prijanjana	veća otpornost proizvoda	–
Otpornost na padanje obilne kiše, NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	–
Otpornost na padanje obilne kiše, GEMINI	≥ 1000 Pa	–
Otpornost na temperaturu	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	$\geq +5$ °C	$\geq +41$ °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapala	ne	–

(1) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(2) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu do najduže 12 mjeseci.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 07 02 13.

PODRUČJA PRIMJENE



LIZARD

ALAT ZA ODMOTAVANJE ZA BRTVENU TRAKU MJESTA PROLASKA ČAVLA

- Ušteda vremena
- Brzo i precizno polaganje

KOD	opis	kom.
LIZARD	alat za odmotavanje	1

Pogledajte proizvod na 388. str.



PRAKTIČNO

S pomoći proizvoda LIZARD polaganje postaje jednostavnije i brže izravno na ventilacijskim letvicama.

DVOSTRUKA SIGURNOST

Inačicom GEMINI pruža se dvostruka adhezivnost i jamči se stalno prijanjanje membrane na letvicu izbjegavajući zadržavanje vode u točkama perforacije.

NAIL BAND

BUTILNA BRTVENA TRAKA MJESTA PROLASKA ČAVLA



POSEBNA BUTILNA SMJESA

Zahvaljujući formulaciji od modificiranog butila, jamči izvrsnu trajnost čak i kada se podvrgava toplinskom naprezanju (stress). Prikladno je i za polaganje pri niskim temperaturama.

NISKE TEMPERATURE

Butilom se jamči izvrsno prijanjanje na potpore u teškim okolnim uvjetima.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	40/40 N/50 mm	oko 5/5 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	> 600/600 %	–
Sila prijanjanje pri 180°	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Početna dodirna ljepljivost (tack)	ASTM D 2979	7,2 N	1.62 lbf
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–


(1) Pri temperaturi između +0 °C i +5 °C treba zajamčiti da nema kondenzata ili mraza na površini.

(2) Skladište proizvod na suhom, dobro provjetrenom i pokrivenom mjestu u originalnoj neotvorenoj ambalaži.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12



SAMOSTALNO BRTVLJENJE

Zahvaljujući elastičnosti, butil se zabrtvljuje oko vijka ili čavla upotrijebljene za pričvršćivanje letvica ili elemenata na koje se polaže.

TRAJNOST

Butilnom smjesom jamči se izvrsna trajnost čak i pri toplinskim naprezanjima (stress) uz održavanje elastičnosti i nepropusnosti s vremenom.

BUTYL BAND

UNIVERZALNA DVOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA



OTPORNO

Poliesterskom mrežom jamči se kompaktnost i povećana otpornost.

HERMETIČNOST

Indicira se za nepropusna brtvljenja spojeva drvo-drvo i/ili drvo-beton.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	9/14 N	2.0/3.1 lbf
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	115/140 N/50 mm	13.13/16 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	15/15%	—
Sila prianjanja na čelik pri 180°	ASTM D 1000	31 N/10 mm	17.7 lbf/in
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na temperaturu	—	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	—	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	—	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	—
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	—
Prisutnost otapalā	—	ne	—
Izlaganje atmosferskim uvjetima	—	Dva (2) tjedna	—

⁽¹⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽²⁾Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci. Preporučuje se skladišti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13



POSEBNA BUTILNA SMJESA


Zahvaljujući posebnoj formulaciji od modificiranog butila, jamči izvrsnu trajnost čak i kada se podvrgava toplinskom naprezanju (stress) i ultraljubičastom (UV) zračenju.

PRILAGODLJIVO

Butil se prilagođava savršeno i polaganju u uskim prostorima i na nepravilnim profilima bez otpora.

FIRE STRIPE GRAPHITE

FLEKSIBILNO INTUMESCENTNO BRTVILO



INTUMESCENTNOST

Čak i ako nastane požar, ne oslobađa štetne plinove ili tvari. Ne sadržava azbest i svoju intumescentnost duguje prisutnosti grafita.

OTPORNOST NA POŽAR EI 90 NA DRVU

Brtvena obloga ispitivana za pružanje maksimalne zaštite pri prolasku vatre, dima ili plina.

Proizvod se ispitao na vodoravnim i okomitim konstrukcijama na linearnim spojevima.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gustoća	–	oko 1500 kg/m ³	oko 94 lbm/ft ³
Zapaljivost	UL 94	V0	–
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Početna temperatura širenja	–	> 180 °C	> 356 °F
Optimalna temperatura širenja	–	> 210 °C	> 410 °F
Toplinsko širenje nakon 30 minuta:			
- 300 °C	EOTA TR 024	početna debљina x5	–
- 450 °C	EOTA TR 024	početna debљina x8	–
- 550 °C	EOTA TR 024	početna debљina x10	–
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+15/+30 °C	+59/+86 °F
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (120 mm), fuga od 8 mm + MANICA PLASTER (PROTECT) ^(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 5 mm + FLEXI BAND ^(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (200 mm), fuga od 2 mm + FLEXI BAND ^(*)	EN 1363-4	EI 120	–

(1) Adheziv proizvoda FIRE STRIPE GRAPHITE služi samo kao pomoć pri pozicioniraju proizvoda. Potrebno je mehaničko pričvršćivanje.

(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 07 02 13.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
FIRESTRIPERG25	25	1,5	50	1	59	164	3




OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvljenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 96 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 96 minuta	

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 106 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 106 minuta	

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 160 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 160 minuta	



FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

PROTUPOŽARNA TRAKA ZA IZOLACIJSKE METALNE CIJEVI I ELEKTRIČNE KABELE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
FIRESTRIPES50	50	4	10	2	157.5	32 9 3/4	1

Pogledajte proizvod na 329. str.



TOPLINSKO RASTEZANJE

S porastom temperaturne proizvod postaje pjena šireći se i do 10 puta veće debljine jamčeći učinkovitu zaštitu čak i u blizini spojeva.

PRAKTIČNO

Za rezanje brtвila dovoljni su škare ili rezač. Polaganje je trenutna zahvaljujući ljepljivoj površini.

SUPRA BAND

UNIVERZALNA DVOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA S VELIKOM SNAGOM PRIANJANJA




NEUSPOREDIVO

Proizvod je otporan na vodu i zrak a jamči ljepljivost čak i na namočenim površinama i pri niskim temperaturama.

ELASTIČNOST

Proizvod je prikladan za brtvljenje spojeva drvo-drvo i nadoknađuje prirodna kretanja materijala.



SASTAV

- (1) sloj odvajanja: silikonski papir
- (2) ljeplilo: siva butilna dvostrana ljepljiva smjesa (compound)

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Sila prianjanja na OSB pri 90°	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180°	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Prianjanje na čelik pri 180°	ASTM D 1000	13 N/10 mm	7.4
Prianjanje na beton pri 180°	–	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Okomito pomicanje	ISO 7390	nema	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (120 mm), fuga od 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-5/+40 °C	+23/104 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Četiri (4) tjedna	–

⁽¹⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽²⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽³⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽⁴⁾Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.


^(*)Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7


■ PODRUČJA PRIMJENE



■ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvljenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 96 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 96 minuta	



■ POVEZANI PROIZVODI



DOUBLE BAND
str. 68



OUTSIDE GLUE
str. 160



MANICA FLEX
str. 148



BLACK BAND
str. 144



POSEBNA BUTILNA SMJESA

Proizvod zadržava povećanu ljepljivost kroz vrijeme zahvaljujući posebnoj butilnoj smjesi.

BRZO POSTAVLJANJE

Adhezivnom snagom omogućuje se brtvljenje i na vlažnim ili poroznim površinama a da ne treba nanositi dodatne proizvode štedeći vrijeme i novac.

ALU BUTYL BAND

REFLEKTIRAJUĆA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA



BUTIL

Butilnim sastavom omogućuje se izvrsna ljepljivost na najčešće prisutnim površinama, a čak i na onim veoma poroznim.

OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

Oblgom od ojačanog aluminija štiti se butilna smjesa jamčеći trajnost obavljenog brtvljenja.



SASTAV

- ① potpora: film od ojačanog aluminija
- ② ljeplilo: siva butilna ljepljiva smjesa (compound)
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PE

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7.2/13 N	1.6/2.9 lbf
Sila prianjanja na čelik pri 180°	ASTM D 1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Okomito pomicanje	ISO 7390	0 mm	–
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	–
Faktor otpornosti na vodenu paru (μ)	UNI EN 1931	2720000	13 600 MN·s/g
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	trajno	–
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	0/+40 °C	+32/104 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+40 °C	+41/104 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–

(1) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.


(2) Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
ALUBUTYL75	75	1	10	3.0	39	33	8
ALUBUTYL150	150	1	10	5.9	39	33	4

■ PODRUČJA PRIMJENE



■ POVEZANI PROIZVODI



ALU BAND
str. 66




BYTUM SPRAY
str. 48



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM PRIMER
str. 53



OTPORNO

Zahvaljujući ojačanom aluminijskom filmu, proizvod ima izvrsna mehanička svojstva i otporan je na kidanja.

PRAKTIČNO

Široko se upotrebljava za pokrove građevina, sistematiziranje površinskih pukotina, popravljanje kampera, prozore, brtvila plovila, stakla i pokrove krovova.



BLACK BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA



IZVANREDNO

Proizvod je univerzalan i rastezljiv do 300 %. Učinkovito brtvi svaku putinu na najraširenijim građevnim materijalima.

PRAKTIČNO

Idealna je za jednostavna brtvljenja na zahtjevnim sjecištima i veoma neravnim površinama. Samostalno se zavaruje čak i pri niskim temperaturama.



SASTAV

- ① potpora: film od materijala PE velike gustoće
- ② ljepljivo: crna butilna ljepljiva smjesa (*compound*)
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobođanjem

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Sila prianjanja na čelik pri 180°	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	250/300 %	—
Vodonepropusnost	—	sukladno	—
Temperatura primjene ⁽¹⁾	—	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	—	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prisutnost otapalā	—	ne	—
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	—
Izlaganje atmosferskim uvjetima	—	Četiri (4) tjedna	—

⁽¹⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽²⁾Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Preporučuje se skladišti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperature promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40/40	80	2	10	1.6/1.6	3.2	79	33	4

SAVJETI ZA POLAGANJE

BRTVLJENJE PROLAZA POGONÂ



BRTVLJENJE SPOJA U ČVORIŠTU SPOJA S TLOM



FINGERLIFT I PRETHODNO REZANI LINER

Zahvaljujući filmu s olakšanim otpuštanjem, polaganje se odvija brzo. Inačica od 80 mm sadržava prethodno rezani liner za olakšavanje polaganja u kutovima ili složenim točkama.

POSEBNA BUTILNA SMJESA

Butilnom formulacijom proizvoda jamči se iz-vrsna trajnost čak i pri toplinskim naprezanjima (stress) i omogućuje se polaganje čak i pri niskim temperaturama.

MANICA PLASTER

BRTVENA LJEPLJIVA OBLOGA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI




MOŽE SE ŽBUKATI

Butil smjesa pokrivena je polipropilenskom tkaninom koja se može žbukati.

POSEBNA BUTILNA SMJESA

Zahvaljujući posebnoj formulaciji od modificiranog butila, jamči izvrsnu trajnost čak i kada se podvrgava toplinskom naprezanju (stress).



SASTAV

- ① potpora: netkana tkanina od materijala PP
- ② ljepljivo: siva butilna ljepljiva smjesa (*compound*)
- ③ sloj za odvajanje: film od materijala PP

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (120 mm), fuga od 8 mm + MANICA PLASTER(*)	EN 1363-4	EI 90	
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	115/100 N/50 mm	13.1/11.4 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	–
Otpornost na cijepanje MD/CD	EN 12310	≥ 130/≥ 125 N	≥ 29.23/≥ 28.10 lbf
Otpornost na odvajanje spojeva, MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Otpornost na vlak spojeva MD/CD	EN 12317-1	≥ 100/≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42/≥ 8.57 lbf/in
Prijanjanje betonskog adheziva razreda C2E na TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 1931	oko 26176	oko 130 MN·s/g
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Četiri (4) tjedna	–

(1) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

(2) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.


Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANPLA2080	20/80	100	1	10	0.8/3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20/180	200	1	10	0.8/7.1	7.9	39	33	2

SAVJETI ZA POLAGANJE

BRTVLJENJE PROLAZNIH KABELA I CIJEVI S NABORIMA




ČVORIŠTE PROZORA - NEPROPUSNOST ISPOD PLATFORME



✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvlenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 96 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 96 minuta	



UŠTEDA VREMENA

Zahvaljujući prethodno rezanom filmu za odvajanje i mogućnosti deformacije proizvoda, brte se kabeli malih dimenzija i nepravilni elementi bez gubitaka vremena i nakupljanja velikog materijala.

SMART

Zahvaljujući prethodno rezanom lineru, prikladan je za brojne primjene kao što je primjerice duž perimetra greda i prolaznih elemenata ili za brtvljenje prozorâ.

MANICA FLEX

BRTVENA OBLOGA ZA PROLAZNE CIJEVI I KABELE



KOMPLETAN ASORTIMAN

Postoji više varijanti radi jamčenja otpornosti u raznim situacijama. Isporučuje se od TPU-a koji se može zavariti ili od EPDM-a.

HERMETIČNOST

Jamči se nepropusnost na zrak i vodu kabela i prolaznih elemenata.


SASTAV

MANICA FLEX - EPDM



① Kompaktni ekstrudirani EPDM

MANICA FLEX - TPU



① TPU

KODOVI I DIMENZIJE

MANICA FLEX - EPDM

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANFEPDM100	100	1,5	10	3.9	59	33	1
MANFEPDM150	150	1,5	10	5.9	59	33	1


MANICA FLEX - TPU

KOD	B [mm]	s [mm]	H [mm]	B [in]	s [mil]	H [in]	
MANFTPU300	300	0,4	300	11.8	16	11.8	10
MANFTPU430	430	0,4	430	16.9	16	16.9	10

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

SAVJETI ZA POLAGANJE

MANICA FLEX – EPDM: BRTVLJENJE PROLAZNIH KABELA I CIJEVI S NABORIMA



MANICA FLEX – TPU: BRTVLJENJE PROLAZNE CIJEVI



ROLLER, WELD LIQUID, CUTTER, HOT GUN



BRZO POSTAVLJANJE

Obje se inačice mogu brzo zabrtviti trakom društva Rothoblaas i može se ponovno postaviti njihov položaj. Inačica od TPU-u može se zavariti toplinom ili kemijskim putem.

SMART

Inačica od EPDM-a dostupna je u praktičnim rolama kojima se omogućuje jednostavno rezanje proizvoda u željenim dimenzijama bez potrebe za naručivanjem različitih veličina. Nadalje, upotrebom jedne košuljice koja se može perforirati u raznim točkama ovisno o potreba-ma mogu se zabrtviti brojni prolazni elementi.

SUSTAV SPAJANJA CIJEVI ZA UGRADNJU

PREDGOTOVLJENO

Poboljšava učinkovitost predgotovljene izrade i smanjuje troškove maksimalno smanjujući vremena sastavljanja predgotovljenih drvenih elemenata na gradilištu. Poveznik se može ugraditi bez upotrebe alatâ jer je dovoljna jednostavna cilindarska rupa. Tijekom sastavljanja elemenata nadoknađivanje tolerancije od 5 mm u svakom smjeru jamči se oblikom u obliku lijevka.

SIGURNO

Tijekom ugrađivanja predgotovljenih elemenata ne treba više umetati cijevi između pojedinačnih elemenata uklanjajući rizik od nezgoda u svakoj fazi ugradnje.

ODRŽIVO

Zahvaljujući preciznom planiranju, može se maksimalno smanjiti tračenje praznih kanala.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	za instalacijske cijevi Ø		Ø rupe u elementu		kom.
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
PIPELINK20	20	13/16"	25	1"	150
PIPELINK25	25	1"	30	1 3/16"	100
PIPELINK40	40	1 9/16"	45	1 3/4"	70

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	M20	M25	M40
Unutarnji promjer Ø	13 mm 0.512 in	18 mm 0.709 in	31 mm 1.220 in
Vanjski promjer Ø	25 mm 0.984 in	30 mm 1.181 in	45 mm 1.772 in
Visina	31 mm 1.220 in	31 mm 1.220 in	31 mm 1.220 in
Težina	3,8 g 0.135 oz	4,6 g 0.162 oz	9,1 g 0.321 oz
Toplinska otpornost		-5/+90 °C	
Otpornost na vanjske utjecaje		IP30 (EN 60529)	

MONTAŽA



-
- 1 Rupa u drvu. Minimalna je debljina materijala koju treba upotrijebiti 15 mm.
 - 2 Umetnите PIPE LINK u rupu s lijevkom okrenutim prema van, u razini s površinom (samoblokirajuće).
 - 3 Umetnите instalacijsku cijev sa stražnjeg zida do ruba priključka. Cijev se blokira u položaju.
 - 4 Ponovite postupke od 1. do 3. faze za sve elemente koje treba povezati.
 - 5 Kada se polaže predgotovljeni elementi, nije potrebno uvoditi cijevi u spoj, već je dovoljno položiti elemente zajedno i jamči se savršeno rješenje za sljedeće polaganje kabelâ.
-

POVEZANI PROIZVODI

U kombinaciji s proizvodom TUBE STOPPER dobiva se čist izlaz za kable.



TUBE STOPPER
str. 152

KOD	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20



TUBE STOPPER

ČEPOVI ZA BRTVLJENJE KABELĀ

- Za brtvlenje bužira
- Jednostavno i brzo polaganje
- Nisu potrebni posebni alati
- Može se probušiti radi prolaska kabelā



KODOVI I DIMENZIJE


KOD	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA


BRTVENI ELEMENT S TERMOŠKUPLJAJUĆOM CIJEVI I OBUJMICOM

- Obloga, termoskupljuća cijev i metalna obujmica jamče nepropusnost
- Trima modelima s bazom od bitumena sa škriljevcem, PVC-a i FPO-a/PP-a omogućuje se odabiranje baze najprikladnije za plašt pokrova.
- Materijali su otporni na atmosferske uvjete, stabilni pri ultraljubičastom (UV) zračenju, otporni na visoke i niske temperature, oksidaciju i starenje



KODOVI I DIMENZIJE


KOD	opis	materijal	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	H [mm]	s ₁ [mm]	s ₂ [mm]	kom.
MAN50BIT	brtveni element s termoskupljućom cijevi i obujmicom	PVC; bitumen sa škriljevcem	50	430	210	3	4	1
MAN50PVC	brtveni element s termoskupljućom cijevi i obujmicom	PVC	50	180	300	3	2	1
MAN50PP	brtveni element s termoskupljućom cijevi i obujmicom	FPO/PP	50	180	300	3	2	1



MANICA POST

LJEPLJIVA BRTVENA OBLOGA ZA VANJSKU UPOTREBU

- Obložena aluminijem za trajnu otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje
- Izvrsno prijanjanje butila
- Otporno na toplinska naprezanja (stress)



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	H [mm]	Ø [mm]	B [in]	H [in]	Ø [in]	boja	
MANPOST1	300	200	25/32	11.8	7.9	1.0/1.3	smeđa	5
MANPOST2	300	200	42/55	11.8	7.9	1.7/2.2	smeđa	5
MANPOST3	230	230	42/55	9.1	9.1	1.7/2.2	aluminij	4

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

MANICA LEAD

OLOVNI PROFIL S OBLOGOM OD EPDM-a

- Optimalan je za omogućivanje nepropusnosti potpora pojaseva vrste TOWER
- Može se upotrebljavati na pokrovima raznih nagiba
- Obloga od EPDM-a za savršeno brtvljenje



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	s [mm]	B [mm]	L [mm]	Ø [mm]	s [mil]	B [in]	L [in]	Ø [in]	materijal	
MANEPDM	–	–	–	48	–	–	–	1.9	EPDM	150
MANLEAD	1	310	405	–	39	12.2	15.9	–	olovo ⁽¹⁾	5

⁽¹⁾Izbjegavajte doticaj s kožom, očima i hranom. Ne stvarajte i udišite prašine.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 03.

THERMOWASHER

PODLOŠKA ZA PRIČVRŠĆENJE IZOLACIJE NA DRVO

PRIČVRŠĆIVANJE S VIJCIMA TIPO HBS

Podloška THERMOWASHER treba se upotrebljavati s vijcima koji imaju oznaku CE u skladu s ETA-om; idealna je u upotrebi s vijcima HBS Ø6 ili Ø8 te dužinom ovisno o debljini izolatora koji se pričvršćuje.

SPREČAVANJE TOPLINSKOG MOSTA

Čep za zatvaranje prvrti za sprečavanje toplinskih mostova; široke šupljine za pravilno prijanjanje žbuke. Čini sustav koji sprečava odvrtanje vijka.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	d _{VIJAK} [mm]	d _{GLAVA} [mm]	debljine [mm]	dubina [mm]	kom.
THERMO65	6÷8	65	4	20	700

UPORABNA KLASA

SCI SC2

MATERIJAL

PP kopolimer PP

PODRUČJA PRIMJENE

Podloška od propilena, vanjskog promjera 65 mm, kompatibilna je s vijcima promjera 6 i 8 mm.




TIPLA ZA PRIČVRŠĆENJE IZOLATORA NA ZID

S CERTIFIKATOM

Tipla s oznakom CE u skladu s ETA i certificiranim vrijednostima otpornosti. Dvostruko širenje s već postavljenim čeličnim čavlima omogućuje brzo i praktično pričvršćivanje na beton i zid.

DVOSTRUKO ŠIRENJE

Tipla od PVC-a Ø8 s dvostrukim širenjem s već postavljenim čeličnim čavlima za pričvršćivanje na beton i zid. Može se upotrebljavati s dodatnom rozetom za uporabu na posebno mekanoj izolaciji.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	d _{GLAVA} [mm]	L [mm]	d _{RUPA} [mm]	A [mm]	kom.
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A= maksimalna debljina koja se može pričvrstiti

KOD	d _{GLAVA} [mm]	opis	kom.
ISULFIX90	90	dodatačna podloška za mekane izolatore	250



UPORABNA KLASA

SCI SC2

MATERIJAL

PVC

sustav od PVC-a s čavlovom od ugljičnog čelika

PODRUČJA PRIMJENE

Tipla je dostupna u različitim veličinama za različite debljine izolatora; može se upotrebljavati s dodatnom rozetom za primjenu na mekanim izolatorima; način primjene i mogućnosti polaganja certificirani su i navedeni na odgovarajućem dokumentu ETA.

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals [CE n. 1907/2006]



REACH REGULATION

Riječ je o europskom pravilniku za rukovanje kemijskim tvarima kao takvim ili komponentama **smjesa** (preparata) i **proizvodā** (ref. čl. 3.). Ovim se propisom precizno utvrđuju odgovornosti svake karice u lancu opskrbe glede komunikacije i sigurne uporabe opasnih tvari.

ČEMU SLUŽI?

Pravilnikom REACH jamči se visoka razina zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Stvaranjem pravilnika REACH-a zahtijeva se prikupljanje i širenje cjeleovitih podataka o opasnostima određenih tvari i njihovoj sigurnoj uporabi u okviru lanca opskrbe (Uredba CLP (EZ) br. 1272/2008).

Navedeni pojmovi odnose se posebice na korisnika:


- SVHC - Substances of Very High Concern

Popis opasnih tvari koje se možda nalaze u **proizvodima**

- SDS – Safety Data Sheet

Dokument u kojem se navode informacije za pravilno upravljanje svakom opasnom smjesom

REACH PROCESS



MEMBRANE GLUE

ADHEZIVNO LJEPILO ZA BRTVLJENJE MEMBRANA



UČINKOVITO

Akrilni adheziv bez otpalā kojim se pruža dobro prijanjanje na najčešćim potporama.

PRAKTIČNO

Smjesa jednostavne ekstruzije spremna za upotrebu koja se jednostavno uklanja vodom prije stvrdnjavanja.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Sastav	akril bez otapalā	—
Gustoća ISO 1183	$1.05 \pm 0.4 \text{ g/cm}^3$	$8.76 \pm 0.33 \text{ lb/gal}$
Vrijeme potrebno za sušenje 25 °C / 50 % r. v.	24 – 72 sata	—
Otpornost na temperaturu	-20/+80 °C	-4/176 °F
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	—
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	A+	—
Temperatura transporta	0/+35 °C	+32/95 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

(1) Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Sadržava CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Mogu nastati alergijske reakcije.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	učinak spojne linije Ø8 mm [m]	sadržaj [US fl oz]	učinak spojne linije Ø8 mm [ft]	boja	inačica	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	crna	čvrsti uložak	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	crna	mekani uložak	20



EMICODE EC1 PLUS

Zahvaljujući posebnoj formulaciji, ljepilo ima najvišu razinu sigurnosti u pogledu emisija štetnih za zdravlje.

BRZO SUŠENJE

Pruža dobar kompromis između prianjanja i brzog sušenja vanjskog filma omogućujući nanošenje na okomite površine bez problemâ s klizanjem.

SAVJETI ZA POLAGANJE: LJEPILA U UNUTRAŠNJOSTI



SPOJ MEMBRANE NA ZIDNOJ POVRŠINI - BETON




SPOJ MEMBRANE U POKROVU - BETON



SPOJ MEMBRANE U POKROVU - OSB



BRTVLJENJE PREKLAPANJA MEMBRANE



BRTVLJENJE OTVORA PROZORA



1 PLASTER BAND LITE

SPOJ MEMBRANE NA ZIDNOJ POVRŠINI – BETON



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER

OUTSIDE GLUE

UNIVERZALNO ADHEZIVNO LJEPILO
POVEĆANE ELASTIČNOSTI ZA VANJSKU
UPOTREBU



ELASTIČNOST

Butilnim sastavom omogućuje se povećana elastičnost spoja kroz vrijeme čak i kada je riječ o manjim deformacijama i pomicanjima.

UNIVERZALNO

Jamči lijepljenje i brtvljenje najčešće upotrebljavanih materijala čak i na vlažnim ili namočenim površinama.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Sastav	butilna guma	—
Gustoća	1,39 g/mL	11.60 lb/gal
Učinak sa spojnom linijom Ø8 mm (uložak od 310 mL)	oko 6 m	oko 19.69 ft
Učinak sa spojnom linijom Ø8 mm (uložak od 600 mL)	oko 12 m	oko 39.37 ft
Vrijeme oblikovanja filma 20 °C / 50 % r. v.	20 – 30 min	—
Vrijeme potrebno za potpuno stvrdnjavanje 20 °C / 50 % r. v. ⁽¹⁾	4 – 6 tjedana	—
Tvrdoća shore A (DIN 53505)	oko 15	—
Otpornost na temperaturu nakon stvrdnjavanja	-25/+70 °C	-13/+158 °F
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	+5/+40 °C	+41/+158 °F
Vodonepropusnost nakon sušenja	sukladno	—
Temperatura transporta	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	+5/+25 °C	+41/+77 °F
HOS (VOC)	18,05% - 252,64 g/l	—

(1) Tijekom stvrdnjavanja proizvod se podvrgava povlačenju.

(2) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.


Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH066 Ponovljenim izlaganjem može se prouzročiti suhoča ili pucanje kože. EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	boja	inačica	
OUTGLUE310	310	10.48	siva	čvrsti uložak	24
OUTGLUE600	600	20.29	siva	mekani uložak	12

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



FLY
str. 398



ROLLER
str. 393



PLASTER BAND LITE
str. 98



BYTUM PRIMER
str. 53



OTPORNOST NA VODU I ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAĆENJE


Proizvodom se omogućuje izvrsna otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake i prikladan je čak i za brtvljenja u prisutnosti vode tijekom polaganja, a da ne trebaju vremena sušenja.

TRAJNOST


Butilnom smjesom proizvodu se omogućuje zadržavanje elastičnosti s protokom vremena, a da se ne mijenjaju njegova hermetička svojstva čak i kada je riječ o povećanom toplinskom naprezanju (stress).

KONTEKSTI PRIMJENE


VENTILIRANI KROV OD CLT-a




KROV S OKVIROM NA ZIDU



KONSTRUKCIJA OD MATERIJALA CLT S VENTILIRANOM ZIDNOM POVRŠINOM




ZID S OKVIROM I PROZOROM




KONTEKSTI PRIMJENE


OBNOVA DRVENOG KROVA




BETONSKI KROV



KONSTRUKCIJA OD MATERIJALA TIMBER FRAME





STEEL FRAME S OBLOGOM OD OPEKE



MEMBRANE

I ASORTIMAN PROIZVODĀ





PARNE BRANE I PAROPROPUSNE MEMBRANE


OTPORNOST NA PROLAZAK VODENE PARE

Parametar kojim se ponajprije definira vrsta membrane **vrijednost je otpornosti na prolazak vodene pare** koji se označava kraticom Sd (m).

Sd (m): ekvivalentni zračni sloj jer se njime ukazuje na mjeru debljine zraka koja bi se suprotstavila jednakoj otpornosti proizvoda ili konstrukcije u pitanju na prolazak pare (putem difuzije).

Još jedan parametar kojim se opisuje kapacitet difuzije vodene pare proizvodā jest **propusnost na vodenu paru** i može se izraziti u US Perm, $\mu\text{g}/\text{Ns}$ i $\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24 h}$.

Razvrstavanje membrana ne određuje se jednoznačnom normom, već raznim nacionalnim normama ovisno o njihovoј vrijednosti Sd . Iz tog razloga nije moguće pronaći jedinstvenu definiciju koja je valjana za sve zemlje.




RAZVRSTAVANJE PARNIH BRANA I PAROPROPUSNIH MEMBRANA

Membrane se mogu grupirati u tri (3) velike obitelji na osnovi svojstava:

	NEPROPUSNOST NA ZRAK	VODONEPROPUSNOST	NEPROPUSNOST NA VODENU PARU
Pokrovi parne barijere	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Kočnice parne barijere	● ● ●	● ● ●	● ● ○
Paropropusne membrane	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○


Ovdje opisana svojstva s drugim parametrima citiranim u tehnički listovima reguliraju se postupkom označivanja oznakom CE membrana za kontrolu pare (EN 13984), podslojeva za nepotpune pokrove (EN 13859-1) i zidnih podslojeva (EN 13859-2)



SVOJSTVA MEMBRANA

Membrane se podvrgavaju različitim ispitivanjima kojima se određuju njihova svojstva. Na osnovi njih moguće je odabrati najprikladnije rješenje za odgovarajući projekt.

VODONEPROPUSNOST



Kapacitet proizvoda za privremeno sprječavanje prolaska vode u fazama gradnje i kada nastanu lomovi i neželjeni pomaci pokrovog plasta.

Uspješno zadovoljavanje ispitivanja nije dovoljno da bi proizvodi bili prikladni za zamjenjivanje sloja otpornosti i podnošenje stajače vode na dulja razdoblja.


Takvim se svojstvima izražava otpornost na prolazak vode. Normom **EN 13859-1/2** predviđa se sljedeće razvrstavanje:

- **W1:** visoka razina otpornosti na prolazak vode
- **W2:** srednja razina otpornosti na prolazak vode
- **W3:** niska razina otpornosti na prolazak vode

Prema normama **EN 13859-1** i **2** zahtijeva se otpornost na statički voden tlak od 200 mm na 2 sata (razvrstavanje W1).

Napomena: za parne pokrove i kočnice upućuje se samo na rječ „sukladno“ kada se proizvodom zadovoljavaju najstroži zahtjevi prema gore navedenom ispitivanju (statički voden tlak od 200 mm na 2 sata).

STABILNOST U ODNOSU NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE I STARENJE




Način provjeravanja sastoji se od izlaganja uzorka ultraljubičastom (UV) zračenju pri povisenoj temperaturi 336 sati. To odgovara uku-pnom izlaganju ultraljubičastom (UV) zračenju od 55 MJ/m². Smatra se ekvivalentno razdoblju od tri (3) mjeseca srednjeg godišnjeg zračenja u srednjoj Europi.

Kada je riječ o zidovima kojima se ne isključuje izlaganje ultraljubičastom (UV) zračenju s otvorenim spojevima, umjetno starenje ultraljubičastim zračenjem (UV) treba produljiti na razdoblje od 5000 sati.

Otpornost na prodiranje vode, otpornost na vlak i istezanje treba utvrditi nakon umjetnog starenja.


Napomena: stvarni klimatski uvjeti promjenjivi su i ovise o kontekstu primjene. Iz tog je razloga teško utvrditi točno podudaranje između ispitivanja umjetnog starenja i stvarnih uvjeta. Na osnovi podataka dobivenih ispitivanjem ne uspijevaju se otkriti nepredviđivi uzroci propadanja proizvoda i ne uzimaju se u obzir naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe.

OTPORNOST NA VLAK




Sila primjenjena u uzdužnom ili poprečnom smjeru u svrhu određivanja maksimalnog opterećenja izražena u jedinici N / 50 mm.

ISTEZANJE



Znači maksimalan postotak istezanja proizvoda prije pucanja.


OTPORNOST NA CIJEPANJE ČAVALA



Sila primjenjena u uzdužnom ili poprečnom smjeru s umetanjem čavla u svrhu određivanja maksimalnog opterećenja izražena u jedinici N (njutn).

MD/CD: vrijednosti u uzdužnom/poprečnom smjeru u odnosu na smjer motanja membrane

GRAMATURA



Masa po jedinici površine izražena u g/m². Povećanim gramaturama jamči se izvrsna mehanička svojstva i otpornost na abraziju.


TRAJNOST



Polimeri s pomoću kojih se izrađuju sintetičke membrane posebno su osmišljeni za postizanje najboljeg mogućeg učinka proizvoda i imaju izvrsna radna svojstva.

Nekim uzrocima naprezanja (stress) kao što su ultraljubičasto (UV) zračenje, visoke temperature i onečišćivači utječe se na ta svojstva.

Primjerice: razlikuju se mehanička svojstva nove membrane i membrane izložene šest (6) mjeseci ultraljubičastom (UV) zračenju. To se događa jer se ultraljubičastim (UV) zračenjem napada kemijska struktura nekih polimera kojim se, ako se oni prikladno ne zaštite stabilizatorima od ultraljubičastog (UV) zračenja, utječe na svojstva konačnog proizvoda.



Kako bi svojstva proizvoda ostala nepromijenjena, važno je odabratи ga uzimajući u obzir uvjete u kojima se nalazi tijekom cijelog vijeka trajanja, od gradilišta do upotrebe pružajući mu maksimalnu moguću zaštitu (faza rada na gradilištu izvor je naprezanja (stress) i ubrzanog starenja). Na trajnost se utječe zbrojem tih izvora naprezanja (stress): temperatura, ultraljubičasto (UV) zračenje i onečišćivači.

KORELACIJA IZMEĐU EKSPERIMENTALNIH I STVARNIH REZULTATA

Podatci dobiveni ispitivanjem starenja komparativni su podaci i nisu apsolutni. Odnos između izloženosti ispitivanja i izloženosti otvorenom zraku ovisi o nizu varijabli i iako je dovoljno složeno da bi moglo biti ispitivanje ubrzanog starenja, nije moguće pronaći faktor pretvorbe: u ispitivanjima ubrzanog starenja uvjeti provjere stalni su, dok su tijekom stvarnog izlaganja zraku promjenjivi. Maksimalno se od podataka o ubrzanom starenju u laboratoriju mogu dobiti indikacije o razvrstavanju povezanom s otpornostima različitih materijala.

Na gradilištu se proizvod uobičajeno podvrgava većem broju izvora naprezanja (stress) i uvjeti su nepredvidljivi. Svaki kontekst primjene ima posebne uvjete s učincima koji se teško mogu odrediti standardnim ispitivanjem.

Iz tog je razloga važno održavati visoku razinu sigurnosti na način kao što je, primjerice, odabiranje proizvoda s boljim svojstvima iako se možda to izričito ne zahtijeva.

Uzimajući u obzir veoma promjenjive meteorološke uvjete i uvjete zračenja vrijednost se može mijenjati ovisno o zemlji i klimatskim uvjetima u fazi nanošenja.

Kako bi se zajamčila cjelovitost proizvoda, savjetujemo ograničavanje izlaganja atmosferskim čimbenicima tijekom faze ugradnje i obraćanje pažnje na sljedeće čimbenike:



PROMJENE PREMA GODIŠNJIM DOBIMA



USMJERENJE PROIZVODA



GEOGRAFSKA ŠIRINA



NADMORSKA VISINA



UOBIČAJENE GODIŠNJE PROMJENE VREMENA

I SVOJSTVA MEMBRANA

	DEFENCE ADHESIVE	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY	DEFENCE/ADHESIVE TRASPIR EVO	BARRIER NET SD40	BARRIER SD150	BARRIER ALU NET SD150	BARRIER ALU NET SD1500	BARRIER ALU NET ADHESIVE 300	BARRIER ALU FIRE A2 SD2500	VAPOR IN 120	VAPOR IN NET 140	VAPOR IN GREEN 200	CLIMA CONTROL 80	CLIMA CONTROL 105	CLIMA CONTROL NET 145	CLIMA CONTROL NET 160	VAPOR NET 110	VAPOR 140	VAPOR 150	VAPOR NET 180	VAPOR EVO 190	VAPOR 225	VAPOR ADHESIVE 260	
 Monolitsko/Evo		✓											✓	✓	✓	✓								
 Mikroporozno/Standardno	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 Bitumensko																								
 Samoljepljivo	✓	✓	✓					✓															✓	
 Prozirno	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓									
 Reflektivnost					✓	✓	✓	✓																
 Mreža za ojačanje				✓		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓					✓		
 Promjenjivi prijenos pare													✓	✓	✓	✓								
 Trajna stabilnost na UV zrake (pogledajte tehnički list proizvodâ)																								
 Gramatura [EN 1849]	g/m ² oz/ft ²	220 0.72	220 0.72	175 0.57	110 0.36	190 0.62	100 0.33	200 0.66	300 0.98	140 0.46	120 0.39	140 0.46	200 0.66	80 0.26	105 0.34	145 0.48	160 0.52	110 0.36	140 0.46	150 0.49	180 0.59	190 0.62	225 0.74	260 0.85
 Prijenos vodene pare (Sd) [EN 1931/EN ISO 12572]	m US Perm	2,5 1.4	3,5 1	0,19 18	40 0.087	145 0.024	150 0.023	4000 0.001	4000 0.001	2500 0.001	30 0.140	30 0.140	7 0.500	0,15 23 5 0.7	0,1 35 5 0.7	0,15 23 5 0.7	5 10 13 10	10 13 10 5	140 35 23 7	140 35 23 7	140 35 23 7	140 35 23 7	140 35 23 7	140 35 23 7
 Reakcija na požar [EN 13501-1]	razred	E	E	E	F	E	E		B-s1,d0	B-s1,d0	A2-s1,d0		E	E	E	E	E	E	F	E	E	E	E	
 Otpornost na vlek MD/CD [EN 12311]	N/50 mm lbf/in	>120 >80	>120 >80	120 75	>220 >190	>206 >180	>230 >230	>400 >400	>400 >400	>960 >960	220 180	390 360	>250 >170	>120 >90	>175 >150	>440 >400	400 270	>200 >250	>230 >180	>250 >200	320 300	480 500	>380 >300	>250 >200
 Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD [EN 12310]	N lbf	>60 >65	>60 >65	50 70	>155 >145	>147 >165	>110 >110	>300 >300	>300 >150	160 205	280 260	>100 >130	>40 >40	>140 >150	>300 >250	240 250	>170 >170	>125 >145	>130 >150	250 290	265 320	>225 >300	>130 >150	
 unutarnji prostor		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
vanjski prostor		✓	✓	✓				✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
krov		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
zidna površina		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

I NACIONALNE CERTIFIKACIJE



Sve membrane Rothoblaas u skladu su sa zahtjevima EU-a u vezi sa sigurnosti, zdravljem i zaštitom okoliša. Oznakom CE potvrđuje se da je proizvođač ocijenio proizvod prema kriterijima usklađene referencijske norme.

Neki se proizvodi ocjenjuju prema nacionalnim normama kako bi se potvrdili ili razvrstali na osnovi lokalnih propisa. Potvrđivanje ili razvrstavanje prema nacionalnim normama služi za razlikovanje proizvoda i pružanje više informacija o njima kada su u pitanju specifične potrebe nacionalnog tržišta.

TRASPIR 95



TRASPIR 110



TRASPIR 135



TRASPIR 150



TRASPIR 150

TRASPIR NET 160

TRASPIR 110



UJEDINJENA KRALJEVINA



FRANCUSKA



NORVEŠKA



SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE,
KANADA

CLIMA CONTROL 80



CLIMA CONTROL 105



CLIMA CONTROL NET 145



CLIMA CONTROL NET 160



TRASPIR 95



TRASPIR 110



TRASPIR EVO UV 115




TRASPIR 135



TRASPIR 150



TRASPIR EVO 160



TRASPIR EVO UV 210



TRASPIR ADHESIVE 260



TRASPIR EVO 300



TRASPIR NET 160



TRASPIR EVO 160



TRASPIR EVO UV 210



TRASPIR EVO 220



TRASPIR ADHESIVE 260



NACIONALNA RAZVRSTAVANJA

	A Önорм B4119 Öнорм B 3667	CH SIA 232	D ZVOH	F DTU 31.2	I UNI 11470	AUS AS/NZS 4200.1	USA IRC
BARRIER	BARRIER NET SD40	DB	V.v.u.	Dh	pare-vapeur	D/R2	Class 2
	BARRIER SD150	DS	V.v.u.	Ds	pare-vapeur	B/R2	Class 1
	BARRIER ALU NET SD150	DS	V.v.u.	Ds	pare-vapeur	D/R1	Class 1
	BARRIER ALU NET SD1500	DS dd	V.v.u. V.v.o. H > 90mm	Dd	pare-vapeur E1 Sd3 TR3	A/R3	Class 1
	BARRIER ALU FIRE A2 SD2500	DS dd	V.v.u.	Dd	pare-vapeur	B/R3	Class 1
	BARRIER ALU NET ADHESIVE 300	DS dd	V.v.u. V.v.o. H > 90mm	Dd	pare-vapeur E1 Sd3 TR3	A/R3	Class 1
VAPOR & CLIMA CONTROL	VAPOR IN 120	DB	V.v.u.	Dh	pare-vapeur	D/R1	Class 2
	VAPOR IN NET 140	DB	V.v.u.	Dh	pare-vapeur	C/R2	Class 2
	VAPOR IN GREEN 200	DB	V.v.u.	Db	Bs dve	A/R1	Class 2
	CLIMA CONTROL 80	-	V.v.u.	Fv DIN 4108-3 DIN 68800-2	Bs dve	D/R1	Class 2 Class 3 vp
	CLIMA CONTROL 105	-	V.v.u.	Fv	Bs dve	D/R1	Class 2 Class 4 vp
	CLIMA CONTROL NET 145	-	V.v.u.	Fv DIN 4108-3 DIN 68800-2	Bs dve	B/R3	Class 2 Class 3 vp
	CLIMA CONTROL NET 160	-	V.v.u. V.v.o. H > 90mm	Fv DIN 4108-3 DIN 68800-2	Bs dve E1 Sd2 TR2	B/R3	Class 2 Class 3 Class 3
	VAPOR NET 110	DB	V.v.u. V.v.o. H > 90mm	Db	E1 Sd2 TR1	D/R1	Class 2
	VAPOR 140	DB	V.v.o. H > 90mm V.v.u.	Db	Bs dve E1 Sd2 TR1	C/R1	Class 2
	VAPOR 150	DB	V.v.o. H > 90mm V.v.u.	Dh	E1 Sd2 TR1 Bs dve	B/R1	Class 2
	VAPOR NET 180	DB	V.v.o. H > 90mm V.v.u.	Db	E1 Sd2 TR3	B/R3	Class 2
	VAPOR EVO 190	DB	V.v.o. H > 90mm V.v.u.	Db	E1 Sd2 TR3 Bs dve	B/R3	Class 2
	VAPOR 225	DB	V.v.o. H > 90mm V.v.u.	Db	E1 Sd2 TR3 Bs dve	A/R3	Class 2
	VAPOR ADHESIVE 260	DB	V.v.o. H > 90mm V.v.u.	Dh	E1 Sd3 TR1	A/R1	Class 2
	TRASPIR 95	-	-	-	-	-	Class 4
TRASPIR	TRASPIR 110	-	UD (fU)	USB-A UDB-B	E1 Sd1 TR1 E450 Jf C2	D/R1	Class 4 vp
	TRASPIR EVO UV 115	-	-	-	E450 J0 C3	-	Class 4
	TRASPIR ALU 120	-	-	-	E450 Jf C1	-	Class 4
	TRASPIR 135	-	UD (fU)	USB-A UDB-B	E1 Sd1 TR1 E450 Jf C1	C/R1	Class 4
	TRASPIR EVO 135	-	UD (fU)	USB-A UDB-B	E1 Sd1 TR1 E450 Jf C1	C/R1	Class 4
	TRASPIR 150	UD Typ I	UD (wU)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR2 E600 Jf C1	B/R2	Class 4
	TRASPIR NET 160	UD Typ I US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR3	B/R3	Class 4
	TRASPIR EVO 160	UD Typ I	UD (wU)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR1 E600 Jf C2	B/R2	Class 4
	TRASPIR 200	UD Typ I US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR2	A/R2	Class 4
	TRASPIR ALU 200	UD Typ I US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR2	A/R2	Class 4
	TRASPIR EVO SEAL 200	UD Typ I	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR2 E600 Jf C2	A/R3	Class 4
	TRASPIR FELT UV 210	UD Typ I	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR2 E600 J0 C3	A/R2	Class 4
	TRASPIR EVO UV 210	-	-	-	E600 J0 C3	-	Class 4
	TRASPIR EVO 220	UD Typ II US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR2 E600 Jf C2	A/R3	Class 3
	TRASPIR DOUBLE NET 270	UD Typ I US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR3	A/R3	Class 4
	TRASPIR EVO 300	UD Typ I US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR1 E600 J0 C3	A/R2	Class 4
	TRASPIR DOUBLE EVO 340	UD Typ II US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR3 E600 Jf C2	A/R3	Class 3
	TRASPIR WELD EVO 360	UD Typ II US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR3	A/R3	Class 3
	TRASPIR ALU FIRE A2 430	UD Typ I US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR3 E600 J0 C3	A/R3	Class 4
	TRASPIR METAL	UD Typ I	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR2 E600 Jf C1	A/R2	Class 4
	TRASPIR ADHESIVE 260	UD Typ I US	UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd1 TR2 E600 Jf C1	A/R3	Class 3
	TRASPIR EVO UV ADHESIVE	UD Typ I US	-	USB-B USB-C	E450 Jf C1	B/R1	Class 4
BYTUM	BYTUM 400	E-d0 nsk	V.v.o. H > 90mm UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd3 TR2	P SR2 A	Class 2
	BYTUM 750	E-d0 nsk	V.v.o. H > 90mm UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd3 TR2	P SR2 A	Class 2
	BYTUM 1100	E-d0 nsk	V.v.o. H > 90mm UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd3 TR2	P SR3 A	Class 2
	BYTUM 1500	E-d0 nsk	V.v.o. H > 90mm UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd3 TR2	P SR3 A	Class 1
	BYTUM 2000	E-d0 nsk	V.v.o. H > 90mm UD (g)	USB-A UDB-A	E1 Sd3 TR2	P SR3 A	Class 1
	BYTUM BASE 2500	E-d0 nsk	V.v.o. UD (fU)	USB-B UDB-C	E1 Sd3 TR1	P SR1 A	Class 1
	BYTUM SLATE 3500	E-d0 nsk	V.v.o. UD (fU)	USB-B UDB-C	E1 Sd3 TR1	P SR1 A	Class 1

LJEP LJIVE MEMBRANE

LJEPLJIVE MEMBRANE

DEFENCE ADHESIVE ZAŠTITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA ZA GRAĐEVNE ELEMENTE	182
DEFENCE ADHESIVE SPEEDY ZAŠTITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA BEZ FILMA ZA ODVAJANJE	184
DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO PAROPROPUSNA MONOLITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA	186
DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE UKLONJAVA ZAŠTITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA	188
BARRIER ALU NET ADHESIVE 300 SAMOLJEPLJIVI REFLEKTIRAJUĆI POKROV PARNE BARIJERE SD > 1500 M	190
VAPOR ADHESIVE 260 SAMOLJEPLJIVI POKROV PARNE BRANE	192
TRASPIR ADHESIVE 260 PAROPROPUSNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA	194
TRASPIR EVO UV ADHESIVE PAROPROPUSNA MONOLITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAĆENJE	196

I MAKSIMALNA ZAŠTITA

PREDGOTOVljENA IZRADA

Polaganje samoljepljivih membrana u objektu korisno je iz mnogo kutova gledišta:

- membrana se nanosi na panel u vodoravnom položaju umjesto u okomitom položaju
- polaganje je jednostavnije jer se obavlja u okruženju čistijem u usporedbi s gradilištem
- kada je na gradilištu, panel je već spremjan i nisu potrebne dodatne obrade.



Jednostavno polaganje bez traka



Brzo i sigurno prijanjanje

ZAŠTITA

Drveni paneli štite se od atmosferskih uvjeta tijekom transporta i na gradilištu. S pomoću membrana izbjegava se šteta prouzročena vodom, vlažnosti ili drugim neočekivanim okolnostima i poboljšava učinkovitost postupka gradnje.

Polaganje je trenutačno i brzo čak i na gradilištu zahvaljujući svojstvu samoljepljenja bez potrebe za mehaničkim pričvršćivanjem i dodatnim brtvenim trakama.



Potpuna zaštita od štete prouzročene vodom i atmosferskim uvjetima



Sprječavanje klizanja i zaštita panela

SVE PREDNOSTI

- **UŠTEDA VREMENA:** predgotovljeno je brže
- **UŠTEDA NOVCA:** manja radna snaga pri sastavljanju, manje rizika od oštećenja
- **SIGURNOST:** membrane su protuklizne, velike gramature i prikladne za razne kontekste nanošenja
- **MOGUĆNOST POMICANJA:** membrane su prikladne čak i za vakuumski sustave podizanja (prethodi ispitivanje u objektu)
- **PERSONALIZACIJA:** sve se samoljepljive membrane mogu personalizirati kada je riječ o robnoj marki, gramaturi i dimenzijama



LJEPLJIVE MEMBRANE

DEFENCE ADHESIVE

Propusnost na vodenu paru

TRASPIR

Sastav

EVA/PP/ljepilo/liner

Vrsta ljepila

može se pomicati u roku od nekoliko minuta



BARRIER

Dostupne dimenzije

1,55/0,99/0,49/0,385 m



DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

Propusnost na vodenu paru

TRASPIR

Sastav

EVA/PP/ljepilo

Vrsta ljepila

može se pomicati u roku od nekoliko minuta



BARRIER

Dostupne dimenzije

1,55/0,49/0,385 m



DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO

Propusnost na vodenu paru

TRASPIR

Sastav

PU/PP/ljepilo/liner

Vrsta ljepila


prozirno, veoma stabilno i dugotrajno



BARRIER

Dostupne dimenzije

1,55/0,99/0,49/0,385 m



DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE

Propusnost na vodenu paru

TRASPIR

Sastav

PP/ljepilo/liner

Vrsta ljepila

uklonjivo



BARRIER

Dostupne dimenzije

1,55/0,385 m



BARRIER ALU NET ADHESIVE 300

Propusnost na vodenu paru

TRASPIR

Sastav

PET/AL/PE/rešetka/PE/ljepilo/liner

Vrsta ljepila

može se pomicati u roku od nekoliko minuta



BARRIER

Dostupne dimenzije

1,45/0,36 m



VAPOR ADHESIVE 260

Propusnost na vodenu paru

TRASPIR

Sastav

PP/PP/PP/ljepilo/liner

Vrsta ljepila

prozirno, veoma stabilno i dugotrajno



BARRIER

Dostupne dimenzije

1,45/0,36 m



TRASPIR ADHESIVE 260

Propusnost na vodenu paru

TRASPIR

Sastav

PP/PP/PP/ljepilo/liner

Vrsta ljepila

prozirno, veoma stabilno i dugotrajno



BARRIER

Dostupne dimenzije

1,45/0,36 m



TRASPIR EVO UV ADHESIVE

Propusnost na vodenu paru

TRASPIR

Sastav

PP/PU/ljepilo/liner

Vrsta ljepila

prozirno, veoma stabilno i dugotrajno



BARRIER

Dostupne dimenzije

1,45/0,36 m



DEFENCE ADHESIVE

ZAŠTITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA ZA GRAĐEVNE ELEMENTE



IZNIMNO PROZIRNO

Proizvod je nakon polaganja nevidljiv i omogućuje se jednostavno praćenje oznaka alata za označivanje prahom na panelu i rupa za postavljanje.

Membranom se štiti drvo, a da se ne ograničava ni kretanje ni rad na gradilištu.

NEPROPUSNOST I SPRJEČAVANJE KLIZANJA


Zahvaljujući površinskoj obradi proizvod je nepropustan. Membrana je na gradilištu otporna na abraziju i gaženje.

ZAŠTITA ZAJAMČENA NA 12 TJEDANA

Ugradnja je brza i jednostavna zahvaljujući samoljepljivoj površini membrane. Zaštita građevnih elemenata jamči se 12 tjedana i ako se dogodi pogreška pri polaganju, moguće je tijekom prvih minuta promijeniti položaj membrane i ponovno nanijeti membranu bez poteškoća.



SEE
THROUGH



SASTAV

- 1 gornji sloj: premaz od materijala EVA
- 2 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 3 ljepljivo: akrilna disperzija bez otapalā
- 4 sloj za odvajanje: unaprijed rezani uklonjivi plastični film


KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	50
DEFAS200	DEFENCE ADHESIVE STRIPE 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	88
DEFA200490	DEFENCE ADHESIVE 50 cm	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	30
DEFA200990	DEFENCE ADHESIVE 1 m	495/495	0,99	50	49,5	3' 3	164	533	16

Na zahtjev je dostupno u drugim veličinama.

VODONEPROPUSNOST, PROPUSNOST NA PARU

Membrana je nepropusna na vodu i zrak zahvaljujući obradi posebnim polimerom, no zadržava dobru propusnost na paru.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	220 g/m ²	0.72 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	> 120/80 N/50 mm	> 14/9 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	> 40/40 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 60/65 N	> 14/15 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (120 mm), fuga od 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	—
Otpornost na temperature	—	-40/+80 °C	-40/176 °F
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	- 40 °C	-40 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	
Izlaganje atmosferskim uvjetima ⁽¹⁾	—	12 tjedana	—
Gustoća	—	oko 740 kg/m ³	46 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 10000	approx. 12.5 MNs/g
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 min.	EN 29862	2 N / 10 mm	1.1 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 min.	EN 29862	2 N / 10 mm	1.1 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na proizvod DEFENCE ADHESIVE nakon 24 sata	EN 12316-2	13 N/50 mm	1.5 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na proizvodu DEFENCE ADHESIVE nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	95 N/50 mm	10.8 lbf/in
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	—	-5/+35 °C	23/95 °F
Temperatura primjene	—	+5/+25 °C	41/77 °F
Prisutnost otapalā	—	ne	

(1)Služi za upotrebu kao privremena zaštita građevnih elemenata, a ne kao dugoročni funkcionalan sloj.

(2)Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3)Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.



(*)Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvlenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris Kontinuirani plamen	> 96 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 96 minuta	



PREDGOTOVljENA IZRADA

Proizvod je idealan za predgotovljenu izradu: polaganje je na panel kvalitetnije a zaštita građevnog elementa tijekom faza transporta i stavljanja maksimalno je pojačana. S obzirom na to da je iznimno fleksibilna i da se može pomicati tijekom prvih minuta, membranom se jamči brtvljenje složenih površina.

DEFENCE ADHESIVE SPEEDY



ZAŠTITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA BEZ FILMA ZA ODVAJANJE

ODRŽIVO


Kada nema filma za odvajanje, manja je količina otpada za odvajanje.

PRAKTIČNO I SIGURNO


Ugradnja je brza i jednostavna zahvaljujući samoljepljivoj površini membrane. Zaštita građevnih elemenata jamči se 12 tjedana i ako se dogodi pogreška pri polaganju, moguće je tijekom prvih minuta promijeniti položaj membrane i ponovno nanijeti membranu bez poteškoća.

NEPRIMJETNO

Proizvodom se nakon polaganja omogućuje jednostavno praćenje oznaka alata za označivanje prahom na panelu i rupa za postavljanje. Membranom se štiti drvo, a da se ne ograničava ni kretanje ni rad na gradilištu.



SEE THROUGH




SASTAV

- ① gornji sloj: premaz od materijala EVA
- ② donji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ③ ljeplilo: akrilna disperzija bez otapalā

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFASPEEDY	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	22
DEFASPEEDY385	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	50
DEFASPEEDY490	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 50 cm	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	30

Na zahtjev je dostupno u drugim veličinama.



BRZO POSTAVLJANJE

Inačicama s uskim trakama i izostankom filma za odvajanje jamči se brzo i sigurno brtljenje čak i u kombinaciji s proizvodom DEFENCE ADHESIVE.

NEPROPUSNOST I SPRJEČAVANJE KLIZANJA

Zahvaljujući površinskoj obradi proizvod je nepropustan. Membrana je na gradilištu otporna na abraziju i gaženje.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	220 g/m ²	0.72 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	3,5 m	1 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	> 120/80 N/50 mm	> 14/9 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	> 40/40 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 60/65 N	> 14/15 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na temperature	—	-40/+80 °C	-40/176 °F
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	- 40 °C	-40 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Izlaganje atmosferskim uvjetima ⁽¹⁾	—	12 tjedana	—
Gustoća	—	oko 740 kg/m ³	46 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 11600	approx. 17.5 MNs/g
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 min.	EN 29862	2 N / 10 mm	1.1 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 min.	EN 29862	2 N / 10 mm	1.1 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na proizvodu DEFENCE ADHESIVE nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	80 N/50 mm	9.1 lbf/in
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	—	-5/+35 °C	23/95 °F
Temperatura primjene	—	+5/+25 °C	41/77 °F
Prisutnost otapalā	—	ne	—


(1) Služi za upotrebu kao privremena zaštita građevnih elemenata, a ne kao dugoročni funkcionalan sloj.

(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(3) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže šest (6) mjeseci.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

ASORTIMAN PROIZVODA



POVEZANI PROIZVODI

MEMBRANE ROLL

ALAT ZA ODMOTAVANJE MEMBRANA



Pogledajte proizvod na str. 389.



PREDGOTOVLJENA IZRADA

Upotrebom proizvoda MEMBRANE ROLL nanošenje na panel postaje jednostavno i jamči se zaštita tijekom transportiranja i sastavljanja.

DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO

CE
EN 13859-1/2

PAROPROPUSNA MONOLITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA

MONOLITNA

Homogenim neprekidnim monolitnim funkcionalnim slojem jamče se maksimalna zaštita pri prolasku vode i povećana prozračnosti. Posebnom smještom jamče se znatna otpornost na atmosferske uvjete i izvrsna trajnost.

PROZRAČNOST



Zahvaljujući patentiranom ljepilu, membrana ostaje savršeno prozračna čak i ako je potpuno ljepljiva omogućujući sušenje elemenata koji su možda vlažni.

PRAKTIČNOST

Jednostavno se polaže zahvaljujući poluprozirnoj strukturi kojom se omogućuje vizualni pregled strukture ispod nje.

SASTAV

- ① gornji sloj: monolitni prozračni sloj premašan materijalom PP
- ② donji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ③ ljepilo: prozračno, dugotrajno i ne sadržava otapalā
- ④ sloj za odvajanje: unaprijed rezani plastični film



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFATRASP	DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1,55 m	150/1400	1,55	50	77,5	5' 1"	164	834	25
DEFATRASP385	DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3"	164	207	48
DEFATRASP490	DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 50 cm	245/245	0,49	50	24,5	1'7" 1/4	164	264	24
DEFATRASP990	DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1 m	495/495	0,99	50	49,5	3' 3"	164	533	24

Na zahtjev je dostupno u drugim veličinama.



SIGURNOST

Gornjim slojem od materijala PU jamče se vodonepropusnost, izvrsna trajnost i otpornost na naprezanja na gradilištu.

ZAŠTITA

DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO ključan je za omogućivanje zaštite elemenata konstrukcije tijekom transporta i na gradilištu. Nanošenjem prozračne i monolitne membrane ne mijenja se higrotermijsko djelovanje građevnih komponenata.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	175 g/m ²	0.57 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,35 mm	12 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,19 m	18 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	120/75 N/50 mm	14/9 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	65/75 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	50/70 N	11.2/15.7 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	W1	—
Nakon umjetnog starenja			
– vodonepropusnost pri 100 °C	EN 1297/EN 1928	W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	> 60/40 N/50 mm	> 7/5 lbf/in
– istezanje MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	> 30/40 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000h (8 mjeseci)	—
Izlaganje atmosferskim uvjetima ⁽²⁾	—	14 tjedana	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 580 kg/m ³	oko 36 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 630	oko 0.95 MNs/g
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 min.	EN 29862	2 N / 10 mm	1.1 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 min.	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na proizvod DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO nakon 24 sata ⁽³⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na proizvod DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO nakon 24 sata ⁽⁴⁾	EN 12317-2	150 N/50 mm	17 lbf/in
Temperatura skladištenja ⁽⁵⁾	—	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatura primjene	—	-5/+35 °C	-23/+95 °F
Prisutnost otapala	—	ne	—

(1) Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da ograničite vrijeme izlaganja atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše deset (10) tjedana. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) starenje pri izlaganju ultraljubičastom (UV) zračenju od 1000 sati omogućuje maksimalno izlaganje tijekom tri (3) mjeseca na gradilištu.

(2) Služi za upotrebu kao privremena zaštita građevnih elemenata, a ne kao dugoročni funkcionalan sloj.

(3) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

(4) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

(5) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.



POSEBNO LJEPIO

Ljepilo s akrilnom disperzijom ima posebnu formulaciju za jamčenje prozračnosti i zadržavanje svojstava funkcionalnog filma membrane. Posebnim ljepilom jamče se dugotrajna svojstva, otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake i otpornost na vodu uz jamčenje optimalnog prianjanja i na visokim i na niskim temperaturama.

DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE

UKLONJIVA ZAŠTITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA

ZAŠTITA

Omogućuje se zaštita građevnih elemenata od prašine, prljavštine i nečistoća uz zadržavanje izvornog estetskog izgleda materijalā.

ZAŠTITA OD ULTRALJUBIČASTOG (UV) ZRAČENJA

Tijekom gradnje ne mijenja se boja a drvo ne žuti kako bi izgled ostao nepromijenjen.


UKLONJIVO

Posebnim uklonjivim ljepilom omogućuje se brzo i jednostavno uklanjanje membrane nakon završetka rada na gradilištu.



SASTAV

- ① gornji sloj: film od materijala PE
- ② ljepilo: uklonjivo ljepilo
- ③ sloj za odvajanje: unaprijed rezani plastični film



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFAREM	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 1,55 m	150/1400	1,55	50	77,5	5' 1"	164	834
DEFAREM385	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3"	164	207

Na zahtjev je dostupno u drugim veličinama.



UČINKOVITO

Lagano prozirnim nosačem (*carrier*) omogućuje se pregledavanje struktura drva i istodobno se pruža zaštita drva od ultraljubičastog (UV) zračenja.

GRADILIŠTE

Tijekom rada na gradilištu ključno je zaštititi elemente koji moraju biti vidljivi, ali nastojati ne ugroziti njihov estetski izgled.

SAVJETI ZA POLAGANJE: DEFENCE ADHESIVE



NANOŠENJE NA PODNU POVRŠINU



BARRIER ALU NET ADHESIVE 300

SAMOLJEPLJIVI REFLEKTIRAJUĆI POKROV
PARNE BARIJERE Sd > 1500 m



BRZO POSTAVLJANJE

Potpuno samoljepljivom površinom membrane omogućuje se brzo i si-gurno polaganje, a da se ne ugrožava njezina učinkovitost.


POTPUNA BARIJERA

Maksimalna otpornost na prolazak pare i plina radona zahvaljujući posebnom sastavu. Membranom se maksimalno smanjuje prodiranje rado-na i uklanjanju rizici za zdravlje.



SASTAV


- 1 obloga: film od materijala PET
- 2 gornji sloj: aluminijski film
- 3 srednji sloj: film od materijala PE
- 4 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PE
- 5 donji sloj: film od materijala PE
- 6 ljepilo: disperzija akrilata bez otapalā
- 7 sloj za odvajanje: unaprijed rezani uklonjivi plastični film



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	gramatura [g/m ²]	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BARALUA300	BARRIER ALU NET ADHESIVE 300	300	150/1300	1,45	50	72,5	4.8	164	780	20
BARALUAS300	BARRIER ALU NET ADHESIVE 300 STRIPE	300	175/175	0,35	50	17,5	13.8	164	188	75

Na zahtjev je dostupno u drugim veličinama.



REFLEKTIVNOST

Zahvaljujući kapacitetu za reflektiranje topline do 70 %, membranom se poboljšava toplinska izvedba građevnog paketa.

MEHANIČKA OTPORNOST

Sastavom proizvoda i mrežom za ojačanje jamči se izvrsna dimenzionalna stabilnost čak i kada je riječ o mehaničkim naprezanjima.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	300 g/m ²	0.98 oz/ft ²
Debljine ⁽¹⁾	EN 1849-2	0,15 mm	6 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽²⁾	EN 1931/EN ISO 12572	4000 m	0.001 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	>400/400 N/50 mm	46/46 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	>10/10 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	>300/300 N	67/67 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalijsa	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d0	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	—	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽³⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,39 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1700 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 600 kg/m ³	oko 37 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 10000000	oko 20000 MNs/g
Koeficijent difuzije plina radona D	ISO/TS 11665-13	< 3,5 e ⁻¹⁵ m ² /s	—
Dužina difuzije plina radona l	ISO/TS 11665-13	< 0,000041 m	—
Refleksija	EN 15976	oko 70 %	—
Ekvivalentna toplinska otpornost sa zračnom međušupljinom od 50 mm ($\epsilon_{druga površina}$, 0,025 – 0,88)	ISO 6946	R _{g,0,025} : 0,801 (m ² K)/W R _{g,0,88} : 0,406 (m ² K)/W	4.56 h·ft ² ·°F/BTU 2.30 h·ft ² ·°F/BTU
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 min.	EN 29862	2 N / 10 mm	1.1 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 min.	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na proizvodu	—		
BARRIER ALU NET ADHESIVE 300 nakon 24 sata ⁽⁴⁾	EN 12317-2	180 N/50 mm	20 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na proizvod	—		
BARRIER ALU NET ADHESIVE 300 nakon 24 h ⁽⁵⁾	EN 12316-2	25 N/50 mm	2.9 lbf/in
Temperatura skladištenja ⁽⁶⁾	—	5/25 °C	41/77 °F
Temperatura primjene	—	-5/35° C	23/95°F
Prisutnost otapalā	—	ne	—

(1) U skladu s mrežom debljina je 0,45 mm (18 mil).

(2) Potpuna barijera prema razvrstavanju ZVDH (Njemačka) sa zajamčenom najmanjom vrijednosti većom od 1500 m.

(3) Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

(4) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2: 40N / 50 mm.

(5) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2: 25 N / 50 mm.

(6) Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

ODREĐIVANJE DIFUZIJSKOG KOEFICIJENTA RADONA

Radon je nevidljiv plin bez mirisa koji se nalazi u tlu i koji može prodrijeti putem temelja konstrukcija i akumulirati se unutar okruženja povećavajući rizik za zdravlje prisutnih osoba.

BARRIER ALU NET ADHESIVE 300 učinkovita je barijera za plin radon koja služi za jamčenje sigurnog i zdravog okruženja.

Rn diffusion coefficient D	$3,5 \cdot 10^{-15} (\text{m}^2/\text{s})$	
Rn diffusion length l	$4,1 \cdot 10^{-5} (\text{m})$	
Rn resistance R _{Rn}	179759 (Ms/m)	RADON BARRIER

BARRIER ALU NET ADHESIVE 300 izvodi se upotrebom membrane jednake onoj upotrijebljenoj za BARRIER ALU NET SD1500 i stoga su rezultati reprezentativni i za taj proizvod.



POVEZANI PROIZVODI



ALU BUTYL BAND
str. 142



BLACK BAND
str. 144



PRIMER SPRAY
str. 112



BYTUM SPRAY
str. 48

VAPOR ADHESIVE 260

SAMOLJEPLJIVI POKROV PARNE BRANE



SAMOLJEPLJIVOST

Membranom se jamči dobro prijanjanje čak i na hrapavom OSB-u zahvaljujući formuli ljepila nove generacije.


SIGURNO BRTVLJENJE

Ljepljivom površinom izbjegava se nastanak protokā zraka iza membrane ako se dogode slučajna puknuća ili ako je brtvljene manjkavo.

PRAKTIČNO

Pruža se rješenje koje služi kao zaštita tijekom rada na gradilištu ili kao učinkovit i siguran parni pokrov.

AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class2	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 Vap. Wd>80mm	D ZVOH Dn	F DTU 31.2 par-vapeur E1 Sd3 TR1	I UNI 11470 A/R1
------------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------	---	------------------------



SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② srednji sloj: film parne kočnice od materijala PP
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ④ ljepilo: prozračno, dugotrajno i ne sadržava otapalā
- ⑤ sloj za odvajanje: unaprijed rezani uklonjivi plastični film

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VA260	VAPOR ADHESIVE 260	150/1300	1,45	50	72,5	4.8	164	780	16
VAS260	VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE	180/180	0,36	50	18	1.18	164	194	30

Na zahtjev je dostupno u drugim veličinama.



BRZINA

Potpuno samoljepljivom površinom omogućuje se brzo i sigurno polaganje, a da se ne ugrožava učinkovitost proizvoda.

GRADILIŠTE

Tijekom rada na gradilištu ključno je zaštiti konstrukciju, a osobito ako ostaje izložena nakon dovršetka gradnje. VAPOR ADHESIVE 260 pruža izvrsnu zaštitu.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	oko 0,6 mm	oko 24 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	25 m	0.14 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 250/200 N/50 mm	43/34 lbf/in
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 130/150 N	29/34 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	–
Topljinska vodljivost (λ)	–	oko 0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	oko 1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 435 kg/m ³	27 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 31600	oko 95 Mns/g
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 min.	EN 29862	2,5 N/10 mm	1.4 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 min.	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na proizvod VAPOR ADHESIVE 260 nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12316-2	15 N/50 mm	1.7 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na proizvodu VAPOR ADHESIVE nakon 24 sata ⁽³⁾	EN 12317-2	135 N/50 mm	15.4 lbf/in
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	5/30 °C	41/86 °F
Temperatura primjene	–	-5/35 °C	23/95 °F

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspjevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz preostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

⁽²⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽³⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽⁴⁾Skladištitte proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M	0.2 US Perm

POVEZANI PROIZVODI



BLACK BAND
str. 144



PRIMER SPRAY
str. 112



BYTUM SPRAY
str. 48



POSEBNO LJEPILO

Ljepilo s akrilnom disperzijom ima posebnu formulaciju kojom se ne mijenjaju funkcije pokrova parne kočnice funkcionalnog filma unutar membrane.

Posebnim ljepilom jamči se dugotrajna svojstva, otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake i otpornost na vodu uz jamčenje optimalnog prianjanja i na visokim i na niskim temperaturama.

TRASPIR ADHESIVE 260

PAROPROPUSNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA



SAMOLJEPLJIVOST


Membranom se jamči dobro prijanjanje čak i na hrapavom OSB-u zahvaljujući ljepilu nove generacije.

SIGURNO BRTVLJENJE

Ljepljivom površinom izbjegava se nastanak protokā zraka iza membrane ako se dogode slučajna puknuća ili ako je brtvlenje manjkavo.

PROZRAČNOST

Zahvaljujući patentiranom ljepilu, membrana ostaje savršeno prozračna čak i ako je potpuno ljepljiva.



SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 4 ljepilo: prozračno, dugotrajno i ne sadržava otapalā
- 5 sloj za odvajanje: uklonjivi plastični film

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	150/1300	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180/180	0,36	50	18	1.18	164	194	30

Na zahtjev je dostupno u drugim veličinama.



POSEBNO LJEPIO

Ljepilo ima posebnu formulaciju za jamčenje prozračnosti i održavanje funkcionalnosti membrane nepromijenjenom. Posebnim ljepilom jamče se dugotrajna svojstva, otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake i otpornost na vodu uz jamčenje optimalnog prijanjanja i na visokim i na niskim temperaturama.

GRADILIŠTE

Tijekom rada na gradilištu ključno je zaštiti konstrukciju, a osobito ako ostaje izložena nakon dovršetka gradnje. TRASPIR ADHESIVE 260 pruža izvrsnu zaštitu.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	oko 0,6 mm	oko 24 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,18 m	19 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	315/250 N/50 mm	36/29 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	61/66 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	255/260 N	57/58 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	295/225 N/50 mm	34/26 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	45/47 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-30/80 °C	-22/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	435 kg/m ³	oko 27 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 300	oko 0.9 MNs/g
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 min.	EN 29862	2,5 N/10 mm	1.4 lbf/in
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 min.	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Sila prianjanja (srednja) na proizvod TRASPIR ADHESIVE 260 nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Sila prianjanja na smik spoja na proizvodu TRASPIR ADHESIVE nakon 24 sata ⁽³⁾	EN 12317-2	145 N/50 mm	16.5 lbf/in
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	5/30 °C	41/86°F
Temperatura primjene	–	-5/35 °C	23/95 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

⁽²⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽³⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽⁴⁾Skladištitte proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M	15,4 US PERM 885 ng/(s·m ² ·Pa)
Otpornost na zrak	ASTM E2178	sukladno
Otpornost na zrak (prije i nakon starenja)	CAN/ULC-S741	sukladno
Total heat release rate	ASTM 1354	8.21 MJ/m ²
Surface burning characteristics	ASTM E84	klasi 1 ili klasi A
Flame spread index (FSI)	ASTM E84	0
Smoke developed index (SDI)	ASTM E84	15
Otpornost na prodiranje vode pri 300 Pa na zidnoj površini	ASTM E331	sukladno

Svojstva prema normama Australije i Novog Zelanda	norma	vrijednost
Flamability index	AS 1530.2	< 5 ⁽⁵⁾

⁽⁵⁾Tested with release liner removed and adhered to 3 mm plywood. This product is suitable for use in BAL regions 12.5 to 40 in accordance with AS 3959. Wherever non-combustible material is required by the NCC it should be noted that this product is less than 1mm thick and has a flammability index of less than 5.

OTPORNOST NA PRODIRANJE VODE

Proizvod TRASPIR ADHESIVE 260 ispitao se prema normi ASTM E331 kako bi se potvrdila učinkovitost proizvoda pod-vrgnutog mlazu vode pri 75 Pa i 300 Pa.

TLAK MLAZA VODE	ISHOD	NAPOMENE I KOMENTARI
300 Pa	zadovoljeno	nema prodiranja

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

CE
EN 13859-1/2

PAROPROPUSNA MONOLITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

SAMOLJEPLJIVA I MONOLITNA MEMBRANA

Sastoje se od posebne polimerne smjese i ima adhezivni film koji se savršeno prianja na bilo koju strukturu podloge.

Monolitnom konstrukcijom omogućuje se izvrsna otpornost na atmosferske uvjete i kemijska sredstava i jamči 10 tijedana privremene zaštite.

OTPORNOST NA POŽAR, ZAŠTITA GRAĐEVINE

Ima reakciju na požar razreda B-s1,d0 i sposobnost usporavanja plamena prema normi EN 13501-1.

Slabim širenjem plamena jamči se sigurnost građevine i osoba.



AUS
AS/NZS
42001
Class 4


USA
IRC
vp

A
DIN EN 8419
UD Typ I
US

D
ZVÖH
USB-B
UDB-C

F
DTU 31.2
EI S02 TRI
E450 JC C3

I
UNI 11470
B/R1




SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP iznimno stabilizirana u odnosu na ultraljubičasto (UV) zračenje
- 2 srednji sloj: monolitni prozračni sloj od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 4 ljepilo: disperzija akrilata bez otapalā
- 5 sloj za odvajanje: unaprijed rezani uklonjivi plastični film

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUVA250	TRASPIR EVO UV ADHESIVE	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16
TUVAS250	TRASPIR EVO UV ADHESIVE STRIPE 0,36 m	0,36	50	18	1' 2 1/8"	164	194	30

Na zahtjev je dostupno u drugim veličinama.



TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje trajno je čak i kada je riječ o izlaganju na fasadama s otvorenim spojevima s do 35 mm širine kojima se otkriva najviše 30 % površine za nanošenje na fasadu.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	250 g/m ²	0.82 oz
Debljine	EN 1849-2	approx. 0,7 mm	28 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ^(*)	EN 1849-2	0,19 m	18 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	270/225 N/50 mm	17/13 lb/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	50/70 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	180/220 N	29/38 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	W1	—
Nakon umjetnog starenja ⁽³⁾ :			
– vodonepropusnost pri 120 °C	EN 1297/EN 1928	W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	180/145 N/50 mm	> 11/8 lb/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	38/31 %	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² ·h·50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperature	—	-30/+120 °C	-22/+248 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	B-s1,d0	—
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje bez završne obloge ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	5000 h (>12 mjeseci)	—
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 35 mm kojima se otkriva maksimalno 30 % površine ⁽²⁾	—	trajno	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,3 W/(m·K)	2.08 BTU in/(h·ft ² ·°F)
Specifična toplina	—	1800 J/(kg/K)	—
Gustoća	—	oko 415 kg/m ³	26 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 475	0.95 MNs/g
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	—	+5/+35 °C	41/95 °F
Temperatura primjene	—	+5/+25 °C	41/77 °F
Prisutnost otapala	—	ne	—

(*) Svojstvo potpore membrani.

(1) Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predoštožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše deset (10) tjedana. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) 5000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od šest (6) mjeseci.

(2) Membrana nije prikladna za upotrebu kao završni vodonepropusni sloj za pokrove.

(3) Uvjeti starenja u skladu s normom EN 13859-2, Prilogom C produljeni na 5000 h (standardno je 336 h).

(4) Skladište proizvod na suhom i pokrivrenom mjestu najduže 12 mjeseci.

Za polaganje u posebno vjetrovitim područjima i/ili u nepovoljnijim klimatskim uvjetima treba upotrijebiti mehaničko pričvršćivanje na mjestima preklapanja.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

MULTI BAND UV

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIJANJANJA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO [UV] ZRAČENJE



KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10

Pogledajte proizvod na str. 106.




VODONEPROPUSNOST, PROPUSNOST NA PARU

Membrana je nepropusna na vodu i zrak zahvaljujući monolitnom sastavu i posebnom ljeplju, ali zadržava propusnost na paru. Time se olakšava sušenje mogućih prodiranja i štiti konstrukciju.

SAVJETI ZA POLAGANJE: BARRIER, VAPOR I TRASPIR ADHESIVE



NANOŠENJE NA PODNU POVRŠINU



BRTVLJENJE SUSTAVĀ ZA PRIČVRŠĆIVANJE



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

SAVJETI ZA POLAGANJE: BARRIER, VAPOR I TRASPIR ADHESIVE

NANOŠENJE U SKLADU S RUPOM



1 MARLIN CUTTER

NANOŠENJE NA ZIDNU POVRŠINU



PARENTE BRANE

PARNE BRANE

BARRIER NET SD40 PARNA BRANA SD 40 M	202
BARRIER SD150 PARNA BRANA SD 145 M	204
BARRIER ALU NET SD150 REFLEKTIRAJUĆA PARNA BRANA SD 150 M	207
BARRIER ALU NET SD1500 REFLEKTIRAJUĆA PARNA BRANA SD > 1500 M	208
BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 REFLEKTIRAJUĆI POKROV PARNE BARIJERE REAKCIJE NA POŽAR RAZREDA A2-S1,D0	210
VAPOR IN 120 PARNA KOČNICA	212
VAPOR IN NET 140 PARNA KOČNICA S ARMATURNOM MREŽOM	213
VAPOR IN GREEN 200 PARNA KOČNICA NA BAZI PRIRODNE CELULOZE	215
CLIMA CONTROL 80 VARIJABILNA DIFUZIJSKA MEMBRANA	226
CLIMA CONTROL 105 VARIJABILNA DIFUZIJSKA MEMBRANA	228
CLIMA CONTROL NET 145 MEMBRANA S PROMJENJIVOM DIFUZIJOM I MREŽOM ZA OJAČANJE	230
CLIMA CONTROL NET 160 MEMBRANA S PROMJENJIVOM DIFUZIJOM I MREŽOM ZA OJAČANJE	232
VAPOR NET 110 PARNA KOČNICA S ARMATURNOM MREŽOM	234
VAPOR 140 PARNA KOČNICA	235
VAPOR 150 PARNA KOČNICA	236
VAPOR NET 180 PARNA KOČNICA S ARMATURNOM MREŽOM	237
VAPOR EVO 190 PARNA KOČNICA VISOKIH RADNIH SVOJSTAVA	238
VAPOR 225 PARNA KOČNICA	240

BARRIER NET SD40

PARNA BRANA Sd 40 m



110 g/m²

PROZIRNOST

Jamči se jednostavno, brzo i sigurno polaganje.

MREŽA ZA OJAČANJE

Zahvaljujući sastavu, otporna je na mehanička naprezanja ili naprezanja nastala zbog spona i čavala.

UPUHIVANJE

Mrežom za ojačanje pruža se velika otpornost membrani čak i kada je riječ o pritisku nastalom upuhivanjem izolacijskog sredstva.

AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 1	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 Vxu.	D ZVDH Dn	F DTU 31.2 pare-vapeur	I UNI 11470 D/R2
------------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------	------------------------------	------------------------




SASTAV

- ① gornji sloj: funkcionalan film od materijala PE
- ② ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PE
- ③ donji sloj: funkcionalan film od materijala PE

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	gramatura [g/m ²]	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR40	BARRIER NET SD40	110	-	1,5	50	75	5	164	807	80



SIGURNO POLAGANJE

Tijekom polaganja izolacijskog sloja upuhivanjem stvaraju se mehanička naprezanja koja se mogu nadoknaditi mrežom za ojačanje.

POLIETILEN

Riječ je o posebnom materijalu s funkcijom snažnog ograničavanja prolaska pare iz toplog u hladni dio konstrukcija kako bi se ograničili problemi sa stvaranjem kondenzacije.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	110 g/m ²	0.36 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,22 mm	9 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	40 m	0.087 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 220/190 N/50 mm	> 25/22 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	15/15 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 155/145 N	> 35/33 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred F	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	–	Dva (2) tjedna	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 500 kg/m ³	oko 31 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 182000	oko 200 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—

⁽¹⁾Kako biste doznali minimalnu vrijednost, pogledajte izjavu o svojstvima.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI PROIZVODI



SEAL BAND
str. 70



INVISI BAND
str. 88



BLACK BAND
str. 144



HAND STAPLER
str. 397



MEHANIČKA OTPORNOST

Mrežom za ojačanje pruža se velika mehanička otpornost proizvodu kako bi se izbjegla pučanja tijekom bušenja.

BARRIER SD150

PARNA BRANA Sd 145 m

190 g/m²

CE
EN 13984



AUS AS/NZS 4200.1 Class 1	USA IRC Class 1	A Önorm B3667 DS	CH SIA 232 Vx.u.	D ZVOH Ds	F DTU 31.2 pare-vapeur	I UNI 11470 B/R2
------------------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------



EXTRALARGE


Proizvod je dostupan i u inačici od 3,2 m. Idealna je za omogućivanje nepropusnosti podnih površina.

JEDNOSTAVNO POLAGANJE

Zahvaljujući prozirnosti, ugradnja membrane na potkonstrukciji neposredna je.

PRETHODNO SAVIJENO

Kako bi se optimiziralo skladištenje i uštedio prostor, inačica od 3,2 m zamotava se prethodno savijena tijekom proizvodnje.




SASTAV

- ① jedan sloj: funkcionalan film od materijala PE

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	gramatura [g/m ²]	tape	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	–	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 m	190	–	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	28



PROZIRNOST

Prozirnosti proizvoda omogućuje se jednostavno utvrđivanje potpornja kada je riječ o izravnom polaganju na okvirnu konstrukciju.

VIŠENAMJENSKA PRIMJENA

Ekstrudiranim polietilenskim proizvodom pružaju se razne moguće primjene od privremene zaštite na gradilištu do kontrole prave unutar stratigrafije.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	145 m	0.024 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 206/180 N/50 mm	> 24/21 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	> 100/100 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 147/165 N	> 33/37 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	sukladno	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	–	Dva (2) tjedna	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 950 kg/m ³	oko 59 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 725000	oko 725 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—

(1) Kako biste doznali minimalnu vrijednost, pogledajte izjavu o svojstvima.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI PROIZVODI



SEAL BAND
str. 70




EASY BAND
str. 74



MANICA FLEX
str. 148



HAMMER STAPLER 22
str. 396




PREDGOTOVljENA IZRADA

Zahvaljujući širini od 3,2 m, moguće je spojiti barijeru među različitim zidnim površinama izbjegavajući dodatna brtvljenja ili rezanja membrane.

I REFLEKTIRAJUĆE MEMBRANE

Reflektirajuće membrane prednost su i zimi i ljeti.




Tijekom zime membrane s aluminijskom završnom obranom primjenjene u zatvorenome i spojene sa zračnom međušupljinom reflektiraju toplinu prema van pretvarajući međušupljinu u izolacijski sloj i povećavajući toplinska svojstva.

Reflektirajućim membranama na vanjskoj strani jamči se prednost tijekom toplog godišnjeg doba jer se njima reflektira toplina prema van odguravanjem topline pri ulasku. Toplinskim naprezanjem (stress) utječe se na materijale. Smanjuje se zahvaljujući upotrebi reflektirajućih membrana kojima se povećava trajnost materijala koji se nalaze u unutarnjim slojevima.


Reflektirajućim membranama pruža se izvrsna toplinska izolacija, učinkovita zaštita materijala i općenito povećava izvedbu krova.

■ PRIMJER PRORAČUNA

Primjer izračuna topline s reflektirajućim membranama i bez njih upotrebom metode predložene u normi ISO 6946.



$$R = 2,87 \text{ m}^2\text{K/W}$$



$$R = 3,78 \text{ m}^2\text{K/W}$$

U ovom primjeru izračuna upotrebom reflektirajućih membrana prouzročava se povećanje od 32 % toplinske otpornosti stratigrafije i povećanje ukupnih svojstava paketa.

BARRIER ALU NET SD150

100 g/m²

CE
EN 13984

REFLEKTIRAJUĆA PARNA BRANA Sd 150 m

SASTAV

- ① gornji sloj: funkcionalan film od aluminiziranog materijala PE
- ② ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PE
- ③ donji sloj: funkcionalan film od materijala PE



AUS AS/NZS 4200:1 Class 1	USA IRC Class 1	A Önorm B3667 DS	CH SIA 232 V.v.u.	D ZVOH Ds	F DTU 31.2 pare-vapeur	I UNI 11470 D/R1
------------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	100 g/m ²	0.33 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,2 mm	8 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	150 m	0.023 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 230/230 N/50 mm	> 26/26 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	15/10 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 110/110 N	> 25/25 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	–	Dva (2) tjedna	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,39 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1700 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 500 kg/m ³	oko 31 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 750000	oko 750 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Refleksija	EN 15976	oko 50 %	—
Ekvivalentna toplinska otpornost sa zračnom međusupljinom od 50 mm ($\epsilon_{\text{druga površina}}$ 0,025 – 0,88)	ISO 6946	$R_{g,0,025}: 0,799 \text{ (m}^2\text{K})/\text{W}$ $R_{g,0,88}: 0,304 \text{ (m}^2\text{K})/\text{W}$	4.54 h·ft ² ·°F/BTU 1.73 h·ft ² ·°F/BTU

(1) Kako biste doznali minimalnu vrijednost, pogledajte izjavu o svojstvima.

■ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	gramatura [g/m ²]	tape	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BARALU150	BARRIER ALU NET SD150	100	–	1,5 x 50	1,5	50	75	5	164	807	80
BARALUTT150	BARRIER ALU NET SD150 TT	100	TT	1,5 x 50	1,5	50	75	5	164	807	80
BARALU15030	BARRIER ALU NET SD150 3,0 m	100	–	3,0 x 50	3	50	150	10	164	1615	45

BARRIER ALU NET SD1500

REFLEKTIRAJUĆA PARNA BRANA Sd > 1500 m

200 g/m²



MREŽA ZA OJAČANJE

Zahvaljujući sastavu, membrana je otporna na mehanička naprezanja nastala zbog klamerica i čavala.

REFLEKTIVNOST

Zahvaljujući kapacitetu za reflektiranje topline do 70 %, membranom se poboljšava toplinska izvedba građevnog paketa.

REAKCIJA NA POŽAR B-s1,d0

Samogasivom membranom ne širi se plamen ako nastane požar i time se doprinosi zaštiti konstrukcije.

BARIJERA ZA PLIN RADON

Membrana se ispitala prema normi ISO/TS 11665-13 na zaštitu od plina radona za cijeli sustav.



I UNI 11470 A/R3



SASTAV

- 1 obloga: film od materijala PET
- 2 gornji sloj: aluminijski film
- 3 srednji sloj: film od materijala PE
- 4 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PE
- 5 donji sloj: film od materijala PE



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	gramatura [g/m ²]	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BARALU1500	BARRIER ALU NET SD1500	200	-	1,5	50	75	5	164	807	30



ENERGETSKA UŠTEDA

Reflektivnosti membrane poboljšavaju se energetska svojstva građevnog paketa jer se toplina reflektira prema unutra i na taj se način povećava toplinska otpornost.

SIGURNOST

Zahvaljujući razredu B-s1,d0 reakcije na požar, membrana se samostalno gasi u doticaju sa slobodnim plamenom jamčeći veću sigurnost i na gradilištu i u dovršenoj građevini.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Debljine ⁽¹⁾	EN 1849-2	0,15 mm	6 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽²⁾	EN 1931/EN ISO 12572	4000 m	0.001 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 400/400 N/50 mm	46/46 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	> 10/10 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	>300/300 N	67/67 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d0	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	—	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽⁴⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,39 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1700 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 1330 kg/m ³	oko 83 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 26000000	oko 20000 MNs/g
HOS (postupak GEV)	—	very low emission (1+) ⁽³⁾	—
Koeficijent difuzije plina radona D	ISO/TS 11665-13	< 3,5·10 ⁻¹⁵ m ² /s	—
Dužina difuzije plina radona l	ISO/TS 11665-13	< 4,1·10 ⁻⁵ m	—
Refleksija	EN 15976	oko 70 %	—
Ekvivalentna toplinska otpornost sa zračnom međušupljinom od 50 mm ($\epsilon_{\text{druga površina}}$)	ISO 6946	R _{g,0,025} : 0,801 (m ² K)/W R _{g,0,88} : 0,406 (m ² K)/W	4.56 h·ft ² ·°F/BTU 2.30 h·ft ² ·°F/BTU

(1) U skladu s mrežom debljine je 0,45 mm (18 mil).

(2) Potpuna barijera prema razvrstavanju ZVDH (Njemačka) sa zajamčenom najmanjom vrijednosti većom od 1500 m.

(3) BARRIER ALU NET SD1500 pripada obitelji proizvoda u kojoj je i BARRIER ALU NET ADHESIVE 300, a stoga su rezultati reprezentativni i za taj proizvod.

(4) Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz preostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04

ODREĐIVANJE DIFUZIJSKOG KOEFICIJENTA RADONA

Radon je nevidljiv plin bez mirisa koji se nalazi u tlu i koji može prodrijeti putem temelja konstrukcija i akumulirati se unutar okruženja povećavajući rizik za zdravlje prisutnih osoba.

BARRIER ALU NET SD1500 ispitana je prema normi ISO/TS 11665-13 kao učinkovita barijera za plin radon koja služi za jamčenje sigurnog i zdravog okruženja.

Rn diffusion coefficient D	$3,5 \cdot 10^{-15}$ (m ² /s)
Rn diffusion length l	$4,1 \cdot 10^{-5}$ (m)
Rn resistance R _{Rn}	179759 (Ms/m)



POVEZANI PROIZVODI



SPEEDY BAND
str. 76



SUPRA BAND
str. 140



FIRE SEALING
str. 130 - 132



FIRE FOAM
str. 128

BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 140 g/m²



REFLEKTIRAJUĆI POKROV PARNE BARIJERE REAKCIJE NA POŽAR RAZREDA A2-s1,d0

NEZAPALJIVOST PREMA RAZREDU A2-s1,d0

Proizvod se ispitao prema normi EN 13501-1 i razvrstava se kao nezapaljiv materijal.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Reflektivnosti membrane poboljšavaju se energetska svojstva građevnog paketa jer se toplina reflektira do 95 % prema unutra i na taj se način povećava toplinska otpornost.

SIGURNOST


S obzirom da to da je nezapaljiva, može se nanositi i u kombinaciji s fotonaponskim pogonima ili u točkama prolaska električnog napona.



SUPER BARRIER



REFLECTIVE 95%



SASTAV

- ① gornji sloj: aluminijski film
- ② donji sloj: tkanina od staklenih vlakana

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	gramatura [g/m ²]	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BARALUFIR2500	BARRIER ALU FIRE A2 SD2500	140	-	1,2	50	60	4	164	646	32



POUZDANOST

Zahvaljujući filmu od posebnog aluminija, proizvod je iznimno otporan na ultraljubičasto (UV) zračenje, otporan na starenje i nezapaljiv pružajući zaštitu čak i tijekom rada na gradilištu.

SILA I MEHANIČKA STABILNOST

Spoj između aluminijске obloge i ojačanja od staklenih vlakana jamči povećana mehanička svojstva koja se ne mijenjaju s vremenom.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	140 g/m ²	0.46 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0.1 mm	4 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	2500 m	0.001 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 960/950 N/50 mm	110/108 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	6/6 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 150/150 N	34/34 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred A2-s1,d0	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	—	-40/180 °C	-40/356 °F
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	—	Dva (2) tjedna	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,0001 W/(m·K)	0 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 1400 kg/m ³	oko 87 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 25000000	oko 12500 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—
Refleksija	EN 15976	95 %	—
Ekvivalentna toplinska otpornost sa zračnom međušupljinom od 50 mm ($\epsilon_{\text{druga površina}}$ 0,025 – 0,88)	ISO 6946	$R_{g,0,025}$: 0,821 (m ² K)/W $R_{g,0,088}$: 0,731 (m ² K)/W	4.66 h·ft ² ·°F/BTU 4.15 h·ft ² ·°F/BTU

(1) Potpuna barijera sa zajamčenom najmanjom vrijednosti većom od 1500 m prema razvrstavanju ZVDH (Njemačka).

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA



FIRE SEALING
str 130 - 132



FIRE FOAM
str 128



FIRE STRIPE GRAPHITE
str. 138



FRONT BAND UV 210
str. 108



POTPUNA BARIJERA

Maksimalna otpornost na prolazak pare. Zauhvaljujući kapacitetu za reflektiranje topline do 95 %, poboljšava se toplinska izvedba građevnog paketa.

VAPOR IN 120

PARNA KOČNICA



SASTAV

- ① gornji sloj: film parne kočnice od materijala PP
- ② donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



AUS AS/NZS 4200:1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B4118 DB	CH SIA 232 V.v.u.	D ZVOH Dn	F DTU 31.2 pare-vapeur	I UNI I1470 D/R1
------------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	120 g/m ²	0.39 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,4 mm	16 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	30 m	0.14 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	220/180 N/50 mm	25/21 lbf/in
Istezanje MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	47/68 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	160/205 N	36/46 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	–	Dva (2) tjedna	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 300 kg/m ³	oko 19 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 75000	oko 150 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—

⁽¹⁾ Srednje vrijednosti dobivene na osnovi laboratorijskih ispitivanja. Kako biste doznali minimalne vrijednosti, pogledajte izjavu o svojstvima.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VV120	VAPOR IN 120	–	1,5	50	75	5	164	807	36
VV12030	VAPOR IN 120 3,0 m	–	3	50	150	10	164	1615	30

VAPOR IN NET 140

PARNA KOČNICA S ARMATURNOM MREŽOM



SASTAV

- ① gornji sloj: film parne kočnice od materijala PP
- ② ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PP
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



AUS AS/NZS 42001 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 V.v.u.	D ZVDH Dh	F DTU 31.2 pare-vapeur	I UNI 11470 C/R2
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	140 g/m ²	0.46 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,4 mm	6 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	30 m	0.14 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	390/360 N/50 mm	45/41 lbf/in
Istezanje MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	18/16 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	280/260 N	63/58 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	–
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	–	Dva (2) tjedna	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 350 kg/m ³	oko 22 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 75000	oko 150 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–

⁽¹⁾ Srednje vrijednosti dobivene na osnovi laboratorijskih ispitivanja. Kako biste doznali minimalne vrijednosti, pogledajte izjavu o svojstvima.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VV140	VAPOR IN NET 140	–	1,5	50	75	5	164	807	30

ODRŽIVOST




Održivost okoliša tema je koja je sve više u centru građevnog sektora i naše ga društvo veoma dugo smatra prioritetom.

Iako je drvogradnja u mnogim aspektima održivija u odnosu na druge građevne sustave, ocjenjivanje utjecaja povezanih s cijelim uporabnim vijekom proizvodā potrebna je kako bi se napravila usporedba među različitim građevnim sustavima.

Vrijedan instrument koji se upotrebljava u tu svrhu izjava je **EPD** (*Environmental Product Declaration*) o okolišu vrste III. prema normi EN ISO 14025 kojom se zasnivajući se na određenim parametrima omogućuje izradu tehničkog dokumenta s pomoću kojeg se može napraviti objektivna usporedba utjecaja na okoliš raznih proizvoda.

EPD je izjava koja se zasniva na ocjeni **LCA** (*Life Cycle Assessment*) za koju je zatraženo ispitivanje svih aspekata povezanih s proizvodnjom, upotrebom i odlaganjem proizvoda.



Riječ je o dobrovoljnoj inicijativi koja nije obvezna prema zakonu a koju smo odlučili donijeti kako bismo doznali utjecaj na okoliš svojih proizvoda i kako bismo dali projektantu precizniji pregled o ekološkom otisku građevine koju projektira. Postupak je u stalnom razvoju i njime se omogućuje dobivanje izjava EPD i za druge proizvode u budućnosti.

ODRŽIVO RJEŠENJE

PROIZVOD	STR.	PROIZVOD	STR.
BARRIER ALU NET SD1500	208	TRASPIR EVO 160	264
VAPOR IN 120	212	TRASPIR EVO SEAL 200	268
VAPOR IN NET 140	213	TRASPIR EVO UV 210	272
VAPOR IN GREEN 200	215	TRASPIR EVO 220	276
CLIMA CONTROL 80	226	TRASPIR EVO 300	280
CLIMA CONTROL NET 160	232	TRASPIR DOUBLE EVO 340	282
VAPOR 225	240	TRASPIR WELD EVO 360	286
VAPOR EVO 190	238	TRASPIR NET 160	263
BARRIER ALU FIRE A2 SD2500	210	TRASPIR 200	266
TRASPIR 110	252	TRASPIR ALU 200	267
TRASPIR EVO UV 115	254	TRASPIR DOUBLE NET 270	278
TRASPIR NET 160	263	TRASPIR ALU FIRE A2 430	290

VAPOR IN GREEN 200

PARNA KOČNICA NA BAZI
PRIRODNE CELULOZE



SASTAV

- ① gornji sloj: kraft-papir
- ② ojačanje: mrežica za ojačanje
- ③ srednji sloj: funkcionalni film
- ④ donji sloj: kraft-papir



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,35 mm	14 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	7 m	0.5 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 250/170 N/50 mm	> 29/19 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	5/5 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 100/130 N	> 22/29 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	–	Dva (2) tjedna	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,13 W/(m·K)	0.08 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1000 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 570 kg/m ³	oko 36 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 20000	oko 35 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VVG200	VAPOR IN GREEN 200	–	1,5	50	75	5	164	807	30

SAVJETI ZA POLAGANJE: BARRIER, VAPOR I CLIMA CONTROL

NANOŠENJE NA ZIDNU POVRŠINU – UNUTARNJA STRANA



↙



TOP



1 BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARRIER ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, VAPOR NET 110, VAPOR 140, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145
HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

MEMBRANE GLUE

3a DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
ROLLER, FLY FOAM, FOAM CLEANER

3b ROTHOBLAAS TAPE



4 PRIMER SPRAY, PRIMER

5 BYTUM BAND, PROTECT, FLEXI BAND, PLASTER BAND

6 NAIL PLASTER, GEMINI, NAIL BAND, BUTYL BAND

SAVJETI ZA POLAGANJE: BARRIER, VAPOR I CLIMA CONTROL

NANOŠENJE NA PROZOR – UNUTARNJA STRANA




-
- 1 BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARRIER ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, VAPOR NET 110, VAPOR 140, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145
HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES
- 3 MARLIN, CUTTER
- 5 ROTHOBLAAS TAPE ROLLER
-

SAVJETI ZA POLAGANJE: BARRIER, VAPOR I CLIMA CONTROL



NANOŠENJE NA POKROV – UNUTARNJA STRANA



1a SUPRA BAND, BUTYL BAND

1b DOUBLE BAND, MEMBRANE GLUE

BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARREIR ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN 140, VAPOR IN GREEN 200, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145, CLIMA CONTROL NET 160, VAPOR NET 110, VAPOR NET 180

3b MEMBRANE GLUE
DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND

3c ROTHOBLAAS TAPE

SAVJETI ZA POLAGANJE: BARRIER, VAPOR I CLIMA CONTROL



NANOŠENJE NA KROVNI PROZOR – UNUTARNJA STRANA



1 BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARREIR ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN NET 140, VAPOR IN GREEN 200, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL 105, CLIMA CONTROL NET 145, CLIMA CONTROL NET 160, VAPOR NET 110, VAPOR 140, VAPOR NET 180
MARLIN, CUTTER

7a ROTHOBLAAS TAPE
7b

RAVNI KROV S PROIZVODOM CLIMA CONTROL


eurac
research

1. PROJEKT RAVNOG KROVA – ANALIZA S RAZLIČITIM KLIMAMA

Provjeravaju se termohigrometrijska svojstva stratigrafije na ravnom krovu kojom se integrira membrana s promjenjivom difuzijom pare (CLIMA CONTROL). Posebice, cilj je potvrditi sušenje stratigrafije nakon faze akumuliranja vlažnosti.

Građevni paket upotrijebljen za eksperimentalnu fazu dimenzija je 1,2 x 1,2 m i sljedećih obilježja:

- 1 BYTUM SLATE 3500 (Sd 280 m)
- 2 BYTUM BASE 2500 (Sd 200 m)
- 3 panel OSB 20 mm (Sd 5 m)
- 4 izolator mineralna vuna 120 mm + 120 mm (Sd 0,24 m)
- 5 CLIMA CONTROL (Sd 0,15-5 m)
- 6 panel od gips-vlakana 12,5 mm (Sd 0,05 m)



LABORATORIJSKO ISPITIVANJE

Uzimajući u obzir inovativno djelovanje membrane CLIMA CONTROL, predviđena je prva faza laboratorijskog mjerjenja kako bi se provjerilo stvarno djelovanje predložene stratigrafije. Nakon faze tijekom koje su razni slojevi održavani pri povećanoj vlažnosti (80 %), uzorak je sastavljen u laboratoriju Multifunctional Facade Lab i pokrenuta je faza ispitivanja u dinamičkim vanjskim uvjetima u kojima su ponovljeni uvjeti ljetne klime Srednje Europe (Monako).

Već nakon 17 dana bilo je moguće primijetiti nastali postupak sušenja i smanjivanja sadržaja vlažnosti unutar stratigrafije.



SOFTVERSKA SIMULACIJA

Za skupno ocjenjivanje prijenosa topline, vlažnosti i tvari u porozne materijale građevina. S pomoću dobivenih podataka tijekom laboratorijskog ispitivanja bilo moguće provesti kalibraciju modela kako bi se proširilo termohigrometrijsko ispitivanje u raznim klimama i za analizu na dulje razdoblje (10 godina).

SCENARIJI				
1	2	3	4	5
MONAKO	BRISBANE (AUSTRALIJA)	ABU DHABI	MONAKO + spušteni strop	bez proizvoda CLIMA CONTROL
NEMA KONDENZACIJE	NEMA KONDENZACIJE	NEMA KONDENZACIJE	NEMA KONDENZACIJE	KONDENZACIJA

ZAKLJUČCI

U svim simuliranim situacijama stratigrafija nije predstavljala probleme povezane sa stvaranjem kondenzacije ukazujući na to da je primjena membrane CLIMA CONTROL valjana za sprječavanje prekomjernog nakupljanja vlažnosti omogućujući i određeno ljetno sušenje same stratigrafije.

Prisutnost membrane CLIMA CONTROL ključna je za periodično izbjegavanje fenomena zimske kondenzacije prema varnskim slojevima stratigrafije kao što je očito na osnovi simulacije s klimom Srednje Europe kada nema membrane.

Za analizu stratigrafije za ravn krov potrebno su dublje znanje inženjerske fizike i vještina korištenja posebnim softverima. Točno projektiranje i analiziranje stratigrafije nisu jednostavni i za svaku je situaciju potrebno precizno definirati rubne uvjete i upotrijebljene materijale.

Više informacija potražite na mrežnom mjestu www.rothoblaas.com.

2. PROJEKT RAVNOG KROVA – ISPITIVANJE S UMETNUTOM GREDOM

U okviru europskog projekta MEZeroE ocijenilo se higrotermijsko djelovanje membrane CLIMA CONTROL. Cilj istraživanja ispitivanje je djelovanja membrane CLIMA CONTROL u raznim varijacijama vlažnosti i raznim tehnikama ugradnje senzora za praćenje na gradilištu.


U eksperiment se uključuje ugradnja greda pri različitim razinama vlažnosti kako bi se ispitao odgovor sustava na različite rubne uvjete i potvrdilo da se proizvodom CLIMA CONTROL omogućuje učinkovito sušenje konstrukcije.

Postavljenim rubnim uvjetima simuliraju se različiti uvjeti godišnjih doba: ljetni, zimski i jedna faza pri temperaturi okoline.

Građevni paket upotrijebljen za eksperimentalnu fazu dimenzija je 2,6 x 2,4 m i sljedećih obilježja:

- 1 **BYTUM SLATE 3500** (Sd 280 m)
- 2 **BYTUM BASE 2500** (Sd 200 m)
- 3 **panel OSB 12 mm** (Sd 5 m)
- 4 **izolator mineralna vuna 80 mm + 80 mm** (Sd 0,24 m)
- 5 **CLIMA CONTROL** (Sd 0,15-5 m)
- 6 **panel od gips-vlakana 12,5 mm** (Sd 0,05 m)

UNUTARNJA STRANA
----- (senzor u kontaktu s gredom)
SREDIŠTE
----- (senzor u kontaktu s gredom)
VANJSKA STRANA
----- (senzor u kontaktu s gredom)



LABORATORIJSKO ISPITIVANJE

0. FAZA

UNUTARNJA	VANJSKA
T = 18 – 21 °C	T = 27 – 35 °C
R. V. = 55 – 75 %	R. V. = 45 – 95 %

1. FAZA


UNUTARNJA	VANJSKA
T = 20 °C	T = 35°C
R. V. = uncontrolled	R. V. = 55 %

2. FAZA

UNUTARNJA	VANJSKA
T = 25 °C	T = 27 - 35 °C
R. V. = uncontrolled	R. V. = 45 – 95 %

3. FAZA

UNUTARNJA	VANJSKA
SWITCH OFF (uncontrolled)	



UNUTARNJA STRANA
----- (senzor u kontaktu s gredom)
SREDIŠTE
----- (senzor u kontaktu s gredom)
VANJSKA STRANA
----- (senzor u kontaktu s gredom)

1. FAZA

CLIMA CONTROL djeluje kao prozračna membrana i bilježi se progresivno smanjivanje relativne vlažnosti u svim položajima.

Protok je invertiran i CLIMA CONTROL djeluje kao parna kočnica. Na grafičkom prikazu vidljivo je da se vlažnost ponovno raspodjeljuje a da nema znatnog porasta ukupne vlažnosti.

Gradijent tlaka gotovo je jednak nuli, vlažnost se ponovno raspodjeljuje, zabilježena vlažnost znatno je manja od početne razine pokazujući učinkovitost funkcije proizvoda CLIMA CONTROL.

2. FAZA

3. FAZA

ZAKLJUČCI

Ispitivanjem se dokazala učinkovitost proizvoda CLIMA CONTROL i njegova sposobnosti prilagođavanja promjenama vlažnosti. Dokazano je da se membranom omogućuje sušenje stratigrafije u triju položajima promatranima tijekom ljeta ograničavajući povećanje nakupljanja u zimskim uvjetima.

Treba naglasiti da učinkovitost građevnog elementa ovisi i odabiru materijala: jamčenjem brze ponovne raspodjele vlažnosti unutar raznih komponenata doprinosi se radu sustava.



This test is part of the MEZeroE project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953157.

ZIDNA POVRŠINA S PROIZVODOM CLIMA CONTROL

eurac
research

LABORATORIJSKO ISPITIVANJE

Kako bi se potvrdila pouzdanost modela izračuna, odabrala se upotreba fiktivne klimatske komore napravljene u laboratoriju koja je dobro izolirana u toplinskom smislu i u smislu difuzije pare. Ispitivanje se sastojalo od izrađene komore umetnute unutar klimatske komore s jednom zonom kako bi se stvorili željeni uvjeti temperature i vlažnosti. Unutar fiktivne klimatske komore stvorili su se željeni uvjeti temperature i vlažnosti putem otpornost s pomoću termostata i upotrebom prikladno miješane slane otopine.









HLADNA I VLAŽNA VANJSKA KLIMA

ZIMSKI UVJETI	UNUTARNJI PROSTOR	VANJSKI PROSTOR
	T = 20 °C R. V. = 40 %	T = 0 °C R. V. = 80 %

TOPLA I VLAŽNA VANJSKA KLIMA

LJETNI UVJETI	UNUTARNJI PROSTOR	VANJSKI PROSTOR
	T = 26 °C R. V. = 80 %	T = 40 °C R. V. = 70 %

SOFTVERSKA SIMULACIJA

0. SLUČAJ		SLUČAJ OSB-A VANI	SLUČAJ OSB-A VANI
ZIMA	CLIMA CONTROL  OUT TRASPIR	CLIMA CONTROL  OUT TRASPIR	CLIMA CONTROL  OUT
LJETO	✓ NEMA KONDENZACIJE	✓ NEMA KONDENZACIJE	✓ NEMA KONDENZACIJE
ZIMA	✓ NEMA KONDENZACIJE	✓ NEMA KONDENZACIJE	✗ KONDENZACIJA
SLUČAJ OSB-A UNUTRA		SLUČAJ OSB-A UNUTRA	SLUČAJ CLT-A
ZIMA	CLIMA CONTROL  OUT TRASPIR	CLIMA CONTROL  OUT CLIMA CONTROL	CLIMA CONTROL  OUT TRASPIR
LJETO	✗ KONDENZACIJA	✓ NEMA KONDENZACIJE	✓ NEMA KONDENZACIJE
ZIMA	✓ NEMA KONDENZACIJE	✓ NEMA KONDENZACIJE	✓ NEMA KONDENZACIJE

ZAKLJUČCI


Na osnovi različitih izlaznih vrijednosti očita je važnost membrana u kontroliranju pare i prozračnih membrana za prikladno reguliranje protoka pare putem građevnih paketa.

Vidljivo je da odabir položaja i vrste membrane ovisi o klimatskim uvjetima i upotrijebljenim materijalima.

Kako bi se zajamčila optimalna svojstva ovojnica građevine, treba analizirati i kontrolirati postupke transporta topline, pare, zraka i vjetra koji se odvijaju u raznim komponentama kako bi se izbjegao nastanak intersticijalne i površinske kondenzacije.

Više informacija potražite na mrežnom mjestu www.rothoblaas.com.

U okviru europskog projekta MEZeroE higrotermijsko djelovanje proizvoda CLIMA CONTROL nije se ocijenilo samo u laboratoriju, već i okviru konstrukcije BEEpilot visoke energetske učinkovitosti koja se stalno prati radi ispitivanja dugoročnog djelovanja raznih komponenata. Cilj je ispitivanja analizirati djelovanje proizvoda CLIMA CONTROL kada je riječ o normalnim promjenama vlažnosti unutar građevine.




CLIMA CONTROL ugrađuje se u zid ili u pokrov kako bi se potvrdila njegova učinkovitost u raznim uvjetima

POKROV: ispitale su se dvije veoma slične stratigrafije u kojima se mijenja samo vrsta membrane postavljene kao zaštite izolacijskog sloja

ZIDNA POVRŠINA: prati se ventilirana zidna površina bez obloge i zidna površina u koju je umetnut nepropusni plašt GROUND BAND kako bi se simulirao detalj spoja s tlom


POČETNI UVJET

Praćenje je započelo krajem siječnja nakon nekoliko dana rada ovlaživača radi povećavanja koncentracije vlažnosti i stvaranja ozbiljnijih početnih uvjeta.



SUŠENJE

Praćenjem se utvrdilo da su u kolovozu temperature u stratigrafiji porasle a da se vlažnost znatno smanjila.




Projekt praćenja nastavlja se tijekom sljedećih godina kako bi se potvrdilo dugoročno djelovanje stratigrafije. Cilj je potvrditi promjene vlažnosti stratigrafije u stvarnim uvjetima koji su često promjenjivi i nepredvidivi.



This test is part of the MEZeroE project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953157.


BEEpilot – POKROV A

- 1 obloga od pocićanog lima s dvostrukim pregibanjem, 0,7 mm
- 2 nepropusni alveolarni plašt, 4 mm
- 3 panel OSB 15 mm
- 4 međušupljina neprovjetrenog zraka s drvenom potkonstrukcijom od 60 mm
- 5 BYTUM SLATE 3500 + BYTUM BASE 2500**
- 6 izolator od mineraliziranih drvenih vlakana vezanih s cementom, 35 mm
- 7 okvirna konstrukcija s drvenim letvicama, 60 x 160 mm
- 8 toplinski i zvučni izolator od kamene vune, 80 + 80 mm
- 9 CLIMA CONTROL




BEEpilot – POKROV B




- 1 obloga od pocićanog lima s dvostrukim pregibanjem, 0,7 mm
- 2 nepropusni alveolarni plašt, 4 mm
- 3 panel OSB 15 mm
- 4 međušupljina neprovjetrenog zraka s drvenom potkonstrukcijom od 60 mm
- 5 TRASPIR WELD EVO 360**
- 6 izolator od mineraliziranih drvenih vlakana vezanih s cementom, 35 mm
- 7 okvirna konstrukcija s drvenim letvicama, 60 x 160 mm
- 8 toplinski i zvučni izolator od kamene vune, 80 + 80 mm
- 9 CLIMA CONTROL



POČETNI UVJET




SUŠENJE




BEEpilot – ZID A

- 1 izolator od mineraliziranih drvenih vlakana vezanih s cementom, 35 mm
- 2 parna barijera CLIMA CONTROL
- 3 panel OSB 15 mm
- 4 toplinski i zvučni izolator od kamene vune, 80 + 80 mm
- 5 okvirna konstrukcija s drvenim letvicama, 60 x 160 mm
- 6 izolator od mineraliziranih drvenih vlakana vezanih s cementom, 35 mm
- 7 TRASPIR EVO 160




BEEpilot – ZID B




- 1 parna barijera CLIMA CONTROL
- 2 panel OSB 15 mm
- 3 toplinski i zvučni izolator od kamene vune, 80 + 80 mm
- 4 okvirna konstrukcija s drvenim letvicama, 60 x 160 mm
- 5 GROUND BAND
- 6 izolator od mineraliziranih drvenih vlakana vezanih s cementom, 35 mm
- 7 TRASPIR EVO 160
- 8 toplinski i zvučni izolator od kamene vune, 80 mm
- 9 međušupljina neprovjetrenog zraka s metalnom potkonstrukcijom, 70 mm
- 10 obloga od plastičnih panela, 8 mm



POČETNI UVJET



SUŠENJE



■ temperatura [°C]

● relativna vlažnost [%]

■ temperatura [°C]

● relativna vlažnost [%]

CLIMA CONTROL 80

VARIJABILNA DIFUZIJSKA MEMBRANA



PROMJENJIVA DIFUZIJA

Promjenjiva otpornost na difuziju pare: maksimalna zaštita u zidovima i izvrsna sigurnost u izolaciji.

PROZIRNOST

Jednostavno se polaže zahvaljujući prozirnosti. Regulira se prolazak vodene pare u funkciji klimatskih uvjeta i vlažnosti.

ZNANSTVENO ISPITANO


Proizvod su ispitala vanjska znanstvena tijela koja su simulirala njegovo ponašanje čak i u stvarnim uvjetima.

SASTAV

- ① gornji sloj: funkcionalan film od materijala PA
- ② donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



USA IRC Class2 vp	AUS AS/NZS 42001 Class 2 vp	CH SIA232 VM4	D ZVZH PV DIN 4108-3 DIN 69900-2	F DTU 31.2 Bs dve	I UNI 11470 D/R1
----------------------------	--	---------------------	--	-------------------------	------------------------



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
CLIMA80	CLIMA CONTROL 80	-	1,5	50	75	5	164	807	81
CLIMA8030	CLIMA CONTROL 80	-	3	50	150	10	164	1615	81



JEDNOSTAVNO POLAGANJE

Idealno je za polaganje izravno na potkonstrukciju (stupovi ili grede) zahvaljujući blagoj prozirnosti.

RETROFIT


Zahvaljujući sposobnosti prilagođavanja difuzije pare na osnovi higrometrijskih uvjeta materijala s kojima dolazi u doticaj, proizvod je idealan za energetsku obnovu postojećeg.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	80 g/m ²	0.26 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,22 mm	9 mil
Promjenjivi prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	0,15/5 m	23/0.7 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 120/90 N/50 mm	> 14/10 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	50/50 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 40/40 N	> 9/9 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	—	-20/80 °C	-4/176 °F
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	—	Dva (2) tjedna	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1700 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 400 kg/m ³	oko 25 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na promjenjivu paru (μ)	—	oko 1000/25000	oko 0.75/25 MNs/g
HOS (VOC)	—	0 %	—

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M	1.86/10.6 US Perm 106/605 ng/(s·m ² ·Pa)
Prijenos vodene pare (wet cup)	ASTM E96/ E96M	1.86/10.6 US Perm 106/605 ng/(s·m ² ·Pa)
Parna barijera	ASTM E 2178-13	sukladno < 0,02 L/(sm ²) pri 75 Pa



(A) **SUHA STRATIGRAFIJA: Sd 5 m**
maksimalna zaštita – parna kočnica
 za ograničavanje prolaska pare za doba tijekom kojeg se nakuplja vlažnosti unutar stratigrafije

(B) **VLAŽNA STRATIGRAFIJA: Sd 0,15 m**
maksimalna prozračnost – prozračna membrana
 za omogućivanje sušenja tijekom inverzne difuzije pare

(C) **SUHA STRATIGRAFIJA: Sd 5 m**
maksimalna zaštita za početak nove godine i novog ciklusa



HIGROMETRIJSKA SVOJSTVA

Posebnim filmom od materijala PM omogućuje se prilagođavanje proizvoda higrometrijskim uvjetima konstrukcije. Ako membrana dođe u doticaj s povećanom količinom vlažnosti, pretvara se iz parne kočnice u prozračan proizvod jamčeći sušenje konstrukcije.

CLIMA CONTROL 105

VARIJABILNA DIFUZIJSKA MEMBRANA



ŠIROK ASORTIMAN

Otpornosti na iznimno promjenjivu difuziju pare (0,1 – 20 m) omogućuje se proizvodu sposobnost prilagođavanja higrometrijskim uvjetima konstrukcije.

JEDNOSTAVNO POLAGANJE

Zahvaljujući prozirnosti, ugradnja membrane neposredna je na potkonstrukciji.

POUZDANOST


Posebnim filmom od materijala PA jamče se maksimalna zaštita u zidovima i izvrsna sigurnost u izolaciji.

SASTAV


- ① gornji sloj: funkcionalan film od materijala PA
- ② donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



USA IRC Class2 vp	AUS AS/NZS 42001 Class 2 Class 4	CH SIA 232 VMU	D ZVOH Pv	F DTU 31.2 Bs dve	I UNI 11470 D/R1
----------------------------	--	----------------------	-----------------	-------------------------	------------------------



ASTM TESTED	CAN/ CGSB- 51.33-M89 TESTED
----------------	--------------------------------------



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
CLIMA105	CLIMA CONTROL 105	-	1,5	50	75	4.93	165	808	36



PAMETNO

Ima ulogu prozračnog sloja kada je unutarnja relativna vlažnost prekomjerna i ulogu parne kočnice kada je unutarnja vlažnost prema normalnom režimu.

RETROFIT


Zahvaljujući sposobnosti prilagođavanja difuzije pare na osnovi higrometrijskih uvjeta materijala s kojima dolazi u doticaj, proizvod je idealan za energetsku obnovu postojećeg.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	105 g/m ²	0.34 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,4 mm	16 mil
Promjenjivi prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	0,1/20 m	35/0.175 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 175/150 N/50 mm	> 20/17 lb/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	> 60/60 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 140/150 N	> 31/34 lbf
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalijskih sredstava	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	—	-40/80 °C	-40/176 °F
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	—	Dva (2) tjedna	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1700 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 263 kg/m ³	16 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na promjenjivu paru (μ)	—	250/50000	0.5/100 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/CAN/CGSB-51.33-M89	0.28 US Perm 16 ng/(s·m ² ·Pa)
Prijenos vodene pare (dry cup) nakon umjetnog starenja	ASTM E96/CAN/CGSB-51.33-M89	0.218 US Perm 12.5 ng/(s·m ² ·Pa)
Breaking factor CD	ASTM D882-12/CAN/CGSB-51.33-M89	3.51 kN/m 20.1 lbf/in 11.61 MPa



(A) **SUHA STRATIGRAFIJA: Sd 20 m**
maksimalna zaštita – parna kočnica
za ograničavanje prolaska pare za doba tijekom kojeg se nakuplja vlažnosti unutar stratigrafije

(B) **VLAŽNA STRATIGRAFIJA: Sd 0,1 m**
maksimalna prozračnost – prozračna membrana za omogućivanje sušenja tijekom inverzne difuzije pare

(C) **SUHA STRATIGRAFIJA: Sd 20 m**
maksimalna zaštita za početak nove godine i novog ciklusa



PROZIRNOST

Prozirnosti proizvoda omogućuje jednostavno utvrđivanje potpornja kada je riječ o izravnom polaganju na okvirnu konstrukciju.

CLIMA CONTROL NET 145

MEMBRANA S PROMJENJIVOM DIFUZIJOM I MREŽOM ZA OJAČANJE



ENERGETSKA OBNOVA


Idealno za povećavanje energetske izvedbe paketā i rješenjā pri obnavljanju postojećih konstrukcija.

PROMJENJIVA DIFUZIJA

Promjenjiva otpornost na difuziju pare: maksimalna zaštita za zidove i izvrsna sigurnost u izolaciji.

UPUHIVANJE

Mrežom za ojačanje pruža se velika otpornost membrani čak i kada je riječ o pritisku nastalom upuhivanjem izolacijskog sredstva.



SASTAV

- ① gornji sloj: funkcionalan film od materijala PA
- ② ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PE
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
CLIMA145	CLIMA CONTROL NET 145	-	1,5	50	75	5	164	807	36



MREŽA ZA OJAČANJE

Mrežom za ojačanje jamči se izvrsna dimenzionalna stabilnost čak i kada je riječ o polaganju na isprekidanu mekanu podlogu s mogućim mehaničkim naprezanjima.

SIGURNOST

Tijekom polaganja izolacijskog sloja upuhivanjem stvaraju se mehanička naprezanja koja se mogu nadoknaditi mrežom za ojačanje.


TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	145 g/m ²	0.48 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Promjenjivi prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	0,15/5 m	23/0.7 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 440/400 N/50 mm	50/46 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	> 15/15 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 300/250 N	67/56 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	—	-40/80 °C	-40/176 °F
Neizravno izlaganje ultraljubičastim (UV) zrakama	—	Dva (2) tjedna	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	oko 0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	oko 1700 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 245 kg/m ³	oko 15 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na promjenjivu paru (μ)	—	oko 250/8333	oko 0.75/25 MNs/g
HOS (VOC)	—	0 %	—

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup) ^(*)	ASTM E96/ E96M	1.86 US Perm 106 ng/(s·m ² ·Pa)
Prijenos vodene pare (wet cup) ^(*)	ASTM E96/ E96M	10.6 US Perm 605 ng/(s·m ² ·Pa)
Parna barijera ^(*)	ASTM E 2178-13	sukladno < 0,02 L/(sm ²) pri 75 Pa


(*)CLIMA CONTROL 145 pripada obitelji proizvoda u kojoj je i CLIMA CONTROL 80, a stoga su rezultati reprezentativni i za taj proizvod



A SUHA STRATIGRAFIJA: Sd 5 m
maksimalna zaštita – parna kočnica
za ograničavanje prolaska pare za dobu tijekom kojeg se nakuplja vlažnosti unutar stratigrafije

B VLAŽNA STRATIGRAFIJA: Sd 0,15 m
maksimalna prozračnost – prozračna membrana
za omogućivanje sušenja tijekom inverzne difuzije pare

C SUHA STRATIGRAFIJA: Sd 5 m
maksimalna zaštita za početak nove godine i novog ciklusa



PROZIRNOST

Jednostavno se polaže zahvaljujući blago prozirnoj strukturi kojom se omogućuje otkrivanje strukture ispod nje.

CLIMA CONTROL NET 160

MEMBRANA S PROMJENJIVOM DIFUZIJOM I MREŽOM ZA OJAČANJE



PROMJENJIVA DIFUZIJA

Promjenjiva otpornost na difuziju pare: maksimalna zaštita u zidovima i izvrsna sigurnost u izolaciji.

ENERGETSKA OBNOVA

Idealno za povećavanje energetske izvedbe paketā i rješenja pri obnavljanju postojećih konstrukcija.

MREŽA ZA OJAČANJE


Zahvaljujući sastavu, membrana je otporna na mehanička naprezanja nastala zbog čavala, klamerica ili trošenja kada je riječ o hodanju.

USA IRC Class2 Class3	AUS AS/NZS 42001 Class 2 Class 3	CH SIA 232 VxwL Wd>90mm	D ZVHD PV DIN4100-3 DIN65500-2	F DTU 31.2 Bs dve E1 Sd2 TR2	I UNI 11470 B/R3
--------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------



SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PE
- ③ donji sloj: funkcionalan film od materijala PA



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
CLIMATT160	CLIMA CONTROL NET 160 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25



OTPORNOST NA TROŠENJE

Tijekom polaganja na pokrovu nastaju mehanička naprezanja nastala trošenjem zbog hodanja koje se može kompenzirati mrežom za ojačanje.

PAMETNO

Ima ulogu prozračnog sloja kada je unutarnja relativna vlažnost prekomjerna i ulogu parne kočnice kada je unutarnja vlažnost prema normalnom režimu.

TEHNIČKI PODATCI


Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	160 g/m ²	0.52 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,5 mm	20 mil
Promjenjivi prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	0,5/5 m	7/0.7 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	400/270 N/50 mm	46/31 lbf/in
Istezanje MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	20/20 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	240/250 N	54/56 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	—	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽²⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 320 kg/m ³	oko 20 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na promjenjivu paru (μ)	—	oko 1000/10000	oko 2.5/25 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 250 cm	> 98 in

⁽¹⁾Srednje vrijednosti dobivene na osnovi laboratorijskih ispitivanja. Kako biste doznali minimalne vrijednosti, pogledajte izjavu o svojstvima.

⁽²⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.


Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry/wet cup)	ASTM E96/ E96M	2.86/7.91 US Perm 153/452 ng/(s·m ² ·Pa)



A SUHA STRATIGRAFIJA: Sd 5 m
maksimalna zaštita – parna kočnica za ograničavanje prolaska pare za doba tijekom kojeg se nakuplja vlažnosti unutar stratigrafije

B VLAŽNA STRATIGRAFIJA: Sd 0,5 m
maksimalna prozračnost – prozračna membrana za omogućivanje sušenja tijekom inverzne difuzije pare

C SUHA STRATIGRAFIJA: Sd 5 m
maksimalna zaštita za početak nove godine i novog ciklusa



HIGROMETRIJSKA SVOJSTVA

Posebnim filmom od materijala PM omogućuje se prilagođavanje proizvoda higrometrijskim uvjetima konstrukcije. Ako membrana dođe u doticaj s povećanom količinom vlažnosti, pretvara se iz parne kočnice u prozračan proizvod jamčeći sušenje konstrukcije i drvene površine.

VAPOR NET 110



PARNA KOČNICA S ARMATURNOM MREŽOM

SASTAV

- ① gornji sloj: film parne kočnice od materijala PE
- ② ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PE
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

AUS AS/NZS 42001 Class 2	USA IRC Class 2	AT Onorm B3667 DB	CH SI/EN 32 Wool Wd>80mm	D ZV/DH D9	F DTU 31.2 Gs dve E1 Sd2 TR1	I UNI 11470 D/R1
-----------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------------



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	110 g/m ²	0.36 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	5 m	0.7 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 200/250 N/50 mm	23/29 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	> 25/25 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 170/170 N	38/38 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu		-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 370 kg/m ³	oko 23 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	Oko 16700	oko 25 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 250 cm	> 98 in

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V110	VAPOR NET 110	—	1,5	50	75	5	164	807	36

VAPOR 140

PARNA KOČNICA



SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② srednji sloj: film parne kočnice od materijala PP
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	140 g/m ²	0.46 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,45 mm	18 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	10 m	0.35 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 230/180 N/50 mm	26/21 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	> 35/40 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 125/145 N	28/33 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	–
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 310 kg/m ³	oko 19 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 22000	oko 50 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–
Voden stupac	ISO 811	> 250 cm	> 98 in

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V140	VAPOR 140	–	1,5	50	75	5	164	807	30


VAPOR 150

PARNA KOČNICA



SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② srednji sloj: film parne kočnice od materijala PP
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	13 m	0.269 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 250/200 N/50 mm	29/23 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	> 35/40 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 130/150 N	29/34 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 300 kg/m ³	oko 19 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 26000	oko 65 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 250 cm	> 98 in

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V150	VAPOR 150	–	1,5	50	75	5	164	807	30
VTT150	VAPOR 150 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	30


VAPOR NET 180



PARNA KOČNICA S ARMATURNOM MREŽOM

SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PP
- ③ srednji sloj: film parne kočnice od materijala PE
- ④ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	180 g/m ²	0.59 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931	10 m	0.35 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	320/300 N/50 mm	37/34 lbf/inch
Istezanje MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	10/10 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	250/290 N	56/65 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	–
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽²⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,4 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1700 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 300 kg/m ³	oko 19 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 16700	oko 50 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–

(1) Srednje vrijednosti dobivene na osnovi laboratorijskih ispitivanja. Kako biste doznali minimalne vrijednosti, pogledajte izjavu o svojstvima.

(2) Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V180	VAPOR NET 180	–	1,5	50	75	5	164	807	25
VTT180	VAPOR NET 180 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25

VAPOR EVO 190

PARNA KOČNICA VISOKIH RADNIH SVOJSTAVA



CE
EN 13984



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 Max Wd: 90mm	D ZVZH Dö	F DTU 31.2 Bs dve El/Sd2/TR3	I UNI 11470 B/R3
------------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------------

	DURABILITY		ABRASION RESISTANCE
--	------------	--	------------------------

NOVA GENERACIJA


Dio je obitelji membrana EVO jer sadržava poseban film kojim se jamči trajnost i povećana otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje.

OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTE (UV) ZRAKE

Formulacijom se omogućuje otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje do šest (6) mjeseci pružajući maksimalnu zaštitu pokrovu i donjoj konstrukciji.

POVEĆANA TOPLINSKA OTPORNOST

Posebnom smjesom funkcionalnog filma omogućuje se proizvodu jamčenje radnog učinka čak i kada se podvrgava povećanim toplinskim naprezanjima (stress) u ekstremnim klimatskim uvjetima.




SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP iznimno stabilna u odnosu na ultraljubičasto (UV) zračenje
- ② srednji sloj: funkcionalni film EVO od materijala PE
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VEVO190	VAPOR EVO 190	–	1,5	50	75	5	164	807	20
VTTEVO190	VAPOR EVO 190 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20



ZAŠTITA

Maksimalna zaštita od trošenja i padanja obilne kiše tijekom polaganja na gradilištu. Monolitnim filmom jamči se nepropusnost čak i kada je riječ o povećanom mehaničkom trošenju i doticaju s agresivnim kemijskim tvarima.

SIGURNO BRTVLJENJE

Polaganje i brtvljenje prema pravilima su struke zahvaljujući integriranoj dvostruko traci (tape) i prianjanju omogućenom donjom potpornom tkaninom.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	5 m	0.7 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	480/500 N/50 mm	55/57 lbf/in
Istezanje MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	65/65 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	265/320 N	60/72 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	–
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	40/100 °C	104/212 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽²⁾	EN 13859-1/2	1000 h (8 mjeseci)	–
Voden stupac	ISO 811	600 cm	236 in
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1700 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 316 kg/m ³	oko 20 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 8300	oko 25 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–
Otpornost spojeva	EN 12317-2	150 N/50 mm	17 lbf/in

(1) Srednje vrijednosti dobivene na osnovi laboratorijskih ispitivanja. Kako biste doznali minimalne vrijednosti, pogledajte izjavu o svojstvima.

(2) Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz preostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše deset (10) tjedana.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI PROIZVODI



FLEXI BAND UV
str. 80



NAIL PLASTER
str 134



LIZARD
str 388



BLACK BAND
str 144



TOPLINSKA I KEMIJSKA STABILNOST

Proizvod je otporan na temperature do 100 °C, otporan je na kemijske tvari s kojima može doći u doticaj tijekom obrada na pokrovu ili onečišćenjem zračnim putem.

VAPOR 225

PARNA KOČNICA



POUZDANO

Gramaturom membrane omogućuju se mehanička otpornost i zaštita tijekom rada na gradilištu.


ZAŠTITA

Prikladna je i za nanošenje na neravne i hrapave površine kojima se mogu oštetiti osjetljivije parne kočnice.

CIJENA/SVOJSTVA

Membranom pristupačne cijene jamče se povećana izvedba i zaštita od loših vremenskih uvjeta.

AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 Max Wd=90mm	D ZVÖH Db	F DTU 31.2 Bs dve El Sd2 TR3	I UNI 11470 A/R3
------------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------------



SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: film parne kočnice od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V225	VAPOR 225	—	1,5	50	75	5	164	807	20
VTT225	VAPOR 225 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20



SIGURNO BRTVLJENJE

Upotrebom inačice TT omogućuju se brzo polaganje i brtvljenje prema pravilima struke zahvaljujući integriranoj dvostrukoj traci (tape).

FLEKSIBILNOST

Iako je veoma debela i otporna membrana ima sastav kojim se jamči velika fleksibilnost pri obradi bez rizika od trošenja materijala.


TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	225 g/m ²	0.74 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	4 m	0.87 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 380/300 N/50 mm	> 43/34 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	60/80 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 225/300 N	> 51/67 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	—
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 280 kg/m ³	oko 17 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 5000	oko 20 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI PROIZVODI



FLEXI BAND
str. 78




NAIL PLASTER
str. 134



LIZARD
str. 388



MANICA FLEX
str. 148



OTPORNOST NA TROŠENJE

Zahvaljujući povećanoj gramaturi među najčvršćim je parnim kočnicama na tržištu stvaraјuci zaštitu za najčešće faze rada na gradilištu.

SAVJETI ZA POLAGANJE: CLIMA CONTROL 160 E VAPOR



NANOŠENJE NA POKROV – VANJSKA STRANA



1 CLIMA CONTROL 160, VAPOR NET 110, VAPOR 140, VAPOR 150, VAPOR 150, VAPOR NET 180, VAPOR EVO 190, VAPOR 225

2 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

5a ROTHOBLAAS TAPE
ROLLER

5b DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
OUTSIDE GLUE



Vaša je sigurnost naša sigurnost

Od fasada do pokrova, od vjetrenjača do omeđenih okruženja, našim se sigurnosnim proizvodima pruža **100-postotna sigurnost**.

Za svoje sustave za sprječavanje pada pouzdajte se u nas: **jedna jedina referencija**, prilagođeni projekti, potpore, alati i pričvršćenja ispitani u našem laboratoriju Gravity Lab i certificirani putem trećih strana.



Vaša je sigurnost naša sigurnost:



rothoblaas.com/safe

 **rothoblaas**

Solutions for Safety

PAROPROPUSNE MEMBRANE


PAROPROPUSNE MEMBRANE

TRASPIR 95 PAROPROPUSNA MEMBRANA ZA ZIDNE POVRŠINE	250
TRASPIR 110 PAROPROPUSNA MEMBRANA	252
TRASPIR EVO UV 115 PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA OTPORA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE	254
TRASPIR ALU 120 PAROPROPUSNA MEMBRANA	256
TRASPIR 135 PAROPROPUSNA MEMBRANA	257
TRASPIR EVO 135 PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA	258
TRASPIR 150 PAROPROPUSNA MEMBRANA	262
TRASPIR NET 160 PAROPROPUSNA MEMBRANA	263
TRASPIR EVO 160 PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA	264
TRASPIR 200 PAROPROPUSNA MEMBRANA	266
TRASPIR ALU 200 PAROPROPUSNA REFLEKTIRAJUĆA MEMBRANA	267
TRASPIR EVO SEAL 200 PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA OTPORA NA PROBOJE	268
TRASPIR FELT EVO UV 210 PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE	271
TRASPIR EVO UV 210 PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA OTPORA NA UV ZRAKE	272
TRASPIR EVO 220 PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA	276
TRASPIR DOUBLE NET 270 PAROPROPUSNA MEMBRANA	278
TRASPIR EVO 300 PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA	280
TRASPIR DOUBLE EVO 340 PAROPROPUSNA MONOLITNA I MIKROPOROZNA MEMBRANA	282
TRASPIR WELD EVO 360 PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA KOJA SE MOŽE ZAVARIVATI	286
TRASPIR ALU FIRE A2 430 PAROPROPUSNA REFLEKTIRAJUĆA MEMBRANA	290
TRASPIR METAL 3-D PODLOGE ZA METALNE KROVOVE	292


MONOLITNE I MIKROPOROZNE

Obitelj paropropusnih membrana i parnih brana sintetičke prirode (tj. membrane koje se sastoje od materijala nastalih od polimera) može imati različita svojstva ovisno o proizvodnim tehnologijama i sirovini obrade.
Paropropusne membrane dijele se na dvije velike kategorije: MIKROPOROZNE i MONOLITNE.

MIKROPOROZNE MEMBRANE




MONOLITNE MEMBRANE




OBILJEŽJA

Otpornost na temperaturu	●○○
Dugotrajnost i stabilnost tijekom starenja	●●○
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	●●○
Kemijska stabilnost	●○○
Reakcija na požar	●○○
Transpiracija (vodena para)	●●●
Vodonepropusnost	●●○
Nepropusnost na zrak	●●○
Otpornost na padanje kiše	●●○
Mehaničke otpornosti	●●●
Otpornost na klizanje	●●●
Otpornost na onečišćivače	○○○

Membrana s funkcionalnim slojem sa svojstvom mikroporoznosti dobivenim proizvodnim postupkom. Upotrijebljena vrsta polimera (PP ili PE) i upotrijebljena obrada omogućuju dobivanje ekonomične funkcionalne prozračne membrane koja je ujedno i osjetljivija na toplinska naprezanja (stress) i ultraljubičasta (UV) zračenja.




Mikroskopska slika presjeka mikroporozne membrane.
Gornji dio: mikroporozni film.
Donji dio: vlakna tkanine za potporu i zaštitu.




OBILJEŽJA

Otpornost na temperaturu	●●●
Dugotrajnost i stabilnost tijekom starenja	●●●
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	●●●
Kemijska stabilnost	●●●
Reakcija na požar	●●○
Transpiracija (vodena para)	●●●
Vodonepropusnost	●●●
Nepropusnost na zrak	●●●
Otpornost na padanje kiše	●●●
Mehaničke otpornosti	●●●
Otpornost na onečišćivače	●●●

Membrana s homogenim i neprekidnim funkcionalnim slojem prirodno je prozračna. Upotrijebljena vrsta polimera (TPE, TPU ili akril) superiorne kvalitete i upotrijebljena obrada omogućuju dobivanje visokoučinkovite membrane koja je iznimno otporna na loše vremenske uvjete i starenje.




Mikroskopska slika presjeka monolitne membrane.
Gornji dio: monolitni film.
Donji dio: vlakna tkanine za potporu i zaštitu.




Mikroporozni filmovi izvode se upotrebom hidrofobnih polimera koji ne mogu reagirati s vodom i parom. **Kako bi film postao prozračan, potrebne su posebne obrade** zbog kojih, pak, postaje hravaviji i podložniji djelovanju onečišćivača.

MIKROPOROZNE MEMBRANE

LABORATORIJSKO ISPITIVANJE




SLUČAJ NA GRADILIŠTU




Monolitni filmovi izvode se upotrebom hidrofilnih polimera koji mogu kemijski reagirati s vodom i parom. **Proizvodnjim postupkom ne napreže se polimer** održavajući film elastičnim i otpornim na onečišćivače.

MONOLITNE MEMBRANE

LABORATORIJSKO ISPITIVANJE



SLUČAJ NA GRADILIŠTU




Otkrijte djelovanje mikroporoznih membrana i monolitnih membrana kada su prisutni vodena smjesa i površinski aktivne tvari.

SUBSCRIBE



MIKROPOROZNE MEMBRANE


OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTO ZRAČENJE



VIŠE IZVORA NAPREZANJA (STRESS)

MONOLITNE MEMBRANE

OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTO ZRAČENJE



SAMO JEDAN IZVOR NAPREZANJA (STRESS)

Raspadanje polimerâ raste s porastom broja izvora naprezanja (stress) koji djeluju istodobno. U postupku proizvodnje mikroporoznih filmova oni se podvrgavaju mehaničkom naprezanju (stress) kojim se očvršćuje membrana. Ako se mikroporozna membrana izloži ultraljubičastom zračenju **dulje vrijeme, polimer se brže razgrađuje i dodaje se još jedan izvor naprezanja (stress)**. Pridržavajte se indikacija o maksimalnom izlaganju membrane ultraljubičastom (UV) zračenju kako ne biste ugrozili trajnost funkcionalnog filma.

Tijekom proizvodnje monolitnih filmova ne nastaju mehanička ili toplinska naprezanja (stress). Kada se monolitna membrana izloži ultraljubičastom zračenju, to je jedini izvor naprezanja (stress) za funkcionalni film. Posljedično, raspadanje je manje u odnosu na raspadanje mikroporognog filma.

Monolitne membrane uvijek imaju veću otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje. Pridržavajte se indikacija o maksimalnom izlaganju membrane ultraljubičastom (UV) zračenju kako ne biste ugrozili trajnost funkcionalnog filma.

MONOLITNE MEMBRANE: POVEĆANA I ISPITANA TRAJNOST



U okviru projekta MEZeroE Tehnološko sveučilište u Krakovu (Cracow University of Technology) podvrgnuto je monolitne membrane, sustav monolitnih membrana i trake umjetnom starenju izlaganjem ultraljubičastom (UV) zračenju i toplini. Institut Politecnico di Milano proveo je ispitivanja na prirodno ostarjelim uzorcima nakon izravnog izlaganja atmosferskim uvjetima. U obama slučajevima **rezultatima se pokazuje da su monolitne membrane iznimno otporne na starenje i da jamče povećanu trajnost.**




This test is part of the MEZeroE project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953157.

VODOOTPORNOST


Sve su površine membrana projektirane da bi bile vodo otporne.

Vodootpornost može se postići odabirom materijala ili iskoristavanjem teksture površine. Riječ je o važnom obilježju jer doprinosi održavanju suhoće membrane.



HIDROFOBNOST

U nekim slučajevima (npr. TRASPIR EVO 300) površine postaju hidrofobne posebnom obradom kojom se dodatno smanjuje interakcija s vodom (mekhanizam izostanka interakcije s vodom sličan je mehanizmu vodoobojnosti, ali je još izraženiji).



MATERIJALI, SVOJSTVA I TEHNOLOGIJE

Razna obilježja proizvoda ovise o upotrijebljenoj proizvodnoj tehnologiji i sirovinama a ponajprije onima bez HOS-a i otapala. U nastavku se navodi popis polimera upotrijebljenih za Rothoblaasove proizvode i povezane specifikacije:

UPOTRIJEBLJENA SIROVINA ZA FUNKCIONALNI FILM	PREDNOSTI	TEHNOLOGIJA KONAČNOG PROIZVODA	PROIZVODI DRUŠTVA ROTHOBLAAS U KOJIMA SE UPOTREBLJAVA
Akril	<ul style="list-style-type: none"> • Otpornost na temperaturu • Iznimno visoka stabilnost na ultraljubičasto (UV) zračenje • Niska reakcija na vatu • Povećana trajnost 	Premazani monolitni s dvama slojevima	TRASPIR EVO 300 TRASPIR EVO UV 210
Termoplastični poliuretan (TPU ili PU)	<ul style="list-style-type: none"> • Otpornost na temperaturu • Fleksibilnost i mogućnost obrade • Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake 	Premazani monolitni ili monolitni s trima slojevima	TRASPIR WELD EVO 360 TRASPIR EVO FELT UV 210 TRASPIR EVO UV 115 TRASPIR EVO SEAL 200
Termoplastični poliester (TPE)	<ul style="list-style-type: none"> • Otpornost na temperaturu • Mehaničke otpornosti • Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake 	Monolitni s trima slojevima	TRASPIR EVO 220 TRASPIR DOUBLE EVO 340
Poliamid (PA)	<ul style="list-style-type: none"> • Otpornost na promjenjivi prolazak vodene pare • Otpornost na visoke temperature 	Monolitni s dvama slojevima ili više	CLIMA CONTROL 80 CLIMA CONTROL 105 CLIMA CONTROL NET 145 CLIMA CONTROL NET 160
Polietilen (PE)	<ul style="list-style-type: none"> • Dimenzionalna stabilnost • Kemijska stabilnost 	Monolitni premazani s jednim slojem ili više	BARRIER SD40 BARRIER SD150 BARRIER ALU NET SD150 BARRIER ALU NET SD1500
Polipropilen (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Mehaničke otpornosti • Fleksibilnost i mogućnost obrade • Otpornost na temperaturu 	Mikroporozni ili premazani	Iznimno prozračne membrane (npr. TRASPIR 150) Parne kočnice (npr. VAPOR 150)

SIROVINA UPOTRIJEBLJENA ZA POTPORU ILI OJAČANJE	PREDNOSTI	FUNKCIJA
Poliester (PL)	<ul style="list-style-type: none"> • Otpornost na temperaturu • Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake • Mehaničke otpornosti • Elastičnost 	Potpore za premazane monolitne proizvode TRASPIR EVO UV 210 TRASPIR EVO 300
Polipropilen (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Mehaničke otpornosti • Otpornost na abraziju • Velika fleksibilnosti i obradivost 	Potpore ili zaštitni slojevi za mikroporozne ili monolitne membrane
Aluminij	<ul style="list-style-type: none"> • Reflektivnost • Povećava se otpornost na prolazak vodene pare 	Obloga za neke reflektirajuće proizvode BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 BARRIER ALU NET SD1500 TRASPIR ALU 200 TRASPIR ALU FIRE 430

TRASPIR 95



PAROPROPUSNA MEMBRANA ZA ZIDNE POVRŠINE

SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	95 g/m ²	0.31 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,4 mm	16 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,02 m	175 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	210/105 N/50 mm	24/12 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	65/70 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	75/90 N	17/20 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	190/90 N/50 mm	22/10 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	45/45 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,05 m ³ /(m ² ·h·50Pa)	< 0.003 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 238 kg/m ³	oko 15 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 50	oko 0.1 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predstrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup) ⁽²⁾	ASTM E96/E96M	125 US Perm 7115 ng/(s·m ² ·Pa)

⁽²⁾TRASPIR 95 pripada obitelji proizvoda u kojoj je i TRASPIR 150, a stoga su rezultati reprezentativni i za taj proizvod.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T95	TRASPIR 95	–	1,5	50	75	5	164	807	46



TRASPIR 110

PAROPROPUSNA MEMBRANA



S CERTIFIKATOM

Odobravaju strana tijela Sintef (Norveška) i CSTB (Francuska) za upotrebЉivanje proizvoda kao nepropusne podloge.

IZJAVA O OKOLIŠU


Izjavu potvrđuje treća nezavisna strana. Dostupne su transparentne i usporedive informacije o utjecaju na okoliš počevši od analize uporabnog vijeka.

PRAKTIČNOST

Jednostavno se ugrađuje, štiti ovojnicu i ima funkciju sloja zaštite od vjetra.

SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T110	TRASPIR 110	–	1,5	50	75	5	164	807	36
T11030	TRASPIR 110 3,0 m	–	3	50	150	10	164	1615	36



SIGURNA

Proizvodom su se zadovoljila ispitivanja otpornosti na prodiranje vode prema normi ASTM E331 i Sintefu jamčeći barijeru nepropusnu do 300 Pa za dobivanje idealnog rješenja za privremenu zaštitu rijekom faza rada na gradilištu i kada nastanu slučajna pucanja obloge.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	112 g/m ²	0.37 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,4 mm	16 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,03 m	116 PERM
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	250/165 N/50 mm	29/19 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	50/70 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	115/135 N	26/30 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	220/145 N/50 mm	25/17 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	40/60 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² ·h·50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-30 °C	-22 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 275 kg/m ³	oko 17 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 75	oko 0.15 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 280 cm	> 110 in
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedna. Certifikatom QB 20-01-003 (Francuska) dopušta se maksimalno izlaganje na gradilištu u trajanju od tri (3) mjeseca.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17.02.03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M CAN2-51.32-M77	101 US Perm 5810 ng/(s·m ² ·Pa)
Otpornost na zrak	ASTM E2178	sukladno
Otpornost na zrak (prije i nakon starenja)	CAN/ULC-S741	sukladno
Pliability	CAN2-51.32-M77	sukladno
Otpornost na prodiranje vode pri 300 Pa na zidnoj površini	ASTM E331	sukladno
Otpornost na vlak	ASTM D828	4,67 N/mm

OTPORNOST NA PRODIRANJE VODE

Proizvod TRASPIR 110 ispitao se prema normi ASTM E331 kako bi se potvrdila učinkovitost proizvoda podvrgnutog mlazu vode pri 75 Pa i 300 Pa a zabrtvio se proizvodom FLEXI BAND.

TLAK MLAZA VODE	ISHOD	NAPOMENE I KOMENTARI
 75 Pa	 zadovoljeno	nema prodiranja
 300 Pa	 zadovoljeno	nema prodiranja



TRASPIR EVO UV 115

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA
OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV)
ZRAČENJE



CE
EN 13859-2



SIGURNOST

Povećana vodonepropusnost i izvrsna otpornost na loše vremenske uvjete zahvaljujući posebnoj monolitnoj smjesi.

B-s1,d0

Sposobnost vatrootpornosti certificirana prema sustavu Euroclass za reakciju na požar razreda B-s1,d0 u skladu s normom EN 13501-1.

TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

Trajna otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje pri izlaganju s otvorenim spojevima do 30 mm širine i s maksimalno 20 % otkrivene površine.

SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP iznimno stabilna u odnosu na ultraljubičasto (UV) zračenje
- ② donji sloj: monolitni prozračni sloj od materijala PP



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUV115	TRASPIR EVO UV 115	-	1,5	50	75	5	164	807	36



OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTE (UV) ZRAKE

Posebnom monolitnom smjesom jamči se povećana otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje čak i kada je riječ o fasadama s otvorenim spojevima.

INOVACIJA

Membranu obilježava inovativna tehnologija kojom se omogućuje upotreba i na metalnim fasadama izloženim povećanim toplinskim naprezanjima, a da se ne ugrožavaju njezina svojstva.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	115 g/m ²	0.38 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,08 m	44 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	90/90 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	130/170 N	29/38 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	–
Nakon umjetnog starenja: ⁽¹⁾			
– vodonepropusnost pri 120 °C	EN 1297/EN 1928	razred W1	–
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	> 98/72 N/50 mm	> 11/8 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	> 59/59 %	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d0	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/120 °C	-40/248 °F
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje bez završne obloge ⁽²⁾	EN 13859-1/2	5000h (> 12 mjeseci)	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 30 mm kojima se otkriva maksimalno 20 % površine ⁽³⁾	EN 13859-2	trajno	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 380 kg/m ³	oko 24 oz/in ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 270	oko 0.4 MNs/g
HOS (VOC)	–	0 %	–
Voden stupac	ISO 811	> 500 cm	> 197 in
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	–

(1) Uvjeti starenja u skladu s normom EN 13859-2, Prilogom C produženi na 5000 h (standardno je 336 h).

(2) Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše deset (10) tjedana. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) 5000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od šest (6) mjeseci.

(3) Membrana nije prikladna za upotrebu kao završni vodonepropusni sloj za pokrove.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.


Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Surface burning characteristics	ASTM E84	klasi 1 ili klasi A
Flame spread index (FSI)	ASTM E84	15
Smoke Developed Index (SDI)	ASTM E84	160

UMJETNO STARENJE

U okviru projekta MEZeroE Tehnološko sveučilište u Krakovu (Cracow University of Technology) podvrgnulo je jednu membranu i membranski sustav TRASPIR EVO UV 115 i traku FLEXI BAND UV umjetnom starenju izlaganjem ultraljubičastom (UV) zračenju i toplini.

Vrsta starenja:

DURABILITY
5000 h UV pri 50 °C
više od 90 dana pri 70 °C
LEGENDA:
— prije starenja
— nakon starenja



This test is part of the MEZeroE project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953157.

TRASPIR ALU 120

PAROPROPUSNA MEMBRANA



SASTAV

- 1 gornji sloj: aluminijski film
- 2 donji sloj: prozračni sloj od materijala PP

USA IRC vp	AUS AS/NZS 4200.1 Class 4	F DTU 31.2 E450 JF CI
------------------	------------------------------------	-----------------------------



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	120 g/m ²	0.39 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,08 m	44 US Perm
Otpornost na vjak MD/CD	EN 12311-1	240/210 N/50 mm	27/24 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	45/10 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	110/110 N	25/25 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W2	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W2	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,05 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.003 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 200 kg/m ³	oko 12 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 133	oko 0.4 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Refleksija TALU120	EN 15976	81 %	—
Ekvivalentna toplinska otpornost sa zračnom međušupljinom od 50 mm ($\epsilon_{\text{druga površina}}$ 0,025 – 0,88) TALU120	ISO 6946	$R_{g,0,025}: 0,804 \text{ (m}^2\text{K})/\text{W}$ $R_{g,0,88}: 0,502 \text{ (m}^2\text{K})/\text{W}$	4.57 h·ft ² ·°F/BTU 2.85 h·ft ² ·°F/BTU
Refleksija TALU120270	EN 15976	95 %	—
Ekvivalentna toplinska otpornost sa zračnom međušupljinom od 50 mm ($\epsilon_{\text{druga površina}}$ 0,025 – 0,88) TALU120270	ISO 6946	$R_{g,0,025}: 0,821 \text{ (m}^2\text{K})/\text{W}$ $R_{g,0,88}: 0,731 \text{ (m}^2\text{K})/\text{W}$	4.66 h·ft ² ·°F/BTU 4.15 h·ft ² ·°F/BTU

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TALU120	TRASPIR ALU 120	–	1,5	50	75	5	164	807	26
TALU120270	TRASPIR ALU 120 2,7 m	–	2,7	100	270	8.86	328	2906	20
TALU12030(*)	TRASPIR ALU 120 3,0 m	–	3,0	100	300	9.84	328	3229	12

(*)Proizvod je dostupan na zahtjev.

TRASPIR 135

PAROPROPUSNA MEMBRANA



SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

USA IRC vp	AUS AS/NZS 4200.1 Class 4	CH SIA 232 UD [fU]	D ZVDH USB-A UDB-B	F DTU 31.2 E1 SaD RT E450 Jf C1	I UNI 11470 C/R1
------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	------------------------



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	135 g/m ²	0.44 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,02 m	175 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	280/190 N/50 mm	32/22 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	70/110 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	135/170 N	30/38 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	250/160 N/50 mm	29/18 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	50/50 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,05 m ³ /(m ² ·h·50Pa)	< 0.003 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 225 kg/m ³	oko 14 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 33	oko 0.1 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Vodeni stupac	ISO 811	> 250 cm	> 98 in

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup) ⁽²⁾	ASTM E96/E96M	125 US Perm 7115 ng/(s·m ² ·Pa)
Surface burning characteristics	ASTM E84	klasi 1 ili klasi A
Flame spread index (FSI)	ASTM E84	20
Smoke Developed Index (SDI)	ASTM E84	90

⁽²⁾TRASPIR 135 pripada obitelji proizvoda u kojoj je i TRASPIR 150, a stoga su rezultati reprezentativni i za taj proizvod.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T135	TRASPIR 135	–	1,5	50	75	5	164	807	36
TTT135	TRASPIR 135 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	36

TRASPIR EVO 135

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA



OTPORNOST NA STARENJE

Monolitnom strukturu membrane jamči se izvrsna trajnost zahvaljujući upotrijebljenim posebnim polimerima.

SIGURNO BRTVLJENJE


Upotreboom inačice TT omogućuju se brzo polaganje i brtljenje prema pravilima struke zahvaljujući integriranoj dvostrukoj traci (tape).

OBILNA KIŠA

Povećana zaštita od obilne kiše tijekom privremenog izlaganja lošim vremenskim uvjetima na gradilištu.

SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② srednji sloj: prozračni monolitan sloj
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO135	TRASPIR EVO 135	–	1,5	50	75	5	164	807	30
TTTEVO135	TRASPIR EVO 135 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	30



SIGURNA

Monolitnom membranom štiti se ovojnica i poboljšava trajnost materijala izbjegavajući stvaranje kondenzacije i struja u izolacijskom sloju.

CIJENA-SVOJSTVA

Monolitnim funkcionalnim filmom i smanjenom gramaturom omogućuje se dobivanje odličnog proizvoda uz smanjenje troškova.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	135 g/m ²	0.44 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,45 mm	18 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,1 m	35 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	200/160 N/50 mm	23/18 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	90/90 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	160/190 N	36/43 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost pri 100 °C	EN 1297/EN 1928	W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	160/130 N/50 mm	18/15 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	60/60 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/100 °C	-40/212 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000h (8 mjeseci)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 300 kg/m ³	oko 19 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 220	oko 0.5 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše osam (8) tjedana. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) 1000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od tri (3) mjeseca.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI PROIZVODI



FLEXI BAND UV
str. 80




CUTTER
str. 394



ROLLER
str. 393



MANICA FLEX
str. 148




POUZDANOST

Monolitnom funkcionalnom membranom jamči se prozračnost putem kemijske reakcije. Ne-prekidnim i homogenim slojem omogućuje se potpuna barijera od prolaska vode i zraka.

SAVJETI ZA POLAGANJE: TRASPIR

NANOŠENJE NA ZID – VANJSKA STRANA



1 TRASPIR 95, TRASPIR 110, TRASPIR ALU 120, TRASPIR 135, TRASPIR EVO 135, TRASPIR 150, TRASPIR EVO 160, TRASPIR ALU FIRE A2 430



2a DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
OUTSIDE GLUE

2b ROTHOBLAAS TAPE

SAVJETI ZA POLAGANJE: TRASPIR



NANOŠENJE NA PROZOR – VANJSKA STRANA



-
- 1 TRASPIR 95, TRASPIR 110, TRASPIR SUNTEX 120, TRASPIR 135, TRASPIR EVO 135, TRASPIR 150, TRASPIR EVO 160, TRASPIR ALU FIRE A2 430
 - 2 MARLIN, CUTTER
 - 5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES
 - 6 ROTHOBLAAS TAPE ROLLER
-

TRASPIR 150

PAROPROPUSNA MEMBRANA



BBA
APPROVAL
INSPECTION
CERTIFICATION
CERTIFICATE 215977

EN 13859-1/2

SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



AUS AS/NZS 4200.1 Class 4	USA IRC vp	A Önorm B4118 UD Typ I	D ZVDH USB-A UDB-A	F DTU 31.2 EI Sat TR2 E600 JI CI	I UNI 11470 B/R2	ASTM TESTED	3,0 m	ASTM E84 class A class A
------------------------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------------	---	------------------------	----------------	-------	--------------------------------

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,02 m	175 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	350/210 N/50 mm	40/24 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	100/125 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	190/225 N	43/51 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	310/180 N/50 mm	35/21 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	45/60 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,05 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.003 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu		-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 215 kg/m ³	oko 13 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 40	oko 0.1 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 250 cm	> 98 in

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz preostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/E96M	125 US Perm 7115 ng/(s·m ² ·Pa)
Surface burning characteristics	ASTM E84	klasi 1 ili klasi A
Flame spread index (FSI)	ASTM E84	0
Smoke Developed Index (SDI)	ASTM E84	87

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T150	TRASPIR 150	–	1,5	50	75	5	164	807	28
TTT150	TRASPIR 150 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	28
T15030	TRASPIR 150 3,0 m	–	3	50	150	10	164	1615	20


TRASPIR NET 160

PAROPROPUSNA MEMBRANA



SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PP
- 3 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- 4 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



AUS AS/NZS 4200.1 Class 4	USA IRC vp	A Önorm B4118 US/UOType I	CH SIA 232 UD (g)	D ZVDH USB-A USB-B	F DTU 31.2 E1 Sd1 TR3	I UNI 11470 B/R3	AUS/AS 4200.1 PASS	AS1530.2 Index 1	
------------------------------------	------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	--

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	160 g/m ²	0.52 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,02 m	175 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	420/420 N/50 mm	48/48 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	25/20 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	390/360 N	88/81 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
- vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
- otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	385/390 N/50 mm	44/45 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	20/15 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,04 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1568 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 230 kg/m ³	oko 14 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 29	oko 0.1 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 500 cm	> 197 in
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama Australije i Novog Zelanda	norma	vrijednost
Vapour classification	ASTM E96	class 4
Propusnost na vodenu paru	AS/NZS 4200.1	1,471 µg/N s
Otpornost na prodiranje vode	AS/NZ 4201.4	water barrier
Flamability index	AS 1530.2	<5 ⁽²⁾
Duty classification	AS/NZS 4200.1	medium
Otpornost na vlak MD/CD	AS 1301.448s	9,5/8,0 kN/m
Edge tearing resistance MD/CD	AS/NZS 4200.0	496/434 N
Burst strength	AS 2001.2.19/AS/NZS 4200.1	566 N

⁽²⁾This product is suitable for use in BAL regions 12.5 to 40 in accordance with AS 3959. Wherever non-combustible material is required by the NCC it should be noted that this product is less than 1mm thick and has a flammability index of less than 5.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T160	TRASPIR NET 160	—	1,5	50	75	5	164	807	25
TTT160	TRASPIR NET 160 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25

TRASPIR EVO 160

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA



MONOLITNA



Monolitnom strukturu membrane jamči se izvrsna trajnost zahvaljujući upotrijebljenim posebnim polimerima.

REAKCIJA NA POŽAR B-s1,d2

Membrana ima izvanredna svojstva zaštite od požara radi jamčenja maksimalne pouzdanosti i sigurnosti.

POVIŠENA RAZINA STABILNOSTI NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

Zadovoljilo se ispitivanje umjetnog starenja kojim se predviđa izlaganje ultraljubičastom (UV) zračenju 1000 sati.



SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② srednji sloj: prozračni monolitan sloj
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO160	TRASPIR EVO 160	-	1,5	50	75	5	164	807	30
TTTEVO160	TRASPIR EVO 160 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	30
TEVO16030	TRASPIR EVO 160 3,0 m	-	3	50	150	10	164	1615	30



SIGURNO BRTVLJENJE

Upotrebatom inačice TT omogućuju se brzo po-laganje i brtvljenje prema pravilima struke zahvaljujući integriranoj dvostruko traci (tape). Ispitana je prema normi ASTM E331 kako bi se potvrdila učinkovitost proizvoda izloženog mla- zu vode pri 75 Pa i 300 Pa.

OBILNA KIŠA

Povećana otpornost na obilnu kišu tijekom privremenog izlaganja lošim vremenskim uvje-tima na gradilištu.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	160 g/m ²	0.52 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,1 m	34 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	280/220 N/50 mm	32/25 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	50/60 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	180/200 N	40/45 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	–
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost pri 100 °C	EN 1297/EN 1928	razred W1	
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	260/200 N/50 mm	30/23 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	40/50 %	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d2	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/100 °C	-40/212 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000h (8 mjeseci)	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 370 kg/m ³	oko 0.21 oz/in ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 160	oko 0.5 MNs/g
Otpornost spojeva	EN 12317-2	> 200 N/50 mm	> 23 lbf/in
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–
Vodeni stupac	ISO 811	> 500 cm	> 197 in
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	–

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše osam (8) tjedana. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) 1000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od tri (3) mjeseca.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M CAN2-51.32-M77	12.3 US Perm 702 ng/(s·m ² ·Pa)
Otpornost na prodiranje vode pri 300 Pa na zidnoj površini	ASTM E331	sukladno
Otpornost na zrak	ASTM E2178	sukladno
Otpornost na zrak (prije i nakon starenja)	CAN/ULC-S741	sukladno
Sheathing, Membrane, Breather Type	CAN2-51.32-M77	sukladno
Pliability	CAN2-51.32-M77	passed
Total heat release rate	ASTM 1354	5,4 MJ/m ²
Surface burning characteristics	ASTM E84	klasi 1 ili klasi A
Flame spread index (FSI)	ASTM E84	0
Smoke Developed Index (SDI)	ASTM E84	30
Evaluation of fire propagation	NFPA 285	approved

Svojstva prema normama Australije i Novog Zelanda	norma	vrijednost
Otpornost na prodiranje vode	AS/NZ 4201.4	Water barrier
Flamability index	AS 1530.2	< 5 ⁽²⁾
Duty classification	AS/NZS 4200.1	Light wall
Otpornost na vlak MD/CD	AS 1301.448s	4,3/3,6 kN/m
Edge tearing resistance MD/CD	AS/NZS 4200.0	221/181 N
Burst strength	AS 2001.2.19/AS/NZS 4200.1	357 N
Dimenzionalna stabilnost	AS/NZS 4201.3	<0.5%

⁽²⁾ This product is suitable for use in BAL regions 12.5 to 40 in accordance with AS 3959. Wherever non-combustible material is required by the NCC it should be noted that this product is less than 1mm thick and has a flammability index of less than 5.

UMJETNO STARENJE I NEPROPUŠNOST

U sklopu projekta MEZeroE sustav TRASPIR EVO 160 + SMART BAND podvrgnut je umjetnom starenju prouzročenom izlaganju ultraljubičastom (UV) zračenju i toplini.



Vrsta starenja:

5000 h UV pri 50 °C

više od 90 dana pri 70 °C

Proizvod TRASPIR EVO 160 ispitao se prema normi ASTM E331 mlazom vode pri 75 Pa i 300 Pa.

TLAK MLAZA VODE	ISHOD	NAPOMENE I KOMENTARI
300 Pa	zadovoljeno	nema prodiranja

TRASPIR 200

PAROPROPUSNA MEMBRANA



SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

AUS AS/NZS 4200.1 Class 4	USA IRC vp	A Önorm B4119 US/DO Iypl	CH SIA 232 UD (g)	D ZVDH USB-A UD-B-A	F DTU 31.2 E1 Sd1 TR2	I UNI 11470 A/R2
------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,02 m	175 US Perm
Otpornost na vjak MD/CD	EN 12311-1	360/270 N/50 mm	41/31 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	45/85 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	230/270 N	52/61 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vjak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	330/250 N/50 mm	38/29 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/70 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,04 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1568 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 250 kg/m ³	oko 16 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 25	oko 0.1 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 280 cm	> 110 in
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T200	TRASPIR 200	–	1,5	50	75	5	164	807	25
TTT200	TRASPIR 200 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25


TRASPIR ALU 200

PAROPROPUSNA REFLEKTIRAJUĆA MEMBRANA

CE
EN 13859-1/2

SASTAV

- 1 obloga: film od perforiranog aluminija
- 2 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PL
- 3 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 4 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PL
- 5 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,045 m	78 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	350/225 N/50 mm	40/26 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	5/4 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	200/200 N	45/45 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	330/175 N/50 mm	38/20 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	4/4 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-30 °C	-22 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 250 kg/m ³	oko 16 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 60	oko 0.22 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Refleksija	EN 15976	95 %	—
Ekvivalentna toplinska otpornost sa zračnom međušupljinom od 50 mm ($\epsilon_{\text{druga površina}}$ 0,025 – 0,88)	ISO 6946	$R_{g,0,025}: 0,821 \text{ (m}^2\text{K})/\text{W}$ $R_{g,0,88}: 0,731 \text{ (m}^2\text{K})/\text{W}$	4.66 h·ft ² ·°F/BTU 4.15 h·ft ² ·°F/BTU
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

ZAŠTITA OD ELEKTROMAGNETSKOG ONEĆIŠĆENJA

Ispitivanja provedena na proizvodu TRASPIR ALU 200 pokazala su da proizvod zahvaljujući aluminijskom sloju ima ulogu pokrova od elektromagnetskih valova. Izmjerena je vrijednost veća od 20 dB jer je pokrovni učinak gustoće protoka snage veći od 99 %.

Pokrovni učinak gustoće

> 99%

dB

25 – 74 dB ELECTROBIOLOGY

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TTTALU200	TRASPIR ALU 200 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25

TRASPIR EVO SEAL 200

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA
OTPORNA NA PROBOJE



S CERTIFIKATOM

Membranom su se zadovoljila stroga ispitivanja, pa se može razvrstati kao membrana otporna na probot vijaka, klamerica ili čavla.

UŠTEDA VREMENA I TROŠKOVA

Pojačanim filmom od materijala TPU jamči se nepropusnost membrane čak i kada je riječ o probotu vijkom ili čavljom, a da ne treba dodavati dodatne proizvode. Stoga, polaganje se brzo obavlja i štedi se vrijeme.

OTPORNOST NA STARENJE

Posebnim funkcionalni filmom jamči se povećana trajnost s vremenom i održavanjem stalnosti mehaničke izvedbe uz jamčenje zaštite i pouzdanosti.

AUS AS/NZS 42001.1 Class 4	USA IRC vp	A Önem B4119 UD Typ I	CH SIA 232 UD (g)	D ZVÖH USB-A UDB-A	F DTU 31.2 EI Sa11 TR2 EB00 JF C2	I UNI 11470 A/R3
-------------------------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	------------------------



ABRASION
RESISTANCE



DURABILITY




NAIL SEALING EAO
030218-00-0402



NAIL SEALING
ÖNORM B3647

SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② srednji sloj: monolitni prozračni sloj od materijala PP
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO200	TRASPIR EVO SEAL 200	–	1,5	50	75	5	164	807	25
TTTEVO200	TRASPIR EVO SEAL 200 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25



MONOLITNI FILM TPU

Film od materijala TPU modificirane i povećane debljine u usporedbi s tržišnim standardima otporan je na probot vijcima i čavlima a jamči i izvanrednu izvedbu monolitnog proizvoda.

SIGURNA

Ispitala se za upotrebu kao privremeni pokrov do 12 tjedana s potpunim izlaganjem atmosferskim uvjetima.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,08 m	43 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	300/220 N/50 mm	34/25 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	50/70 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	260/340 N	58/76 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost pri 120 °C	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	270/200 N/50 mm	31/23 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	25/35 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/120 °C	-40/248 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000h (8 mjeseci)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,04 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 285 kg/m ³	oko 18 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 114	0.4 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	600 cm	236 in
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	—
Ispitivanje otpornosti na perforaciju čavom	ÖNORM B3647	zadovoljeno	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedana. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) 1000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od tri (3) mjeseca.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

BRTVLJENJE ČAVLA

TRASPIR EVO SEAL 200 učinkovit je proizvod za jamčenje brtvljenja vijaka i čavala. Proizvod se ispitao prema normi EAD 030218-00-0402 a svojstvo je potvrđeno u ocjeni ETA (European Technical Assesment).

UVJETI:





kiša od 2 l/m²



tlak vjetra od 450 Pa



nije potreban dodatan materijal za brtvljenje vijaka ili čavala ako je riječ o nanošenju na hrapavoj površini i gornjoj letvici



OTPORNOST NA ABRAZIJU I TRAJNOST

Posebnom smjesom jamči se povećana otpornost na atmosferske uvjete i izvrsna trajnost u svim klimatskim uvjetima zahvaljujući i posebnom zaštitnom sloju.


I VENTILIRANE FASADE I VATRA

Protupožarna pitanja povezana su sa svakom vrstom građevine prema opisanome u uvodu „Konstrukcije i reakcija na požar” (str. 318). Kako bi se maksimalno smanjio rizik, ključno je upotrebljavati odgovarajuće komponente i paziti na svaku pojedinost projektiranja. Našim rješenjima za ventilirane fasade maksimalno se smanjuju rizici ograničavajući širenje plamena kada je riječ o požaru nastalom unutra ili vani.

FAZE ŠIRENJA POŽARA NA VENTILIRANOJ FASADI

1.

Ako požar nastane unutar građevine, u prvom se trenutku plamen širi na mjestu gdje je nastao. Moderne građevine s ventiliranim fasadama projektiraju se za maksimalno iskorištavanje učinka dimnjaka ventilirane fasade kako bi se iskoristile prednosti nastale ulaznim kretanjem zraka u međušupljini između obloge i izolacijskog sloja. Upravo zbog tog feno-mena mogu se dogoditi problemi ako nastane požar.




EFEKT DIMNJAKA

Efekt dimnjaka fizikalni je fenomen na osnovi rada tradicionalnih dimnjaka preuzet iz arhitekture kako bi se iskorištavanjem ulaznog kretanja toplog zraka generiranog unutar ventiliranih fasada zajamčilo stvaranje kontinuiranog ciklusa i povećala udobnost boravka u građevini.


2.

Ako nastane požar, efektom dimnjaka ventilirane fasade mogu se stvoriti problemi jer se može usmjeriti plamen unutar ventilacijske međušupljine gurajući ga prema višim katovima građevine.



3.

Pomnim protupožarnim projektiranjem uključuju se proizvodi za aktivnu ili pasivnu zaštitu u sklopu projekta s ciljem sprječavanja širenja mogućeg plamena. Društvo Rothoblaas predlaže upotrebu samogasivih membrana i traka kao pasivnog rješenja fasada. Ako se ne primijene preventivne mjeru, gorenjem materijalā plamen se može prenijeti na više katova. Jednaki su koncepti valjani i kada je riječ o požaru nastalom izvan građevine.



TRASPIR FELT EVO UV 210

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA
OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE




CE
EN 13859-1/2

SASTAV

1 gornji sloj: monolitni prozračni sloj od materijala PP

2 ojačanje: tkanina od materijala PL



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	210 g/m ²	0.69 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	1 mm	39 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,1 m	35 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	380/420 N/50 mm	43/48 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	40/55 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	220/210 N	49/47 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja ⁽¹⁾ :			
– vodonepropusnost pri 120 °C	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	340/380 N/50 mm	39/43 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/50 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d2	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-30 °C	-22 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/120 °C	-40/248 °F
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje bez završne obloge ⁽²⁾	EN 13859-1/2	5000h (> 12 mjeseci)	—
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 30 mm kojima se otkriva maksimalno 30 % površine ⁽³⁾	EN 13859-1/2	trajno	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1300 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 210 kg/m ³	18 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 100	oko 0.5 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 300 cm	> 118.11024 in

(1)Uvjeti starenja u skladu s normom EN 13859-2, Prilog C produljeni na 5000 h (standardno je 336 h).

(2)Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredviđeni uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo ograničavanje izlaganja atmosferskim čimbenicima na gradilištu na maksimalno 12 tjedana iz predostrožnosti. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) 5000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od šest (6) mjeseci.

(3)Membrana nije prikladna za upotrebu kao završni vodonepropusni sloj za pokrove.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUV210	TRASPIR FELT UV 210	–	1,5	50	75	5	164	807	16
TUV21030	TRASPIR FELT UV 210 3,0 m	–	3	50	150	10	164	1615	16

TRASPIR EVO UV 210

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA OTPORNA NA UV ZRAKE



MONOLITNA


Zahvaljujući poliakrilatnom premazu i potpori od materijala PL, membrana je iznimno stabilna i otporna na visoke temperature čime se jamči izvrsna trajnost.

B-s1,d0

Sposobnost vatrootpornosti certificirana prema sustavu Euroclass za reakciju na požar razreda B-s1,d0 u skladu s normom EN 13501-1.

TRAJNA OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE I 10 000 SATI

Trajna otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje pri izlaganju s otvorenim spojevima do 50 mm širine i s maks. 40 % otkrivene površine. Zadovoljeno je ispitivanje umjetnog starenja od 10 000 sati.



SASTAV

- ① gornji sloj: monolitni prozračni sloj od poliakrilata
- ② ojačanje: tkanina od materijala PL

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TTTUV210	TRASPIR EVO UV 210 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	24



IZVRSNA ESTETIKA

Zahvaljujući gramaturi i poliakrilatnoj smjesi, proizvodom se pruža povećana toplinska i dimenzionalna stabilnost kako bi se spriječila oticanja tijekom polaganja. Konačni estetski rezultat jamči se upotrebom proizvoda FRONT BAND UV 210 koji se izvodi upotrebom jednake potpore kako bi se stopio s membranom.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	210 g/m ²	0.69 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,04 m	87 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	300/200 N/50 mm	34/23 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	25/25 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	120/120 N	27/27 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja: ⁽¹⁾			
– vodonepropusnost pri 150 °C	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	290/190 N/50 mm	33/22 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	20/20 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d0	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/150 °C	-4/302 °F
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje bez završne obloge ⁽²⁾	EN 13859-1/2	10.000h (> 12 mjeseci)	—
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 50 mm kojima se otkriva maksimalno 40 % površine ⁽³⁾	EN 13859-1/2	trajno	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 700 kg/m ³	oko 44 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 130	oko 0.2 MNs/g
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—

(1) Uvjeti starenja u skladu s normom EN 13859-2, Prilogom C produljeni na 10 000 h (standardno je 336 h).

(2) Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredviđivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predočnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše 24 tjedna. Prema normi DTU 31.4 (Francuska) 10 000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od četrnaest (14) mjeseci.

(3) Membrana nije prikladna za upotrebu kao završni vodonepropusni sloj za pokrove.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M	41.7 US Perm 2380 ng/(s·m ² ·Pa)
Surface burning characteristics	ASTM E84	klasi 1 ili klasi A
Flame spread index (FSI)	ASTM E84	5
Smoke developed index (SDI)	ASTM E84	300

Svojstva prema normama Australije i Novog Zelanda	norma	vrijednost
Flamability index	AS 1530.2	<5 ⁽²⁾

(2) This product is suitable for use in BAL regions 12.5 to 40 in accordance with AS 3959. Wherever non-combustible material is required by the NCC it should be noted that this product is less than 1mm thick and has a flammability index of less than 5.

IZLAGANJE STVARNIM UVJETIMA I MOGUĆNOST RASTAVLJANJA

Pri širenju sjedišta marke Rothoblaas glavna je fasada rastavljena na module sastavljene od panela izrađenih od CLT-a, izolator, proizvod TRASPIR EVO UV 210 i potkonstrukciju obloge.

Kako bi se provjerila funkcionalnost fasade i ocijenila njezina moguća ponovna upotreba, ispitane su nepropusnost i mehanička svojstva proizvoda TRASPIR EVO UV 210. Ispitivanjima se pokazalo da je membrana nakon pet godina i dalje savršeno netaknuta.

Nakon pet godina upotrebe

vodonepropusnost	sukladno
otpornost na vlak MD/CD	338/251 N/50 mm
istezanje MD/CD	28/31 %



SAVJETI ZA POLAGANJE: TRASPIR UV

NANOŠENJE NA ZIDNU POVRŠINU – MEMBRANA S DVOSTRUKOM TRAKOM [TAPE]



1



2



3

NANOŠENJE NA ZIDNU POVRŠINU – MEMBRANA BEZ DVOSTRUKE TRAKE [TAPE]



1



2



3

3 DOUBLE BAND, FACADE BAND, FRONT BAND UV

SAVJETI ZA POLAGANJE: TRASPIR UV



NANOŠENJE NA PROZOR – VANJSKA STRANA



1 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

2 MARLIN, CUTTER

6 FAÇADE BAND, FRONT BAND UV

7 PLASTER BAND OUT

TRASPIR EVO 220

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA



MONOLITNA


Monolitnom strukturu membrane jamči se izvrsna trajnost zahvaljujući upotrijebljenim posebnim polimerima.

SUPER TAPE

Povećanom širinom trake (*tape*), odobrenom prema normi ÖNORM B 4119, jamči se izvrsna otpornost na padanje obilne kiše.

PROTUKLIZNO

Gruba površina za izvrsnu otpornost na klizanje zahvaljujući dvostrukoj polipropilenskoj oblozi.



SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② srednji sloj: prozračni monolitan sloj
- ③ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO220	TRASPIR EVO 220	-	1,5	50	75	5	164	807	20
TTTEVO220	TRASPIR EVO 220 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20



POUZDANOST

Integriranim dvostrukom trakom povećane širine pruža se najveća moguća zaštita od obilne kiše.

SIGURNOST

Tijekom rada na gradilištu monolitnim filmom membrane jamči se izvrsna trajnosti čak i kada je riječ o izlaganju ultraljubičastom (UV) zračenju.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	220 g/m ²	0.72 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	1 mm	39 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,2 m	17 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	385/315 N/50 mm	44/36 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	65/80 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	345/425 N	78/96 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost pri 100 °C	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	365/270 N/50 mm	42/31 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	47/51 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/100 °C	-40/212 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000h (8 mjeseci)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 220 kg/m ³	oko 14 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 200	oko 1 MNs/g
Otpornost spojeva	EN 12317-2	> 250 N/50 mm	> 28.5 lbf/in
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Vodeni stupac	ISO 811	> 500 cm	> 197 in
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše osam (8) tjedana. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) 1000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od tri (3) mjeseca.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama Australije	norma	vrijednost
Flamability index	AS 1530.2	<5 ⁽²⁾

⁽²⁾This product is suitable for use in BAL regions 12.5 to 40 in accordance with AS 3959. Wherever non-combustible material is required by the NCC it should be noted that this product is less than 1 mm thick and has a flammability index of less than 5.



POVIŠENA RAZINA GRAMATURE

Izvedbom i gramaturom ove monolitne membrane omogućuje se zadovoljavanje najstrožih zahtjeva raznih nacionalnih normi i, stoga, razvrstava se kao vrhunski proizvod među visoko-ucinkovitim membranama.

TRASPIR DOUBLE NET 270

PAROPROPUSNA MEMBRANA



DVOSTRUKA MREŽA ZA OJAČANJE

Zahvaljujući sastavu, membrana je otporna na mehanička naprezanja nastala zbog klamerica i čavala.

PROTUKLIZNO

Gruba površina za izvrsnu otpornost na klizanje zahvaljujući dvostrukoj polipropilenskoj oblozi.

SIGURNOST

Povećanom gramaturom pruža se dobra vodonepropusnost čak i tijekom rada na gradilištu.

SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PP
- 3 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- 4 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PP
- 5 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

AUS AS/NZS 4200.1 Class 4	USA IRC vp	A Önorm B4119 US/UDTypI	CH SIA 232 UD [g]	D ZVÖH USB-A UDB-A	F DTU 31.2 E1SDNTRG	I UNI 11470 A/R3
------------------------------------	------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------

ABRASION RESISTANCE	STRONGER
---------------------	----------



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T270	TRASPIR DOUBLE NET 270	–	1,5	50	75	5	164	807	16
TTT270	TRASPIR DOUBLE NET 270 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	16



BRZO BRTVLJENJE

Upotrebom inačice TT omogućuju se brzo po-laganje i brtvljenje prema pravilima struke zahvaljujući integriranoj dvostrukoj traci (tape).

FLEKSIBILNOST

Iako je veoma debela i otporna membrana ima sastav kojim se jamči velika fleksibilnost pri obradi bez rizika od trošenja materijala.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	270 g/m ²	0.88 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	1 mm	39 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,035 m	100 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	650/800 N/50 mm	74/91 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	40/60 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	750/550 N	169/124 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	620/770 N/50 mm	71/88 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/55 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Otpornost na temperaturu	—	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 260 kg/m ³	oko 16 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 35	oko 0.175 MNs/g
Otpornost spojeva	EN 12317-2	> 550 N/50 mm	> 63 lbf/in
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—
Vodeni stupac	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾ Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz preostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI PROIZVODI



SPEEDY BAND
str. 76




BLACK BAND
str. 144



ROLLER
str. 393



NAIL PLASTER
str. 134



MEHANIČKA OTPORNOST

Dvostrukom mrežom za ojačanje jamči se maksimalna sigurnost čak i tijekom rada na gradilištu a i kada postoe povećana mehanička naprezanja.

TRASPIR EVO 300

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA



MONOLITNA

Monolitnom strukturu membrane jamči se izvrsna trajnost zahvaljujući upotrijebljenim posebnim polimerima.

IZVANREDNA STABILNOST NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

Proizvod je iznimno otporan na loše vremenske uvjete i zadovoljeno je ispitivanje umjetnog starenja od 10 000 sati.

OTPORNOST NA TEMPERATURU I DUGOTRAJNOST

Premaz od poliakrilata i potpora od materijala PL čine proizvod iznimno stabilnim i otpornim pri temperaturama do 150 °C.




SASTAV

- ① gornji sloj: monolitni prozračni sloj od poliakrilata
- ② srednji sloj: tkanina od materijala PL

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO300	TRASPIR EVO 300	–	1,5	50	75	5	164	807	24
TTTEVO300	TRASPIR EVO 300 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	24



POUZDANOST

Nepropusnost i mehaničke otpornosti jamče se čak i kada je riječ o točkama trajno izloženim sunčevu zračenju.

SAMOGASIVOST PREMA RAZREDU B-s1,d0

Zahvaljujući posebnoj modificiranoj akrilnoj smjesi povezanoj s poliesterskom tkaninom, proizvod postaje samogasiv i pripada razredu B-s1,d0 reakcije na požar.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	300 g/m ²	0.98 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,04 m	87 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	380/250 N/50 mm	43/29 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	25/25 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	160/190 N	36/43 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja: ⁽¹⁾			
– vodonepropusnost pri 150 °C	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	370/240 N/50 mm	42/27 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	23/23 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d0	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/150 °C	-40/302 °F
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje bez završne obloge ⁽²⁾	EN 13859-1/2	10.000h (> 12 mjeseci)	—
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 50 mm kojima se otkriva maksimalno 40 % površine ⁽³⁾	EN 13859-1/2	trajno	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 600 kg/m ³	oko 37 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 80	oko 0.2 MNs/g
Otpornost spojeva	EN 12317-2	> 280 N/50 mm	> 32 lbf/in
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 500 cm	> 197 in
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	—

(1) Uvjeti starenja u skladu s normom EN 13859-2, Prilog C produljeni na 10 000 h (standardno je 336 h).

(2) Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše 24 tjedna. Prema normi DTU 31.4 (Francuska) 10 000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od četvrnaest (14) mjeseci.

(3) Membrana nije prikladna za upotrebu kao završni vodonepropusni sloj za pokrove.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	standard	value
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M	41.7 US Perm 2380 ng/(s·m ² ·Pa)

TRASPIR EVO 300 pripada obitelji proizvoda u kojoj je i TRASPIR EVO UV 210, a stoga su rezultati reprezentativni i za taj proizvod.

IZLAGANJE STVARNIM UVJETIMA I MOGUĆNOST RASTAVLJANJA

Pri širenju sjedišta marke Rothoblaas glavna je fasada rastavljena na module sastavljene od panela izrađenog od CLT-a, izolator, proizvod TRASPIR EVO UV 210 (TRASPIR EVO 300) i potkonstrukciju obloge.

Kako bi se provjerila funkcionalnost fasade i ocijenila njezina moguća ponovna upotreba, ispitane su nepropusnost i mehanička svojstva proizvoda TRASPIR EVO UV 210 (TRASPIR EVO 300). Ispitivanjima se pokazalo da je membrana nakon pet godina i dalje savršeno netaknuta.

TRASPIR EVO 300 pripada obitelji proizvoda u kojoj je i TRASPIR EVO UV 210 a riječ je o težoj i učinkovitoj inačici proizvoda i stoga su rezultati reprezentativni i za taj proizvod.



TRASPIR DOUBLE EVO 340

PAROPROPUSNA MONOLITNA I MIKROPOROZNA MEMBRANA



MONOLITNA

Monolitnom strukturu membrane jamči se izvrsna trajnost zahvaljujući upotrijebljenim posebnim polimerima.


MALI NAGIBI

Zahvaljujući gramaturi, može se učinkovito polagati i na pokrove nagibā do 5°.

DVOSTRUKA ZAŠTITA

Dvostruka funkcionalna membrana služi za dvostruku vodonepropusnost i zaštitu od loših vremenskih uvjeta.

AUS AS/NZS 42001 Class 3	USA IRC vp	A Önorm B4118 UD Typ II US	CH SIA 232 UD (g)	D ZVÖH USB-A UDB-A	F DTU 31.2 EI Sa11 TR3 EB00 JF C2	I UNI 111470 A/R3
-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	-------------------------



SASTAV

- ① gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ② srednji sloj: prozračni monolitan sloj
- ③ srednji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- ④ srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- ⑤ donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO340	TRASPIR DOUBLE EVO 340	–	1,5	25	37,5	5	82	404	20
TTTEVO340	TRASPIR DOUBLE EVO 340 TT	TT	1,5	25	37,5	5	82	404	20



POUZDANOST

Povišenom razinom gramature jamči se izvrsna zaštita već tijekom rada na gradilištu.

SIGURNOST

Dvostruka zaštita omogućena dvama funkcionalnim filmovima jamči izvanrednu nepropusnost.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	340 g/m ²	1.11 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	1,2 mm	47 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,19 m	18 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	605/455 N/50 mm	69/52 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	65/80 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	415/500 N	93/112 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost pri 100 °C	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	550/400 N/50 mm	63/46 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	37/51 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/100 °C	-40/212 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000h (8 mjeseci)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,04 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 284 kg/m ³	oko 10 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 160	oko 0.95 MNs/g
Otpornost spojeva	EN 12317-2	> 250 N/50 mm	> 28.5 lbf/in
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Voden stupac	ISO 811	> 600 cm	> 236 in

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše osam (8) tjedana. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) 1000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od tri (3) mjeseca.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI PROIZVODI



GEMINI
str. 134



LIZARD
str. 388



FLEXI BAND
str. 78



MANICA PLASTER
str. 146



VISOKA RADNA SVOJSTVA

Povišena razina gramature i dvostruki funkcionalni sloj jamče povećanu zaštitu i otpornost na abraziju. Monolitnom membranom omogućuje se zadovoljavanje najstrožih zahtjeva raznih nacionalnih norma prema kojima se razvrstava kao proizvod iznimno visokih radnih svojstava.

SAVJETI ZA POLAGANJE: TRASPIR




NANOŠENJE NA KROV – VANJSKA STRANA



-
- 1** TRASPIR EVO 135, TRASPIR 150, TRASPIR NET 160, TRASPIR EVO 160, TRASPIR 200, TRASPIR ALU 200, TRASPIR FELT UV 210, TRASPIR EVO 220, TRASPIR DOUBLE NET 270, TRASPIR EVO 300, TRASPIR DOUBLE EVO 340, TRASPIR ALU FIRE A2 430
- 2** HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES
- 5b** ROTHOBLAAS TAPE
ROLLER
- 5c** DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
OUTSIDE GLUE
-


SAVJETI ZA POLAGANJE: BRTVLJENJE KROVA

BRTVLJENJE POPREČNIM PREKLAPANJEM NA VRHU



4 ROTHOBLAAS TAPE

BRTVLJENJE SUSTAVĀ ZA PRIČVRŠĆIVANJE



1 GEMINI



1 NAIL PLASTER, NAIL BAND, LIZARD

TRASPIR WELD EVO 360

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA KOJA SE MOŽE ZAVARIVATI



AUS
AS/NZS
4200.1
Class 3

USA
IRC
vp

A
Önem 64119
UD Typ II
US

CH
SIA 232
UD [g]

D
ZV/DH
USB-A
UDB-A

F
DTU 31.2
EI 93/1 TR3

I
UNI 11470
A/R3



MONOLITNA


Monolitnom strukturu membrane jamči se izvrsna trajnost zahvaljujući upotrijebljenim posebnim polimerima.

DVOSTRUKA ZAŠTITA

Izvrsna vodonepropusnost: dvostrukim vanjskim slojem od materijala PU jamče se najviši standardi sigurnosti i izvrsna trajnost.

MALI NAGIBI

Zahvaljujući gramaturi, membrana se može učinkovito polagati i na pokrovne nagibā do 5°.



SASTAV

- ① gornji sloj: monolitni prozračni sloj od materijala PP
- ② srednji sloj: tkanina od materijala PL
- ③ donji sloj: monolitni prozračni sloj od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO360	TRASPIR WELD EVO 360	–	1,5	25	37,5	5	82	404	24
TEVO36030	TRASPIR WELD EVO 360 3,0 m	–	3	25	75	10	82	807	24
WELDSTRIP300	WELDING STRIPE	–	0,30	20	6	1	66	66	5



CJELOVIT SUSTAV

Omogućivanje nepropusnosti proizvodom TRASPIR WELD EVO 360 znači izvođenje sigurnog, učinkovitog i potpunog sustava s oblogama i brtljenjem letvica zavarivanjem.

ZAVARIVANJE FUNKCIONALNOG FILMA

Membranom se omogućuje zavarivanje dvaju funkcionalnih filmova od materijala TPU vrućim zrakom ili kemijskim putem na vanjskim rubovima izbjegavajući upijanje vlažnosti.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	360 g/m ²	1.18 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	1 mm	39 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,2 m	17US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	420/490 N/50 mm	48/56 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	50/65 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	310/280 N	70/63 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost pri 120 °C	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	400/470 N/50 mm	46/54 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	50/65 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-30 °C	-22 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/120 °C	-40/248 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000h (8 mjeseci)	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	oko 360 kg/m ³	oko 22 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 200	oko 1 MNs/g
Otpornost spojeva	EN 12317-2	> 490 N/50 mm	> 56 lbf/in
Voden stupac	ISO 811	> 300 cm	> 118 in
Ispitivanje stanja pri padanju većih količina kiše	TU Berlin	zadovoljeno	—
Temperatura primjene proizvoda WELD LIQUID	–	10/25 °C	50/77 °F
Temperatura skladištenja proizvoda WELD LIQUID ⁽²⁾	–	5/25 °C	41/77 °C
Učinak jedne litre proizvoda WELD LIQUID	–	oko 150 – 180 m ²	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dvanest (12) tjedana.

⁽²⁾Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu podalje od izvorâ topline, otvorenih plamenova ili drugih izvora paljenja. Provjerite datum proizvodnje na ambalaži.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

IZLAGANJE U STVARnim UVJETIMA

Dvostrukim slojem od materijala PU proizvoda TRASPIR WELD EVO 360 jamči se izvrsna trajnost i održava nepropusnost membrane čak i tijekom produljenog izlaganja lošim vremenskim uvjetima tijekom rada na gradilištu. Zahvaljujući povećanoj otpornosti na starenje materijala PU, donji sloj zaštićen od izravnog izlaganja ostaje potpuno cjelovit čak i u najekstremnijim uvjetima.

Nakon izlaganja na gradilištu 12 mjeseci bez zaštite u klimi Srednje Europe*



vodonepropusnost



sukladno

*Ispitivanjem se dokazuje povećana trajnost proizvoda TRASPIR WELD EVO 360 čak i kada je riječ o duljem izlaganju. Ipak, društvo Rothoblaas savjetuje ograničavanje vrijeme izlaganja atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dvanest (12) tjedana.

POVEZANI PROIZVODI



WELDING BOTTLE BRUSH
WELDBOTBRUSH
sadržaj: 0,5 L
kom./pak. 1



WELDING BRUSH
WELDBRUSH
dimenzije: 4 cm
kom./pak. 1



WELDING LIQUID
WELDLIQUID
sadržaj: 1,0 L
kom./pak. 1




WELDING PIPE SLEEVE
WELDPIPE
promjer: 80 – 125 mm
kom./pak. 4



MANICA FLEX - TPU
MANFTP300
MANFTP430

SAVJETI ZA POLAGANJE

BRTVLJENJE MEMBRANE




1a



2a



1b




3

1 WELDOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDOLIQUID

RJEŠENJE A: BRTVLJENJE LETVICE PROIZVODOM WELD STRIPE



5



6

5 WELDSTRIPE300

6 WELDOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDOLIQUID, HOT GUN

RJEŠENJE B: BRTVLJENJE LETVICE TRAKOM MJESTA PROLASKA ČAVLA



7




8

7 NAIL PLASTER



BRTVLJENJE KOŠULJICE



1
2 MANFTPU300, MANFTPU430
WELDOBOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDLIQUID



BRTVLJENJE DIMNJAKA



2 WELDOBOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDLIQUID

3 ROTHOBLAAS TAPE

5a WELDOBOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDLIQUID, HOT GUN

5b ROTHOBLAAS TAPE

TRASPIR ALU FIRE A2 430

PAROPROPUSNA REFLEKTIRAJUĆA MEMBRANA

NEZAPALJIVOST PREMA RAZREDU A2-s1,d0


Membrana se ispitala prema normi EN 13501-1 i razvrstava se kao nezapaljiv materijal.

REFLEKTIVNOST

Zahvaljujući kapacitetu za reflektiranje topline do 95 %, poboljšava se toplinska izvedba građevnog paketa.

VISOKA GRAMATURA

Proizvod od 430 g/m² iznimno je čvrst, toplinski stabilan i otporan na naprezanja (stress) tijekom polaganja.




SASTAV

- ① gornji sloj: film od perforiranog aluminija
- ② srednji sloj: funkcionalni film od materijala PE
- ③ donji sloj: tkanina od staklenih vlakana

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TALUFIRE430	TRASPIR AUL FIRE A2 430	T	1,2	35	42	4	164	646	20



OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTE (UV) ZRAKE

Gornjim aluminijskim slojem jamči se povećana otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake čak i kada je riječ o izlaganju na gradilištu ili kada postoje pukotine ili otvoreni spojevi u oblogama.

SIGURNOST

Kao nezapaljiva membrana može se nanositi i u kombinaciji s fotonaponskim pogonima ili u točkama prolaska električnog napona.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	430 g/m ²	1.41 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,43 mm	17 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,08 m	43 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	3000/3200 N/50 mm	343/365 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	6/5 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	580/450 N	130/101 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	—
Nakon umjetnog starenja: ⁽¹⁾			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	2800/3000 N/50 mm	343/365 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	6/5 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred A2-s1,d0	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,05 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.003 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/90 °C	-40/194 °F
Ekvivalentna toplinska otpornost sa zračnom međušupljinom od 50 mm ($\epsilon_{\text{druga površina}}$ 0,025 – 0,88)	ISO 6946	R _{g,0,025} : 0,821 (m ² K)/W R _{g,0,88} : 0,731 (m ² K)/W	4.66 h·ft ² ·°F/BTU 4.15 h·ft ² ·°F/BTU
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje bez završne obloge ⁽²⁾	EN 13859-1/2	5000h (> 12 mjeseci)	—
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 50 mm kojima se otkriva maksimalno 50 % površine ⁽³⁾	EN 13859-1/2	trajno	—
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,0007 W/(m·K)	0 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	800 J/(kg·K)	—
Gustoća	–	1000 kg/m ³	oko 62 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 185	oko 0.4 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	—
Refleksija	EN 15976	95 %	—

(1)Uvjeti starenja u skladu s normom EN 13859-2, Prilog C prodljeni na 5000 h (standardno je 336 h).

(2)Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše deset (10) tjedana. Prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska) 5000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od šest (6) mjeseci

(3)Membrana nije prikladna za upotrebu kao završni vodonepropusni sloj za pokrove.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

REAKCIJA NA POŽAR NA FASADA

TRASPIR ALU FIRE 430 ispitana je unutar ventilirane fasade izvedene s pomoću drvenih panela prema protokolu „Assessment of fire performance of facades using large fire exposure“.

PERFORMANCE:

vertical fire spread	60 minutes
burning parts	60 minutes



MEHANIČKA OTPORNOST

Spoj aluminijskog sloja i ojačanja od staklenih vlakana jamči povećana mehanička svojstva.

TRASPIR METAL

3-D PODLOGE ZA METALNE KROVOVE



AUS AS/NZS 4200.1 Class 4	USA IRC vp	A Önorm B4118 UD Typ I	CH SIA 232 UD [g]	D ZV/DH USB-A UDB-A	F DTU 31.2 EI Sa1/T2 EB00/JC C1	I UNI 11470 A/R2
------------------------------------	------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------	--	------------------------



CERTIFICIRANA ZVUČNA IZOLACIJA


Trodimenzionalnim podlogama jamči se smanjivanje zračne buke i buke nastale zbog padanja obilne kiše. Vrijednosti su se ispitale i potvrdile.

ZAŠTITNI FILC


Prozračna membrana s mrežom 3D ima peti sloj kojim se blokiraju nečistoće i olakšava ventilacija.

MREŽA 3D VELIKE GUSTOĆE

Trodimenzionalna podloga ima povećanu mehaničku otpornost i prikladna je čak i za aluminijске ploče.



2



1

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
1 TTTMET610	TRASPIR 3D COAT TT	TT	1,35	33	44,55	4.43	108.27	479.54	4
2 NET350	NET 350	–	1,25	50	62,5	4.11	164	672.75	4



SIGURNA VENTILACIJA

Prozračna membrana TRASPIR 3D COAT TT imala trodimenzionalnu mrežu i zaštitni filc na površini kojima se blokiraju nečistoće i pogoduje ventilaciji.

PRAKTIČNO

Proizvod je idealan i za kombiniranje s linijom BYTUM ili TRASPIR u svrhu stvaranja mikroventilacijskog sloja za zidnu površinu ili pokrov.

SAVJETI ZA POLAGANJE

TRASPIR 3D COAT





1 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

3D NET



DETALJ DIMNJAKA S PROIZVODOM TRASPIR 3D COAT



1 MARLIN, CUTTER

2 TRASPIR NET 160, TRASPIR EVO 160, TRASPIR 200, TRASPIR EVO SEAL 200, TRASPIR EVO 220, TRASPIR ADHESIVE 260, TRASPIR DOUBLE NET 260, TRASPIR EVO 300, TRASPIR DOUBLE EVO 340


3 ROLLER

4 EASY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, FACADE BAND, PLASTER BAND

TRASPIR 3D COAT TT

SASTAV

- 1 zaštitni sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: trodimenzionalna podloga od materijala PP
- 3 zaštitni sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 4 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- 5 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	600 g/m ²	1.97 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	8 mm	315 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,025 m	140 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	300/225 N/50 mm	34/25 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	> 35/50 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	175/150 N	39/34 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	–
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	–
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	285/185 N/50 mm	32/21 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/30 %	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	–	1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 75 kg/m ³	oko 4.7 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 3,3	oko 0.13 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–
Voden stupac	ISO 811	> 250 cm	> 98.4252 in
Indeks praznina	–	95 %	–
Varijacija indeksa ocjenjivanja snage zvučne izolacije ΔR_w	ISO 10140-2/ISO 717-1	1 dB	–
Varijacija ponderirane globalne razine A intenziteta zvuka buke nastale padanjem obilne kiše ΔL_{IA}	ISO 140-18	oko 4 dB	–
Smanjenje razine zvučnog tlaka nastalog koračanjem ΔL_w (SILTNET10) ⁽²⁾	ASTM E492	15 dB	–

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da ograničite vrijeme izlaganja atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše dva (2) tjedna.

⁽²⁾Laboratorijsko mjerjenje na podnoj površini od materijala CLT od 175 mm i sa samonivelirajućim estrihom od 38 mm.

SASTAV

① mreža 3D: trodimenzionalna podloga od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	350 g/m ²	1.15 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	7,5 mm	295 mil
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	1,3/0,5 N/50 mm	0.15/0.06 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	95/65 %	—
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred F	—
Otpornost na temperaturu	—	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Gustoća	—	oko 45 kg/m ³	oko 2.8 lbm/ft ³
HOS (VOC)	—	nije relevantno	—
Indeks praznina	—	95 %	—
Varijacija indeksa ocjenjivanja snage zvučne izolacije ΔR_w	ISO 10140-2/ISO 717-1	1 dB	—
Varijacija ponderirane globalne razine A intenziteta zvuka buke nastale padanjem obilne kiše ΔL_{IA}	ISO 140-18	4 dB	—

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjeleovitost, savjetujemo vam da ograničite vrijeme izlaganja atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.



TRAJNOST

Polaganjem na neprekidnu potporu pogoduje se mikroventilaciji metalnih pokrova sprečavajući njihovu koroziju.

■ LABORATORIJSKA MJERENJA

ZVUČNA IZOLACIJA ZRAČNIM PUTEM I BUKA NASTALA ZBOG PADANJA OBILNE KIŠE

Ispitni uzorak sastoji se od drvenog krova dimenzija 5,60 x 3,65 m smještenog između prostorije koja odašilje (pogledajte FOTOGRAFIJU 1.) i prostorije koja prima upotrijebljene za odašiljanje i bilježenje zvučnih naprezanja tijekom ispitivanja.

U nastavku je vidljiva ispitana stratigrafija u dvjema varijantama: prva s trodimenzionalnim slojem TRASPIR METAL a druga s limom izravno na dasce.

- 1 lim od pomicanog čelika debljine 0,6 mm
- 2 membrana TRASPIR METAL debljine 8 mm
- 3 daske od drva smreke debljine 20 mm
- 4 zračna komora s drvenim letvicama debljine 60 mm
- 5 prozračna membrana marke Rothoblaas
- 6 drvena vlakna 200 kg/m³ debljine 22 mm
- 7 drvena vlakna 110 kg/m³ debljine 180 mm
- 8 parna kočnica marke Rothoblaas
- 9 daske od drva smreke debljine 20 mm
- 10 grede od laminiranog drva smreke dimenzija 120 x 200 mm

prostorija koja odašilje



prostorija koja prima

smanjenje buke od obilne kiše
do više od 4 dB

■ PROVEDENA ISPITIVANJA

Na objema stratigrafijama, s proizvodom TRASPIR METAL ili bez njega, provela su se sljedeća mjerna ispitivanja:

1. Zvučna izolacija zračnim putem prema normama EN ISO 10140-2:2010 i EN ISO 717-1:2013 na krovu. Rezultat je indeks snage zvučne izolacije stratigrafije R_W . Što je veća vrijednost, to je bolja zvučna izolacija.
2. Buka generirana padanjem obilne kiše prema normi EN ISO 140-18:2007: u ovom se ispitivanju dobiva vrijednost kojom se označava razina zvučnog tlaka L_{IA} zabilježena u prostoriji koja prima tijekom padanja vode s imuliranog posudom postavljenom iznad uzorka.



FOTOGRAFIJA 1.: fotografija uzorka, strana prostorije koja odašilje

REZULTATI	BEZ MEMBRANE	S MEMBRANOM
1. ZRAČNA BUKA	$R_W = 43 \text{ dB}$	$R_W = 44 \text{ dB}$ povećanje snage zvučne izolacije od 1 dB
2. OBILNA KIŠA	$L_{IA} = 36,9 \text{ dB}$	$L_{IA} = 32,7 \text{ dB}$ smanjenje buke od kiše do 4,2 dB

NAPOMENA: cijeli izvještaj o ispitivanjima dostupan je u tehničkom urednu društva Rothoblaas.

DA RAZGOVARAMO O PODNIM POVRŠINAMA? SILENT FLOOR NET 3D ZA VAS




Ispitano i jedinstveno u svom području, SILENT FLOOR NET 3D izolacijsko je rješenje s mrežom 3D za smanjivanje buke nastale hodanjem.

Linija proizvoda sastoji se od trodimenzionalnih podloga povećane mehaničke otpornosti i izvrsne sposobnosti pružanja zaštite kojima se jamči smanjenje buke nastale hodanjem preuzimajući ulogu otpornog sloja.

Proizvod SILENT FLOOR NET 3D dostupan je i u inačici od 20 mm.

Očitajte kôd QR i preuzmite naš katalog „Akustična rješenja”.



rothoblaas

Solutions for Building Technology

BITUMINOZNE

BYTUM 400	
<i>BITUMINOZNI POKROV</i> 300
BYTUM 750	
<i>BITUMINOZNI POKROV</i> 301
BYTUM 1100	
<i>BITUMINOZNI POKROV</i> 302
BYTUM 1500	
<i>BITUMINOZNI POKROV</i> 303
BYTUM 2000	
<i>BITUMINOZNI POKROV</i> 304
BYTUM BASE 2500	
<i>SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA MEMBRANA</i> 306
BYTUM SLATE 3500	
<i>SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA MEMBRANA SA ŠKRILJEVCEM</i> 308
SHINGLE	
<i>BITUMENSKI CRIJEP (KANADSKI)</i> 312

BYTUM 400



BITUMINOZNI POKROV

SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 3 ojačanje: tkanina od materijala PL
- 4 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 5 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

AUS AS/NZS 42011 Class 2	USA IRC Class 2	A Önrm B411B E-do nsk	D ZVDH USB-A UDB-A	CH SIA 232 Wd>90mm UD[g]	F DTU 31.2 EI Sd3 TR2	I UNI 11564 PSR2 A
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-1	400 g/m ²	1.31 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	22 m	0.16 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	500/400 N/50 mm	57/46 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	45/50 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	200/200 N	45/45 lbf
Vodonepropusnost (2 kPa)	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na temperaturu	—	-45/100 °C	-49/212 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	120 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 600 kg/m ³	oko 37 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 36000	oko 110 MNs/g
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost (2 kPa)	EN 1297/EN 1928	sukladno	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	450/350 N/50 mm	51/40 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/40 %	—
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-45 °C	-49 °F

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cijelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

Transport i skladištenje obavljaju se s rolama u okomitom položaju. Skladištitte proizvod na suhom i pokrivenom mjestu do nanošenja jer je osjetljiv na temperaturne skokove.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 03 02.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYT400	BYTUM 400	–	1	50	50	3.3	164	538	20

SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 3 ojačanje: tkanina od materijala PL
- 4 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 5 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



AUS AS/NZS 42011 Class 2	USA IRC Class 1	A Önorm B4119 E-do nsk	D ZVDH USB-A UDB-A	CH SIA 232 Wd>90mm UD[g]	F DTU 31.2 EI Sd3 TR2	I UNI 11564 PSR2 A
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-1	750 g/m ²	2.46 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	38 m	0.09 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	500/400 N/50 mm	57/46 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	45/50 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	200/200 N	45/45 lbf
Vodonepropusnost (2 kPa)	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na temperaturu	—	-45/100 °C	-49/212 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	120 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 935 kg/m ³	oko 58 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 47500	oko 190 MNs/g
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost (2 kPa)	EN 1297/EN 1928	sukladno	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	450/350 N/50 mm	51/40 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/40 %	—
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-45 °C	-49 °F

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

Transport i skladištenje obavljaju se s rolama u okomitom položaju. Skladištitte proizvod na suhom i pokrivenom mjestu do nanošenja jer je osjetljiv na temperaturne skokove.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 03 02.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTTT750	BYTUM 750 TT	TT	1	40	40	3.3	131	431	20

BITUMINOZNI POKROV

SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 3 ojačanje: tkanina od materijala PL
- 4 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 5 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-1	1100 g/m ²	3.6 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	1,1 mm	43 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	55 m	0.06 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	650/500 N/50 mm	74/57 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	45/50 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	230/230 N	52/52 lbf
Vodonepropusnost (2 kPa)	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na temperaturu	—	-45/100 °C	-49/212 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	<0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	120 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 1000 kg/m ³	oko 62 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	—	oko 50000	oko 275 MNs/g
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost (2 kPa)	EN 1297/EN 1928	sukladno	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	600/450 N/50 mm	69/51 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/40 %	—
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-45 °C	-49 °F

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

Transport i skladištenje obavljaju se s rolama u okomitom položaju. Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu do nanošenja jer je osjetljiv na temperature skokove.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 03 02.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYT1100	BYTUM 1100	–	1	25	25	3.3	82	270	24
BYTTT1100(*)	BYTUM 1100 TT	TT	1	25	25	3.3	82	270	24

(*)Proizvod je dostupan na zahtjev.

BYTUM 1500

BITUMINOZNI POKROV



SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 3 ojačanje: tkanina od materijala PL
- 4 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 5 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-1	1500 g/m ²	4.92 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	1,3 mm	51 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	120 m	0.029 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	500/400 N/50 mm	57/46 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	40/40 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	150/200 N	34/45 lbf
Vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na temperaturu	—	-20/100 °C	-4/212 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	175 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 1300 kg/m ³	oko 81 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 13707	oko 20000	oko 600 MNs/g
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1296/EN 1928	sukladno	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	400/300 N/50 mm	46/34 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/35 %	—
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	—	+5/+ 40 °C	+41/104 °F

(1)Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

(2)Transport i skladištenje obavljaju se s rolama u okomitom položaju. Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu do nanošenja jer je osjetljiv na temperaturne skokove.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 03 02.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTUM 1500	BYTUM 1500	–	1	25	25	3.3	82	270	30
BYTTT1500	BYTUM 1500 TT	TT	1	25	25	3.3	82	270	30

SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 3 ojačanje: tkanina od materijala PL
- 4 smjesa (*compound*): bitumenska mješavina
- 5 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-1	2000 g/m ²	6.55 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	1,8 mm	71 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	120 m	0.029 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	500/400 N/50 mm	57/46 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	40/40 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	150/200 N	34/45 lbf
Vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na temperaturu	—	-20/100 °C	-4/212 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	175 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 1300 kg/m ³	oko 81 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 13707	oko 20000	oko 600 MNs/g
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1296/EN 1928	sukladno	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	400/300 N/50 mm	46/34 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/35 %	—
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	—	+5/+ 40 °C	+41/104 °F

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

⁽²⁾Transport i skladištenje obavljaju se s rolama u okomitom položaju. Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu do nanošenja jer je osjetljiv na temperaturne skokove.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 03 02.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYT2000	BYTUM 2000	–	1	15	15	3.3	50	161	

SAVJETI ZA POLAGANJE: BYTUM

NANOŠENJE NA POKROV – VANJSKA STRANA



1 BYTUM400, BYT750, BYT110, BYT1500, BYT2000

2 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

5 ROTHOBLAAS TAPE

6 ROLLER

BYTUM BASE 2500

SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA MEMBRANA



RAVNI KROV

Idealno je za ravni krov kao vidljivi završni sloj u kombinaciji s proizvodom BYTUM SLATE 3500.


OBRADIVOST

Fleksibilnost i mogućnost obrade zajamčene su čak i pri niskim temperaturama zahvaljujući bitumenskoj smjesi (*compound*) modificiranoj polimerima.

SAMOLJEPLJIVA I SAMOZAVARUJUĆA

Ljepljivom smjesom i površinskom završnom obradom od poliestera omogućuje se praktično i brzo samozavarivanje membrane.

AUS AS/NZS 4200.1 Class 1	USA IRC Class 1	A Önorm B4118 E-d0 nsk	D ZV/DH USB-B UDB-C	CH SIA 232 Vvo. UD (FU)	F DTU 31.2 pare-vapeur E1 Sd3 TR1	I UNI 11564 PSR1A
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------



SASTAV

- 1 gornji sloj: film od materijala PL
- 2 smjesa (*compound*): elastoplastični polimerni destilirani bitumen
- 3 ojačanje: materijal PL stabiliziran staklenim vlaknima
- 4 smjesa (*compound*): elastoplastični polimerni destilirani bitumen
- 5 donji sloj: samoljepljivi destilirani bitumen izmijenjen polimerima
- 6 sloj za odvajanje: uklonjivi plastični film

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTBASE2500	BYTUM BASE 2500	500/500	1	10	10	3.3	33	108	29



BEZ PLAMENA

Samoljepljiva. Zahvaljujući smjesi od modificiranog destiliranog samoljepljivog bitumena, moguće je polagati proizvod a da se ne upotrebljava otvoreni plamen ili toplina.

JEDNOSTAVNO POLAGANJE

Uklonjivi prethodno rezani monosilikatni filmovi i precizno poravnjanje plašteva čine rad sigurnim i estetski ugodnim.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-1	oko 2650 g/m ²	oko 8.68 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-1	2 mm	79 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	oko. 200 m	oko 0.017 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	400/300 N/50 mm	46/34 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	35/35 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	120/120 N	27/27 lbf
Sila prianjanja na proizvod BYTUM BASE 2500 pri 180°	EN 12316-1	50 N	11.24 lbf
Sila prianjanja na čelik	ASTM D 1000	50 N/50 mm	6 lbf/in
Vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na temperaturu	—	-20/+90 °C	-4/+ 194 °F
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Klizanje na vrućini	EN 1110	+90 °C	+194 °F
Temperatura primjene (proizvod, potpora, okruženje)	—	10/30 °C	50/86 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,17 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	170 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 1250 kg/m ³	oko 78 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 13707	oko 20000	oko 200 MNs/g
Otpornost spojeva	EN 12317-2	300/200 N/50 mm	34/23 lbf/in
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1296/EN 1928	sukladno	
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	300/200 N/50 mm	34/23 lbf/in
- istezanje	EN 1297/EN 12311-1	30/30 %	—
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	—	+10/+ 40 °C	+50/104 °F

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

⁽²⁾Transport i skladištenje obavljaju se s rolama u okomitom položaju. Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu do nanošenja jer je osjetljiv na temperaturne skokove. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

NANOŠENJE U STVARNIM UVJETIMA

Proizvod BYTUM BASE 2500 iznimno je nepropustan zahvaljujući izvrsnom filmu od materijala PL i dvostrukom bitumenskom sloju kojim se jamči zaštita čak i kada je riječ o izlaganju lošim vremenskim uvjetima tijekom rada na gradilištu. Potpuno ljepljivom površinom olakšava se sigurno i trajno brtvljenje izbjegavajući prodiranje vode iza membrane ako nastanu slučajni lomovi.



Nakon izlaganja padanju obilne kiše na gradilištu sedam dana u Južnoj Americi*

vodonepropusnost	sukladno
------------------	----------

*Ispitivanje služi za dokazivanje kvalitete proizvoda BYTUM BASE 2500 čak i kada pada obilna kiša. U svakom slučaju, za nepropusnost ravnih krovova treba se upotrebljavati u kombinaciji s proizvodom BYTUM SLATE 3500.

POVEZANI PROIZVODI



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM SPRAY
str. 48



GROUND BAND
str. 32



BLACK BAND
str. 144

BYTUM SLATE 3500

SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA MEMBRANA
SA ŠKRILJEVCEM

CE
EN 13707
EN 13859-1



AUS AS/NZS 4200.1 Class 1	USA IRC Class 1	A Önem B4118 E-dansk	D ZIV/DH USB-B UDB-C	CH SIA 232 Vvo. UD (FU)	F DTU 31.2 pare-vapeur El Sd3 TRI	I UNI 11564 PSRITA
------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------



JEDNOSTAVNO POLAGANJE

Završni premaz od škriljevca čini proizvod BYTUM SLATE 3500 upotrebljivim na nagibima do 5° kao podlogu crijepe i kompatibilnim s mortom i pjenom.

ŠIROKI ASORTIMAN

Dostupna je u četirima bojama kako bi se zadovoljila različita područja primjene i estetske potrebe.

FLEKSIBILNOST

Fleksibilnost i mogućnost obrade zajamčene su čak i pri niskim temperaturama zahvaljujući bitumenskoj smjesi (*compound*) modificiranoj polimerima.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	liner [mm]	boja	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTSWHI3500	BYTUM SLATE 3500 WHITE	500/500	bijela	1	10	10	3.29	33	107.64	27
BYTSGRE3500	BYTUM SLATE 3500 GREEN	500/500	zelena	1	10	10	3.29	33	107.64	27
BYTSRED3500	BYTUM SLATE 3500 RED	500/500	crvena	1	10	10	3.29	33	107.64	27
BYTSGRA3500	BYTUM SLATE 3500 GRAY	500/500	siva	1	10	10	3.29	33	107.64	27



SAMOLJEPLJIVA I SAMOZAVARUJUĆA


Ljepljivom tankom trakom jamči se nepropusnost čak i u točkama slaganja membrana jedne na drugu.

RAVNI KROV

Idealno je izvođenje ravnog krova kao vidljivog završnog sloja u kombinaciji s proizvodom BYTUM BASE 2500.

SASTAV

- ① gornji sloj: komadići škriljevca
- ② smjesa (compound): elastoplastični polimerni destilirani bitumen
- ③ ojačanje: materijal PL stabiliziran staklenim vlaknima
- ④ smjesa (compound): elastoplastični polimerni destilirani bitumen
- ⑤ donji sloj: samoljepljivi destilirani bitumen izmijenjen polimerima
- ⑥ sloj za odvajanje: uklonjivi plastični film



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-1	3500 g/m ²	11.47 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-1	oko 2,8 mm	oko 110 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	280 m	0.012 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	400/300 N/50 mm	46/34 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	35/35 %	—
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	120/120 N	27/27 lbf
Sila prianjanja na obrub pri 180°	EN 12316-1	50 N	11.240451 lbf
Sila prianjanja na čelik	ASTM D 1000	50 N/50 mm	6 lbf/in
Vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1928	sukladno	—
Otpornost na temperaturu	—	-20/+90 °C	-4/+ 194 °F
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Klizanje na vrućini	EN 1110	+90 °C	+194 °F
Temperatura primjene (proizvod, potpora, okruženje)	—	10 °C	50 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	—
Toplinska vodljivost (λ)	—	0,17 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Specifična toplina	—	170 J/(kg·K)	—
Gustoća	—	oko 1250 kg/m ³	oko 78 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 13707	oko 20000	oko 200 MNs/g
Otpornost spojeva	EN 12317-2	300/200 N/50 mm	34/23 lbf/in
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	EN 13859-1/2	trajno	—
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1296/EN 1928	sukladno	—
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	300/200 N/50 mm	34/23 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	30/30 %	—
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	—	+10/+ 40 °C	+50/104 °F

⁽¹⁾Transport i skladištenje obavljaju se s rolama u okomitom položaju. Skladište proizvod na suhom i pokrivenom mjestu do nanošenja jer je osjetljiv na temperaturne promjene. Savjetujemo vam da ga nanosite u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zima služeći se, eventualno, pištoljem na topao zrak.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.



TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

Završni sloj s vidljivim škriljevcem jamči trajnu otpornost na loše vremenske uvjete štiteći ne-propusni bitumenski sloj.

SAVJETI ZA POLAGANJE

BYTUM SLATE 3500



1



2



3




4


BYTUM BASE 2500 | BYTUM SLATE 3500



1



2



3



4

SAVJETI ZA POLAGANJE

UNUTARNJI KUT



2 HOT GUN

3 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER

VANJSKI KUT



SHINGLE

BITUMENSKI CRIJEP [KANADSKI]



OZNAKA CE



Nepropusni završni sloj pokrova označen je oznakom CE prema ocjeni ETA. Proizvod je otporan na loše vremenske uvjete i pruža zvučnu izolaciju od padanja obilne kiše.

TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje neograničena je zahvaljujući gornjem sloju od bazaltnog grita.

SAMOSTALNO BRTVLJENJE

Jednostavno se ugrađuje zahvaljujući termoljepljivim točkama koje su unaprijed postavljene a kojima se jamči brtvljenje tijekom polaganja.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [mm]	B [in]	L [in]	boja	A/co. [m ²]	co./b	A/b [m ²]		
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	crvena	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	smeđa	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	zelena	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	crna	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	crvena	2,0	39	66,0	17
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	smeđa	2,0	39	66,0	17
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	zelena	2,0	39	66,0	17
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	crna	2,0	39	66,0	17

B širina crijeva

L visina crijeva

A/co. područje crjepova po pakiranju

A/b područje crjepova po paleti

co./b pakiranja po paleti

R rectangular

B biber



TRANSPORT

Jednostavno se transportira zahvaljujući smanjenim dimenzijama paketa (80 cm x 34 cm) i smanjenoj težini ambalaže (oko 20 kg).

BYTUM 400



Idealno u kombinaciji s bitumenskim pokrovom podloge crijeva (BYTUM 400) za postizanje učinkovite nepropusnosti čak i na malim nagibima pokrova.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura (RECTANGULAR)	ETA-17/0510	9,4 kg/m ²	30,80 oz/ft ²
Gramatura (BIBER)	ETA-17/0510	8,8 kg/m ²	28,84 oz/ft ²
Debljine	–	3 mm	118 mil
Otpornost na vlak MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	> 69/46 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 544	3,0/3,0 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
Vodonepropusnost	ETA-17/0510	sukladno	–
Otpornost na temperaturu		-20/80 °C	-4/176 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	
Ponašanje na vanjskoj vatri	EN 13501-5	razred BROOF (t1)	
Nakon umjetnog starenja:			
– otpornost na vlak MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	69/46 lbf/in
– otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
– klizanje na vrućini	EN 544	< 2 mm	< 0,08 in
– prijanjanje grita	EN 544	< 2,5 g	< 0,09 oz
Apsorpcija vode	EN 544	< 2 %	
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	trajno	–

Preporučuje se skladišti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

GEOMETRIJA




POVEZANI PROIZVODI

SHINGLE STICK

ŠIFRE	sadržaj	kom.
00057008	310 ml	12

Učinak jednog uloška jednak je vrijednosti od oko tri linearne metra za limarske radove.




Svojstvo	vrijednost	USC units
Temperatura primjene	+0/+ 40 °C	+32/+104 °F
Otpornost na temperaturu	-20/+ 80 °C	-4/+176 °F
Temperatura skladištenja	+5/+ 25 °C	+41/+77 °F




PERGOLE I PORTICI

Rješenje je idealno za izvođenje pokrova malih konstrukcija kao što su nadstrešnice, pergole ili trijemovi.

SAVJETI ZA POLAGANJE



SAVJETI ZA POLAGANJE





PASIVNA PROTOUPOŽĀRNA ZAŠTITA

PASIVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

PROLAZNI ELEMENTI OBJEKTA

MASS

INTUMESCENTNI BLOK ZA PROLAZNE ELEMENTE
MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA 324

UNICOLLUM

PROTUPOŽARNI NAGLAVAK U ROLI ZA PROLAZNE
ELEMENTE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA 326

FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

PROTUPOŽARNA TRAKA ZA IZOLACIJSKE METALNE
CIJEVI I ELEKTRIČNE KABELE 329

COLLUM

PROTUPOŽARNI NAGLAVAK ZA PROLAZNE ELEMENTE
MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA 330

SEAL W

PROTUPOŽARNA AKRILNA BRTVENA MASA 333

SACCUS

PROTUPOŽARNI JASTUČIĆI ZA PROLAZNE ELEMENTE
KABELSKIH POLICA 334

PANNUS

PROTUPOŽARNI POKROV ZA PROLAZNE ELEMENTE
METALNIH CIJEVI 336

GRAPHIT FOAM

DVKOMPONENTNA PROTUPOŽARNA POLIURETANSKA
PJENA S GRAFITOM 338

PANEL

PANEL S OBLOGOM ZA SPRJEČAVANJE POŽARA 340

LINEARNI SPOJEVI

PROTECT

SAMOLJEPLJIVA BUTILNA TRAKA KOJA SE
MOŽE ŽBUKATI 343

CONSTRUCTION SEALING

STLAČIVO BRTVILO ZA OBIČNE SPOJEVE 343

SPEEDY BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA
TRAKA BEZ FILMA ZA ODVAJANJE 344

FLEXI BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA
VISOKE RAZINE PRIJANJANJA 344

INVISI BAND

PROZIRNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA BEZ
OBLOGE, OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO
ZRAČENJE I VISOKE TEMPERATURE 344

EXPAND BAND

SAMORASTEZLJIVA BRTVENA TRAKA 345

FIRE FOAM

POLIURETANSKA BRTVENA PJENA VELIKE
OTPORNOSTI NA POŽAR 346

FIRE SEALING ACRYLIC

AKRILNA BRTVENA MASA VELIKE OTPORNOSTI
NA POŽAR 346

FIRE SEALING SILICONE

SILIKONSKA BRTVENA MASA VELIKE OTPORNOSTI
NA POŽAR 346

FIRE STRIPE GRAPHITE

FLEKSIBILNO INTUMESCENTNO BRTVILO 347

SUPRA BAND

UNIVERZALNA DVOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA
TRAKA S VELIKOM SNAGOM PRIJANJANJA 347

MANICA PLASTER

BRTVENA LJEPLJIVA OBLOGA KOJA SE
MOŽE ŽBUKATI 347

DEFENCE ADHESIVE

ZAŠTITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA 348

XYLOFON

OTPORA PROFIL VISOKIH RADNIH SVOJSTAVA
ZA ZVUČNU ISOLACIJU 348

ZIDNE POVRŠINE, KROVNE POVRŠINE I PODNE POVRŠINE

MULTI BAND UV

POSEBNA TRAKA POVEĆANOGL PRIJANJANJA OTPORNA
NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE 349

FRONT BAND UV 210

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA IZNIMNO
OTPORA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE 349

BARRIER ALU NET SD1500

REFLEKTIRAJUĆA PARNA BRANA SD > 1500 M 350

BARRIER ALU FIRE A2 SD2500

REFLEKTIRAJUĆI POKROV PARNE BARIJERE REAKCIJE
NA POŽAR RAZREDA A2-S1,DO 350

BARRIER ALU NET ADHESIVE 300

SAMOLJEPLJIVI REFLEKTIRAJUĆI POKROV PARNE
BARIJERE SD > 1500 M 350

TRASPIR EVO UV 115

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA
OTPORA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE 351

TRASPIR EVO 160

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA 351

TRASPIR FELT EVO UV 210

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA
OTPORA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE 351

TRASPIR EVO UV 210

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA
OTPORA NA UV ZRAKE 352

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

PAROPROPUSNA MONOLITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA
OTPORA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE 352

TRASPIR EVO 300

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA 352

TRASPIR ALU FIRE A2 430

PAROPROPUSNA REFLEKTIRAJUĆA MEMBRANA 353

KONSTRUKCIJE I REAKCIJA NA POŽAR

Za sve vrste građevina treba razmotriti protupožarne mjere na osnovi normi na snazi i na osnovi namjene. To je potrebno napraviti u svrhu maksimalnog smanjivanja uzroka požara, jamčenja stabilnosti konstrukcije i ograničavanja širenja plamena prema unutrašnjosti ili prema susjednim građevinama jamčeći sigurnost osoba koje borave u građevini i pristup službama za spašavanje.

ŠTO JE PROTUPOŽARNA PREVENCIJA

Protupožarna prevencija disciplina je u okviru koje se proučavaju i ispituju u praksi sve mjere osmišljene za sprječavanje, signaliziranje i smanjivanje mogućnosti nastanka požara ili, u svakom slučaju, ograničavanje njegovih učinaka za osobe i okruženje. Postoje dvije preventivne mjere za požare: aktivna i pasivna zaštita.

PREVENTIVNE MJERE

Preventivne mјere za sprječavanje požara obuhvaćaju sve od projektiranja električnih pogona prema pravilima struke do ventilacije prostorija parama i plinom pa do mјera zdravog razuma u vezi s održavanjem reda i čistoće. Jednako tako, važno je uvijek održavati visoku razinu educiranost i informiranosti službi za hitne slučajeve.

ZAŠTITNE MJERE

AKTIVNA ZAŠTITA

Aktivna zaštita sastoји se od svih mјера za koje treba intervencija čovjeka ili automatsko djelovanje sustava ili pogona.







PASIVNA ZAŠTITA

Mјere pasivne zaštite sastoјe se od koraka za koje ne treba intervencija čovjeka ili djelovanje pogonā. Ove se mјere planiraju u fazi projektiranja. Djeluju bez potrebe za vođenim poticajem izvana, već jednostavno na osnovi svojih kemijsko-fizičkih svojstava i/ili građevnih obilježja.



FAZE PROJEKTIRANJA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE




OTPORNOST NA VATRU

Otpornost na vatru znači obilježje građevnog elementa za zadržavanje stabilnosti tijekom požara na određeno razdoblje čuvajući sposobnost dijeljenja od dimova i vrućih plinova nastalih izgaranjem. Glavni je cilj otpornosti na vatru zajamčiti nosivost konstrukcije u uvjetima požara. Obilježja koja treba održati tijekom djelovanja vatre označavaju se trima slovima:




R nosivost

obilježje građevnog elementa zadržavanja konstrukcijske stabilnosti u prisutnosti plamena



E otpornost

obilježje građevnog elementa da ne propušta plamen, pare i vruće plinove prema strani koja nije izložena vatri



I toplinska izolacija

obilježje građevnog elementa ograničavanja prijenosa topline i održavanja temperature nižom od 180 °C prema strani koja nije izložena vatri

Razred otpornosti na požar izražava se u minutama tijekom kojih treba zajamčiti otpornost na djelovanje vatre: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 i 360 min. Nakon indikacije minuta slijedi pokrata REI (npr. REI120). Kada je riječ o nenosivim konstrukcijama za koje nosivost ne predstavlja važan podatak, moguće je izostaviti faktor R i izraziti indikaciju minuta pokratom EI (npr. EI90).

REAKCIJA NA POŽAR

Razred reakcije na požar pokazatelj je kojim se ocjenjuje svojstvo materijala da doprinosi požaru. Različitim djelovanjima materijala odgovaraju različiti razredi: od onih kojima se označavaju nezapaljivi proizvodi do onih za iznimno zapaljive materijale.

Europsko razvrstavanje prema normi EN 13501-1



razred A1

nezapaljivi proizvodi

razredi A2, B, C, D, E

zapaljivi proizvodi s povećanjem sudjelovanja u požaru



razred F

označava materijale s neodređenim svojstvom (NDP) ili materijale koji ne zadovoljavaju razred E



s1, s2, s3

tri vrijednosti kojima se označava optička gustoća dima



d0, d1, d2

tri vrijednosti kojima se označava opasnost kapanja



SUBSCRIBE



Otkrijte različite reakcije na požar naših proizvoda!
Pogledajte videozapise na našem kanalu na usluzi
Youtube



PROLAZNI ELEMENTI OBJEKTA



PROLAZNI ELEMENTI OBJEKTA

MASS

INTUMESCENTNI BLOK ZA PROLAZNE ELEMENTE
MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA 324

UNICOLLUM

PROTUPOŽARNI NAGLAVAK U ROLI ZA PROLAZNE
ELEMENTE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA 326

FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

PROTUPOŽARNA TRAKA ZA IZOLACIJSKE METALNE
CIJEVI I ELEKTRIČNE KABELE 329

COLLUM

PROTUPOŽARNI NAGLAVAK ZA PROLAZNE ELEMENTE
MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA 330

SEAL W

PROTUPOŽARNA AKRILNA BRTVENA MASA 333

SACCUS

PROTUPOŽARNI JASTUČIĆI ZA PROLAZNE ELEMENTE
KABELSKIH POLICA 334

PANNUS

PROTUPOŽARNI POKROV ZA PROLAZNE ELEMENTE
METALNIH CIJEVI 336

GRAPHIT FOAM

DVOKOMPONENTNA PROTUPOŽARNA POLIURETANSKA
PJENA S GRAFITOM 338

PANEL

PANEL S OBLOGOM ZA SPRJEČAVANJE POŽARA 340

POŽAR: KAKO ZAŠTITITI PROLAZNE ELEMENTE OBJEKTA?



ŠTO JE PROTUPOŽARNA ZAŠTITA?

Podrazumijeva provođenje **preventivnih mjera** kojima se smanjuje mogućnost nastanka požara i šteta prouzročena mogućim požarom.

Protupožarna zaštita jamči zaštitu osoba, dobara i okoliša putem sigurnosnih mjera i intervencija zaštite.

JE LI POTREBNA OCJENA RIZIKA?

Ne samo da je potrebna, već je i mjera kojom se omogućava suzbijanje moguće štete.

Kako bi se dobila točna ocjena **rizika od požara**, treba primijeniti **preventivne** mјere i mјere protupožarne **zaštite**.

Prvima se smanjuje mogućnost nastanka požara.

Drugima se smanjuje opseg očekivane štete ako nastane požar (razmjer štete).

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU PASIVNE I AKTIVNE ZAŠTITE?

Pasivnom zaštitom uključuju se mјere osmišljene za suzbijanje i ograničavanje širenja požara bez intervencija čovjeka ili aktiviranja automatskih sustava.

Jednako tako, **aktivnom zaštitom** predviđa se izravna intervencija ljudskog resursa ili aktiviranje pogona (npr. aparat za gašenje, prskalica ili drugo).

JE LI VAŽNA PASIVNA ZAŠTITA?

Od temeljne je važnosti jer se uzimaju u obzir dvije varijable: **vrijeme** i **prostor**.

Pasivna zaštita integrira se u samu konstrukciju i njom se jamči sigurnost konstrukcije na određeno razdoblje a da nisu potrebne vanjske intervencije.

Otpornost na požar glavno je obilježje pasivne zaštite. Jedno od ključnih pravila odvajanje je rizičnih područja protupožarnim odjeljcima.

JE LI POTREBNO ODVAJANJE RADI PRUŽANJA ZAŠTITE?

Nedostatak elemenata za odvajanje i odjeljivanje može doprijeti širenju vatre i povećati rizik za osobe koje borave u građevini a time i zakomplikirati postupke gašenja.

Odjeljivanje se izvodi putem **odjeljaka** otpornih na učinke požara (temperatura, dim, zračenje) dopunjениh brtvljjenjima prolaznih elemenata objekta.


Brtvљenja objekta mijenjajući stanje tijekom požara ponovno ulaze u pasivnu zaštitu jer nisu potrebne intervencije čovjeka ili aktivacije pogona.

ŠTO JE S PROLAZNIM ELEMENTIMA?

Zidnim i podnim površinama prolaze cijevi i kabeli, tj. prostori kojima bi se mogao pojačati požar.

Potrebni su naši proizvodi koji:

- zabrtvluju moguće rupe, raznih dimenzija
- služe kao izolacijske barijere
- se suprotstavljaju širenju požara
- olakšavaju rad na gradilištu zahvaljujući svojoj praktičnosti i funkcionalnosti



PASIVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

PRIKAZ PROLAZNIH ELEMENATA OBJEKATA



nanošenje na zidnu i podnu površinu



nanošenje samo na podnu površinu



nanošenje samo na zidnu površinu



		CIJEVI						KABELI	
		zapajivi	zapajivi izolacijski	višeslojno izolacijski	višeslojno u pojasevima	izolacijski čelik	neizolacijski čelik	izolacijski bakar	unutar zapajivih cijevi
	MASS	-	-	-					
	UNICOLLUM				-		-	-	
	COLLUM				-		-	-	
	SACCUS	-	-	-	-	-	-	-	
	PANNUS	-	-	-	-	-		-	-
	PANEL								
	SEAL W								
	FIRE STRIPE GRAPHITE PRO	-	-		-		-		
	GRAPHIT FOAM	-	-		-	-	-		

INTUMESCENTNI BLOK ZA PROLAZNE ELEMENTE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA

INTUMESCENTNOST

U poliuretanskoj pjeni blok MASS širi se u doticaju s vatrom i oblikuje izolacijsku barijeru koja se suprotstavlja širenju požara.

PRILAGODLJIVOST

Jednostavno se skuplja i prilagođava se dobro prolaznim kabelima, cijevima i miješanim elementima u otvorima različitih geometrija.


Može se modelirati jednostavnim rezacem (cutter) i idealan je za gradilišta čija obilježja projekta nisu poznata.

UKLONJIVO

Kada treba održavati ili izmjenjivati pogon, MASS se jednostavno može ukloniti i premjestiti.

SASTAV

- 1 intumescentna spužva na poliuretanskoj bazi („Firefill“)



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	dimenziјe [mm]	dimenziјe [in]	
MASS150	150 x 150 x 50	5 7/8 x 5 7/8 x 2	12

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Težina	250 g	0.55 lb
Gustoća	240 kg/m ³	0.14 oz/in ³
Toplinska vodljivost λ	0,062 W/m·K	0.04 BTU/(h·ft·°F)
Razred otpornosti na požar na podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI60	–
Razred otpornosti na požar na zidnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	–

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima. Proizvod se ne mijenja ako se čuva u normalnim uvjetima.



Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 07 02 13.




PODRUČJA PRIMJENE

- kabeli na mosnim prolazima
- kabeli u cijevima s naborima, čak i u pojasevima
- zapaljive cijevi
- višeslojne cijevi, čak i u pojasevima
- izolacijske i neizolacijske metalne cijevi
- cijevi od izolacijskog bakra
- mješoviti prolazni elementi (uključene protupožarne zaklopke)

■ PODRUČJA PRIMJENE

TERMOHIDRAULIKA				
	višeslojno u pojasevima	izolacijski čelik	neizolacijski čelik	izolacijski bakar
cijevi na zidnoj površini, ne na razini otvorā				
cijevi na podnoj površini, ne na razini otvorā				-
ELEKTRIČNI SPOJEVI I TELEKOMUNIKACIJE				
	zidni električni kabeli		podni električni kabeli	
prolazna kabelska polica				

■ SAVJETI ZA POLAGANJE



- 1 Umetnите blok MASS u praznine koje treba brtvti. Pobrinite se da se debljina podudara s navedenim na tehničkim listovima
- 2 Po potrebi rezačem izrežite proizvod kako biste bolje zabrtvili pukotine
- 3 Upotrebljavajte materijal sve do potpunog punjenja praznine
- 4 Zabrvite moguće međuprostore brtvenom masom GRAPHIT FOAM

■ POVEZANI PROIZVODI



FIRE STRIPE GRAPHITE PRO
str. 336

UNICOLLUM
str. 326

CUTTER
str. 394

PROTUPOŽARNI NAGLAVAK U ROLI ZA PROLAZNE ELEMENTE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA

MODULARNOST



Univerzalno rješenje UNICOLLUM može se rezati izravno na gradilištu i prilagoditi se čak i promjerima većih dimenzija. Certificirano je za brtvljenje prolaznih elemenata mehaničkih pogona, električnih pogona, prolaznih elemenata na zidnim i podnim površinama.

RAZNOVRSNA ZAŠTITA

Sastoje se vanjske strukture od neoksidirajućeg čelika i intumescentne tanke trake povećane sposobnosti rastezanja. Pruža zaštitu i u vlažnim okruženjima i za elemente velikih dimenzija.

SASTAV

- ① intumescentni materijal „Firefill“ s povećanom sposobnosti rastezanja
- ② nehrđajući čelik AISI 430 (1.4016)



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	dimenziјe [mm]	dimenziјe [in]	
UNICOLLUM50	metalna obujmica 3000 x 50 intumescentni plašt 8600 x 50 x 4	metalna obujmica 9' 10 1/8" x 2 intumescentni plašt 28' 2 5/8" x 2 x 3/16	1

Ostvarivi promjeri: od 30 do 315 mm, pogledajte tablicu UGRADNJA na 328. str.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Slobodno širenje	> 20:1	–
Temperatura aktivacije	180 °C	356 °F
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	–

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima. Proizvod se ne mijenja ako se čuva u normalnim uvjetima.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 19 10 01 (folija) | 07 02 13 (unutarnji plašt).



PODRUČJA PRIMJENE

- snopovi električnih kabela čak i u cijevima s naborima
- zapaljive cijevi čak i u skupu
- višeslojne cijevi, čak i u pojasevima
- metalne cijevi s izolacijom
- mješoviti prolazni elementi

■ PODRUČJA PRIMJENE

TERMOHIDRAULIKA				
	zapaljivi	zapaljivi izolacijski	višeslojno izolacijski	čelik izolacijski
cijevi na zidnoj površini, na razini otvorā				
cijevi na zidnoj površini, ne na razini otvorā		—	—	—
cijevi na podnoj površini, na razini otvorā				
cijevi na podnoj površini, ne na razini otvorā		—	—	—

ELEKTRIČNI SPOJEVI I TELEKOMUNIKACIJE

	zidni električni kabeli	podni električni kabeli
zapaljive cijevi na razini otvorā		

■ PRIČVRSNICI

HBS

VIJAK S UPUŠTENOM GLAVOM ZA DRVO



DWS

VIJAK ZA GIPSKAR-TONSKE PLOČE




Dimenzije vijaka treba procijeniti za svaku ugradnju.
Pogledajte tehnički priručnik.

Pogledajte mrežno mjesto www.rothoblaas.com za više informacija.

■ POVEZANI PROIZVODI




COLLUM
str. 330



PANEL
str. 340


SAVJETI ZA POLAGANJE




- 1 Izmjerite promjer cijevi koju treba zaštiti i izrežite foliju i plašt prema navedenome u tablici „UGRADNJA“
- 2 Zamotajte plašt oko cijevi koju treba zaštiti i pričvrstite je normalnom ljepljivom trakom (FLEXI BAND)
- 3 Ručno savijte metalnu foliju prilagođavajući je promjeru cijevi i usmjerite prema van pod kutom od 90° sidrene ježičce
- 4 Postavite metalnu foliju oko plašta s preklapanjem krajeva za najmanje 30 mm
- 5 Nakon toga pričvrstite dvama priloženim samobušećim vijcima (barem dva po naglavku)
- 6 Pričvrstite tako namješten naglavak samoureznim vijcima (HBS ili DWS) ili rastezljivim metalnim tiplama ovisno o potpori

MONTAŽA

promjer [mm]	L _{folija} [mm]	L _{plašt} [mm]	namotaji [n.]	ostvarivi naglavci [n.]	točke pričvršćivanja [n.]
30	200	240	2	15	4
40	230	310	2	13	4
50	260	380	2	11	4
63	300	460	2	10	4
80	350	560	2	8	4
90	380	620	2	7	4
100	410	680	2	7	4
110	440	750	2	6	4
125	515	1310	3	5	5
140	560	1450	3	5	5
160	620	1640	3	4	5
200(*)	795	3500	5	2	5
250(*)	955	4300	5	2	5
315(*)	1200	6430	6	1	5



1



2


(*) Za zapaljive cijevi promjera 200, 250, 315 mm treba primjeniti dva naglavka prema prikazanom na slikama 1. i 2. Pričvrstite foliju drugog naglavka na prvi postavljajući očice prema slici i pričvrstite samobušećim vijcima.

FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

PROTUPOŽARNA TRAKA ZA IZOLACIJSKE METALNE CIJEVI I ELEKTRIČNE KABELE



- Tanak profil (4 mm)
- Idealna za unutarnje nanošenje na čvrstoj potpori
- Nije preporučljivo uklanjati izolacijsku čašicu cijevi na koju se nanosi proizvod FIRE STRIPE GRAPHITE PRO



SASTAV

- ① intumescentni materijal „Firefill“ s povećanom sposobnosti rastezanja

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
FIRESTRIPES50	50	4	10	2	157.5	32 9 3/4	1

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Slobodno širenje	> 20:1	—
Temperatura aktivacije	180 °C	356 °F
Generirani tlak	10 bar	145 psi
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	—

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 07 02 13.

SAVJETI ZA POLAGANJE

- 1 Zamotajte plašt oko prolaznog elementa koji treba zaštiti provjeravajući primjenjive listove kako biste utvrdili potrebnii broj namotaja.
- 2 Pričvrstite plašt ljepljivom trakom (FLEXI BAND) u skladu s prolaznim elementom
- 3 Zabrtvite perimetar plaštem jamčeći da se potpuno umetne u razini s ispunskim zidom upotrebljavajući dvostruki panel zalijepljen i zabrtvijen akrilnom brtvenom masom



PODRUČJA PRIMJENE

- snopovi električnih kabela i u cijevima s naborima
- višeslojne cijevi u pojasevima
- metalne cijevi s izolacijom


PROTUPOŽARNI NAGLAVAK ZA PROLAZNE ELEMENTE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA

BRZO

Može se nanositi na prolazne elemente određene vrste i promjera. Jednostavna i brza ugradnja.

RAZNOVRSNA ZAŠTITA

Vanjskom strukturom od nehrđajućeg čelika omogućuje se nanošenje u vlažnim okruženjima, dok se intumescentnom tankom trakom povećane sposobnosti rastezanja jamči sigurnost elemenata velikih dimenzija.




430
AISI

SASTAV

- ① nehrđajući čelik AISI 430 (1.4016)
- ② intumescentni materijal „Firefill“ s povećanom sposobnosti rastezanja

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	unutarnji promjer [mm]	visina [mm]	točke pričvršćivanja	unutarnji promjer [mm]	visina [mm]	
COLLUM30	30	50	4	1 3/16	2	60
COLLUM63	63	50	4	2 1/2	2	20
COLLUM80	80	50	4	3 1/8	2	16
COLLUM90	90	50	4	3 1/2	2	16
COLLUM100	100	50	4	4	2	8
COLLUM110	110	50	4	4 3/8	2	8
COLLUM125	125	70	4	4 15/16	2 3/4	4
COLLUM140	140	70	4	5 1/2	2 3/4	3
COLLUM160	160	70	4	6 1/4	2 3/4	3
COLLUM315	315	200	4	12 3/8	8	1



PRAKTIČNO

Idealno za definirane promjere. Jednostavno se nanosi i na nove i na postojeće pogone.

PONOVNO UPOTREBLJIVO

Jednostavno se rastavlja i ponovno upotrebljava.

TEHNIČKI PODATCI


Svojstvo	vrijednost	USC units
Slobodno širenje	> 20:1	–
Temperatura aktivacije	180 °C	356 °F
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	–

(1) Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima. Proizvod se ne mijenja ako se čuva u normalnim uvjetima.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 19 10 01 (folija) | 07 02 13 (unutarnji plasti).

PODRUČJA PRIMJENE

TERMOHIDRAULIKA

	zapaljivi	zapaljivi izolacijski	višeslojno izolacijski	čelik izolacijski
cijevi na zidnoj površini, na razini otvorā				
cijevi na zidnoj površini, ne na razini otvorā		–	–	–
cijevi na podnoj površini, na razini otvorā				
cijevi na podnoj površini, ne na razini otvorā		–	–	–

ELEKTRIČNI SPOJEVI I TELEKOMUNIKACIJE

	zidni električni kabeli	podni električni kabeli
zapaljive cijevi na razini otvorā		

■ SAVJETI ZA POLAGANJE



- 1 Otvorite naglavak i primijenite oko cijevi
- 2 Zatvorite naglavak odgovarajućim metalnim jezičcem
- 3 Ugradite naglavak i pobrinite se da prijavi na zidnu ili podnu površinu
- 4 Pričvrstite naglavak vijcima HBS ili DWS (nisu priloženi)

Za više pojedinosti o polaganju pogledajte UNICOLLUM na 326. stranici.

■ PRIČVRSNICI

HBS

VIJAK S UPUŠTENOM
GLAVOM ZA DRVO



DWS

VIJAK ZA GIPSKAR-
TONSKE PLOČE



Dimenzije vijaka treba procijeniti za svaku ugradnju.

Pogledajte tehnički priručnik.

Pogledajte mrežno mjesto www.rothoblaas.com za više informacija.

■ POVEZANI PROIZVODI



UNICOLLUM
str. 326




PANEL
str. 340

SEAL W

PROTUPOŽARNA AKRILNA BRTVENA MASA

- Upotrebljava se kao ljepljivo između odjeljaka proizvoda PANEL
- Zabrtvite male spojeve, rupe oplata i male prolaze kabelā
- Ima dobru trajnu elastičnost



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	
SEALW	300	10.14	20

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Specifična masa	1400 kg/m ³	0.81 oz/in ³
Istezanje do kidanja	200%	—
Vrijeme izvan otiska	1 h	—
Vrijeme potrebno za potpuno stvrđnjavanje (23 °C / 50 % r. v.)	24 h	—
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	—
Temperatura primjene	-10 / 65 °C	14 / 149 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	5 / 40 °C	41 / 104 °F


(1) Norme EN 1366-3 i UNI EN 1366-4. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.

(2) Skladište proizvod u okomitom položaju na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci. Provjerite datum isteka valjanosti na ulošku.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SAVJETI ZA POLAGANJE

- Premažite tiksotropnom pastom jednostavnim zidarskim lopaticama
- Zagladite zabrtvljenu površinu lopaticom



PODRUČJA PRIMJENE

- kabeli na mosnim prolazima
- mješoviti prolazni elementi
- kabeli u cijevima s naborima
- prolazni elementi vodova
- zapaljive cijevi
- dilatacijski spojevi
- višeslojne cijevi
- sabirnice
- izolacijske i neizolacijske metalne cijevi

PROTUPOŽARNI JASTUČIĆI ZA PROLAZNE ELEMENTE KABELSKIH POLICA



PRAKTIČNO

Ugradnja je jednostavna s optimiziranim dimenzijama za količine i osnovne vrste očice. Olakšava održavanje i izmjenjivanje pogonā jer se može pomicati. Minimalizirajte dubinu brtvljenja potrebnu za obuzdavanje prolaska topline.

TRAJNO

Proizvod je prikladan za ugrađivanje u bilo kojem okruženju. Otporan je na vlažnost, pljesan i bakterije. Ne sadržava štetne materijale ili vlakna.



SASTAV

- ① nezapaljiva ovojnica od staklenih vlakana (200 g/m^2) koja sadržava intumescentne granularne spojeve, inertne termoizolatore, proizvode s postupnim oslobođanjem vode

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



BRZO NANOŠENJE

Jednostavno se upotrebljava, a da nisu potrebni alati ili posebni pričvršni elementi.


MOŽE SE POMICATI

Idealno za održavanja. Ponovno upotrebljivo.


TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	—
(1) Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.		
■ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 07 02 13 (plastika) 01 01 (minerali) 10 11 03 (vlakna na bazi stakla).		

PODRUČJA PRIMJENE

ZID	PODNA POVRŠINA
električni kabeli i kabeli s naborima na mosnim prolazima (metalnim ili od PVC-a)	

SAVJETI ZA POLAGANJE



- 1 Izmjerite širinu mosnog prolaza i odaberite dimenzije i broj jastučića potrebne za potpuno brtvljene prolaznog elementa
- 2 Primijenite jastučice unutar kabelske police pazeći da ih postavite sa stranom označenom (120/200 mm) kao „debljina zida“
- 3 Potpuno napunite kabelsku policu
- 4 Zabrvite moguće preostale prostore u intradosu između očice i kabelske police brtvenom masom SEAL W

POVEZANI PROIZVODI




SEAL W
str. 324



MASS
str. 324

PANNUS

PROTUPOŽARNI POKROV ZA PROLAZNE ELEMENTE METALNIH CIJEVI



MOŽE SE KONFIGURIRATI

Lagan i pouzdan proizvod PANNUS može se konfigurirati izravno na građilištu čak i bez znanja o dimenzijama projekta i položajima prolaznih elemenata.

DOPRINOSI ODJELJIVANJU

Certificiran je prema normi EN 1366-3 za prolazne elemente neizolacijskih metalnih cijevi i sabirnica. Nezapaljiva tkanina od mineralne vune i rashladna ablativna obrada sa strane u doticaju s cijevi izbjegavaju širenje požara za indukciju među odjeljcima.

SASTAV

- ① pokrov od filca izrađenog od aluminizirane staklene vune
- ② ablativni spojevi



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
PANNUS240	240	7	5	9 1/2	1/4	16 4 7/8	1

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Gustoća	100 kg/m ³	0.06 oz/in ³
Specifična masa	0,25 kg/dm ³	0.14 oz/in ³
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	–

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 06 04.



PODRUČJA PRIMJENE

- neizolacijske metalne cijevi
- cijevi od izolacijskog bakra
- sabirnice

SAVJETI ZA POLAGANJE



1



2



3




4

-
- 1 Izmjerite promjer metalne cijevi za zaštitu
 - 2 Odrežite veličinu plašta potrebnu za pokrivanje cijevi
 - 3 Omotajte pokrov oko cijevi spajajući krajeve i jamčeći da se plašt prianja na podnu ili zidnu površinu (proizvod se umeće sa strane koja nije izložena vatri)
 - 4 Pričvrstite plašt intumescentnom trakom ili željeznom niti
 - 5 Po potrebi ponovite radnju
-

POVEZANI PROIZVODI



MASS
str. 324



PANEL
str. 340

GRAPHIT FOAM

DVOKOMPONENTNA PROTUPOŽARNA POLIURETANSKA PJENA S GRAFITOM



RASTEZLJIVA

Pjena se sastoji od dvokomponentnog intumescentnog poliuretanskog polimera koji se može rastegnuti do 3/5 puta više od izvornog volumena. Grafitom se doprinosi širenju pjene u fazi nanošenja i ako nastane požar.

PRAKTIČNO

Brzo se brtve male pukotine i otvoru jamčeci maksimalan učinak čak i drugih dopunskih proizvoda. Idealno za praznine s više prolaznih elemenata.

BRZINA

Nanosi se jednostavno i neposredno a cijevi, krivulje i priključci izravno se oblikuju. Učvršćuje se veoma brzo.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	
GRAPHFOAM	330	11.16	10



PODRUČJA PRIMJENE

- električni kabeli i cijevi s naborima na mosnom prolazu
- zapaljive cijevi
- izolacijske i neizolacijske metalne cijevi
- višeslojne cijevi, čak i u pojasevima
- mješoviti prolazni elementi

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Slobodno širenje (20 °C / 68 °F)	3-5:1	—
Vrijeme reakcije	10 s	—
Vrijeme bez dodira	30 s	—
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	—
Vrijeme smika 23 °C / 50 % r. v. ⁽²⁾	1 min	—
Temperatura primjene	10 / 35 °C	50 / 95 °F
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	5 / 35 °C	41 / 95 °F

(1) Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.

(2) Izraženi podaci mogu se mijenjati ovisno o debljini upotrijebljenog proizvoda i specifičnim uvjetima polaganja: temperatura, vlažnost, ventilacija i sposobnost upijanja temelja.

(3) Skladište proizvod u okomitom položaju na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci. Provjerite datum isteka valjanosti na ulošku.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SAVJETI ZA POLAGANJE



1



2




3



4

- Zavijte mikser na uložak i postavite ga u pištolj za doziranje
- Nanесите производ у начин да потпуно прекријете отвор придржавајући се деблжине наведене у техничким индикацијама
- Pazite да не прекидате екструзију дуже од пет секунда како бисте спријечили брзо стврђивање материјала у миксеру
- Резачем уклоните eventualни вишак материјала након стврђивања

POVEZANI PROIZVODI



PANEL
str. 340



UNICOLLUM
str. 326



SACCUS
str. 334



MAMMOTH DOUBLE
str. 400

PANEL S OBLOGOM ZA SPRJEČAVANJE POŽARA

PRAKTIČNO



Panel je prikladan za širok raspon prolaznih elemenata i praznina i na zidnoj i na podnoj površini. Proizvod je spremjan za upotrebu a da ne trebaju dodatne površinske obloge.

LAGAN

Polučvrst, ali iznimno lagan panel se može oblikovati neposredno na gradilištu s pomoću rezača. Često se upotrebljava kao potpora za polaganje drugih zaštitnih proizvoda kao što su SACCUS i COLLUM.

SASTAV

- 1** kamera vuna
- 2** bijeli ablativni lak



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [mm]	B [in]	s [in]	L [in]	
PANEL600	1200	50	600	47 1/4	2	23 5/8	5

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Gustoća	150 kg/m ³	0.09 oz/in ³
Specifična masa	0,22 kg/dm ³	0.12 oz/in ³
Toplinska vodljivost λ	0,04 W/m·K	0.02 BTU/(h·ft·°F)
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	—

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.



Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 06 04.



PODRUČJA PRIMJENE

- kabeli na mosnim prolazima i u cijevima s naborima
- zapaljive cijevi
- izolacijske i neizolacijske metalne cijevi
- višeslojne cijevi
- mješoviti prolazni elementi
- prolazni elementi vodova
- dilatacijski spojevi
- sabirnice

SAVJETI ZA POLAGANJE



-
- 1 Izmjerite dimenzije i oblik otvora za brtvljenje i prenesite ih na panel
 - 2 Oblikujte panel s pomoću građevne pile ili rezača ostavljajući oblik blago većim u odnosu na dimenzije otvora
 - 3 Nanesite malu količinu brtvene mase (SEAL W) na strane dobivenog oblika ili izravno na unutarnji rub zida gdje se postavlja oblik
 - 4 Umetnите oblik u otvor na način da se prilagodi za interferenciju
 - 5 Poravnajte spojeve lopaticom upotrebljavajući dodatnu brtvenu masu SEAL W
-

POVEZANI PROIZVODI



SEAL W
str. 324



UNICOLLUM
str. 326



CUTTER
str. 394

RJEŠENJA ZA POŽAR

Protupožarna sigurnost osnovna je tema za sve građevne sustave, a ne samo one izrađene od drva. S porastom pozornosti usmjerenoj k protupožarnom projektiranju uložili smo godine u rigorozna ispitivanja u svrhu una- pređivanja svoje sposobnosti u sektoru i nastavljanja s inovacijama.



1 LINEARNI SPOJEVI

Raznim kampanjama ispitivanja dokazala se sposobnost naših proizvoda za brtvljenje okomitih i vodoravnim spojeva jamčeći učinkovitu toplinsku otpornost i izolaciju.



2 ZIDNE POVRŠINE, KROVNE POVRŠINE, PODNE POVRŠINE

Širok assortiman membrana s reakcijom na požar superiornom u odnosu na standard omogućuje procjenjivanje njihova doprinosa u prisutnosti požara i projektiranje visokoučinkovitih stratigrafija.



3 PROLAZNI ELEMENTI

Novi assortiman proizvoda posebno namijenjenih za održavanje otpornosti elementa odvajanja u točki u kojoj se prolazi objektom.



ISPITIVANJE U STVARNOM OMJERU

Osim laboratorijskih ispitivanja proveli smo i provjere na cijelim odjeljcima građevina sudjelujući u istraživačkom projektu „Fire Safe implementation of visible mass timber in tall buildings – compartment fire testing“ koji su koordinirali instituti Research Institutes of Sweden (RISE). Cilj je projekta obavljanje niza provjera na odjeljcima od CLT-a kako bi se ocijenila svojstva drvenih konstrukcija u pogledu požara i, po potrebi, utvrđivanje dodatnih mjera za poboljšavanje protupožarne sigurnosti. Ciljevima se uključuje i definiranje kriterijā zaštite za građevine na više katova i potvrđivanje drvenih spojeva izravno izloženih vatri.

D. Brandon, J. Sjöström, A. Temple, E. Hallberg, F. Kahl. "Fire Safe implementation of visible mass timber in tall buildings – compartment fire testing", RISE Report 2021:40



LINEARNI SPOJEVI

Linearni spoj linearno je prazan s omjerom dužine/širine od najmanje 10 : 1 unutar jednog ili između dvaju ili više susjednih građevnih elemenata. Kako bi se zajamčila učinkovitost odjeljka, treba stvoriti projektirani sustav kako bi se održala funkcija odvajanja od požara upotrebom proizvoda ispitanih prema valjanim normama.

Sljedeći su se proizvodi ispitivali radi provjeravanja protupožarne zaštite linearnih spojeva. Pojedinosti o ispitivanjima dostupne su na mrežnom mjestu www.rothoblaas.com.

PROTECT

SAMOLJEPLJIVA BUTILNA TRAKA KOJA SE
MOŽE ŽBUKATI



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 46.

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
PROTECT330	330	1	10	13.0	39	33	2
PROTECT500	500	1	10	19.7	39	33	1

CONSTRUCTION SEALING

STLAČIVO BRTVILO ZA OBIČNE SPOJEVE



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 56.

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONSTRU4625	46	3	25	1.8	118	82	3



SPEEDY BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA
TRAKA BEZ FILMA ZA ODVAJANJE



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 76.

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY50XL	50	50	1.9	164	12
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY100	100	25	3.9	82	6
SPEEDY150	150	25	5.9	82	4
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2



FLEXI BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA
TRAKA VISOKE RAZINE PRIJANJANJA



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 78.

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4



INVISI BAND

PROZIRNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA
BEZ OBLOGE, OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO
ZRAČENJE I VISOKE TEMPERATURE



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 88.

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2




EXPAND BAND

SAMORASTEZLJIVA BRTVENA TRAKA



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 118.

--	--



EXPAND BAND

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	
EXPAND1014	10	1	4	13
EXPAND1514	15	1	4	13
EXPAND1549	15	4	9	8
EXPAND15615	15	6	15	6
EXPAND20920	20	9	20	4
EXPAND40615	40	6	15	8
EXPAND60615	60	6	15	8



EXPAND BAND EVO

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	
EXPANDEVO1514	15	1	4	13



I FIRE FOAM

POLIURETANSKA BRTVENA PJENA VELIKE
OTPORNOSTI NA POŽAR



I FIRE SEALING ACRYLIC

AKRILNA BRTVENA MASA VELIKE
OTPORNOSTI NA POŽAR



I FIRE SEALING SILICONE

SILIKONSKA BRTVENA MASA VELIKE
OTPORNOSTI NA POŽAR




Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 128.

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	boja	
FIRE SIL GRE 310	310	10.48	siva	24

FIRE STRIPE GRAPHITE

FLEKSIBILNO INTUMESCENTNO BRTVILO



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 138.

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



SUPRA BAND

UNIVERZALNA DVOSTRANA BUTILNA
LJEPLJIVA TRAKA S VELIKOM SNAGOM
PRIANJANJA




Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 140.

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	16
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	22



MANICA PLASTER

BRTVENA LJEPLJIVA OBLOGA KOJA SE MOŽE
ŽBUKATI



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 146.

KOD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANPLA2080	20 / 80	100	1	10	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20 / 180	200	1	10	7.9	39	33	2




DEFENCE ADHESIVE

ZAŠTITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 182.

KOD	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFA200	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	22
DEFAS200	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	—
DEFA200490	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	72
DEFA200990	495/495	0,99	50	49,5	3' 3	164	533	30



XYLOFON

OTPORAN PROFIL VISOKIH RADNIH SVOJSTAVA ZA ZVUČNU IZOLACIJU



Dodatne informacije o proizvodu potražite na mrežnom mjestu www.rothoblaas.com.



KOD	Shore	B [mm]	L [m]	s [mm]	kom.
XYL20050		50	3,66	6,0	1
XYL20080		80	3,66	6,0	1
XYL20090		90	3,66	6,0	1
XYL20100	■ 20	100	3,66	6,0	1
XYL20120		120	3,66	6,0	1
XYL20140		140	3,66	6,0	1
XYL20160		160	3,66	6,0	1
XYL35080		80	3,66	6,0	1
XYL35090		90	3,66	6,0	1
XYL35100	■ 35	100	3,66	6,0	1
XYL35120		120	3,66	6,0	1
XYL35140		140	3,66	6,0	1
XYL35160		160	3,66	6,0	1
XYL50080		80	3,66	6,0	1
XYL50090		90	3,66	6,0	1
XYL50100	■ 50	100	3,66	6,0	1
XYL50120		120	3,66	6,0	1
XYL50140		140	3,66	6,0	1
XYL50160		160	3,66	6,0	1

KOD	Shore	B [mm]	L [m]	s [mm]	kom.
XYL70080		80	3,66	6,0	1
XYL70090		90	3,66	6,0	1
XYL70100	■ 70	100	3,66	6,0	1
XYL70120		120	3,66	6,0	1
XYL70140		140	3,66	6,0	1
XYL70160		160	3,66	6,0	1
XYL80080		80	3,66	6,0	1
XYL80090		90	3,66	6,0	1
XYL80100	■ 80	100	3,66	6,0	1
XYL80120		120	3,66	6,0	1
XYL80140		140	3,66	6,0	1
XYL80160		160	3,66	6,0	1
XYL90080		80	3,66	6,0	1
XYL90090		90	3,66	6,0	1
XYL90100	■ 90	100	3,66	6,0	1
XYL90120		120	3,66	6,0	1
XYL90140		140	3,66	6,0	1
XYL90160		160	3,66	6,0	1

ZIDNE POVRŠINE, KROVNE POVRŠINE I PODNE POVRŠINE

Zahvaljujući kemijsko-fizikalnim svojstvima i građevnim obilježjima konstrukcije, moguće je projektirati sustav kojim se učinkovito ograničava širenje plamena. Naš assortiman proizvodā za pasivnu protupožarnu zaštitu zidnih površina, krovnih površina i podnih površina projektiran je za smanjivanje raspadanja materijalā pri izlaganju požaru.

MULTI BAND UV

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIJANJANJA
OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV)
ZRAČENJE

	B-s1,d0			100% UV RESISTANCE		CAN BE PLASTERED		DURABILITY
--	---------	--	--	--------------------	--	------------------	--	------------

Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 106.

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10



FRONT BAND UV 210

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA
LJEPLJIVA TRAKA IZNIMNO OTPORNA NA
ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

		100% UV RESISTANCE		HIGH TEMPERATURE		CAMOUFLAGE
--	--	--------------------	--	------------------	--	------------

Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 108.

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FRONTUV75	75	20	3.0	66	8




BARRIER ALU NET SD1500

REFLEKTIRAJUĆA PARNA BRANA Sd > 1500 m



200 g/m²



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 208.

KOD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BARALU1500	1,5	50	75	5	164	807	30

BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 140 g/m²

REFLEKTIRAJUĆI POKROV PARNE BARIJERE
REAKCIJE NA POŽAR RAZREDA A2-s1,d0



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 210.

KOD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BARALUFIR2500	1,2	50	60	4	164	646	35

BARRIER ALU NET ADHESIVE 300 300 g/m²

SAMOLJEPLJIVI REFLEKTIRAJUĆI POKROV
PARNE BARIJERE Sd > 1500 m



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 190.

KOD	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BARALUA300	150/1300	1,45	50	72,5	4,8	164	780	20
BARALUAS300	175/175	0,35	50	17,5	13,8	164	188	20

TRASPIR EVO UV 115

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA
OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV)
ZRAČENJE




Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 254.

KOD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUV115	1,5	50	75	5	164	807	36



TRASPIR EVO 160

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 264.

KOD	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO160	-	1,5	50	75	5	164	807	30
TTTEVO160	TT	1,5	50	75	5	164	807	30
TEVO16030	-	3	50	150	10	164	1615	30

TRASPIR FELT EVO UV 210

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA
OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV)
ZRAČENJE



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 271.

KOD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUV210	1,5	50	75	5	164	807	16
TUV21030	3	50	150	10	164	1615	16



TRASPIR EVO UV 210

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA
OTPORNA NA UV ZRAKE




Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 272.

KOD	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TTTUV210	TT	1,5	50	75	5	164	807	24



TRASPIR EVO UV ADHESIVE

PAROPROPUSNA MONOLITNA SAMOLJEPLJIVA
MEMBRANA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO
(UV) ZRAČENJE



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 196.

KOD	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUVA	-	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16
TUVA360	-	0,36	50	18	1' 2 1/8"	164	194	30




TRASPIR EVO 300

PAROPROPUSNA MONOLITNA MEMBRANA



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 280.

KOD	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO300	-	1,5	50	75	5	164	807	24
TTTEVO300	TT	1,5	50	75	5	164	807	24




TRASPIR ALU FIRE A2 430

PAROPROPUSNA REFLEKTIRAJUĆA
MEMBRANA



Kako biste doznali više informacija o proizvodu, pogledajte str. 290.

KOD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TALUFIRE430	1,2	35	42	4	164	646	20




Ispitivanje s vatrom

Ispitali smo **otpornost na vatru** svojih proizvoda nanesenih na najčešće upotrebljavane spojeve od CLT-a, izmjerili smo izvedbu odvajanja konstrukcije i objavili izvještaj **TEST REPORT** kojim se potvrđuje stvarna otpornost konstrukcija od CLT-a izvedenih našim proizvodima.

Preuzmite izvještaj **TEST REPORT**:



rothoblaas.com



rothoblaas

Solutions for Building Technology

ELEMENТИ ZA KROVNU POVRŠINU I VENTILACIJU

ELEMENTI ZA KROVNU POVRŠINU I VENTILACIJU

SLJEME KROVA

NET ROLL	
FLEKSIBILNO VENTILIRANO PODSLJEME	360
STANDARD ROLL	
FLEKSIBILNO VENTILIRANO PODSLJEME	361
METAL ROLL	
FLEKSIBILNO VENTILIRANO ALUMINIJSKO PODSLJEME	362
BRUSH VENT	
ČVRSTO PODSLJEME S BOČNIM ČETKAMA	363
PEAK VENT AISI 430	
KOMPLET ZA ČVRSTO PODSLJEME	364
PEAK ONE	
VENTILIRANO PODSLJEME ZA JEDAN NAGIB	365
PEAK EASY	
ČVRSTO VENTILIRANO PODSLJEME	366
PEAK HOOK	
KUKA ZA ZADRŽAVANJE SLJEMENA ZA GLATKE I OBLIKOVANE CRJEPOVE	367
SUPPORT BATTEN	
METALNI NOSAČ LETVICA	368

SPOJ DIMNJAKA

ALU FLASH CONNECT	
INAČICA OD ALUMINIJIA I SAMOLJEPLJIVOG BUTILA	370
SOFT FLASH CONNECT	
INAČICA OD EPDM-A I SAMOLJEPLJIVOG BUTILA	370
MANICA ROLL	
INAČICA OD OLOVA I SAMOLJEPLJIVOG BUTILA	370

ZAŠTITA OD SNIJEGA

SNOW STOP	
KUKA ZA ZADRŽAVANJE SNIJEGA ZA CRJEPOVE	372
RAIN TUBE	
PRIVREMENI OLUK TIJEKOM GRADNJE	373

CLIPS


TILE STOP S	
PRETHODNO OBLIKOVANE KUKE U OBLIKU SLOVA S ZA GLATKE CRJEPOVE	374
TILE STOP L	
PRETHODNO OBLIKOVANE KUKE U OBLIKU SLOVA L ZA GLATKE CRJEPOVE	375
TILE STOP WIND	
PRETHODNO OBLIKOVANE KUKE ZA ZAŠTITU STANDARDNIH CRJEPOVA OD VJETRA	376
TILE STOP WIND COPPO	
PRETHODNO OBLIKOVANE KUKE ZA ZAŠTITU OBLIKOVANIH CRJEPOVA OD VJETRA	377

VENTILACIJA I ZAŠTITA



VENT MESH	
FLEKSIBILNA VENTILACIJSKA REŠETKA	378
VENT GRILLE	
VENTILACIJSKA REŠETKA OD MATERIJALA PVC	378
VENT FOLD	
UNAPRIJED SAVIJENE VENTILACIJSKE REŠETKE	379
BIRD SPIKE	
ČVRSTO STRAŠILO ZA PTICE	379
BIRD COMB	
STANDARDNI ČEŠLJEVI ZA STREHU	380
BIRD COMB EVO	
DVOREDNI ČEŠLJEVI ZA STREHU	381
VENT SHAPE	
VENTILACIJSKE REŠETKE OBLIKOVANE ZA POKROVE IZVEDENE CRJEPOVIMA	382

VENTILACIJA I POKROV

Treba uzeti u obzir brojne čimbenike pri projektiranju i izvođenju sigurnog, zdravog i trajnog krova.




VENTILACIJA I MIKROVENTILACIJA




Mikroventilaciji koja nastaje ispod crjepova pogoduje geometrija samog crijepe. Dovoljno je za odlaganje viška vlažnosti.

Ventilacija ispod plašta izvodi se potpornim letvicama crjepova i osim odlaganja vlažnosti jamči i uklanjanje prekomjerne nakupljene topline.




Za mikroventilirani pokrov savjetuje se omogućiti zračnu međusupljinu promjera najmanje 200 cm^2 za svaki linearni metar nagiba.




Za ventilirani pokrov, pak, savjetuje se omogućiti zračnu međusupljinu promjera od najmanje 400 cm^2 do najviše 800 cm^2 po svakom linearnom metru nagiba.

VRSTE POKROVA


Različitim se čimbenicima određuje ovaj aspekt: od građevne tradicije mesta na kojem se izvodi pokrov do iskustva graditelja, pa do posebnih zahtjeva naručitelja.




MIKROVENTILIRANI
NEIZOLIRANI POKROV




VENTILIRANI
NEIZOLIRANI POKROV




NEIZOLIRANI POKROV
VENTILIRANO POTKROVLJE



MIKROVENTILIRANI
IZOLIRANI POKROV





VENTILIRANI
IZOLIRANI POKROV





IZOLIRANI POKROV
VENTILIRANO POTKROVLJE

PREDNOSTI DOBRE VENTILACIJE



Dobrom ventilacijom pogoduje se sušenju vodene pare prisutne u ovojnici građevine kako bi se izbjeglo stvaranje intersticijalne kondenzacije u odnosu na izolator i konstrukciju.

Tijekom zime ventilacijom se omogućuje ujednačeno otapanje snijega koji se akumulirao u pokrovu kako bi se izbjeglo nekontrolirano klizanje.



Tijekom najtopljih mjeseci ventilacijom se izbacuje dio toplinske energije nakupljen u potplaštu i time se doprinosi poboljšanju udobnosti boravka.

Ventilacijskim slojem pruža se dodatna zaštita od slučajnih infiltracija stvaranjem drugog sloja pomicanja voda kako bi se izbjeglo njihovo zadržavanje.

PROJEKTIRANJE VENTILACIJE

ŠTO JE EFEKT DIMNJAKA?

Kako bi balon na vrući zrak letio i savladao gravitacijsku silu, treba smanjiti gustoću zraka unutar ovojnica. Kako? Zagrijavanjem.

Gustoća zatvorenog zraka postaje manja od gustoće vanjskog zraka i balon na vrući zrak podiže se prema gore.


Jednak fenomen nastaje u ventiliranim pokrovima i naziva se „efekt dimnjaka”.



KAKO NASTAJE VENTILACIJA


1.

Sunčevim zračenjem zagrijavaju se zaobljeni crjepovi. Ventilacijska komora ispod imala ulogu „zračnog jastuka” sprečavajući izravan prolazak topline do stratigrafije.




2.

Zrak koji se zagrijao u ventilacijskoj komori i koji je manje gust od nezagrijanog zraka podiže se prema gore pogurnut i vanjskim zrakom koji ulazi putem otvorā žlijeba.




3.

Zrak, dakle, izlazi iz sljemena krova i miješa se sa zrakom okoline. Na taj se način stvara depresija unutar zračne komore prouzročavajući njezinu „praznjenje”. Najnižim tlakom unutar komore potiče se strujanje nezagrijanog vanjskog zraka koji se povlači u unutrašnjost.



4.


Zrakom koji izlazi iz linije sljemena krova stvara se depresija u zračnoj komori potičući strujanje vanjskog nezagrijanog zraka koji ulazi u unutrašnjost ventilacijske komore.




UTVRĐIVANJE OTVORĀ

Kako bi se ventilacijski ciklus odvijao bez prekidâ, ključno je sljedeće:


- izvesti pravilan ulazak zraka u blizini linije žlijeba
- pobrinuti se za pravilan izlazak zraka na liniji sljemena krova.



LINIJA ŽLIJEBΑ







LINIJA SLJEMENA KROVA



Najučinkovitiji je način za izvođenje pravilnog ulaska zraka u blizini linije žlijeba upotrijebiti sve one proizvode kojima se omogućuje ulazak zraka, a kojima se štiti pokrov od ptica i malih životinja. Među različitim rješenjima društvo Rothoblaas predlaže: ventilacijske rešetke i češljeve za strehu navedene u ovom poglavljju.

Kako bi se izveo pravilan ulazak zraka u blizini linije sljemena krova, treba upotrijebiti rješenja kojima se omogućuje prolazak zraka. Društvo Rothoblaas predlaže ventilirana čvrsta ili fleksibilna podsljemena.

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE



Zaštitite točke zahvaćanja i izlaz zraka od ulaska insekata i ptica kako bi se maksimalno smanjila opstrukcija dijela.

Pobrinite se da na liniji žlijeba i sljemenu nema prepreka kojima se može zapriječiti slobodna cirkulacija zraka.

Pobrinite se za otpornost na vodu i snijeg donesene vjetrom prema sljemenu krova.

Izbjegavajte letvice ili druge zapreke kojim bi se mogao obustaviti uzlazni protok zagrijanog zraka nagibom krova.

SLJEME KROVA

NET ROLL

FLEKSIBILNO VENTILIRANO PODSLJEME

FLEKSIBILNOST

Polipropilenskom ventilacijskom tkaninom jamči se povećana prilagodljivost tijekom polaganja.

DVOSTRUKA SIGURNOST

Ventilacijska traka pričvršćena i zalipljena za naborana krila jamči cjevovitost rješenja tijekom polaganja i njegovu učinkovitost s protokom vremena.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Prolazak zraka	oko 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
Kapacitet istezanja (aluminijске naborane trake)	oko 45%	–
Širina butilne trake	15 mm	0.6 in
Toplinska otpornost butilne trake	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatura primjene	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje (aluminijске trake)	trajno	–
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾Čuvajte proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	boja	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	crvena boja opeke	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	smeđa	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	crna	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	crvena boja opeke	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	smeđa	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	crna	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	crvena boja opeke	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	smeđa	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	crna	9005	1



MOŽE SE OBLIKOVATI

Aluminijskim trakama i butilnom trakom jamči se prilagodljivost profilu pokrovnih elemenata.

MATERIJALI

Aluminij, netkana tkanina od materijala PP, butilna traka.

STANDARD ROLL

FLEKSIBILNO VENTILIRANO PODSLJEME

PRILAGODLJIVO

Polipropilenskom tkaninom jamče se dobra fleksibilnost tijekom polaganja i povećana površina prozračivanja.

CIJENA/SVOJSTVA

Ljepljivom butilnom trakom omogućuje se dobro prijanjanje na zaobljene crjepove i standardne crjepove.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	boja	RAL	
STANDRED390	390	5	15.4	16	crvena boja opeke	8004	4
STANDBRO390	390	5	15.4	16	smeđa	8019	4
STANDANT390	390	5	15.4	16	antracit	7021	4

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

SAVJETI ZA POLAGANJE



SLJEME KROVA

METAL ROLL

FLEKSIBILNO VENTILIRANO ALUMINIJSKO PODSLJEME

POVEĆANO PRIJANJANJE

Posebnom butilnom trakom širine 4 cm jamči se čvrsto i trenutačno prijanjanje na razne površine.

TRAJNOST

Odabirom metalnog materijala jamči se odlična otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake čak i u teškim klimama.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Materijali	aluminij, butil	–
Širina butilne trake	40 mm	1.57 in
Prijanjanje butilne trake	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	trajno	–
Temperatura primjene	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Topljinska otpornost	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F


⁽¹⁾ Čuvajte proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	boja	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	crvena boja opeke	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	smeđa	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracit	7021	4

SAVJETI ZA POLAGANJE



BRUSH VENT

ČVRSTO PODSLJEME S BOČNIM ČETKAMA

BRZO POSTAVLJANJE

Zahvaljujući mekanim čekinjama, jednostavno se prilagođava pokrovnom profilu a da nije potrebno modeliranje.

ZAŠTITA

Čekinjama se omogućuje učinkovita zaštita od prodiranja vode i stranih elemenata.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Materijali	PVC	–
Dužina češljeva	60 mm	2.36 in
Prolazak zraka	$\geq 200 \text{ cm}^2/\text{m}$	$\geq 9.45 \text{ in}^2/\text{ft}$
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	trajno	–
Toplinska otpornost	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	boja	RAL	
BRUVENTRED175	175	75	1	6.9	3.0	3	crvena boja opeke	8004	20
BRUVENTBRO175⁽¹⁾	175	75	1	6.9	3.0	3	smeđa	8019	20
BRUVENTBLA175	175	75	1	6.9	3.0	3	crna	9005	20

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

SAVJETI ZA POLAGANJE



PEAK VENT AISI 430

KOMPLET ZA ČVRSTO PODSLJEME

430
AISI

UČINKOVITO RJEŠENJE

Cijeli komplet podsljemena spremna za upotrebu, prilagodljivi vijci i nosači.

TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

Čvrstom rešetkom od nehrđajućeg čelika i aluminijskim naboranim krilima jamči se stalna ventilacija i stabilnost kroz vrijeme.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Širina butilne trake	50 mm	0.8 in
Prolazak zraka	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Toplinska otpornost butila	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatura primjene	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	trajno	—
Otpornost na vodu (kada se položi ispod crijeva)	sukladno	—
Temperatura skladištenja	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

Pri polaganju treba upotrijebiti brojne nosače i brojne ventilacijske elemente prema linearnim metrima sljemena krova uz dodavanje početnog potpornog nosača. Nadalje, treba omogućiti barem četiri vijka za svaki nosač; dva za pričvršćivanje na letvice i dva za pričvršćivanje ventilacijskog elementa na sam nosač.

PRIMJER: ako sljeme krova ima linearnu dužinu od 5 m, treba imati pet ventilacijskih elemenata, šest potpornih nosača i 24 samobušeća vijka.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	H [mm]	B [in]	L [ft]	H [in]	boja	RAL	
1 PVENTREDI380	400	1	–	15.8	3	–	crvena boja opeke	2001	5
1 PVENTBLAI380 ⁽¹⁾	400	1	–	15.8	3	–	crna	9005	5
2 PVENTPLATE	50	–	230	2.0	–	9.01	čelik	–	72
3 PVENTSCREW ⁽¹⁾	Ø 5,5	–	13	Ø 0.2	–	0.5	čelik	–	20

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.



UČINKOVITO

Prethodnim bušenjem linearног elementa i potpornih nosača jamči se savršena ventilacija kroz vrijeme a da ne trebaju dodatne potpore.

MATERIJALI

Nehrđajući čelik, prethodno premazani aluminij, butilna traka.

SAVJETI ZA POLAGANJE



PEAK ONE

VENTILIRANO PODSLJEME ZA JEDAN NAGIB

- Butilna traka od 5 cm
- Visokokvalitetni materijali
- Za ventiliranje nagibā uz okomitu zidnu površinu



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	materijal	boja	RAL	
PEAKONE165 ⁽²⁾	165	1	6.5	3	pocinčani lim i aluminij	smeđa i crvena boja opeke	8017 i 8004	3

⁽¹⁾Dužina aluminijске trake.

⁽²⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 07.

SLJEME KROVA

PEAK EASY

ČVRSTO VENTILIRANO PODSLJEME

TRAJNO

Odabirom metalnog materijala jamči se odlična otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake čak i u teškim klimama.

BRZO POSTAVLJANJE

Jednostavno se i brzo polaže, prilagođava se svakoj liniji sljemena krova.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Materijali	aluminij, butil	–
Veličina kupole	164 mm	6.5 in
Širina butilne trake	15 mm	0.6 in
Prolazak zraka	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Istezanje traka	40%	–
Toplinska otpornost butila	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura primjene	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	trajno	–
Otpornost na vodu (kada se položi ispod crijepe)	sukladno	–
Temperatura skladištenja	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	boja	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	crvena boja opeke	8004	20

SAVJETI ZA POLAGANJE



PEAK HOOK


KUKA ZA ZADRŽAVANJE SLJEMENA ZA GLATKE I OBLIKOVANE CRJEPOVE

BRZO POLAGANJE NA SUHO

Za polaganje sljemena krova bez pjene ili morta prema normi UNI 9460.

KOMPLETAN ASORTIMAN

Proizvod je dostupan u različitim inačicama i bojama radi prilagođavanja raznim vrstama pokrova.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	P [mm]	B [in]	P [in]	inačica	materijal	boja	RAL	
PUNIRED	115	18	4.5	0.7	univerzalno	aluminij	crvena boja opeke	8004	50
1 PUNIBRO	115	18	4.5	0.7	univerzalno	aluminij	smeđa	8017	50
PUNIANT	115	18	4.5	0.7	univerzalno	aluminij	antracit	7021	50
PCURRED	80	18	3.2	0.7	oblikovan	aluminij	crvena boja opeke	8004	50
2 PCURBRO	80	18	3.2	0.7	oblikovan	aluminij	smeđa	8017	50
PCURANT⁽¹⁾	80	18	3.2	0.7	oblikovan	aluminij	antracit	7021	50

⁽¹⁾ Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 02.

SAVJETI ZA POLAGANJE



SLJEME KROVA

SUPPORT BATTEN METALNI NOSAČ LETVICA

STABILNOST I PRILAGODLJIVOST

Razni su modeli prilagodljivi u visini i dostupni su u raznim dimenzijama kako bi se zajamčila stabilnost sljemena pokrova bez polaganja pjene ili morta.

ČETIRI INAČICE

Širok assortiman s različitim načinima pričvršćivanja i prilagođavanja na osnovi vrste sljemena i debljine koju treba nadoknaditi letvicom.




KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H ⁽¹⁾ [mm]	B [mm]	H ⁽¹⁾ [in]	B [in]	inačica	materijal	
1 SUPPORTUNI	210	50	8.3	2.0	univerzalno	čelik DX51D	50
2 SUPPORTNAIL⁽²⁾	280	50	11.0	2.0	s čavljom	čelik DX51D	50
3 SUPPORTSCREW	260	50	10.2	2.0	s vijkom	čelik DX51D	50
4 SUPPORTLEVEL	205 - 235	50	8.3 - 9.5	2.0	prilagodljiva	čelik DX51D	50

(1)Ukupna visina.

(2)Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 05.



PRAKTIČNO

Može se prilagoditi bilo kojoj vrsti pokrova i pričvrstiti na najčešće upotrebljavane čvrste potpore kao što su drvo ili beton.

MATERIJAL

Izvode se od čelika za postizanje savršene trajnosti i otpornosti na atmosferske uvjete.

SAVJETI ZA POLAGANJE

1 SUPPORTUNI



2 SUPPORTNAIL



3 SUPPORTSCREW



4 SUPPORTLEVEL



SPOJ DIMNJAKA

ALU FLASH CONNECT

INAČICA OD ALUMINIJA I SAMOLJEPLJIVOG BUTILA

- Butilno ljepilo savršeno se prianjanja stvarajući trajno brtvljenje otporno na vodu
- Može se rezati rezačem (cutter) ili škarama
- Izvrsna otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje i atmosferske uvjete




KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	obloga	boja	RAL	
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminij 0,12 mm	crna	9004	1

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

INAČICA OD EPDM-A I SAMOLJEPLJIVOG BUTILA

- Trajna otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje
- Iznimno fleksibilna površina 3D
- Može se ručno modelirati bez posebnih instrumenata



KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	obloga	boja	RAL	
SOFTRRED300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	crvena boja opeke	8004	1
SOFTRBRO300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	smeđa	8019	1
SOFTRBLA300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	crna	9004	1


⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

INAČICA OD OLOVA I SAMOLJEPLJIVOG BUTILA

- Glatka površina koja se može oblikovati
- Trajna otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje
- Izvrsna otpornost na atmosferske uvjete



KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	obloga	boja	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	crvena boja opeke	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	smeđa	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	tamnosmeđa	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	crna	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	grafitna	7016	1

Izbjegavajte doticaj s kožom, očima i hranom. Ne stvarajte i udišite prašine.

SAVJETI ZA POLAGANJE



1



2




4

5



6



PRILAGODLJIVO

Posebnom ljepljivom butilnom smjesom omogućuje se čvrsto prijanjanje čak i na hrapave površine.

MATERIJAL

Aluminij, EPDM i olovo jamče stabilnost kroz vrijeme.

ZAŠTITA OD SNIJEGA

SNOW STOP

KUKA ZA ZADRŽAVANJE SNIJEGA ZA CRJEPOVE

STABILNO

Stabilnim mehaničkim pričvršćenjem sprječava se pad sa sljemena prekrivenih snijegom.

KOMPLETAN ASORTIMAN

Dostupna je za crjepove, portugalski i marsejski različitih boja.




KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H [mm]	B [mm]	P [mm]	H [in]	B [in]	P [in]	inačica	materijal	boja	RAL	
SSTOPREDUNI ⁽¹⁾	65	300	30	2.6	11.8	1.2	betonski crijepli i zaobljeni crijepli	prethodno lakirani lim	crvena boja opeke	8004	40
SSTOPBROUNI ⁽¹⁾	65	300	30	2.6	11.8	1.2	betonski crijepli i zaobljeni crijepli	prethodno lakirani lim	smeđa	8017	40
SSTOPREDPOR ⁽¹⁾	65	300	30	2.6	11.8	1.2	portugalski crijepli	prethodno lakirani lim	crvena boja opeke	8004	40
SSTOPBROPOR ⁽¹⁾	65	300	30	2.6	11.8	1.2	portugalski crijepli	prethodno lakirani lim	smeđa	8017	40
SSTOPREDFLAT ⁽¹⁾	65	280	30	2.6	11.0	1.2	šindra, metalni pokrov	prethodno lakirani lim	crvena boja opeke	8004	40
SSTOPBROFLAT ⁽¹⁾	65	280	30	2.6	11.0	1.18	šindra, metalni pokrov	prethodno lakirani lim	smeđa	8017	40
SSTOPLBRO ⁽¹⁾	55	130	40	2.17	5.1	1.6	zaobljeni crijepli	prethodno lakirani lim	smeđa	8017	200
SSTOPLCOP ⁽¹⁾	55	130	40	2.17	5.1	1.6	zaobljeni crijepli	nehrđajući čelik	bakar	-	200

(1) Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

☒ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 05.


SAVJETI ZA POLAGANJE



RAIN TUBE

PRIVREMENI OLUK TIJEKOM GRADNJE

- Štiti fasade građevine tijekom gradnje i restrukturiranja
- Raznovrsno rješenje za jednostavnu upotrebu



KODOVI I DIMENZIJE


KOD	d [mm]	L [m]	d [in]	L [ft]	materijal	boja	
RTUBE100	130	100	5.1	328	LDPE	prozirna	1

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

TILE STOP S

PRETHODNO OBЛИKOVANE KUKE U OBЛИKU SLOVA S ZA GLATKE CRJEPOVE

- Izbjegava se klizanje pokrova
- Polažu se na suho
- Brzo i sigurno spajanje
- Izbjegava se polaganje s pjenom ili mortom prema normi UNI 9460
- Dostupan je širok assortiman materijala i dimenzija



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materijal	boja	RAL	
TSSI9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	čelik AISI 204	čelik	–	100
TSSI9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	čelik AISI 204	čelik	–	100
TSSI12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	čelik AISI 204	čelik	–	50
TSSI12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	čelik AISI 204	čelik	–	50
TSSRED9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	prethodno lakirani lim	crvena boja pigmenta sijena	3009	50
TSSRED9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	prethodno lakirani lim	crvena boja pigmenta sijena	3009	50
TSSRED12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	prethodno lakirani lim	crvena boja pigmenta sijena	3009	50
TSSRED12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	prethodno lakirani lim	crvena boja pigmenta sijena	3009	50
TSSBRO9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	prethodno lakirani lim	smeda	8019	100
TSSBRO9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	prethodno lakirani lim	smeda	8019	100
TSSCOP9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	traka od nehrđajućeg čelika	bakar	–	50
TSSCOP9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	traka od nehrđajućeg čelika	bakar	–	50

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 05.


SAVJETI ZA POLAGANJE



TILE STOP L

PRETHODNO OBLIKOVANE KUKE U OBLIKU SLOVA L ZA GLATKE CRJEPOVE

- Polažu se na suho
- Čvrsto i sigurno zahvaćanje za prvi red crjepova nagiba
- Mogu se upotrebljavati kao poprečne kuke na koje se prebacuje težina gornjih redova crjepova
- Izbjegava se polaganje s pjenom ili mortom prema normi UNI 9460
- Dostupan je širok assortiman materijala i dimenzija



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materijal	boja	RAL	
TSЛИ28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	čelik AISI 204	čelik	–	200
TSЛИ28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	čelik AISI 204	čelik	–	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	prethodno lakirani lim	crvena boja pigmenta sijena	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	prethodno lakirani lim	crvena boja pigmenta sijena	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	prethodno lakirani lim	smeda	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	prethodno lakirani lim	smeda	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	traka od nehrđajućeg čelika	bakar	–	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	traka od nehrđajućeg čelika	bakar	–	200

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 05.


SAVJETI ZA POLAGANJE



TILE STOP WIND

PRETHODNO OBLIKOVANE KUKE ZA ZAŠTITU STANDARDNIH CRJEPOVA OD VJETRA

- Sprječava se prevrtanje crjepova kada puše vjetar
- Jamče maksimalnu stabilnost pokrovnom plaštu
- Izbjegava se polaganje s pjenom ili mortom prema normi UNI 9460



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	inačica	materijal	boja	
TSWIND ⁽¹⁾	za crijepljenje	pocinčani čelik	čelik	200

(1) Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

☒ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 05.

SAVJETI ZA POLAGANJE



TILE STOP WIND COPPO

PRETHODNO OBLIKOVANE KUKE ZA ZAŠTITU OBLIKOVANIH CRJEPOVA OD VJETRA

- Sprječava se prevrtanje zaobljenih crjepova kada puše vjetar
- Jamče maksimalnu stabilnost pokrovnom plaštu
- Izbjegava se polaganje s pjenom ili mortom prema normi UNI 9460




KODOVI I DIMENZIJE

KOD	inačica	materijal	boja	
TSWINDC ⁽¹⁾	za oblikovane crjepove bez rupe	čelik AISI 204	čelik	200

(1) Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

☒ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 05.

SAVJETI ZA POLAGANJE



VENTILACIJA I ZAŠTITA

VENT MESH

FLEKSIBILNA VENTILACIJSKA REŠETKA

- Dostupna je u raznim visinama i načinjena od raznih materijala
- Dostupna je u raznim kromatskim varijacijama
- Sprječava ptice i insekte omogućujući stalnu ventilaciju



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H [mm]	L [m]	H [in]	L [ft]	materijal	boja	RAL	
VENTREDBRO80	80	5	3.2	16	aluminij	crvena boja opeke / smeđa	8004/8017	1
VENTREDBLA80⁽¹⁾	80	5	3.2	16	aluminij	crvena boja opeke / crna	8004/9005	1
VENTCOP80⁽¹⁾	80	25	3.2	82	aluminij	bakar	–	1
VENTREDBRO100	100	5	3.9	16	aluminij	crvena boja opeke / smeđa	8004/8017	1
VENTREDBLA100⁽¹⁾	100	5	3.9	16	aluminij	crvena boja opeke / crna	8004/9005	1
VENTCOP100⁽¹⁾	100	25	3.9	82	aluminij	bakar	–	1
VENTREDBRO120	120	5	4.7	16	aluminij	crvena boja opeke / smeđa	8004/8017	1
VENTREDBLA120⁽¹⁾	120	5	4.7	16	aluminij	crvena boja opeke / crna	8004/9005	1
VENTCOP120⁽¹⁾	120	25	4.7	82	aluminij	bakar	–	1
VENTREDBRO160	160	5	6.3	16	aluminij	crvena boja opeke / smeđa	8004/8017	1
VENTREDBLA160⁽¹⁾	160	5	6.3	16	aluminij	crvena boja opeke / crna	8004/9005	1
VENTCOP160⁽¹⁾	160	25	6.3	82	aluminij	bakar	–	1

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 02 (aluminij).

VENT GRILLE

VENTILACIJSKA REŠETKA OD MATERIJALA PVC

- Izvodi se od materijala iznimno otpornog na atmosferske uvjete, udare i ultraljubičasto (UV) zračenje
- Štiti dio ulaska zraka od životinja i insekata koji ga mogu blokirati



KODOVI I DIMENZIJE


KOD	H [mm]	L [m]	H [in]	L [ft]	materijal	boja	RAL	
VENTG80R	80	5	3.2	16	PVC	crvena boja opeke	8004	24
VENTG80B	80	5	3.2	16	PVC	crna	9005	24
VENTG100R	100	5	3.9	16	PVC	crvena boja opeke	8004	24
VENTG100B	100	5	3.9	16	PVC	crna	9005	24

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

VENT FOLD

UNAPRIJED SAVIJENE VENTILACIJSKE REŠETKE

- Širok ulazak zraka
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući potpornoj nožici
- Iznimna otpornost na atmosferske uvjete



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H [mm]	B [mm]	L [m]	H [in]	B [in]	L [ft]	materijal	boja	RAL	
VENTFSRED7030 ⁽¹⁾	70	30	1,5	2.8	1.2	5	prethodno lakirani lim	crvena boja opeke	8004	10
VENTFSBRO7030 ⁽¹⁾	70	30	1,5	2.8	1.2	5	prethodno lakirani lim	smeđa	8017	10
VENTFSRED9030 ⁽¹⁾	90	30	1,5	3.5	1.2	5	prethodno lakirani lim	crvena boja opeke	8004	10
VENTFSBRO9030 ⁽¹⁾	90	30	1,5	3.5	1.2	5	prethodno lakirani lim	smeđa	8017	10
VENTFPRED7030 ⁽¹⁾	70	30	2,5	2.8	1.2	8	PP	crvena boja opeke	8004	20
VENTFPBRO7030 ⁽¹⁾	70	30	2,5	2.8	1.2	8	PP	smeđa	8017	20
VENTFPRED9030 ⁽¹⁾	90	30	2,5	3.54	1.2	8	PP	crvena boja opeke	8004	20
VENTFPBRO9030 ⁽¹⁾	90	30	2,5	3.54	1.2	8	PP	smeđa	8017	20



⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03 (PP), 17 04 05 (lim).

BIRD SPIKE

ČVRSTO STRAŠILO ZA PTICE

- Element sastavljen od čelične ili polikarbonatne baze sa šiljcima od nehrđajućeg čelika pričvršćenim na bazu kako bi se sprječilo zadržavanje ptica



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	H [mm]	L [mm]	B [in]	H [in]	L [in]	inačica	
1 BIRDSPIKE	60	110	1000	2.4	4.3	3280	pojedinačni	25
2 BIRDSPIKEP1 ⁽¹⁾	60	110	335	2.4	4.3	13.2	pojedinačni	150
3 BIRDSPIKEP2 ⁽¹⁾	60	110	320	2.4	4.3	12.6	dvostruki	150

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04 (polikarbonat i čelik), 17 04 05 (čelik).

VENTILACIJA I ZAŠTITA

BIRD COMB


STANDARDNI ČEŠLJEVI ZA STREHU

PRILAGODLJIVO

Fleksibilni češljevi od polimerne smjese prilagođavaju se profilu plašta završnog pokrova.

ŠIROKI ASORTIMAN

Mogu se isporučiti u raznim bojama i visinama kako bi se zadovoljile različite potrebe primjene. Dostupna je i inačica s podignutom bazom kako bi se izbjegla prva letvica na žlijebu.



1




2

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H [mm]	L [m]	H [in]	L [ft]	inačica	materijal	boja	RAL		
BIRDRED60	60	1	2.4	3	bez letvice	PP	crvena boja opeke	8004	200	
BIRDBRO60	60	1	2.4	3	bez letvice	PP	smeđa	8019	200	
1	BIRDBLA60	60	1	2.4	3	bez letvice	PP	crna	9005	200
	BIRDRED100	100	1	3.9	3	bez letvice	PP	crvena boja opeke	8004	50
	BIRDBRO100	100	1	3.9	3	bez letvice	PP	smeđa	8019	50
	BIRDBLA100	100	1	3.9	3	bez letvice	PP	crna	9005	50
	BIRDRED6025	85	1	3.4	3	s letvicom 25 mm	PP	crvena boja opeke	8004	50
	BIRDBRO6025 ⁽¹⁾	85	1	3.4	3	s letvicom 25 mm	PP	smeđa	8019	50
	BIRDBLA6025 ⁽¹⁾	85	1	3.4	3	s letvicom 25 mm	PP	crna	9005	50

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.



PRAKTIČNO

Može se upotrebljavati sa svim vrstama crje-pova zahvaljujući sposobnosti prilagođanja raznim oblicima elemenata plašta.

MATERIJAL

Izvodi se od visokokvalitetnog polipropilena otpornog na atmosferske uvjete, udare i ultraljubičasto (UV) zračenje.

BIRD COMB EVO


DVOREDNI ČEŠLJEVI ZA STREHU

MAKSIMALNA UČINKOVITOST


Češljevi za strehu s probušenim zupcima postavljeni su u dva reda kako bi se zajamčio maksimalan prolazak zraka i sigurna zaštita od ptica.

PRAKTIČNO

Dostupni su i u inačici s podignutom bazom kako bi se podebljala potpora posljednjeg reda crjepova poravnavajući ga s nagibom krova.



1



2

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H [mm]	L [m]	H [in]	L [ft]	inačica	materijal	boja	RAL	
1	BIRDERED70 ⁽¹⁾	70	1	2.8	3	bez letvice	PP	crvena boja opeke	2001 100
	BIRDEBRO70 ⁽¹⁾	70	1	2.8	3	bez letvice	PP	smeđa	8019 100
	BIRDERED110 ⁽¹⁾	110	1	4.3	3	bez letvice	PP	crvena boja opeke	2001 60
2	BIRDEBRO110 ⁽¹⁾	110	1	4.3	3	bez letvice	PP	smeđa	8019 60
	BIRDERED7025 ⁽¹⁾	90	1	3.5	3	s letvicom 25 mm	PP	crvena boja opeke	2001 35
	BIRDERED11025 ⁽¹⁾	130	1	5.1	3	s letvicom 25 mm	PP	crvena boja opeke	2001 25

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.



STABILNA KROZ VRIJEME

Polimernom smjesom jamče se dobra stabilnost kroz vrijeme i zaštitna funkcija ventilacije.

MATERIJAL

Izvodi se od visokokvalitetnog polipropilena otpornog na atmosferske uvjete, udare i ultraljubičasto (UV) zračenje.

VENTILACIJA I ZAŠTITA

VENT SHAPE



VENTILACIJSKE REŠETKE OBLIKOVANE ZA POKROVE IZVEDENE CRJEPOVIMA

TRAJNOST

Izvodi se od lima a otporna je i savršeno stabilna u lošim vremenskim uvjetima.

BRZO POSTAVLJANJE

Predsavijanje i oblikovanje u fazi proizvodnje doprinose neposrednom polaganju bez dodatnih potpora.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H [mm]	h [mm]	P [mm]	L [mm]	H [in]	h [in]	P [in]	L [in]	inačica	materijal	boja	RAL	
1 VENTS BRO 9015 ⁽¹⁾	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	za crijepljivo	bušeni lim	smeđa	8017	10
2 VENTS BRO 7519 ⁽¹⁾	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	za portugalski crijepljivo	rastegnuti lim	smeđa	8017	10
3 VENTS BRO 4520 ⁽¹⁾	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	za betonski standardni crijepljivo, francuski zaobljeni crijepljivo	bušeni lim	smeđa	8017	10
4 VENTS BRO 7020 ⁽¹⁾	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	za betonski standardni crijepljivo, grčki zaobljeni crijepljivo	bušeni lim	smeđa	8017	10

Druge inačice i dimenzije dostupne su na zahtjev.

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na naručžbu.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 05.

KOD	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	inačica	materijal	boja	
5 VENTSHOOK ⁽¹⁾	50	20	2.0	0.8	za crijepljivo	traka od nehrđajućeg čelika	čelik	100



OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTE (UV) ZRAKE

Odabirom metalnog materijala jamči se odlična otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake čak i u teškim klimama.

SIGURNOST

Omogućuju mikroventilaciju ispod crijepla kako bi se zaštitio pokrov od lišća i životinja.

SAVJETI ZA POLAGANJE



1



2



3



4

OPREMA

OPREMA

POKROVNE CERADE

CAP TOP	
POKROVNA CERADA	386
CAP PLUS	
POKROVNA CERADA	387
CAP ECO	
POKROVNA CERADA	387

POSTAVLJANJE

LIZARD	
ALAT ZA ODMOTAVANJE ZA BRTVENU TRAKU MJESTA PROLASKA ČAVLA	388
SPEEDY ROLL	
ALAT ZA ODMOTAVANJE ZA TRAKU SPEEDY BAND S DUGAČKOM RUČKOM	389
MEMBRANE ROLL	
ALAT ZA ODMOTAVANJE ZA SAMOLJEPLJIVE MEMBRANE BEZ LINERA	389
PUMP SPRAY	
ELEKTRIČNI BEZRĀČNI PRSKAČ	390
HOT GUN	
PIŠTOLJ NA TOPAO ZRAK	392
ROLLER	
VALJAK ZA TRAKE	393
WINBAG	
ZRAČNI JASTUK NA NAPUHIVANJE S RUČNOM PUMPOM OD SINTETIČKOG MATERIJALA OJAČANOG VLAKNIMA	393
NITRAN	
RUKAVICE OD NAJLONA I ELASTANA / PJENASTOG NITRILA	393
GLASS 1	
NAOČALE S DRŠKOM	393

SMIK

MARLIN	
CUTTER ALLROUND	394
CUTTER	
ZA PROFESIONALNO REZANJE	394
LAMA	
NOŽ ZA IZOLATORE	395
KOMPRI CLAMP	
STEZALJKA ZA RASTEZLJIVU TRAKU	395

KLAMERICE

HAMMER STAPLER 47	
KLAMERICE U OBLIKU ČEKIĆA	396
HAMMER STAPLER 22	
KLAMERICE U OBLIKU ČEKIĆA	396
HAND STAPLER	
RUČNA KLAMERICA	397
STAPLES L	
ŠILJAK U OBLIKU DLIJETA	397

PIŠTOLJI

FLY SOFT	
PIŠTOLJ ZA BRTVENE MASE ZA MEKANE ULOŠKE, 600 ML	398
FLY	
PROFESIONALNI PIŠTOLJ ZA ULOŠKE, 310 ML	398
FLY FOAM	
AUTOMATSKI PIŠTOLJ S DUGOM CIJEVI ZA PJENE	399
FOAM CLEANER	
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PIŠTOLJĀ S ULOŠCIMA	399
MAMMOTH	
POSEBAN PIŠTOLJ ZA ULOŠKE OD 400 ML	400
MAMMOTH DOUBLE	
POSEBNI PIŠTOLJ ZA DVOKOMPONENTNO LJEPIVO	400

CAP TOP

POKROVNA CERADA

- Svaka veličina ima ojačanu kuku za podizanje kako bi polaganje bilo jednostavnije.
- S pomoću metalnih očica pokrovna cerada može se pričvrstiti svaki metar na krovu.
- Povećanom gramaturom i vrstom materijala jamče se mehanička otpornost i dugotrajnost.
- Pri pričvršćivanju cerade na krov važno je da se sve očice usidre kako bi opterećenje vjetra raspodijelilo na što je više moguće očica.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	dimenzije [m]	težina [kg]	kom.
CAPTOP1012	10 x 12	72,0	1
CAPTOP1214	12 x 14	100,8	1
CAPTOP1416	14 x 16	134,4	1

Na zahtjev je moguće isporučiti i druge veličine i/ili personalizirane cerade.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednosti
Gramatura	ISO 2286-2	600 g/m ²
Debljine	ISO 2286-3	0,5 mm
Otpornost na vlak (poprečno i uzdužno)	ISO 1421-1	2200 / 2000 N/50 mm
Otpornost na kidanje (poprečno i uzdužno)	ISO 1421-1	280 / 250 N / 50 mm
Stabilnost boja pri izlaganju ultraljubičastim (UV) zrakama	ISO 105 B02	7/8 (na ljestvici od 1 do 8)
Otpornost na kidanje očice	–	100 kg



MATERIJAL

Cerada za kamione izrađena od poliestera presvučenog lakiranim neprozirnim PVC-om.

ZAŠTITA

Na gradilištu omogućava privremenu zaštitu od kiše i sprječava prodiranje prašine i ostatka obrade među pukotinama panela.

CAP PLUS

POKROVNA CERADA

- Obilježavaju je dobra mehanička obilježja otpornosti na vlak i na kidanje.
- Zahvaljujući metalnim očicama za pričvršćivanje postavljenim svakog metra moguće je čvrsto pričvrstiti ceradu na pokrov.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	dimenzijs [m]	težina [kg]	kom.
CAPPLUS0810	8 x 10	24,0	1
CAPPLUS1012	10 x 12	36,0	1
CAPPLUS1214	12 x 14	50,4	1
CAPPLUS1416	14 x 16	67,2	1
CAPPLUS1618	16 x 18	86,4	1

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednosti
Gramatura	ISO 2286-2	300 g/m ²
Debljine	ISO 2286-3	0,4 mm
Otpornost na vlak (poprečno i uzdužno)	ISO 1421-1	1200 / 1000 N / 50 mm
Otpornost na kidanje (poprečno i uzdužno)	ISO 1421-1	130 / 80 N/50 mm



CAP ECO

POKROVNA CERADA

- Unutarnjom crnom tkaninom omogućava se najbolja moguća otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake.
- Zahvaljujući metalnim očicama za pričvršćivanje postavljenim svakog metra moguće je čvrsto pričvrstiti ceradu na pokrov.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	dimenzijs [m]	težina [kg]	kom.
CAPECO0410	4 x 10	8,4	1
CAPECO0810	8 x 10	16,8	1

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednosti
Gramatura	ISO 2286-2	210 g/m ²
Debljine	ISO 2286-3	0,27 mm
Otpornost na vlak (poprečno i uzdužno)	ISO 1421-1	980 / 920 N / 50 mm
Otpornost na kidanje (poprečno i uzdužno)	ISO 1421-1	120 / 75 N/50 mm





LIZARD

ALAT ZA ODMOTAVANJE ZA BRTVENU TRAKU MJESTA PROLASKA ČAVLA

UŠTEDA VREMENA

Zahvaljujući brzom i preciznom polaganju trake mjesta prolaska čavla, moguće je znatno smanjiti troškove nanošenja.

NEPROPUŠNOST

Pravilnim nanošenjem trake mjesta prolaska čavla jamči se nepropusnost membrane ako dođe do perforacije pričvršćivanjem.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
LIZARD	alat za odmotavanje	1

POVEZANI PROIZVODI



NAIL PLASTER
str. 134




GEMINI
str. 134



VIDEOZAPIS

Očitajte kôd QR i pogledajte videozapis na našem kanalu platforme YouTube



PREPORUČENI PROIZVOD

Optimalno s jednostranom ljepljivom trakom NAIL PLASTER za mjesto prolaska čavla.

PODRUČJA PRIMJENE

Za trake mjesta prolaska čavla od 50 do 80 mm širine i drva od 40 x 40 mm do 80 x 80 mm.

SPEEDY ROLL

ALAT ZA ODMOTAVANJE ZA TRAKU SPEEDY BAND S DUGAČKOM RUČKOM



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	duljina [cm]	kom.
SPEEDYROLL	alat za odmotavanje trake SPEEDY BAND	120 - 200	1

DODATNI ARTIKLI

KOD	B [mm]	L [m]	kom.
SPEEDY60	60	25	10



MEMBRANE ROLL

ALAT ZA ODMOTAVANJE ZA SAMOLJEPLJIVE MEMBRANE BEZ LINERA



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
MEMROLL	alat za odmotavanje za membrane	1

POVEZANI PROIZVODI

KOD	B [m]	L [m]	kom.
DEFASPEEDY	1,55	50	1



PUMP SPRAY


ELEKTRIČNI BEZRAČNI PRSKAČ

BRZINA I UČINKOVITOST

Jednostavno se nanosi prskanjem: iznimno brzo obavljanje čak i na teško dostupnim mjestima.

PROZIRNI USISNI SUSTAV

Jednostavna upotreba i čišćenje. Namjenjuje se za raspršivanje lakova na bazi otapala ili vode.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	inačica	kom.
PUMPSPRAY240	električna bezračna pumpa	kabel od 240 V	1

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednosti	USC units
Maks. radni tlak	207 bar	3000 Psi
Maks. nosivost	1,4 lpm	0.38 gpm
Maks. dimenzije mlaznice – jedan pištolj	0,021"	0.021"
Fleksibilnost	3/16" x 7,5 m	3/16" x 25 ft
Radna temperatura	+4 / +46°C	40°F - 115°F
Težina	14,0 kg	31 lb

PRIMJENA



1



2



3



4

- 1 Postavite uređaj u skladu s priručnikom. Odaberite pravu mlaznicu za potrebnو nanošenje.
- 2 Pažljivo miješajte proizvod i po potrebi ga blago razrijedite prikladnim razrjeđivačem.
- 3 Nanesite proizvod. Savjetuje se provjeriti kompatibilnost na uzorku prije nanošenja.
- 4 Dobro očistite uređaj vodom.

.Prije upotrebe uređaja pročitajte odgovarajući priručnik za upotrebu



FLUID MEMBRANE

SINTETIČKA MEMBRANA ZA BRTVLJENJE KOJA SE NANOSI KISTOM I PRSKANJEM

KOD	sadržaj [kg]	sadržaj [lb]	boja	
FLUIDMEM	10	22	siva	1

Pogledajte proizvod na 54. str.



HOT GUN

PIŠTOLJ NA TOPAO ZRAK

MOĆAN I ČVRST

Profesionalni pištolj na topao zrak s čvrstim kućištem za upotrebu na gradilištu. Snagom od 1600 W jamči se brzo grijanje.

KORISNO ČAK I ZA RAD NA VISINAMA

Dvokomponentnim ergonomskim hvatom i optimiziranim težištem jamči se idealno prijanjanje čak i za zavarivanja dužih elemenata i rad u teškim uvjetima.

PRILAGODLJIVO

Temperatura se može namještati do maksimalno 700 °C.



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
1 HOTGUN(*)	profesionalni pištolj na topao zrak	1
2 HOTGUNFN40	ravan nastavak otvora od 40 mm	1

(*)Nastavak otvora nije uključen.

Isporuka: pištolj na topao zrak u plastičnoj kutiji.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednosti	USC units
Napon	230 V	–
Frekvencija	50/60 Hz	–
Snaga	1600 W	–
Temperatura	40-700 °C	104 - 1292 °F
Protok zraka (20 °C)	240 l/min	8.47 cfm
Priklučak mlaznice Ø	31,5 mm	1.25 in
Razred zaštite	II	–
Težina	1 kg	2.18 lb

ROLLER

VALJAK ZA TRAKE



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	dimenzija [mm]	kom.
RLL45	valjak od materijala PUR	45	1

WINBAG

ZRAČNI JASTUK NA NAPUHIVANJE S RUČNOM PUMPOM OD SINTETIČKOG MATERIJALA OJAČANOG VLAKNIMA



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	dimenzija [cm]	debljine [mm]	kom.
WINBAG	15 x 16	2 - 50	4

NITRAN

RUKAVICE OD NAJLONA I ELASTANA / PJJENASTOG NITRILA

CE
EN 388



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	veličina	kom.
NIT8	8	1
NIT9	9	1
NIT10	10	1

GLASS 1

NAOČALE S DRŠKOM

CE
EN 166




KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
GLASS1	bočna zaštita	1

MARLIN

CUTTER ALLROUND

- Isporučuje se s oštricama s trostrukim oštrenjem
- Iznimno je čvrst – 100 % otporan na hrđu – odjeljak za zamjensku oštricu nije uključen



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
MARLIN	cutter	1
MARBLA	zamjenska oštrica	10

CUTTER

ZA PROFESIONALNO REZANJE

- Sigurnosnom polugom omogućuje se jednostavno i brzo obavljanje zamjene oštice
- Zahvaljujući mekanoj potpori, još je jednostavnije primijeniti maksimalan pritisak palcem



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
CUTTER	cutter s pet zamjenskih oštice	1
CUT60	zamjenska trapezoidna oštrica	10

LAMA

NOŽ ZA IZOLATORE

- Može se upotrebljavati s obju strana, ima neoksidirajuću oštricu debljine 2 mm
- Ergonomski oblik ručke za optimalnu obradu izolacijskih materijala



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	dužina oštice [mm]	težina [g]	kom.
OŠTRICA	280	175	1

KOMPRI CLAMP

STEZALJKA ZA RASTEZLJIVU TRAKU




KODOVI I DIMENZIJE

KOD	dimenzije otvaranja [mm]	kom.
KOMPRICLAMPS	0-30	5
KOMPRICLAMPL	40-95	5

HAMMER STAPLER 47

KLAMERICE U OBLIKU ČEKIĆA

- Za stezaljke vrste L **6 – 10 mm**
- Težina: **0,87 kg**



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	kom.
HH735347	1

HAMMER STAPLER 22

KLAMERICE U OBLIKU ČEKIĆA

- Za stezaljke vrste L **8 – 14 mm**
- Težina: **1,04 kg**



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	kom.
HH735322	1

HAND STAPLER

RUČNA KLAMERICA

- Za stezaljke vrste L 6 – 14 mm
- Težina: 0,6 kg



KODOVI I DIMENZIJE


KOD	kom.
RTHH14B	1

STAPLES L

ŠILJAK U OBLIKU DLIJETA



- Nit 0,5 mm



KOD	L [mm]	obloga	kompatibilan alat			kom.	kg	kom.
			HH735347	HH735322	RTHH14B			
HH10005121	6	galvanizirano	●		●	5000	0,5	6000000
HH10005122	8	galvanizirano	●	●	●	5000	0,6	6000000
HH10005123	10	galvanizirano	●	●	●	5000	0,7	6000000
HH10005124	12	galvanizirano		●	●	5000	0,7	6000000
HH10005125	14	galvanizirano		●	●	5000	0,8	6000000

FLY SOFT

PIŠTOLJ ZA BRTVENE MASE ZA MEKANE ULOŠKE, 600 mL

- Za sve mekane uloške do 600 mL, čvrsto kućište



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
FLYSOFT	za mekane uloške od 600 mL	1
STINGSOFT	zamjenski nastavak otvora za mekane uloške	1

FLY

PROFESIONALNI PIŠTOLJ ZA ULOŠKE, 310 mL

- Pištanj povećane stabilnosti za standardne uloške od 310 mL




KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
FLY	za uloške od 310 mL	1
STING	zamjenski nastavak otvora za uloške od 310 i 400 mL	1

FLY FOAM

AUTOMATSKI PIŠTOLJ S DUGOM CIJEVI ZA PJENE

- Za sve najčešće upotrebljavane uloške pjene s bajonetnim zatvaranjem
- S vijcima za namještanje protoka



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
FLYFOAM	pištolj za pjenu	1

FOAM CLEANER

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PIŠTOLJĀ S ULOŠCIMA

- Omogućuje unutarnje čišćenje pištoljā s ulošcima kako bi se izbjeglo da se ostatcima pjene ometa rad



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	kom.
FLYCLEAN	500	12

Aerosol 1. Eye Irrit. 2. STOT SE 3.

MAMMOTH

POSEBAN PIŠTOLJ ZA ULOŠKE OD 400 mL

- Velik i otporan pištolj za uloške od 400 mL
(npr. VIN-FIX PRO)



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
MAM400	za uloške od 400 mL	1

MAMMOTH DOUBLE

POSEBNI PIŠTOLJ ZA DVOKOMPONENTNO LJEPILO

- Prikladan za uloške proizvoda GRAPHIT FOAM
- Prikladan i za uloške linije XEPOX kao što su XEPOXF400 i XEPOXD400



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	kom.
MAMDB	za dvostruke uloške	1



Uz WOODYJA sve je brže

Ako se pitate koji je drveni priključak idealan za sastavljanje konstrukcija od materijala **Timber Frame**, to je **WOODY**. Zahvaljujući geometriji s utorom u obliku lastina repa, pruža nenađamašnu preciznost i savršeno se prilagođava panelima od OSB-a, gips-vlakana i višeslojnog drva.

WOODY vam pomaže ne samo da ubrzate svoju proizvodnju, već i da dobijete siguran i trajan spoj uklanjajući pogreške pri polaganju zahvaljujući savršenoj simetriji.



Ima nedostigu toleranciju sa sustavima s metalnom pločom, precisan je, univerzalan je, to je WOODY:



Društvo Roto Blaas Srl ne pruža nikakvo jamstvo o pravnoj ili projektnoj sukladnosti podataka i izračunā. Alati na raspolaganju indikativni su i služe kao tehnička i komercijalna podrška u prodajnim aktivnostima.

Društvo Roto Blaas Srl zadržava pravo na izmjenjivanje proizvodā assortimana, njihova obilježja, tehničke specifikacije i drugu dokumentaciju u bilo kojem trenutku, a da prethodno ne pošalje obavijest.

Dužnost je korisnika ili odgovornog projektanta da provjeri usklađenost podataka s trenutačnim mjerodavnim zakonodavstvom i projektom. Krajnju odgovornost za odabiranje proizvoda za određenu primjenu snosi korisnik/projektant.

Vrijednosti dobivene ispitivanjima zasnivaju se na stvarnim rezultatima eksperimentalnih istraživanja i valjane su samo za naznačene ispitne uvjete.

Društvo Roto Blaas Srl ne jamči i ni u kojem slučaju ne može snositi odgovornost za štetu, gubitke i troškove ili druge posljedice iz bilo kojeg razloga (jamstvo za oštećenja, jamstvo za neispravnost, odgovornost za proizvod ili pravna odgovornost itd.) u pogledu upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili nepravilne uporabe proizvoda.

Društvo Roto Blaas Srl ne snosi odgovornost za moguće tiskarske pogreške, pogreške na tehničkim podatcima, crtežima, referencijama na težine i dimenzije te prijevode katalogā. Posljednja inačica tehničkih listova dostupna je na mrežnom mjestu www.rothoblaas.com.

Ako postoje razlike među različitim jezičnim inačicama kataloga, tekst na talijanskom jeziku ima prednost nad svim drugim inačicama i prijevodima.

Slike imaju isključivo svrhu ilustriranja proizvoda i možda potpuno ne odražavaju njegova obilježja. Dodaci prikazani na slikama možda nisu uključeni. Količine u pakiranjima mogu varirati.

Ovaj katalog isključivo je vlasništvo društva Roto Blaas Srl i ne smije se kopirati, reproducirati ili objavljivati, čak ni djelomično, a da se ne dobije preventivno pisano odobrenje. Svako kršeњe ove zabrane podliježe zakonskom progonu.

Opći uvjeti kupnje poduzeća Roto Blaas Srl dostupni su na mrežnoj stranici www.rothoblaas.com.

Sva su prava pridržana.

Copyright © 2024 by Roto Blaas Srl

Sva prava pridržana © Roto Blaas Srl



Solutions for Building Technology

PRIČVRŠĆIVANJE

VODONEPROBUSNOST I ZRAKOTIJESENOST

AKUSTIKA

SPREČAVANJE PADA

ALATI I OPREMA

Rothoblaas je multinacionalna talijanska kompanija koja je tehnološku inovaciju proglašila svojom misijom te je u samo nekoliko godina postala tehnološki lider za drvene konstrukcije i sigurnost. Zahvaljujući cjelovitosti assortimenta te kapilarnoj i tehnički pripremljenoj prodajnoj mreži Rothoblaas se neprestano trudi svoje znanje i iskustvo prenijeti svim svojim klijentima učvršćuju tako svoj položaj glavnog partnera za razvoj i inovaciju građevinskih proizvoda i tehnika gradnje. Sve to doprinosi novoj kulturi održive gradnje usmjerenoj k povećanju udobnosti stanovanja i smanjenju emisije CO₂.

ROTHO BLAAS SRL

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

